Kapsamlı CRGO başvuru kaynağı

CRGO teknik verileri

Veri özeti

Kalite teknik föyleri	473
Yayımlanmış değerler	5662
Yayımlanan frekans	50 Hz / 60 Hz
Yayımlanan manyetik akı yoğunluğu aralığı	0.1-1.9 T
Manyetik akı yoğunluğu seviyeleri	19

50 Hz performansı

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1	**H100-27** Aperam	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
2	**H100-30** Aperam	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
3	**H105-30** Aperam	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
4	**H110-27** Aperam	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
5	**H110-30** Aperam	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
6	**H120-30** Aperam	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
7	**L080-23** Aperam	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
8	**L085-23** Aperam	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
9	**L085-27** Aperam	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
10	**L090-23** Aperam	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
11	**L090-27** Aperam	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
12	**L095-27** Aperam	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
13	**L100-27** Aperam	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
14	**R120-27** Aperam	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
15	**R130-27** Aperam	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.30** W/kg	Garantili en yüksek değer
16	**R130-30** Aperam	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.30** W/kg	Garantili en yüksek değer
17	**R140-30** Aperam	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.40** W/kg	Garantili en yüksek değer
18	**18QG080** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Tipik değer
19	**18QG080** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Tipik değer
20	**18QG085** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Tipik değer
21	**18QG085** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Tipik değer
22	**18QG095** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Tipik değer
23	**18QG095** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Tipik değer
24	**18RK065** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	Tipik değer
25	**18RK065** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Tipik değer
26	**18RK070** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Tipik değer
27	**18RK070** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Tipik değer
28	**18RK075** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Tipik değer
29	**18RK075** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Tipik değer
30	**18RK085** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
31	**18RK085** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Tipik değer
32	**20QG080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Tipik değer
33	**20QG080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Tipik değer
34	**20QG085** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Tipik değer
35	**20QG085** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Tipik değer
36	**20QG095** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Tipik değer
37	**20QG095** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Tipik değer
38	**20RK070** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Tipik değer
39	**20RK070** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Tipik değer
40	**20RK075** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Tipik değer
41	**20RK075** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Tipik değer
42	**20RK085** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Tipik değer
43	**20RK085** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Tipik değer
44	**23Q110** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Tipik değer
45	**23Q110** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Tipik değer
46	**23QG085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Tipik değer
47	**23QG085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Tipik değer
48	**23QG090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Tipik değer
49	**23QG090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Tipik değer
50	**23QG095** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipik değer
51	**23QG095** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Tipik değer
52	**23QG100** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Tipik değer
53	**23QG100** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Tipik değer
54	**23RK075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Tipik değer
55	**23RK075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Tipik değer
56	**23RK080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Tipik değer
57	**23RK080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Tipik değer
58	**23RK085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
59	**23RK085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Tipik değer
60	**23RK090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Tipik değer
61	**23RK090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Tipik değer
62	**23RK100** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Tipik değer
63	**23RK100** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Tipik değer
64	**27Q120** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Tipik değer
65	**27Q120** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Tipik değer
66	**27QG090** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Tipik değer
67	**27QG090** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Tipik değer
68	**27QG095** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Tipik değer
69	**27QG095** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Tipik değer
70	**27QG100** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipik değer
71	**27QG100** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipik değer
72	**27QG120** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipik değer
73	**27QG120** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Tipik değer
74	**27RK085** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Tipik değer
75	**27RK085** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Tipik değer
76	**27RK090** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Tipik değer
77	**27RK090** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Tipik değer
78	**27RK095** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipik değer
79	**27RK095** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Tipik değer
80	**27RK100** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Tipik değer
81	**27RK100** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipik değer
82	**30Q120** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipik değer
83	**30Q120** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Tipik değer
84	**30Q130** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipik değer
85	**30Q130** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Tipik değer
86	**30QG100** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
87	**30QG100** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Tipik değer
88	**30QG105** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Tipik değer
89	**30QG105** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Tipik değer
90	**30QG120** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Tipik değer
91	**30QG120** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Tipik değer
92	**30RK095** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Tipik değer
93	**30RK095** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Tipik değer
94	**30RK100** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipik değer
95	**30RK100** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Tipik değer
96	**30RK105** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Tipik değer
97	**30RK105** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Tipik değer
98	**35Q145** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Tipik değer
99	**35Q145** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Tipik değer
100	**35Q155** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Tipik değer
101	**35Q155** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Tipik değer
102	**35QG135** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Tipik değer
103	**35QG135** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Tipik değer
104	**B18HS065** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	Garantili en yüksek değer
105	**B18HS065** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Tipik değer
106	**B18HS070** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Garantili en yüksek değer
107	**B18HS070** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Tipik değer
108	**B18HS075** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Garantili en yüksek değer
109	**B18HS075** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Tipik değer
110	**B18P070** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Yayımlanmış referans değer
111	**B18P070** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Tipik değer
112	**B18P070** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Garantili en yüksek değer
113	**B18P070** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Tipik değer
114	**B18P075** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Yayımlanmış referans değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
115	**B18P075** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Tipik değer
116	**B18P075** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
117	**B18P075** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Tipik değer
118	**B18P080** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Yayımlanmış referans değer
119	**B18P080** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Tipik değer
120	**B18P080** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Garantili en yüksek değer
121	**B18P080** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Tipik değer
122	**B18P085** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Yayımlanmış referans değer
123	**B18P085** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Garantili en yüksek değer
124	**B18R055** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.41** W/kg	Yayımlanmış referans değer
125	**B18R055** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.40** W/kg	Tipik değer
126	**B18R055** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.55** W/kg	Garantili en yüksek değer
127	**B18R055** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.54** W/kg	Tipik değer
128	**B18R060** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	Yayımlanmış referans değer
129	**B18R060** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	Tipik değer
130	**B18R060** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	Garantili en yüksek değer
131	**B18R060** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	Tipik değer
132	**B18R065** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	Yayımlanmış referans değer
133	**B18R065** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	Tipik değer
134	**B18R065** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Garantili en yüksek değer
135	**B18R065** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Tipik değer
136	**B18R070** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Yayımlanmış referans değer
137	**B18R070** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Tipik değer
138	**B18R070** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Garantili en yüksek değer
139	**B18R070** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Tipik değer
140	**B18R075** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Yayımlanmış referans değer
141	**B18R075** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Tipik değer
142	**B18R075** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
143	**B18R075** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Tipik değer
144	**B20HS065** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	Garantili en yüksek değer
145	**B20HS065** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Tipik değer
146	**B20HS070** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Garantili en yüksek değer
147	**B20HS070** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Tipik değer
148	**B20HS075** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Yayımlanmış referans değer
149	**B20HS075** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Garantili en yüksek değer
150	**B20HS075** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Tipik değer
151	**B20HS080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Yayımlanmış referans değer
152	**B20HS080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Garantili en yüksek değer
153	**B20HS080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Tipik değer
154	**B20HS085** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Yayımlanmış referans değer
155	**B20HS085** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Garantili en yüksek değer
156	**B20HS085** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Tipik değer
157	**B20P075** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Yayımlanmış referans değer
158	**B20P075** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Tipik değer
159	**B20P075** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
160	**B20P075** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Tipik değer
161	**B20P080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Yayımlanmış referans değer
162	**B20P080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Tipik değer
163	**B20P080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
164	**B20P080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Tipik değer
165	**B20P085** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Yayımlanmış referans değer
166	**B20P085** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Tipik değer
167	**B20P085** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Garantili en yüksek değer
168	**B20P085** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Tipik değer
169	**B20PD080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Yayımlanmış referans değer
170	**B20PD080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
171	**B20R060** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	Yayımlanmış referans değer
172	**B20R060** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	Tipik değer
173	**B20R060** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	Garantili en yüksek değer
174	**B20R060** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	Tipik değer
175	**B20R065** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	Yayımlanmış referans değer
176	**B20R065** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	Tipik değer
177	**B20R065** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	Garantili en yüksek değer
178	**B20R065** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Tipik değer
179	**B20R070** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Yayımlanmış referans değer
180	**B20R070** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Tipik değer
181	**B20R070** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Garantili en yüksek değer
182	**B20R070** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Tipik değer
183	**B20R075** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Yayımlanmış referans değer
184	**B20R075** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Tipik değer
185	**B20R075** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Garantili en yüksek değer
186	**B20R075** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Tipik değer
187	**B20R080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Yayımlanmış referans değer
188	**B20R080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Tipik değer
189	**B20R080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Garantili en yüksek değer
190	**B20R080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Tipik değer
191	**B20R085** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Yayımlanmış referans değer
192	**B20R085** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Garantili en yüksek değer
193	**B20RD065** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	Yayımlanmış referans değer
194	**B20RD065** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	Garantili en yüksek değer
195	**B20RD070** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	Yayımlanmış referans değer
196	**B20RD070** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Garantili en yüksek değer
197	**B23G110** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Yayımlanmış referans değer
198	**B23G110** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
199	**B23G110** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Garantili en yüksek değer
200	**B23G110** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Tipik değer
201	**B23HS070** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Garantili en yüksek değer
202	**B23HS070** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Tipik değer
203	**B23HS075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Yayımlanmış referans değer
204	**B23HS075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Tipik değer
205	**B23HS075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Garantili en yüksek değer
206	**B23HS075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Tipik değer
207	**B23HS080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Yayımlanmış referans değer
208	**B23HS080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Tipik değer
209	**B23HS080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Garantili en yüksek değer
210	**B23HS080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Tipik değer
211	**B23HS085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Yayımlanmış referans değer
212	**B23HS085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Tipik değer
213	**B23HS085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Garantili en yüksek değer
214	**B23HS085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Tipik değer
215	**B23HS090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Yayımlanmış referans değer
216	**B23HS090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Tipik değer
217	**B23HS090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Garantili en yüksek değer
218	**B23HS090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Tipik değer
219	**B23P080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Yayımlanmış referans değer
220	**B23P080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Tipik değer
221	**B23P080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
222	**B23P080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Tipik değer
223	**B23P085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Yayımlanmış referans değer
224	**B23P085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Tipik değer
225	**B23P085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
226	**B23P085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
227	**B23P090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Yayımlanmış referans değer
228	**B23P090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Tipik değer
229	**B23P090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Garantili en yüksek değer
230	**B23P090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Tipik değer
231	**B23P095** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Yayımlanmış referans değer
232	**B23P095** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipik değer
233	**B23P095** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Garantili en yüksek değer
234	**B23P095** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Tipik değer
235	**B23P100** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Yayımlanmış referans değer
236	**B23P100** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Tipik değer
237	**B23P100** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Garantili en yüksek değer
238	**B23P100** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Tipik değer
239	**B23PD085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Yayımlanmış referans değer
240	**B23PD085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Garantili en yüksek değer
241	**B23PD090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Yayımlanmış referans değer
242	**B23PD090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Garantili en yüksek değer
243	**B23R070** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Yayımlanmış referans değer
244	**B23R070** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Tipik değer
245	**B23R070** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Garantili en yüksek değer
246	**B23R070** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	Tipik değer
247	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Yayımlanmış referans değer
248	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Garantili en yüksek değer
249	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantili en yüksek değer
250	**B23R075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Yayımlanmış referans değer
251	**B23R075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Tipik değer
252	**B23R075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
253	**B23R075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Tipik değer
254	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Yayımlanmış referans değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
255	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Tipik değer
256	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
257	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Tipik değer
258	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantili en yüksek değer
259	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	Tipik değer
260	**B23R080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Yayımlanmış referans değer
261	**B23R080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Tipik değer
262	**B23R080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Garantili en yüksek değer
263	**B23R080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Tipik değer
264	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Yayımlanmış referans değer
265	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Tipik değer
266	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	Garantili en yüksek değer
267	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Tipik değer
268	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantili en yüksek değer
269	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	Tipik değer
270	**B23R085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Yayımlanmış referans değer
271	**B23R085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Tipik değer
272	**B23R085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Garantili en yüksek değer
273	**B23R085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Tipik değer
274	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Yayımlanmış referans değer
275	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Tipik değer
276	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Garantili en yüksek değer
277	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Tipik değer
278	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantili en yüksek değer
279	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	Tipik değer
280	**B23R090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Yayımlanmış referans değer
281	**B23R090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Tipik değer
282	**B23R090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
283	**B23R090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Tipik değer
284	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Yayımlanmış referans değer
285	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Garantili en yüksek değer
286	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantili en yüksek değer
287	**B23RD070** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Yayımlanmış referans değer
288	**B23RD070** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Garantili en yüksek değer
289	**B23RD075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Yayımlanmış referans değer
290	**B23RD075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Tipik değer
291	**B23RD075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	Garantili en yüksek değer
292	**B23RD075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	Tipik değer
293	**B23RD080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Yayımlanmış referans değer
294	**B23RD080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Tipik değer
295	**B23RD080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Garantili en yüksek değer
296	**B23RD080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	Tipik değer
297	**B23RD085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Yayımlanmış referans değer
298	**B23RD085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Tipik değer
299	**B23RD085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Garantili en yüksek değer
300	**B23RD085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Tipik değer
301	**B23RD090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Yayımlanmış referans değer
302	**B23RD090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Tipik değer
303	**B23RD090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Garantili en yüksek değer
304	**B23RD090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Tipik değer
305	**B27G120** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Yayımlanmış referans değer
306	**B27G120** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Tipik değer
307	**B27G120** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantili en yüksek değer
308	**B27G120** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Tipik değer
309	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Yayımlanmış referans değer
310	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
311	**B27P085** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Yayımlanmış referans değer
312	**B27P085** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Tipik değer
313	**B27P085** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
314	**B27P085** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Tipik değer
315	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Yayımlanmış referans değer
316	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
317	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantili en yüksek değer
318	**B27P090** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Yayımlanmış referans değer
319	**B27P090** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipik değer
320	**B27P090** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Garantili en yüksek değer
321	**B27P090** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Tipik değer
322	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Yayımlanmış referans değer
323	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Garantili en yüksek değer
324	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantili en yüksek değer
325	**B27P095** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Yayımlanmış referans değer
326	**B27P095** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Tipik değer
327	**B27P095** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Garantili en yüksek değer
328	**B27P095** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Tipik değer
329	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Yayımlanmış referans değer
330	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Garantili en yüksek değer
331	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantili en yüksek değer
332	**B27P100** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Yayımlanmış referans değer
333	**B27P100** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Tipik değer
334	**B27P100** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Garantili en yüksek değer
335	**B27P100** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Tipik değer
336	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Yayımlanmış referans değer
337	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Tipik değer
338	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
339	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Tipik değer
340	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantili en yüksek değer
341	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Tipik değer
342	**B27P110** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Yayımlanmış referans değer
343	**B27P110** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Tipik değer
344	**B27P110** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Garantili en yüksek değer
345	**B27P110** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Tipik değer
346	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Yayımlanmış referans değer
347	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Garantili en yüksek değer
348	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantili en yüksek değer
349	**B27P120** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Yayımlanmış referans değer
350	**B27P120** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
351	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Yayımlanmış referans değer
352	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
353	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantili en yüksek değer
354	**B27R080** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Yayımlanmış referans değer
355	**B27R080** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Tipik değer
356	**B27R080** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
357	**B27R080** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Tipik değer
358	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Yayımlanmış referans değer
359	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
360	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantili en yüksek değer
361	**B27R085** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Yayımlanmış referans değer
362	**B27R085** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Tipik değer
363	**B27R085** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Garantili en yüksek değer
364	**B27R085** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Tipik değer
365	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Yayımlanmış referans değer
366	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
367	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantili en yüksek değer
368	**B27R090** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Yayımlanmış referans değer
369	**B27R090** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Tipik değer
370	**B27R090** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Garantili en yüksek değer
371	**B27R090** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.86** W/kg	Tipik değer
372	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Yayımlanmış referans değer
373	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Tipik değer
374	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Garantili en yüksek değer
375	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Tipik değer
376	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantili en yüksek değer
377	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Tipik değer
378	**B27R095** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Yayımlanmış referans değer
379	**B27R095** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipik değer
380	**B27R095** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Garantili en yüksek değer
381	**B27R095** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Tipik değer
382	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Yayımlanmış referans değer
383	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Tipik değer
384	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Garantili en yüksek değer
385	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Tipik değer
386	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	Garantili en yüksek değer
387	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Tipik değer
388	**B30G120** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Yayımlanmış referans değer
389	**B30G120** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Tipik değer
390	**B30G120** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantili en yüksek değer
391	**B30G120** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Tipik değer
392	**B30G130** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Yayımlanmış referans değer
393	**B30G130** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipik değer
394	**B30G130** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
395	**B30G130** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Tipik değer
396	**B30P090** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Yayımlanmış referans değer
397	**B30P090** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Tipik değer
398	**B30P090** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
399	**B30P090** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Tipik değer
400	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Yayımlanmış referans değer
401	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
402	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantili en yüksek değer
403	**B30P095** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Yayımlanmış referans değer
404	**B30P095** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Tipik değer
405	**B30P095** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
406	**B30P095** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Tipik değer
407	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Yayımlanmış referans değer
408	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
409	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantili en yüksek değer
410	**B30P100** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Yayımlanmış referans değer
411	**B30P100** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipik değer
412	**B30P100** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Garantili en yüksek değer
413	**B30P100** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Tipik değer
414	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Yayımlanmış referans değer
415	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipik değer
416	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Garantili en yüksek değer
417	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Tipik değer
418	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantili en yüksek değer
419	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Tipik değer
420	**B30P105** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Yayımlanmış referans değer
421	**B30P105** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipik değer
422	**B30P105** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
423	**B30P105** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Tipik değer
424	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Yayımlanmış referans değer
425	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Tipik değer
426	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Garantili en yüksek değer
427	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Tipik değer
428	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantili en yüksek değer
429	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Tipik değer
430	**B30P120** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Yayımlanmış referans değer
431	**B30P120** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Tipik değer
432	**B30P120** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
433	**B30P120** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Tipik değer
434	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Yayımlanmış referans değer
435	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipik değer
436	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
437	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Tipik değer
438	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantili en yüksek değer
439	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Tipik değer
440	**B30R090** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Yayımlanmış referans değer
441	**B30R090** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Tipik değer
442	**B30R090** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Garantili en yüksek değer
443	**B30R090** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Tipik değer
444	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Yayımlanmış referans değer
445	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Garantili en yüksek değer
446	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantili en yüksek değer
447	**B30R095** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Yayımlanmış referans değer
448	**B30R095** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipik değer
449	**B30R095** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Garantili en yüksek değer
450	**B30R095** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
451	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Yayımlanmış referans değer
452	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Garantili en yüksek değer
453	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantili en yüksek değer
454	**B30R100** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Yayımlanmış referans değer
455	**B30R100** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Tipik değer
456	**B30R100** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Garantili en yüksek değer
457	**B30R100** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Tipik değer
458	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Yayımlanmış referans değer
459	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipik değer
460	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Garantili en yüksek değer
461	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Tipik değer
462	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantili en yüksek değer
463	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	Tipik değer
464	**B30R105** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Yayımlanmış referans değer
465	**B30R105** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipik değer
466	**B30R105** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
467	**B30R105** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Tipik değer
468	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Yayımlanmış referans değer
469	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
470	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Manyetostriksiyon hız seviyesi	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	Garantili en yüksek değer
471	**B35G135** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Yayımlanmış referans değer
472	**B35G135** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Tipik değer
473	**B35G135** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
474	**B35G135** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Tipik değer
475	**B35G145** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Yayımlanmış referans değer
476	**B35G145** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipik değer
477	**B35G145** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
478	**B35G145** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
479	**B35G155** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Yayımlanmış referans değer
480	**B35G155** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Tipik değer
481	**B35G155** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Garantili en yüksek değer
482	**B35G155** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Tipik değer
483	**B35P115** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Yayımlanmış referans değer
484	**B35P115** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Tipik değer
485	**B35P115** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Garantili en yüksek değer
486	**B35P115** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Tipik değer
487	**B35P125** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Yayımlanmış referans değer
488	**B35P125** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Tipik değer
489	**B35P125** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantili en yüksek değer
490	**B35P125** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Tipik değer
491	**B35P135** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Yayımlanmış referans değer
492	**B35P135** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Tipik değer
493	**B35P135** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
494	**B35P135** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Tipik değer
495	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00265** W/kg	Tipik değer
496	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00962** W/kg	Tipik değer
497	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0208** W/kg	Tipik değer
498	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0363** W/kg	Tipik değer
499	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** W/kg	Tipik değer
500	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0799** W/kg	Tipik değer
501	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1083** W/kg	Tipik değer
502	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1412** W/kg	Tipik değer
503	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1786** W/kg	Tipik değer
504	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** W/kg	Tipik değer
505	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.267** W/kg	Tipik değer
506	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
507	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/kg	Tipik değer
508	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/kg	Tipik değer
509	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** W/kg	Tipik değer
510	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.49** W/kg	Tipik değer
511	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.576** W/kg	Tipik değer
512	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.74** W/kg	Garantili en yüksek değer
513	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.677** W/kg	Tipik değer
514	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.67** W/kg	Tipik değer
515	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.822** W/kg	Tipik değer
516	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.140** W/kg	Tipik değer
517	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	Tipik değer
518	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00317** W/kg	Tipik değer
519	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01260** W/kg	Tipik değer
520	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01191** W/kg	Tipik değer
521	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0262** W/kg	Tipik değer
522	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	Tipik değer
523	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/kg	Tipik değer
524	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0476** W/kg	Tipik değer
525	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** W/kg	Tipik değer
526	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0702** W/kg	Tipik değer
527	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1031** W/kg	Tipik değer
528	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0995** W/kg	Tipik değer
529	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1337** W/kg	Tipik değer
530	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1383** W/kg	Tipik değer
531	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1726** W/kg	Tipik değer
532	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1785** W/kg	Tipik değer
533	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.224** W/kg	Tipik değer
534	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
535	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.266** W/kg	Tipik değer
536	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.275** W/kg	Tipik değer
537	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.320** W/kg	Tipik değer
538	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** W/kg	Tipik değer
539	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.381** W/kg	Tipik değer
540	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** W/kg	Tipik değer
541	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** W/kg	Tipik değer
542	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.447** W/kg	Tipik değer
543	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.539** W/kg	Tipik değer
544	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.521** W/kg	Tipik değer
545	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Garantili en yüksek değer
546	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** W/kg	Tipik değer
547	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Tipik değer
548	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.624** W/kg	Tipik değer
549	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.697** W/kg	Tipik değer
550	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.724** W/kg	Tipik değer
551	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
552	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.852** W/kg	Tipik değer
553	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Tipik değer
554	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.826** W/kg	Tipik değer
555	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.037** W/kg	Tipik değer
556	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.064** W/kg	Tipik değer
557	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.496** W/kg	Tipik değer
558	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.545** W/kg	Tipik değer
559	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00676** VA/kg	Tipik değer
560	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00628** VA/kg	Tipik değer
561	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0219** VA/kg	Tipik değer
562	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0231** VA/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
563	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0457** VA/kg	Tipik değer
564	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** VA/kg	Tipik değer
565	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0757** VA/kg	Tipik değer
566	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0772** VA/kg	Tipik değer
567	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1121** VA/kg	Tipik değer
568	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1110** VA/kg	Tipik değer
569	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1513** VA/kg	Tipik değer
570	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1510** VA/kg	Tipik değer
571	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1948** VA/kg	Tipik değer
572	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1953** VA/kg	Tipik değer
573	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.243** VA/kg	Tipik değer
574	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.244** VA/kg	Tipik değer
575	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.295** VA/kg	Tipik değer
576	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.297** VA/kg	Tipik değer
577	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1 T (B)	**0.355** VA/kg	Tipik değer
578	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1 T (B)	**0.352** VA/kg	Tipik değer
579	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.419** VA/kg	Tipik değer
580	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.414** VA/kg	Tipik değer
581	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.490** VA/kg	Tipik değer
582	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.485** VA/kg	Tipik değer
583	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.565** VA/kg	Tipik değer
584	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.570** VA/kg	Tipik değer
585	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.658** VA/kg	Tipik değer
586	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.667** VA/kg	Tipik değer
587	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.781** VA/kg	Tipik değer
588	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.788** VA/kg	Tipik değer
589	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.922** VA/kg	Tipik değer
590	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.954** VA/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
591	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.260** VA/kg	Tipik değer
592	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.264** VA/kg	Tipik değer
593	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.29** VA/kg	Tipik değer
594	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.19** VA/kg	Tipik değer
595	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.57** VA/kg	Tipik değer
596	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.35** VA/kg	Tipik değer
597	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00289** W/kg	Tipik değer
598	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01082** W/kg	Tipik değer
599	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0236** W/kg	Tipik değer
600	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0413** W/kg	Tipik değer
601	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0635** W/kg	Tipik değer
602	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0903** W/kg	Tipik değer
603	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1218** W/kg	Tipik değer
604	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1578** W/kg	Tipik değer
605	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1984** W/kg	Tipik değer
606	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.244** W/kg	Tipik değer
607	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.296** W/kg	Tipik değer
608	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.354** W/kg	Tipik değer
609	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.418** W/kg	Tipik değer
610	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.487** W/kg	Tipik değer
611	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Garantili en yüksek değer
612	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.56** W/kg	Tipik değer
613	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.565** W/kg	Tipik değer
614	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.655** W/kg	Tipik değer
615	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
616	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.773** W/kg	Tipik değer
617	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	Tipik değer
618	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.967** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
619	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.365** W/kg	Tipik değer
620	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00578** VA/kg	Tipik değer
621	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.02000** VA/kg	Tipik değer
622	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0417** VA/kg	Tipik değer
623	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0693** VA/kg	Tipik değer
624	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1022** VA/kg	Tipik değer
625	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	Tipik değer
626	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1834** VA/kg	Tipik değer
627	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.232** VA/kg	Tipik değer
628	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.288** VA/kg	Tipik değer
629	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1 T (B)	**0.354** VA/kg	Tipik değer
630	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.433** VA/kg	Tipik değer
631	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.529** VA/kg	Tipik değer
632	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.648** VA/kg	Tipik değer
633	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.795** VA/kg	Tipik değer
634	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.980** VA/kg	Tipik değer
635	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.228** VA/kg	Tipik değer
636	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.660** VA/kg	Tipik değer
637	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.87** VA/kg	Tipik değer
638	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.93** VA/kg	Tipik değer
639	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00362** W/kg	Tipik değer
640	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00383** W/kg	Tipik değer
641	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01439** W/kg	Tipik değer
642	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01390** W/kg	Tipik değer
643	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	Tipik değer
644	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0308** W/kg	Tipik değer
645	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0539** W/kg	Tipik değer
646	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0551** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
647	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0826** W/kg	Tipik değer
648	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** W/kg	Tipik değer
649	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1192** W/kg	Tipik değer
650	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1168** W/kg	Tipik değer
651	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1593** W/kg	Tipik değer
652	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1563** W/kg	Tipik değer
653	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.205** W/kg	Tipik değer
654	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	Tipik değer
655	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	Tipik değer
656	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.257** W/kg	Tipik değer
657	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.308** W/kg	Tipik değer
658	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.314** W/kg	Tipik değer
659	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.378** W/kg	Tipik değer
660	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.371** W/kg	Tipik değer
661	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.449** W/kg	Tipik değer
662	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.441** W/kg	Tipik değer
663	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.518** W/kg	Tipik değer
664	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.526** W/kg	Tipik değer
665	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.602** W/kg	Tipik değer
666	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.612** W/kg	Tipik değer
667	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Garantili en yüksek değer
668	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.707** W/kg	Tipik değer
669	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Tipik değer
670	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.698** W/kg	Tipik değer
671	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.817** W/kg	Tipik değer
672	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.805** W/kg	Tipik değer
673	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
674	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
675	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.956** W/kg	Tipik değer
676	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.950** W/kg	Tipik değer
677	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.177** W/kg	Tipik değer
678	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.168** W/kg	Tipik değer
679	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.622** W/kg	Tipik değer
680	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.637** W/kg	Tipik değer
681	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00677** VA/kg	Tipik değer
682	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00724** VA/kg	Tipik değer
683	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0252** VA/kg	Tipik değer
684	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	Tipik değer
685	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0507** VA/kg	Tipik değer
686	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0517** VA/kg	Tipik değer
687	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0847** VA/kg	Tipik değer
688	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0841** VA/kg	Tipik değer
689	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1233** VA/kg	Tipik değer
690	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1229** VA/kg	Tipik değer
691	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1676** VA/kg	Tipik değer
692	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1659** VA/kg	Tipik değer
693	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.217** VA/kg	Tipik değer
694	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.213** VA/kg	Tipik değer
695	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	Tipik değer
696	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.265** VA/kg	Tipik değer
697	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.322** VA/kg	Tipik değer
698	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.329** VA/kg	Tipik değer
699	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1 T (B)	**0.384** VA/kg	Tipik değer
700	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1 T (B)	**0.393** VA/kg	Tipik değer
701	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.451** VA/kg	Tipik değer
702	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.463** VA/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
703	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.539** VA/kg	Tipik değer
704	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.526** VA/kg	Tipik değer
705	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.612** VA/kg	Tipik değer
706	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.625** VA/kg	Tipik değer
707	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.725** VA/kg	Tipik değer
708	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.708** VA/kg	Tipik değer
709	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.848** VA/kg	Tipik değer
710	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.830** VA/kg	Tipik değer
711	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.017** VA/kg	Tipik değer
712	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.989** VA/kg	Tipik değer
713	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	Tipik değer
714	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	Tipik değer
715	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.22** VA/kg	Tipik değer
716	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.08** VA/kg	Tipik değer
717	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.03** VA/kg	Tipik değer
718	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.9 T (B)	**8.04** VA/kg	Tipik değer
719	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00328** W/kg	Tipik değer
720	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01246** W/kg	Tipik değer
721	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	Tipik değer
722	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** W/kg	Tipik değer
723	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0738** W/kg	Tipik değer
724	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1050** W/kg	Tipik değer
725	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1415** W/kg	Tipik değer
726	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1837** W/kg	Tipik değer
727	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** W/kg	Tipik değer
728	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.284** W/kg	Tipik değer
729	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.344** W/kg	Tipik değer
730	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.410** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
731	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.483** W/kg	Tipik değer
732	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.562** W/kg	Tipik değer
733	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	Garantili en yüksek değer
734	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Tipik değer
735	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.649** W/kg	Tipik değer
736	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.748** W/kg	Tipik değer
737	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
738	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.872** W/kg	Tipik değer
739	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	Tipik değer
740	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.067** W/kg	Tipik değer
741	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.440** W/kg	Tipik değer
742	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00542** VA/kg	Tipik değer
743	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01918** VA/kg	Tipik değer
744	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0405** VA/kg	Tipik değer
745	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0681** VA/kg	Tipik değer
746	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1015** VA/kg	Tipik değer
747	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	Tipik değer
748	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1845** VA/kg	Tipik değer
749	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.235** VA/kg	Tipik değer
750	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.292** VA/kg	Tipik değer
751	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1 T (B)	**0.359** VA/kg	Tipik değer
752	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.439** VA/kg	Tipik değer
753	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.534** VA/kg	Tipik değer
754	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.650** VA/kg	Tipik değer
755	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.789** VA/kg	Tipik değer
756	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.954** VA/kg	Tipik değer
757	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.162** VA/kg	Tipik değer
758	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.526** VA/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
759	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.64** VA/kg	Tipik değer
760	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.17** VA/kg	Tipik değer
761	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	Tipik değer
762	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** W/kg	Tipik değer
763	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01613** W/kg	Tipik değer
764	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01586** W/kg	Tipik değer
765	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** W/kg	Tipik değer
766	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** W/kg	Tipik değer
767	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0593** W/kg	Tipik değer
768	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0603** W/kg	Tipik değer
769	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0917** W/kg	Tipik değer
770	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0902** W/kg	Tipik değer
771	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1267** W/kg	Tipik değer
772	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1288** W/kg	Tipik değer
773	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1687** W/kg	Tipik değer
774	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1717** W/kg	Tipik değer
775	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.220** W/kg	Tipik değer
776	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.216** W/kg	Tipik değer
777	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.269** W/kg	Tipik değer
778	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.275** W/kg	Tipik değer
779	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.329** W/kg	Tipik değer
780	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.337** W/kg	Tipik değer
781	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.405** W/kg	Tipik değer
782	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.395** W/kg	Tipik değer
783	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.479** W/kg	Tipik değer
784	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.468** W/kg	Tipik değer
785	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.548** W/kg	Tipik değer
786	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.561** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
787	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.650** W/kg	Tipik değer
788	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.636** W/kg	Tipik değer
789	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	Garantili en yüksek değer
790	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	Tipik değer
791	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Tipik değer
792	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.737** W/kg	Tipik değer
793	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.846** W/kg	Tipik değer
794	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.864** W/kg	Tipik değer
795	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
796	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.992** W/kg	Tipik değer
797	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Tipik değer
798	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.007** W/kg	Tipik değer
799	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.245** W/kg	Tipik değer
800	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.222** W/kg	Tipik değer
801	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.718** W/kg	Tipik değer
802	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.746** W/kg	Tipik değer
803	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00742** VA/kg	Tipik değer
804	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00689** VA/kg	Tipik değer
805	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0251** VA/kg	Tipik değer
806	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	Tipik değer
807	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0502** VA/kg	Tipik değer
808	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0512** VA/kg	Tipik değer
809	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0831** VA/kg	Tipik değer
810	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0839** VA/kg	Tipik değer
811	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1224** VA/kg	Tipik değer
812	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1218** VA/kg	Tipik değer
813	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	Tipik değer
814	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
815	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	Tipik değer
816	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	Tipik değer
817	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	Tipik değer
818	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** VA/kg	Tipik değer
819	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.328** VA/kg	Tipik değer
820	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.330** VA/kg	Tipik değer
821	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1 T (B)	**0.396** VA/kg	Tipik değer
822	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1 T (B)	**0.394** VA/kg	Tipik değer
823	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.465** VA/kg	Tipik değer
824	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.469** VA/kg	Tipik değer
825	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.549** VA/kg	Tipik değer
826	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.544** VA/kg	Tipik değer
827	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.638** VA/kg	Tipik değer
828	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.633** VA/kg	Tipik değer
829	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.732** VA/kg	Tipik değer
830	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.741** VA/kg	Tipik değer
831	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.867** VA/kg	Tipik değer
832	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.856** VA/kg	Tipik değer
833	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.024** VA/kg	Tipik değer
834	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.039** VA/kg	Tipik değer
835	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.311** VA/kg	Tipik değer
836	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.329** VA/kg	Tipik değer
837	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	Tipik değer
838	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	Tipik değer
839	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.36** VA/kg	Tipik değer
840	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.38** VA/kg	Tipik değer
841	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00361** W/kg	Tipik değer
842	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01382** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
843	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** W/kg	Tipik değer
844	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** W/kg	Tipik değer
845	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0818** W/kg	Tipik değer
846	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1159** W/kg	Tipik değer
847	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1556** W/kg	Tipik değer
848	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	Tipik değer
849	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	Tipik değer
850	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.310** W/kg	Tipik değer
851	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.374** W/kg	Tipik değer
852	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.444** W/kg	Tipik değer
853	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.522** W/kg	Tipik değer
854	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.607** W/kg	Tipik değer
855	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Garantili en yüksek değer
856	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Tipik değer
857	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.702** W/kg	Tipik değer
858	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.811** W/kg	Tipik değer
859	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
860	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.946** W/kg	Tipik değer
861	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Tipik değer
862	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.145** W/kg	Tipik değer
863	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.551** W/kg	Tipik değer
864	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/kg	Tipik değer
865	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0208** VA/kg	Tipik değer
866	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0438** VA/kg	Tipik değer
867	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0736** VA/kg	Tipik değer
868	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1092** VA/kg	Tipik değer
869	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1505** VA/kg	Tipik değer
870	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1974** VA/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
871	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.251** VA/kg	Tipik değer
872	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.312** VA/kg	Tipik değer
873	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1 T (B)	**0.383** VA/kg	Tipik değer
874	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.466** VA/kg	Tipik değer
875	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.563** VA/kg	Tipik değer
876	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.679** VA/kg	Tipik değer
877	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.818** VA/kg	Tipik değer
878	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.993** VA/kg	Tipik değer
879	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.234** VA/kg	Tipik değer
880	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.635** VA/kg	Tipik değer
881	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.70** VA/kg	Tipik değer
882	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.88** VA/kg	Tipik değer
883	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00140** W/lb	Tipik değer
884	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00528** W/lb	Tipik değer
885	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0117** W/lb	Tipik değer
886	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0205** W/lb	Tipik değer
887	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	Tipik değer
888	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0451** W/lb	Tipik değer
889	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.061** W/lb	Tipik değer
890	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0791** W/lb	Tipik değer
891	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0995** W/lb	Tipik değer
892	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	Tipik değer
893	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	Tipik değer
894	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.176** W/lb	Tipik değer
895	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.208** W/lb	Tipik değer
896	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.246** W/lb	Tipik değer
897	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	Garantili en yüksek değer
898	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
899	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	Tipik değer
900	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.352** W/lb	Tipik değer
901	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.479** W/lb	Garantili en yüksek değer
902	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	Tipik değer
903	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	Tipik değer
904	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.607** W/lb	Tipik değer
905	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.797** W/lb	Tipik değer
906	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00399** VA/lb	Tipik değer
907	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	Tipik değer
908	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	Tipik değer
909	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0433** VA/lb	Tipik değer
910	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0621** VA/lb	Tipik değer
911	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0829** VA/lb	Tipik değer
912	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.106** VA/lb	Tipik değer
913	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.131** VA/lb	Tipik değer
914	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	Tipik değer
915	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1 T (B)	**0.188** VA/lb	Tipik değer
916	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.223** VA/lb	Tipik değer
917	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.263** VA/lb	Tipik değer
918	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.314** VA/lb	Tipik değer
919	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.382** VA/lb	Tipik değer
920	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** VA/lb	Tipik değer
921	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.698** VA/lb	Tipik değer
922	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** VA/lb	Tipik değer
923	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	Tipik değer
924	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.0** VA/lb	Tipik değer
925	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00148** W/lb	Tipik değer
926	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00547** W/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
927	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0119** W/lb	Tipik değer
928	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0206** W/lb	Tipik değer
929	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	Tipik değer
930	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0450** W/lb	Tipik değer
931	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0607** W/lb	Tipik değer
932	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0788** W/lb	Tipik değer
933	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0994** W/lb	Tipik değer
934	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	Tipik değer
935	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	Tipik değer
936	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.177** W/lb	Tipik değer
937	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.210** W/lb	Tipik değer
938	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.248** W/lb	Tipik değer
939	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	Garantili en yüksek değer
940	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.295** W/lb	Tipik değer
941	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.294** W/lb	Tipik değer
942	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.358** W/lb	Tipik değer
943	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.488** W/lb	Garantili en yüksek değer
944	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	Tipik değer
945	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	Tipik değer
946	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.638** W/lb	Tipik değer
947	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.84** W/lb	Tipik değer
948	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00347** VA/lb	Tipik değer
949	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	Tipik değer
950	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** VA/lb	Tipik değer
951	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0366** VA/lb	Tipik değer
952	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0526** VA/lb	Tipik değer
953	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0703** VA/lb	Tipik değer
954	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0900** VA/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
955	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.112** VA/lb	Tipik değer
956	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** VA/lb	Tipik değer
957	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1 T (B)	**0.162** VA/lb	Tipik değer
958	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.193** VA/lb	Tipik değer
959	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** VA/lb	Tipik değer
960	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.272** VA/lb	Tipik değer
961	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** VA/lb	Tipik değer
962	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.426** VA/lb	Tipik değer
963	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.608** VA/lb	Tipik değer
964	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** VA/lb	Tipik değer
965	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	Tipik değer
966	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	Tipik değer
967	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00154** W/lb	Tipik değer
968	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	Tipik değer
969	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00581** W/lb	Tipik değer
970	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0127** W/lb	Tipik değer
971	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0125** W/lb	Tipik değer
972	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0218** W/lb	Tipik değer
973	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0222** W/lb	Tipik değer
974	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0343** W/lb	Tipik değer
975	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	Tipik değer
976	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0489** W/lb	Tipik değer
977	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0477** W/lb	Tipik değer
978	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0641** W/lb	Tipik değer
979	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0659** W/lb	Tipik değer
980	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0854** W/lb	Tipik değer
981	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0829** W/lb	Tipik değer
982	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.107** W/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
983	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.104** W/lb	Tipik değer
984	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.132** W/lb	Tipik değer
985	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.128** W/lb	Tipik değer
986	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Tipik değer
987	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.159** W/lb	Tipik değer
988	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	Tipik değer
989	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.189** W/lb	Tipik değer
990	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.223** W/lb	Tipik değer
991	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Tipik değer
992	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.263** W/lb	Tipik değer
993	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	Tipik değer
994	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.340** W/lb	Garantili en yüksek değer
995	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	Tipik değer
996	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	Tipik değer
997	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.311** W/lb	Tipik değer
998	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.374** W/lb	Tipik değer
999	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.363** W/lb	Tipik değer
1000	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.530** W/lb	Garantili en yüksek değer
1001	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.455** W/lb	Tipik değer
1002	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.457** W/lb	Tipik değer
1003	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.468** W/lb	Tipik değer
1004	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.609** W/lb	Tipik değer
1005	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.631** W/lb	Tipik değer
1006	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.824** W/lb	Tipik değer
1007	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.795** W/lb	Tipik değer
1008	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00458** VA/lb	Tipik değer
1009	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00413** VA/lb	Tipik değer
1010	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0139** VA/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1011	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0152** VA/lb	Tipik değer
1012	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** VA/lb	Tipik değer
1013	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0279** VA/lb	Tipik değer
1014	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0449** VA/lb	Tipik değer
1015	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** VA/lb	Tipik değer
1016	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0683** VA/lb	Tipik değer
1017	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0645** VA/lb	Tipik değer
1018	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0910** VA/lb	Tipik değer
1019	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0862** VA/lb	Tipik değer
1020	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** VA/lb	Tipik değer
1021	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	Tipik değer
1022	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.136** VA/lb	Tipik değer
1023	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	Tipik değer
1024	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	Tipik değer
1025	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.165** VA/lb	Tipik değer
1026	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1 T (B)	**0.207** VA/lb	Tipik değer
1027	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1 T (B)	**0.196** VA/lb	Tipik değer
1028	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.244** VA/lb	Tipik değer
1029	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.232** VA/lb	Tipik değer
1030	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	Tipik değer
1031	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	Tipik değer
1032	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.325** VA/lb	Tipik değer
1033	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	Tipik değer
1034	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.392** VA/lb	Tipik değer
1035	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.410** VA/lb	Tipik değer
1036	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.521** VA/lb	Tipik değer
1037	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.494** VA/lb	Tipik değer
1038	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1039	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** VA/lb	Tipik değer
1040	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** VA/lb	Tipik değer
1041	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** VA/lb	Tipik değer
1042	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.19** VA/lb	Tipik değer
1043	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.24** VA/lb	Tipik değer
1044	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.9 T (B)	**11.7** VA/lb	Tipik değer
1045	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Tipik değer
1046	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00155** W/lb	Tipik değer
1047	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00576** W/lb	Tipik değer
1048	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0126** W/lb	Tipik değer
1049	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0219** W/lb	Tipik değer
1050	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	Tipik değer
1051	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0478** W/lb	Tipik değer
1052	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0643** W/lb	Tipik değer
1053	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0833** W/lb	Tipik değer
1054	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.105** W/lb	Tipik değer
1055	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.129** W/lb	Tipik değer
1056	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.155** W/lb	Tipik değer
1057	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.185** W/lb	Tipik değer
1058	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.219** W/lb	Tipik değer
1059	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.258** W/lb	Tipik değer
1060	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.313** W/lb	Garantili en yüksek değer
1061	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Tipik değer
1062	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Tipik değer
1063	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	Tipik değer
1064	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.477** W/lb	Garantili en yüksek değer
1065	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	Tipik değer
1066	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1067	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.617** W/lb	Tipik değer
1068	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.805** W/lb	Tipik değer
1069	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00403** VA/lb	Tipik değer
1070	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	Tipik değer
1071	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	Tipik değer
1072	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0434** VA/lb	Tipik değer
1073	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0622** VA/lb	Tipik değer
1074	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0834** VA/lb	Tipik değer
1075	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.107** VA/lb	Tipik değer
1076	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.132** VA/lb	Tipik değer
1077	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.160** VA/lb	Tipik değer
1078	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	Tipik değer
1079	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.227** VA/lb	Tipik değer
1080	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.268** VA/lb	Tipik değer
1081	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.319** VA/lb	Tipik değer
1082	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.387** VA/lb	Tipik değer
1083	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.491** VA/lb	Tipik değer
1084	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.686** VA/lb	Tipik değer
1085	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** VA/lb	Tipik değer
1086	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.23** VA/lb	Tipik değer
1087	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	Tipik değer
1088	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	Tipik değer
1089	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00556** W/lb	Tipik değer
1090	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0122** W/lb	Tipik değer
1091	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0212** W/lb	Tipik değer
1092	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0326** W/lb	Tipik değer
1093	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0465** W/lb	Tipik değer
1094	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0628** W/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1095	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0817** W/lb	Tipik değer
1096	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	Tipik değer
1097	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	Tipik değer
1098	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Tipik değer
1099	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.184** W/lb	Tipik değer
1100	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Tipik değer
1101	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.256** W/lb	Tipik değer
1102	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.316** W/lb	Garantili en yüksek değer
1103	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	Tipik değer
1104	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	Tipik değer
1105	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	Tipik değer
1106	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.484** W/lb	Garantili en yüksek değer
1107	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.465** W/lb	Tipik değer
1108	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.464** W/lb	Tipik değer
1109	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.627** W/lb	Tipik değer
1110	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.806** W/lb	Tipik değer
1111	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00336** VA/lb	Tipik değer
1112	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0112** VA/lb	Tipik değer
1113	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0225** VA/lb	Tipik değer
1114	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0364** VA/lb	Tipik değer
1115	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0524** VA/lb	Tipik değer
1116	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0706** VA/lb	Tipik değer
1117	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0908** VA/lb	Tipik değer
1118	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.113** VA/lb	Tipik değer
1119	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** VA/lb	Tipik değer
1120	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** VA/lb	Tipik değer
1121	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.197** VA/lb	Tipik değer
1122	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.235** VA/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1123	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** VA/lb	Tipik değer
1124	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.344** VA/lb	Tipik değer
1125	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.441** VA/lb	Tipik değer
1126	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.627** VA/lb	Tipik değer
1127	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	Tipik değer
1128	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/lb	Tipik değer
1129	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	Tipik değer
1130	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00150** W/lb	Tipik değer
1131	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0056** W/lb	Tipik değer
1132	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0123** W/lb	Tipik değer
1133	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0214** W/lb	Tipik değer
1134	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0329** W/lb	Tipik değer
1135	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0469** W/lb	Tipik değer
1136	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0633** W/lb	Tipik değer
1137	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0821** W/lb	Tipik değer
1138	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	Tipik değer
1139	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	Tipik değer
1140	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	Tipik değer
1141	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	Tipik değer
1142	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	Tipik değer
1143	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	Tipik değer
1144	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	Garantili en yüksek değer
1145	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	Tipik değer
1146	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	Tipik değer
1147	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.360** W/lb	Tipik değer
1148	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.453** W/lb	Garantili en yüksek değer
1149	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	Tipik değer
1150	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1151	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.603** W/lb	Tipik değer
1152	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.796** W/lb	Tipik değer
1153	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00379** VA/lb	Tipik değer
1154	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0127** VA/lb	Tipik değer
1155	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0255** VA/lb	Tipik değer
1156	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0412** VA/lb	Tipik değer
1157	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0593** VA/lb	Tipik değer
1158	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0796** VA/lb	Tipik değer
1159	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.102** VA/lb	Tipik değer
1160	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	Tipik değer
1161	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.154** VA/lb	Tipik değer
1162	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1 T (B)	**0.184** VA/lb	Tipik değer
1163	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.218** VA/lb	Tipik değer
1164	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.257** VA/lb	Tipik değer
1165	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.306** VA/lb	Tipik değer
1166	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.370** VA/lb	Tipik değer
1167	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.469** VA/lb	Tipik değer
1168	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.652** VA/lb	Tipik değer
1169	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	Tipik değer
1170	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	Tipik değer
1171	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.4** VA/lb	Tipik değer
1172	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00189** W/lb	Tipik değer
1173	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00183** W/lb	Tipik değer
1174	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00702** W/lb	Tipik değer
1175	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00707** W/lb	Tipik değer
1176	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	Tipik değer
1177	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0153** W/lb	Tipik değer
1178	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0264** W/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1179	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Tipik değer
1180	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	Tipik değer
1181	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0400** W/lb	Tipik değer
1182	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0564** W/lb	Tipik değer
1183	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0568** W/lb	Tipik değer
1184	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0761** W/lb	Tipik değer
1185	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0753** W/lb	Tipik değer
1186	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0968** W/lb	Tipik değer
1187	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0981** W/lb	Tipik değer
1188	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.121** W/lb	Tipik değer
1189	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.123** W/lb	Tipik değer
1190	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.151** W/lb	Tipik değer
1191	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.148** W/lb	Tipik değer
1192	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.179** W/lb	Tipik değer
1193	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.182** W/lb	Tipik değer
1194	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.217** W/lb	Tipik değer
1195	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.214** W/lb	Tipik değer
1196	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	Tipik değer
1197	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.253** W/lb	Tipik değer
1198	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.298** W/lb	Tipik değer
1199	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.300** W/lb	Tipik değer
1200	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Garantili en yüksek değer
1201	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.354** W/lb	Tipik değer
1202	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.353** W/lb	Tipik değer
1203	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	Tipik değer
1204	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.421** W/lb	Tipik değer
1205	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.418** W/lb	Tipik değer
1206	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1207	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.520** W/lb	Tipik değer
1208	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.518** W/lb	Tipik değer
1209	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.514** W/lb	Tipik değer
1210	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.680** W/lb	Tipik değer
1211	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.658** W/lb	Tipik değer
1212	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.770** W/lb	Tipik değer
1213	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.845** W/lb	Tipik değer
1214	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00424** VA/lb	Tipik değer
1215	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00472** VA/lb	Tipik değer
1216	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0141** VA/lb	Tipik değer
1217	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0154** VA/lb	Tipik değer
1218	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	Tipik değer
1219	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** VA/lb	Tipik değer
1220	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0457** VA/lb	Tipik değer
1221	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0488** VA/lb	Tipik değer
1222	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	Tipik değer
1223	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0699** VA/lb	Tipik değer
1224	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0937** VA/lb	Tipik değer
1225	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	Tipik değer
1226	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	Tipik değer
1227	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.120** VA/lb	Tipik değer
1228	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** VA/lb	Tipik değer
1229	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.149** VA/lb	Tipik değer
1230	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.181** VA/lb	Tipik değer
1231	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	Tipik değer
1232	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1 T (B)	**0.208** VA/lb	Tipik değer
1233	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1 T (B)	**0.218** VA/lb	Tipik değer
1234	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1235	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.248** VA/lb	Tipik değer
1236	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.294** VA/lb	Tipik değer
1237	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.306** VA/lb	Tipik değer
1238	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.365** VA/lb	Tipik değer
1239	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.351** VA/lb	Tipik değer
1240	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.424** VA/lb	Tipik değer
1241	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.437** VA/lb	Tipik değer
1242	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	Tipik değer
1243	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.533** VA/lb	Tipik değer
1244	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** VA/lb	Tipik değer
1245	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.726** VA/lb	Tipik değer
1246	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** VA/lb	Tipik değer
1247	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	Tipik değer
1248	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.72** VA/lb	Tipik değer
1249	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.50** VA/lb	Tipik değer
1250	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.4** VA/lb	Tipik değer
1251	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.9 T (B)	**16.4** VA/lb	Tipik değer
1252	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	Tipik değer
1253	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00719** W/lb	Tipik değer
1254	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0155** W/lb	Tipik değer
1255	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Tipik değer
1256	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	Tipik değer
1257	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0565** W/lb	Tipik değer
1258	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0756** W/lb	Tipik değer
1259	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0976** W/lb	Tipik değer
1260	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.122** W/lb	Tipik değer
1261	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.150** W/lb	Tipik değer
1262	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.181** W/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1263	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.216** W/lb	Tipik değer
1264	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	Tipik değer
1265	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.299** W/lb	Tipik değer
1266	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Garantili en yüksek değer
1267	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.352** W/lb	Tipik değer
1268	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	Tipik değer
1269	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.423** W/lb	Tipik değer
1270	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	Garantili en yüksek değer
1271	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.527** W/lb	Tipik değer
1272	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.525** W/lb	Tipik değer
1273	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.688** W/lb	Tipik değer
1274	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.876** W/lb	Tipik değer
1275	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00378** VA/lb	Tipik değer
1276	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0125** VA/lb	Tipik değer
1277	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0249** VA/lb	Tipik değer
1278	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0403** VA/lb	Tipik değer
1279	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** VA/lb	Tipik değer
1280	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0786** VA/lb	Tipik değer
1281	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	Tipik değer
1282	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	Tipik değer
1283	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** VA/lb	Tipik değer
1284	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1 T (B)	**0.186** VA/lb	Tipik değer
1285	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.221** VA/lb	Tipik değer
1286	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.262** VA/lb	Tipik değer
1287	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.310** VA/lb	Tipik değer
1288	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.371** VA/lb	Tipik değer
1289	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.459** VA/lb	Tipik değer
1290	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.613** VA/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1291	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** VA/lb	Tipik değer
1292	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.90** VA/lb	Tipik değer
1293	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	Tipik değer
1294	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Tipik değer
1295	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Tipik değer
1296	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0075** W/lb	Tipik değer
1297	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00757** W/lb	Tipik değer
1298	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	Tipik değer
1299	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0165** W/lb	Tipik değer
1300	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0286** W/lb	Tipik değer
1301	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Tipik değer
1302	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Tipik değer
1303	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Tipik değer
1304	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0617** W/lb	Tipik değer
1305	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0620** W/lb	Tipik değer
1306	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0833** W/lb	Tipik değer
1307	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0828** W/lb	Tipik değer
1308	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Tipik değer
1309	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Tipik değer
1310	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	Tipik değer
1311	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.134** W/lb	Tipik değer
1312	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.165** W/lb	Tipik değer
1313	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Tipik değer
1314	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.199** W/lb	Tipik değer
1315	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	Tipik değer
1316	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	Tipik değer
1317	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.240** W/lb	Tipik değer
1318	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1319	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** W/lb	Tipik değer
1320	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** W/lb	Tipik değer
1321	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.330** W/lb	Tipik değer
1322	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Garantili en yüksek değer
1323	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Tipik değer
1324	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Tipik değer
1325	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Tipik değer
1326	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.462** W/lb	Tipik değer
1327	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.463** W/lb	Tipik değer
1328	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Garantili en yüksek değer
1329	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.563** W/lb	Tipik değer
1330	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	Tipik değer
1331	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	Tipik değer
1332	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.719** W/lb	Tipik değer
1333	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.717** W/lb	Tipik değer
1334	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.898** W/lb	Tipik değer
1335	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.895** W/lb	Tipik değer
1336	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00398** VA/lb	Tipik değer
1337	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00418** VA/lb	Tipik değer
1338	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0138** VA/lb	Tipik değer
1339	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	Tipik değer
1340	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** VA/lb	Tipik değer
1341	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** VA/lb	Tipik değer
1342	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0448** VA/lb	Tipik değer
1343	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0447** VA/lb	Tipik değer
1344	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0652** VA/lb	Tipik değer
1345	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0650** VA/lb	Tipik değer
1346	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0882** VA/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1347	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	Tipik değer
1348	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	Tipik değer
1349	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	Tipik değer
1350	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.144** VA/lb	Tipik değer
1351	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** VA/lb	Tipik değer
1352	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** VA/lb	Tipik değer
1353	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.177** VA/lb	Tipik değer
1354	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	Tipik değer
1355	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	Tipik değer
1356	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.259** VA/lb	Tipik değer
1357	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	Tipik değer
1358	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	Tipik değer
1359	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	Tipik değer
1360	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	Tipik değer
1361	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** VA/lb	Tipik değer
1362	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.452** VA/lb	Tipik değer
1363	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	Tipik değer
1364	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	Tipik değer
1365	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.572** VA/lb	Tipik değer
1366	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.783** VA/lb	Tipik değer
1367	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.788** VA/lb	Tipik değer
1368	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** VA/lb	Tipik değer
1369	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	Tipik değer
1370	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.11** VA/lb	Tipik değer
1371	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.76** VA/lb	Tipik değer
1372	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Tipik değer
1373	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	Tipik değer
1374	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00212** W/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1375	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00789** W/lb	Tipik değer
1376	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0170** W/lb	Tipik değer
1377	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0293** W/lb	Tipik değer
1378	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0446** W/lb	Tipik değer
1379	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0631** W/lb	Tipik değer
1380	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0847** W/lb	Tipik değer
1381	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.109** W/lb	Tipik değer
1382	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** W/lb	Tipik değer
1383	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.169** W/lb	Tipik değer
1384	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.204** W/lb	Tipik değer
1385	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.242** W/lb	Tipik değer
1386	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	Tipik değer
1387	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.334** W/lb	Tipik değer
1388	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Garantili en yüksek değer
1389	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	Tipik değer
1390	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	Tipik değer
1391	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	Tipik değer
1392	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Garantili en yüksek değer
1393	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.569** W/lb	Tipik değer
1394	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Tipik değer
1395	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.723** W/lb	Tipik değer
1396	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.899** W/lb	Tipik değer
1397	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00346** VA/lb	Tipik değer
1398	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	Tipik değer
1399	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0233** VA/lb	Tipik değer
1400	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0383** VA/lb	Tipik değer
1401	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** VA/lb	Tipik değer
1402	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0770** VA/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1403	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	Tipik değer
1404	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.128** VA/lb	Tipik değer
1405	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	Tipik değer
1406	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	Tipik değer
1407	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** VA/lb	Tipik değer
1408	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	Tipik değer
1409	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.327** VA/lb	Tipik değer
1410	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.396** VA/lb	Tipik değer
1411	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.498** VA/lb	Tipik değer
1412	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	Tipik değer
1413	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** VA/lb	Tipik değer
1414	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.67** VA/lb	Tipik değer
1415	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	Tipik değer
1416	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00251** W/lb	Tipik değer
1417	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00247** W/lb	Tipik değer
1418	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00921** W/lb	Tipik değer
1419	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	Tipik değer
1420	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0199** W/lb	Tipik değer
1421	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0197** W/lb	Tipik değer
1422	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0338** W/lb	Tipik değer
1423	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0342** W/lb	Tipik değer
1424	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0518** W/lb	Tipik değer
1425	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0513** W/lb	Tipik değer
1426	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0728** W/lb	Tipik değer
1427	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0721** W/lb	Tipik değer
1428	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0971** W/lb	Tipik değer
1429	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0964** W/lb	Tipik değer
1430	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.125** W/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1431	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.124** W/lb	Tipik değer
1432	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** W/lb	Tipik değer
1433	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.156** W/lb	Tipik değer
1434	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** W/lb	Tipik değer
1435	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.190** W/lb	Tipik değer
1436	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** W/lb	Tipik değer
1437	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.229** W/lb	Tipik değer
1438	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	Tipik değer
1439	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	Tipik değer
1440	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.321** W/lb	Tipik değer
1441	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.322** W/lb	Tipik değer
1442	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.376** W/lb	Tipik değer
1443	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.375** W/lb	Tipik değer
1444	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	Garantili en yüksek değer
1445	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Tipik değer
1446	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Tipik değer
1447	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.437** W/lb	Tipik değer
1448	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	Tipik değer
1449	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.517** W/lb	Tipik değer
1450	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	Garantili en yüksek değer
1451	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.627** W/lb	Tipik değer
1452	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.612** W/lb	Tipik değer
1453	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.625** W/lb	Tipik değer
1454	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.765** W/lb	Tipik değer
1455	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.776** W/lb	Tipik değer
1456	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.943** W/lb	Tipik değer
1457	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.921** W/lb	Tipik değer
1458	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00406** VA/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1459	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00393** VA/lb	Tipik değer
1460	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	Tipik değer
1461	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0132** VA/lb	Tipik değer
1462	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0270** VA/lb	Tipik değer
1463	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** VA/lb	Tipik değer
1464	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0443** VA/lb	Tipik değer
1465	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0440** VA/lb	Tipik değer
1466	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0648** VA/lb	Tipik değer
1467	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0651** VA/lb	Tipik değer
1468	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0889** VA/lb	Tipik değer
1469	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0893** VA/lb	Tipik değer
1470	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.117** VA/lb	Tipik değer
1471	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	Tipik değer
1472	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.147** VA/lb	Tipik değer
1473	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.148** VA/lb	Tipik değer
1474	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** VA/lb	Tipik değer
1475	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.183** VA/lb	Tipik değer
1476	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1 T (B)	**0.222** VA/lb	Tipik değer
1477	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** VA/lb	Tipik değer
1478	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.264** VA/lb	Tipik değer
1479	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** VA/lb	Tipik değer
1480	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** VA/lb	Tipik değer
1481	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** VA/lb	Tipik değer
1482	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.379** VA/lb	Tipik değer
1483	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	Tipik değer
1484	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.444** VA/lb	Tipik değer
1485	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	Tipik değer
1486	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.544** VA/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1487	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.571** VA/lb	Tipik değer
1488	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.713** VA/lb	Tipik değer
1489	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.761** VA/lb	Tipik değer
1490	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** VA/lb	Tipik değer
1491	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.38** VA/lb	Tipik değer
1492	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	Tipik değer
1493	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.16** VA/lb	Tipik değer
1494	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.2** VA/lb	Tipik değer
1495	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.4** VA/lb	Tipik değer
1496	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00261** W/lb	Tipik değer
1497	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00956** W/lb	Tipik değer
1498	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	Tipik değer
1499	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0350** W/lb	Tipik değer
1500	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	Tipik değer
1501	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0741** W/lb	Tipik değer
1502	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0988** W/lb	Tipik değer
1503	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	Tipik değer
1504	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	Tipik değer
1505	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.194** W/lb	Tipik değer
1506	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.233** W/lb	Tipik değer
1507	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.276** W/lb	Tipik değer
1508	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.324** W/lb	Tipik değer
1509	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.378** W/lb	Tipik değer
1510	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	Garantili en yüksek değer
1511	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.439** W/lb	Tipik değer
1512	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	Tipik değer
1513	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	Tipik değer
1514	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1515	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.614** W/lb	Tipik değer
1516	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.611** W/lb	Tipik değer
1517	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	Tipik değer
1518	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.953** W/lb	Tipik değer
1519	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00367** VA/lb	Tipik değer
1520	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** VA/lb	Tipik değer
1521	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0253** VA/lb	Tipik değer
1522	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0418** VA/lb	Tipik değer
1523	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0618** VA/lb	Tipik değer
1524	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0850** VA/lb	Tipik değer
1525	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.112** VA/lb	Tipik değer
1526	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.141** VA/lb	Tipik değer
1527	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	Tipik değer
1528	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1 T (B)	**0.212** VA/lb	Tipik değer
1529	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.254** VA/lb	Tipik değer
1530	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.300** VA/lb	Tipik değer
1531	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.354** VA/lb	Tipik değer
1532	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.420** VA/lb	Tipik değer
1533	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.509** VA/lb	Tipik değer
1534	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.658** VA/lb	Tipik değer
1535	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.04** VA/lb	Tipik değer
1536	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.04** VA/lb	Tipik değer
1537	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.8** VA/lb	Tipik değer
1538	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00269** W/kg	Tipik değer
1539	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01022** W/kg	Tipik değer
1540	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0223** W/kg	Tipik değer
1541	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0394** W/kg	Tipik değer
1542	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0609** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1543	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0864** W/kg	Tipik değer
1544	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1160** W/kg	Tipik değer
1545	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1500** W/kg	Tipik değer
1546	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1883** W/kg	Tipik değer
1547	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.232** W/kg	Tipik değer
1548	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.280** W/kg	Tipik değer
1549	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.334** W/kg	Tipik değer
1550	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.394** W/kg	Tipik değer
1551	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.460** W/kg	Tipik değer
1552	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.536** W/kg	Tipik değer
1553	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Tipik değer
1554	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.619** W/kg	Tipik değer
1555	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
1556	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	Tipik değer
1557	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.730** W/kg	Tipik değer
1558	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.893** W/kg	Tipik değer
1559	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.242** W/kg	Tipik değer
1560	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00314** W/kg	Tipik değer
1561	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01202** W/kg	Tipik değer
1562	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0264** W/kg	Tipik değer
1563	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0462** W/kg	Tipik değer
1564	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0712** W/kg	Tipik değer
1565	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1010** W/kg	Tipik değer
1566	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1359** W/kg	Tipik değer
1567	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1761** W/kg	Tipik değer
1568	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.2220** W/kg	Tipik değer
1569	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1 T (B)	**0.273** W/kg	Tipik değer
1570	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.330** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1571	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.393** W/kg	Tipik değer
1572	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.462** W/kg	Tipik değer
1573	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** W/kg	Tipik değer
1574	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.619** W/kg	Tipik değer
1575	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Tipik değer
1576	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** W/kg	Tipik değer
1577	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
1578	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/kg	Tipik değer
1579	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Tipik değer
1580	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.007** W/kg	Tipik değer
1581	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.362** W/kg	Tipik değer
1582	**23JG110** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipik değer
1583	**23JG110** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
1584	**23JG110** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Tipik değer
1585	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Tipik değer
1586	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
1587	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Tipik değer
1588	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Tipik değer
1589	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
1590	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Tipik değer
1591	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipik değer
1592	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
1593	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipik değer
1594	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Tipik değer
1595	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
1596	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Tipik değer
1597	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Tipik değer
1598	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1599	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Tipik değer
1600	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Tipik değer
1601	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
1602	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Tipik değer
1603	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Tipik değer
1604	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
1605	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Tipik değer
1606	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Tipik değer
1607	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
1608	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Tipik değer
1609	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Tipik değer
1610	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
1611	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	Tipik değer
1612	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Tipik değer
1613	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
1614	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Tipik değer
1615	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Tipik değer
1616	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
1617	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Tipik değer
1618	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Tipik değer
1619	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Garantili en yüksek değer
1620	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Tipik değer
1621	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Tipik değer
1622	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
1623	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	Tipik değer
1624	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Tipik değer
1625	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
1626	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1627	**27JG120** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipik değer
1628	**27JG120** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
1629	**27JG120** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Tipik değer
1630	**27JG130** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Tipik değer
1631	**27JG130** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Garantili en yüksek değer
1632	**27JG130** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Tipik değer
1633	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Tipik değer
1634	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
1635	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Tipik değer
1636	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipik değer
1637	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
1638	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Tipik değer
1639	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipik değer
1640	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
1641	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Tipik değer
1642	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Tipik değer
1643	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
1644	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Tipik değer
1645	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipik değer
1646	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
1647	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipik değer
1648	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Tipik değer
1649	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
1650	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Tipik değer
1651	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Tipik değer
1652	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
1653	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Tipik değer
1654	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1655	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
1656	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Tipik değer
1657	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Tipik değer
1658	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
1659	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Tipik değer
1660	**30JG120** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Tipik değer
1661	**30JG120** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
1662	**30JG120** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Tipik değer
1663	**30JG130** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Tipik değer
1664	**30JG130** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Garantili en yüksek değer
1665	**30JG130** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Tipik değer
1666	**30JG140** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Tipik değer
1667	**30JG140** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	Garantili en yüksek değer
1668	**30JG140** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Tipik değer
1669	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Tipik değer
1670	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
1671	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Tipik değer
1672	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipik değer
1673	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
1674	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Tipik değer
1675	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Tipik değer
1676	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
1677	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Tipik değer
1678	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipik değer
1679	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
1680	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Tipik değer
1681	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Tipik değer
1682	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1683	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Tipik değer
1684	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Tipik değer
1685	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
1686	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Tipik değer
1687	**35JG135** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Tipik değer
1688	**35JG135** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Garantili en yüksek değer
1689	**35JG135** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.33** W/kg	Tipik değer
1690	**35JG145** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Tipik değer
1691	**35JG145** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantili en yüksek değer
1692	**35JG145** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Tipik değer
1693	**35JG155** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Tipik değer
1694	**35JG155** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Garantili en yüksek değer
1695	**35JG155** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Tipik değer
1696	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Tipik değer
1697	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantili en yüksek değer
1698	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Tipik değer
1699	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Tipik değer
1700	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
1701	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Tipik değer
1702	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Tipik değer
1703	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Garantili en yüksek değer
1704	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Tipik değer
1705	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Tipik değer
1706	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantili en yüksek değer
1707	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Tipik değer
1708	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Tipik değer
1709	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
1710	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1711	**M-0H** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Garantili en yüksek değer
1712	**M-0H** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Tipik değer
1713	**M-0H** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
1714	**M-0H** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Tipik değer
1715	**M-0H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Garantili en yüksek değer
1716	**M-0H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Tipik değer
1717	**M-0H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Garantili en yüksek değer
1718	**M-0H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Tipik değer
1719	**M-0H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Garantili en yüksek değer
1720	**M-0H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Tipik değer
1721	**M-0H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
1722	**M-0H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Tipik değer
1723	**M-1H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Garantili en yüksek değer
1724	**M-1H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipik değer
1725	**M-1H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Garantili en yüksek değer
1726	**M-1H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Tipik değer
1727	**M-1H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
1728	**M-1H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipik değer
1729	**M-1H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Garantili en yüksek değer
1730	**M-1H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Tipik değer
1731	**M-1H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Garantili en yüksek değer
1732	**M-1H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Tipik değer
1733	**M-1H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Garantili en yüksek değer
1734	**M-1H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Tipik değer
1735	**M-2H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
1736	**M-2H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipik değer
1737	**M-2H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Garantili en yüksek değer
1738	**M-2H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1739	**M-2H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
1740	**M-2H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Tipik değer
1741	**M-2H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Garantili en yüksek değer
1742	**M-2H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Tipik değer
1743	**M-3** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Garantili en yüksek değer
1744	**M-3** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipik değer
1745	**M-3** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Garantili en yüksek değer
1746	**M-3** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Tipik değer
1747	**M-3** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Garantili en yüksek değer
1748	**M-3** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Tipik değer
1749	**M-3** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Garantili en yüksek değer
1750	**M-3** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Tipik değer
1751	**M-3H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Garantili en yüksek değer
1752	**M-3H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Tipik değer
1753	**M-3H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Garantili en yüksek değer
1754	**M-3H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Tipik değer
1755	**M-4** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Garantili en yüksek değer
1756	**M-4** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Tipik değer
1757	**M-4** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Garantili en yüksek değer
1758	**M-4** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Tipik değer
1759	**M-4** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
1760	**M-4** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Tipik değer
1761	**M-4** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
1762	**M-4** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Tipik değer
1763	**M-5** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Garantili en yüksek değer
1764	**M-5** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Tipik değer
1765	**M-5** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantili en yüksek değer
1766	**M-5** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1767	**M-5** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Garantili en yüksek değer
1768	**M-5** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Tipik değer
1769	**M-5** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantili en yüksek değer
1770	**M-5** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Tipik değer
1771	**M-6** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	Garantili en yüksek değer
1772	**M-6** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Tipik değer
1773	**M-6** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.57** W/kg	Garantili en yüksek değer
1774	**M-6** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Tipik değer
1775	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.47** W/kg	Tipik değer
1776	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.65** W/kg	Garantili en yüksek değer
1777	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.64** W/kg	Tipik değer
1778	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.50** W/kg	Tipik değer
1779	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	Garantili en yüksek değer
1780	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	Tipik değer
1781	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	Tipik değer
1782	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
1783	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.71** W/kg	Tipik değer
1784	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.51** W/kg	Tipik değer
1785	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	Garantili en yüksek değer
1786	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.69** W/kg	Tipik değer
1787	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Tipik değer
1788	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
1789	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	Tipik değer
1790	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.59** W/kg	Tipik değer
1791	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
1792	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.79** W/kg	Tipik değer
1793	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	Tipik değer
1794	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1795	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.82** W/kg	Tipik değer
1796	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Tipik değer
1797	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
1798	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Tipik değer
1799	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	Tipik değer
1800	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	Garantili en yüksek değer
1801	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	Tipik değer
1802	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Tipik değer
1803	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
1804	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.72** W/kg	Tipik değer
1805	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	Tipik değer
1806	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
1807	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Tipik değer
1808	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Tipik değer
1809	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
1810	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	Tipik değer
1811	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Tipik değer
1812	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
1813	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Tipik değer
1814	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Tipik değer
1815	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
1816	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	Tipik değer
1817	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	Tipik değer
1818	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
1819	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Tipik değer
1820	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Tipik değer
1821	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
1822	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1823	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Tipik değer
1824	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
1825	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Tipik değer
1826	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Tipik değer
1827	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
1828	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Tipik değer
1829	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	Tipik değer
1830	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
1831	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Tipik değer
1832	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	Tipik değer
1833	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
1834	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	Tipik değer
1835	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Tipik değer
1836	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
1837	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Tipik değer
1838	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Tipik değer
1839	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
1840	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	Tipik değer
1841	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Tipik değer
1842	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Garantili en yüksek değer
1843	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	Tipik değer
1844	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	Tipik değer
1845	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
1846	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	Tipik değer
1847	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	Tipik değer
1848	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
1849	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	Tipik değer
1850	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1851	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
1852	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Tipik değer
1853	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Tipik değer
1854	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
1855	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Tipik değer
1856	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Tipik değer
1857	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
1858	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Tipik değer
1859	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Tipik değer
1860	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
1861	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	Tipik değer
1862	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	Tipik değer
1863	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
1864	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Tipik değer
1865	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	Tipik değer
1866	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
1867	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Tipik değer
1868	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Tipik değer
1869	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Garantili en yüksek değer
1870	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Tipik değer
1871	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	Tipik değer
1872	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Garantili en yüksek değer
1873	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Tipik değer
1874	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	Tipik değer
1875	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
1876	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	Tipik değer
1877	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Tipik değer
1878	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1879	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Tipik değer
1880	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	Tipik değer
1881	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
1882	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Tipik değer
1883	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Tipik değer
1884	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
1885	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Tipik değer
1886	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Tipik değer
1887	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
1888	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	Tipik değer
1889	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	Tipik değer
1890	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Garantili en yüksek değer
1891	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Tipik değer
1892	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Tipik değer
1893	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Garantili en yüksek değer
1894	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	Tipik değer
1895	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Tipik değer
1896	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	Garantili en yüksek değer
1897	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	Tipik değer
1898	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Tipik değer
1899	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
1900	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Tipik değer
1901	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Tipik değer
1902	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	Garantili en yüksek değer
1903	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Tipik değer
1904	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Tipik değer
1905	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
1906	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1907	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	Tipik değer
1908	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Garantili en yüksek değer
1909	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	Tipik değer
1910	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Tipik değer
1911	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
1912	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Tipik değer
1913	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Tipik değer
1914	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Garantili en yüksek değer
1915	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	Tipik değer
1916	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Tipik değer
1917	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
1918	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Tipik değer
1919	**M-1** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Garantili en yüksek değer
1920	**M-1** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	Tipik değer
1921	**M-1** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.02** W/kg	Tipik değer
1922	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Tipik değer
1923	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Garantili en yüksek değer
1924	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Tipik değer
1925	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	Tipik değer
1926	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	Garantili en yüksek değer
1927	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Tipik değer
1928	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	Tipik değer
1929	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Garantili en yüksek değer
1930	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	Tipik değer
1931	**M-2** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
1932	**M-2** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Tipik değer
1933	**M-2** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Tipik değer
1934	**M-3** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1935	**M-3** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	Tipik değer
1936	**M-3** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Tipik değer
1937	**M-3** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Garantili en yüksek değer
1938	**M-3** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Tipik değer
1939	**M-3** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	Tipik değer
1940	**M-3** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
1941	**M-3** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Tipik değer
1942	**M-3** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Tipik değer
1943	**M-4** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	Garantili en yüksek değer
1944	**M-4** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Tipik değer
1945	**M-4** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Tipik değer
1946	**M-4** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
1947	**M-4** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Tipik değer
1948	**M-4** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	Tipik değer
1949	**M-5** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Garantili en yüksek değer
1950	**M-5** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	Tipik değer
1951	**M-5** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	Tipik değer
1952	**M-5** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Garantili en yüksek değer
1953	**M-5** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.96** W/kg	Tipik değer
1954	**M-5** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Tipik değer
1955	**M-6** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.11** W/kg	Garantili en yüksek değer
1956	**M-6** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Tipik değer
1957	**M-6** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	Tipik değer
1958	**M100-23P** NLMK	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
1959	**M100-23P** NLMK	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.98** W/kg	Tipik değer
1960	**M100-27P** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
1961	**M100-27P** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.99** W/kg	Tipik değer
1962	**M105-30P** NLMK	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
1963	**M105-30P** NLMK	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.04** W/kg	Tipik değer
1964	**M110-23S** NLMK	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
1965	**M110-23S** NLMK	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.03** W/kg	Tipik değer
1966	**M110-27P** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
1967	**M110-27P** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.07** W/kg	Tipik değer
1968	**M110-30P** NLMK	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
1969	**M110-30P** NLMK	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.07** W/kg	Tipik değer
1970	**M120-27S** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
1971	**M120-27S** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.13** W/kg	Tipik değer
1972	**M120-30S** NLMK	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
1973	**M120-30S** NLMK	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.12** W/kg	Tipik değer
1974	**M130-30S** NLMK	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.30** W/kg	Garantili en yüksek değer
1975	**M130-30S** NLMK	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**1.26** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
1976	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
1977	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.89** W/kg	Tipik değer
1978	**M95-23P** NLMK	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
1979	**M95-23P** NLMK	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.93** W/kg	Tipik değer
1980	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
1981	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.945** W/kg	Tipik değer
1982	**NV23S-90L** NLMK	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
1983	**T100-23D** NLMK	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
1984	**T100-27D** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
1985	**T105-27S** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
1986	**T105-27S** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.02** W/kg	Tipik değer
1987	**T105-30D** NLMK	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
1988	**T110-23S** NLMK	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
1989	**T110-27S** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
1990	**T111-30S** NLMK	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**1.11** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
1991	**T120-27S** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
1992	**T120-30S** NLMK	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
1993	**T130-30S** NLMK	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.30** W/kg	Garantili en yüksek değer
1994	**T95-23D** NLMK	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
1995	**T95-27D** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
1996	**23PH085** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Tipik değer
1997	**23PH085** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
1998	**23PH085** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Tipik değer
1999	**23PH090** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Tipik değer
2000	**23PH090** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
2001	**23PH090** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Tipik değer
2002	**23PH095** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Tipik değer
2003	**23PH095** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
2004	**23PH095** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Tipik değer
2005	**23PHD080** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Tipik değer
2006	**23PHD080** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
2007	**23PHD080** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	Tipik değer
2008	**23PHD085** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.59** W/kg	Tipik değer
2009	**23PHD085** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
2010	**23PHD085** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Tipik değer
2011	**23PHD090** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Tipik değer
2012	**23PHD090** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
2013	**23PHD090** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2014	**23PHE080** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Tipik değer
2015	**23PHE080** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
2016	**23PHE080** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	Tipik değer
2017	**23PHE085** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Tipik değer
2018	**23PHE085** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
2019	**23PHE085** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	Tipik değer
2020	**27PG130** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	Tipik değer
2021	**27PG130** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Garantili en yüksek değer
2022	**27PG130** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Tipik değer
2023	**27PH095** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Tipik değer
2024	**27PH095** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
2025	**27PH095** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Tipik değer
2026	**27PH100** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Tipik değer
2027	**27PH100** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
2028	**27PH100** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Tipik değer
2029	**27PHD085** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Tipik değer
2030	**27PHD085** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
2031	**27PHD085** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	Tipik değer
2032	**27PHD090** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Tipik değer
2033	**27PHD090** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
2034	**27PHD090** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	Tipik değer
2035	**27PHD095** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Tipik değer
2036	**27PHD095** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
2037	**27PHD095** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Tipik değer
2038	**30PG120** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Tipik değer
2039	**30PG120** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
2040	**30PG120** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Tipik değer
2041	**30PG130** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.87** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2042	**30PG130** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Garantili en yüksek değer
2043	**30PG130** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Tipik değer
2044	**30PH100** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Tipik değer
2045	**30PH100** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
2046	**30PH100** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Tipik değer
2047	**30PH105** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	Tipik değer
2048	**30PH105** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
2049	**30PH105** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Tipik değer
2050	**30PHD095** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	Tipik değer
2051	**30PHD095** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
2052	**30PHD095** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Tipik değer
2053	**30PHD100** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Tipik değer
2054	**30PHD100** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
2055	**30PHD100** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Tipik değer
2056	**35PG145** POSCO	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Tipik değer
2057	**35PG145** POSCO	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Garantili en yüksek değer
2058	**35PG145** POSCO	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	Tipik değer
2059	**35PG155** POSCO	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Tipik değer
2060	**35PG155** POSCO	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	Garantili en yüksek değer
2061	**35PG155** POSCO	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Tipik değer
2062	**15SQH085** Shougang	0.15	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.60** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2063	**15SQH085** Shougang	0.15	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.82** W/kg	Tipik değer
2064	**18SQG075** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.55** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2065	**18SQG075** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2066	**18SQG075** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.74** W/kg	Tipik değer
2067	**18SQG080** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.58** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2068	**18SQG080** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
2069	**18SQG080** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.79** W/kg	Tipik değer
2070	**18SQG085** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.61** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2071	**18SQG085** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
2072	**18SQG085** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.83** W/kg	Tipik değer
2073	**18SQG090** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.64** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2074	**18SQG090** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
2075	**18SQG090** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.87** W/kg	Tipik değer
2076	**18SQGD060** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.44** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2077	**18SQGD060** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.60** W/kg	Garantili en yüksek değer
2078	**18SQGD060** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.59** W/kg	Tipik değer
2079	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.44** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2080	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.59** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2081	**18SQGD065** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.46** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2082	**18SQGD065** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.65** W/kg	Garantili en yüksek değer
2083	**18SQGD065** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.64** W/kg	Tipik değer
2084	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.46** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2085	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.64** W/kg	Tipik değer
2086	**18SQGD070** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.49** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2087	**18SQGD070** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.70** W/kg	Garantili en yüksek değer
2088	**18SQGD070** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.68** W/kg	Tipik değer
2089	**18SQGD075** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.52** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2090	**18SQGD075** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
2091	**18SQGD075** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.73** W/kg	Tipik değer
2092	**18SQH085** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.61** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2093	**18SQH085** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.83** W/kg	Tipik değer
2094	**20SQG075** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.56** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2095	**20SQG075** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2096	**20SQG075** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.74** W/kg	Tipik değer
2097	**20SQG080** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.59** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2098	**20SQG080** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
2099	**20SQG080** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.79** W/kg	Tipik değer
2100	**20SQG085** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.61** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2101	**20SQG085** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
2102	**20SQG085** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.83** W/kg	Tipik değer
2103	**20SQG090** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.63** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2104	**20SQG090** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
2105	**20SQG090** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.87** W/kg	Tipik değer
2106	**20SQG095** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.65** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2107	**20SQG095** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
2108	**20SQG095** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.92** W/kg	Tipik değer
2109	**20SQGD060** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.44** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2110	**20SQGD060** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.60** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2111	**20SQGD060** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.59** W/kg	Tipik değer
2112	**20SQGD065** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.48** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2113	**20SQGD065** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.65** W/kg	Garantili en yüksek değer
2114	**20SQGD065** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.64** W/kg	Tipik değer
2115	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.48** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2116	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.64** W/kg	Tipik değer
2117	**20SQGD070** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.50** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2118	**20SQGD070** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.70** W/kg	Garantili en yüksek değer
2119	**20SQGD070** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.68** W/kg	Tipik değer
2120	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.50** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2121	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.68** W/kg	Tipik değer
2122	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.50** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2123	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.68** W/kg	Tipik değer
2124	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.50** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2125	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.68** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2126	**20SQGD075** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.52** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2127	**20SQGD075** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
2128	**20SQGD075** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.72** W/kg	Tipik değer
2129	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.52** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2130	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.72** W/kg	Tipik değer
2131	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.52** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2132	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.72** W/kg	Tipik değer
2133	**20SQGD080** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.55** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2134	**20SQGD080** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
2135	**20SQGD080** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.77** W/kg	Tipik değer
2136	**20SQH085** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.61** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2137	**20SQH085** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.83** W/kg	Tipik değer
2138	**23SQG080** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.60** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2139	**23SQG080** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
2140	**23SQG080** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2141	**23SQG085** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.62** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2142	**23SQG085** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
2143	**23SQG085** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.83** W/kg	Tipik değer
2144	**23SQG090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.64** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2145	**23SQG090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
2146	**23SQG090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Tipik değer
2147	**23SQG095** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.66** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2148	**23SQG095** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
2149	**23SQG095** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.88** W/kg	Tipik değer
2150	**23SQG100** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.67** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2151	**23SQG100** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
2152	**23SQG100** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.92** W/kg	Tipik değer
2153	**23SQGD070** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.53** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2154	**23SQGD070** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.70** W/kg	Garantili en yüksek değer
2155	**23SQGD070** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.70** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2156	**23SQGD075** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.55** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2157	**23SQGD075** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
2158	**23SQGD075** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.73** W/kg	Tipik değer
2159	**23SQGD080** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.56** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2160	**23SQGD080** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
2161	**23SQGD080** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Tipik değer
2162	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.56** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2163	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Tipik değer
2164	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.56** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2165	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Tipik değer
2166	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.57** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2167	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.76** W/kg	Tipik değer
2168	**23SQGD085** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.59** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2169	**23SQGD085** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
2170	**23SQGD085** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2171	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.59** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2172	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Tipik değer
2173	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.59** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2174	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Tipik değer
2175	**23SQGD090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.62** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2176	**23SQGD090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
2177	**23SQGD090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Tipik değer
2178	**23SQH090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.64** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2179	**23SQH090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Tipik değer
2180	**27SQG090** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.67** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2181	**27SQG090** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
2182	**27SQG090** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.89** W/kg	Tipik değer
2183	**27SQG095** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.68** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2184	**27SQG095** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
2185	**27SQG095** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.92** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2186	**27SQG100** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.69** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2187	**27SQG100** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
2188	**27SQG100** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Tipik değer
2189	**27SQG110** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.70** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2190	**27SQG110** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
2191	**27SQG110** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Tipik değer
2192	**27SQGD080** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.61** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2193	**27SQGD080** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
2194	**27SQGD080** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Tipik değer
2195	**27SQGD085** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.62** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2196	**27SQGD085** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
2197	**27SQGD085** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.83** W/kg	Tipik değer
2198	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.62** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2199	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.83** W/kg	Tipik değer
2200	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.62** W/kg	Yayımlanmış referans değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2201	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.83** W/kg	Tipik değer
2202	**27SQGD090** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.62** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2203	**27SQGD090** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
2204	**27SQGD090** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Tipik değer
2205	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.62** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2206	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Tipik değer
2207	**27SQGD095** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.64** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2208	**27SQGD095** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
2209	**27SQGD095** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Tipik değer
2210	**30SQG095** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.72** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2211	**30SQG095** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
2212	**30SQG095** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Tipik değer
2213	**30SQG100** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.73** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2214	**30SQG100** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
2215	**30SQG100** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.97** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2216	**30SQG105** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.74** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2217	**30SQG105** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
2218	**30SQG105** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Tipik değer
2219	**30SQG120** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.77** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2220	**30SQG120** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
2221	**30SQG120** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.04** W/kg	Tipik değer
2222	**30SQGD090** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.67** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2223	**30SQGD090** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
2224	**30SQGD090** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Tipik değer
2225	**30SQGD095** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.69** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2226	**30SQGD095** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
2227	**30SQGD095** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.91** W/kg	Tipik değer
2228	**30SQGD100** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.71** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2229	**30SQGD100** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
2230	**30SQGD100** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2231	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.71** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2232	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Tipik değer
2233	**30SQGD105** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.73** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2234	**30SQGD105** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
2235	**30SQGD105** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.98** W/kg	Tipik değer
2236	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.63** W/kg	Garantili en yüksek değer
2237	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.62** W/kg	Tipik değer
2238	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
2239	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.89** W/kg	Tipik değer
2240	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.64** W/kg	Garantili en yüksek değer
2241	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.63** W/kg	Tipik değer
2242	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
2243	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.93** W/kg	Tipik değer
2244	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.67** W/kg	Garantili en yüksek değer
2245	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.66** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2246	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
2247	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.98** W/kg	Tipik değer
2248	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.74** W/kg	Garantili en yüksek değer
2249	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.73** W/kg	Tipik değer
2250	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
2251	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.03** W/kg	Tipik değer
2252	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.77** W/kg	Garantili en yüksek değer
2253	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.76** W/kg	Tipik değer
2254	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.07** W/kg	Garantili en yüksek değer
2255	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.05** W/kg	Tipik değer
2256	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.74** W/kg	Garantili en yüksek değer
2257	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.73** W/kg	Tipik değer
2258	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
2259	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.07** W/kg	Tipik değer
2260	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.78** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2261	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.77** W/kg	Tipik değer
2262	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
2263	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.07** W/kg	Tipik değer
2264	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.78** W/kg	Garantili en yüksek değer
2265	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.77** W/kg	Tipik değer
2266	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.14** W/kg	Garantili en yüksek değer
2267	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.07** W/kg	Tipik değer
2268	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.82** W/kg	Garantili en yüksek değer
2269	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.81** W/kg	Tipik değer
2270	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.17** W/kg	Garantili en yüksek değer
2271	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.15** W/kg	Tipik değer
2272	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.77** W/kg	Garantili en yüksek değer
2273	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Tipik değer
2274	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
2275	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.14** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2276	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
2277	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.78** W/kg	Tipik değer
2278	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
2279	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.18** W/kg	Tipik değer
2280	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.84** W/kg	Garantili en yüksek değer
2281	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.83** W/kg	Tipik değer
2282	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.22** W/kg	Garantili en yüksek değer
2283	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.19** W/kg	Tipik değer
2284	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
2285	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.83** W/kg	Tipik değer
2286	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.30** W/kg	Garantili en yüksek değer
2287	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.23** W/kg	Tipik değer
2288	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
2289	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.84** W/kg	Tipik değer
2290	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.30** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2291	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.24** W/kg	Tipik değer
2292	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.93** W/kg	Garantili en yüksek değer
2293	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.92** W/kg	Tipik değer
2294	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.30** W/kg	Garantili en yüksek değer
2295	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.25** W/kg	Tipik değer
2296	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.96** W/kg	Garantili en yüksek değer
2297	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Tipik değer
2298	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.40** W/kg	Garantili en yüksek değer
2299	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.34** W/kg	Tipik değer
2300	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.58** W/kg	Garantili en yüksek değer
2301	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.57** W/kg	Tipik değer
2302	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
2303	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.78** W/kg	Tipik değer
2304	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.60** W/kg	Garantili en yüksek değer
2305	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.59** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2306	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
2307	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.83** W/kg	Tipik değer
2308	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.62** W/kg	Garantili en yüksek değer
2309	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.61** W/kg	Tipik değer
2310	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
2311	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.88** W/kg	Tipik değer
2312	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.64** W/kg	Garantili en yüksek değer
2313	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.63** W/kg	Tipik değer
2314	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
2315	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.93** W/kg	Tipik değer
2316	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.67** W/kg	Garantili en yüksek değer
2317	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.66** W/kg	Tipik değer
2318	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
2319	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.98** W/kg	Tipik değer
2320	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.76** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2321	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Tipik değer
2322	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
2323	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.04** W/kg	Tipik değer
2324	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
2325	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
2326	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
2327	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
2328	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
2329	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
2330	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
2331	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
2332	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
2333	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
2334	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
2335	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2336	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.15** W/kg	Garantili en yüksek değer
2337	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
2338	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.35** W/kg	Garantili en yüksek değer
2339	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.70** W/kg	Garantili en yüksek değer
2340	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.70** W/kg	Garantili en yüksek değer
2341	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
2342	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
2343	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.78** W/kg	Garantili en yüksek değer
2344	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
2345	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
2346	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
2347	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
2348	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
2349	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
2350	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2351	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
2352	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
2353	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
2354	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
2355	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
2356	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer

60 Hz performansı

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2357	**H100-27** Aperam	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
2358	**H100-30** Aperam	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
2359	**H105-30** Aperam	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.38** W/kg	Garantili en yüksek değer
2360	**H110-27** Aperam	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.45** W/kg	Garantili en yüksek değer
2361	**H110-30** Aperam	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.46** W/kg	Garantili en yüksek değer
2362	**H120-30** Aperam	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.58** W/kg	Garantili en yüksek değer
2363	**L080-23** Aperam	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
2364	**L085-23** Aperam	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.12** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2365	**L085-27** Aperam	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.12** W/kg	Garantili en yüksek değer
2366	**L090-23** Aperam	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.18** W/kg	Garantili en yüksek değer
2367	**L090-27** Aperam	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.18** W/kg	Garantili en yüksek değer
2368	**L095-27** Aperam	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
2369	**L100-27** Aperam	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
2370	**R120-27** Aperam	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.58** W/kg	Garantili en yüksek değer
2371	**R130-27** Aperam	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.68** W/kg	Garantili en yüksek değer
2372	**R130-30** Aperam	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.71** W/kg	Garantili en yüksek değer
2373	**R140-30** Aperam	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.83** W/kg	Garantili en yüksek değer
2374	**18QG080** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipik değer
2375	**18QG080** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Tipik değer
2376	**18QG085** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Tipik değer
2377	**18QG085** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Tipik değer
2378	**18QG095** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Tipik değer
2379	**18QG095** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Tipik değer
2380	**18RK065** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Tipik değer
2381	**18RK065** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Tipik değer
2382	**18RK070** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Tipik değer
2383	**18RK070** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Tipik değer
2384	**18RK075** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2385	**18RK075** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Tipik değer
2386	**18RK085** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipik değer
2387	**18RK085** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Tipik değer
2388	**20QG080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Tipik değer
2389	**20QG080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Tipik değer
2390	**20QG085** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipik değer
2391	**20QG085** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Tipik değer
2392	**20QG095** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Tipik değer
2393	**20QG095** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Tipik değer
2394	**20RK070** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipik değer
2395	**20RK070** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Tipik değer
2396	**20RK075** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Tipik değer
2397	**20RK075** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipik değer
2398	**20RK085** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipik değer
2399	**20RK085** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Tipik değer
2400	**23Q110** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipik değer
2401	**23Q110** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Tipik değer
2402	**23QG085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipik değer
2403	**23QG085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Tipik değer
2404	**23QG090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Tipik değer
2405	**23QG090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Tipik değer
2406	**23QG095** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Tipik değer
2407	**23QG095** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Tipik değer
2408	**23QG100** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Tipik değer
2409	**23QG100** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Tipik değer
2410	**23RK075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipik değer
2411	**23RK075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Tipik değer
2412	**23RK080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2413	**23RK080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Tipik değer
2414	**23RK085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Tipik değer
2415	**23RK085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Tipik değer
2416	**23RK090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipik değer
2417	**23RK090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Tipik değer
2418	**23RK100** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Tipik değer
2419	**23RK100** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Tipik değer
2420	**27Q120** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Tipik değer
2421	**27Q120** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Tipik değer
2422	**27QG090** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Tipik değer
2423	**27QG090** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Tipik değer
2424	**27QG095** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Tipik değer
2425	**27QG095** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Tipik değer
2426	**27QG100** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Tipik değer
2427	**27QG100** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Tipik değer
2428	**27QG120** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Tipik değer
2429	**27QG120** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Tipik değer
2430	**27RK085** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Tipik değer
2431	**27RK085** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Tipik değer
2432	**27RK090** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Tipik değer
2433	**27RK090** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Tipik değer
2434	**27RK095** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Tipik değer
2435	**27RK095** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Tipik değer
2436	**27RK100** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Tipik değer
2437	**27RK100** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Tipik değer
2438	**30Q120** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Tipik değer
2439	**30Q120** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	Tipik değer
2440	**30Q130** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2441	**30Q130** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	Tipik değer
2442	**30QG100** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Tipik değer
2443	**30QG100** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Tipik değer
2444	**30QG105** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Tipik değer
2445	**30QG105** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Tipik değer
2446	**30QG120** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Tipik değer
2447	**30QG120** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Tipik değer
2448	**30RK095** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Tipik değer
2449	**30RK095** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Tipik değer
2450	**30RK100** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Tipik değer
2451	**30RK100** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Tipik değer
2452	**30RK105** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Tipik değer
2453	**30RK105** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Tipik değer
2454	**35Q145** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.24** W/kg	Tipik değer
2455	**35Q145** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	Tipik değer
2456	**35Q155** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Tipik değer
2457	**35Q155** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	Tipik değer
2458	**35QG135** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Tipik değer
2459	**35QG135** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Tipik değer
2460	**B18P070** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2461	**B18P070** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipik değer
2462	**B18P070** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Garantili en yüksek değer
2463	**B18P070** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Tipik değer
2464	**B18P075** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2465	**B18P075** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipik değer
2466	**B18P075** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Garantili en yüksek değer
2467	**B18P075** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Tipik değer
2468	**B18P080** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Yayımlanmış referans değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2469	**B18P080** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Tipik değer
2470	**B18P080** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Garantili en yüksek değer
2471	**B18P080** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Tipik değer
2472	**B18P085** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2473	**B18P085** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Garantili en yüksek değer
2474	**B18R055** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2475	**B18R055** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Tipik değer
2476	**B18R055** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.71** W/kg	Garantili en yüksek değer
2477	**B18R055** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Tipik değer
2478	**B18R060** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2479	**B18R060** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	Tipik değer
2480	**B18R060** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Garantili en yüksek değer
2481	**B18R060** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Tipik değer
2482	**B18R065** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2483	**B18R065** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Tipik değer
2484	**B18R065** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Garantili en yüksek değer
2485	**B18R065** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Tipik değer
2486	**B18R070** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2487	**B18R070** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Tipik değer
2488	**B18R070** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
2489	**B18R070** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Tipik değer
2490	**B18R075** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2491	**B18R075** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Tipik değer
2492	**B18R075** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
2493	**B18R075** Baosteel	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	Tipik değer
2494	**B20HS075** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2495	**B20HS075** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Garantili en yüksek değer
2496	**B20HS080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Yayımlanmış referans değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2497	**B20HS080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Garantili en yüksek değer
2498	**B20HS085** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2499	**B20HS085** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Garantili en yüksek değer
2500	**B20P075** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2501	**B20P075** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipik değer
2502	**B20P075** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Garantili en yüksek değer
2503	**B20P075** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Tipik değer
2504	**B20P080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2505	**B20P080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipik değer
2506	**B20P080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Garantili en yüksek değer
2507	**B20P080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Tipik değer
2508	**B20P085** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2509	**B20P085** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Tipik değer
2510	**B20P085** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Garantili en yüksek değer
2511	**B20P085** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Tipik değer
2512	**B20PD080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2513	**B20PD080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Garantili en yüksek değer
2514	**B20R060** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2515	**B20R060** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	Tipik değer
2516	**B20R060** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Garantili en yüksek değer
2517	**B20R060** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	Tipik değer
2518	**B20R065** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2519	**B20R065** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Tipik değer
2520	**B20R065** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Garantili en yüksek değer
2521	**B20R065** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	Tipik değer
2522	**B20R070** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2523	**B20R070** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Tipik değer
2524	**B20R070** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2525	**B20R070** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Tipik değer
2526	**B20R075** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2527	**B20R075** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipik değer
2528	**B20R075** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
2529	**B20R075** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipik değer
2530	**B20R080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2531	**B20R080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Tipik değer
2532	**B20R080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
2533	**B20R080** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Tipik değer
2534	**B20R085** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2535	**B20R085** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
2536	**B20RD065** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2537	**B20RD065** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Garantili en yüksek değer
2538	**B20RD070** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2539	**B20RD070** Baosteel	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Garantili en yüksek değer
2540	**B23G110** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2541	**B23G110** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipik değer
2542	**B23G110** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Garantili en yüksek değer
2543	**B23G110** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Tipik değer
2544	**B23HS075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2545	**B23HS075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipik değer
2546	**B23HS075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Garantili en yüksek değer
2547	**B23HS075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Tipik değer
2548	**B23HS080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2549	**B23HS080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipik değer
2550	**B23HS080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
2551	**B23HS080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Tipik değer
2552	**B23HS085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Yayımlanmış referans değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2553	**B23HS085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Tipik değer
2554	**B23HS085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
2555	**B23HS085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Tipik değer
2556	**B23HS090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2557	**B23HS090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Tipik değer
2558	**B23HS090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantili en yüksek değer
2559	**B23HS090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Tipik değer
2560	**B23P080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2561	**B23P080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipik değer
2562	**B23P080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Garantili en yüksek değer
2563	**B23P080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Tipik değer
2564	**B23P085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2565	**B23P085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipik değer
2566	**B23P085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Garantili en yüksek değer
2567	**B23P085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Tipik değer
2568	**B23P090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2569	**B23P090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Tipik değer
2570	**B23P090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantili en yüksek değer
2571	**B23P090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Tipik değer
2572	**B23P095** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2573	**B23P095** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Tipik değer
2574	**B23P095** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
2575	**B23P095** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Tipik değer
2576	**B23P100** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2577	**B23P100** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Tipik değer
2578	**B23P100** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
2579	**B23P100** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Tipik değer
2580	**B23PD085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Yayımlanmış referans değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2581	**B23PD085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
2582	**B23PD090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2583	**B23PD090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Garantili en yüksek değer
2584	**B23R070** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2585	**B23R070** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Tipik değer
2586	**B23R070** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Garantili en yüksek değer
2587	**B23R070** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Tipik değer
2588	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2589	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Garantili en yüksek değer
2590	**B23R075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2591	**B23R075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipik değer
2592	**B23R075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Garantili en yüksek değer
2593	**B23R075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Tipik değer
2594	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2595	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipik değer
2596	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Garantili en yüksek değer
2597	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Tipik değer
2598	**B23R080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2599	**B23R080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Tipik değer
2600	**B23R080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Garantili en yüksek değer
2601	**B23R080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Tipik değer
2602	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2603	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Tipik değer
2604	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Garantili en yüksek değer
2605	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Tipik değer
2606	**B23R085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2607	**B23R085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipik değer
2608	**B23R085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2609	**B23R085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Tipik değer
2610	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2611	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipik değer
2612	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Garantili en yüksek değer
2613	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Tipik değer
2614	**B23R090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2615	**B23R090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipik değer
2616	**B23R090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantili en yüksek değer
2617	**B23R090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Tipik değer
2618	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2619	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantili en yüksek değer
2620	**B23RD070** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2621	**B23RD070** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Garantili en yüksek değer
2622	**B23RD075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2623	**B23RD075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipik değer
2624	**B23RD075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Garantili en yüksek değer
2625	**B23RD075** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipik değer
2626	**B23RD080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2627	**B23RD080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Tipik değer
2628	**B23RD080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Garantili en yüksek değer
2629	**B23RD080** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Tipik değer
2630	**B23RD085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2631	**B23RD085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipik değer
2632	**B23RD085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Garantili en yüksek değer
2633	**B23RD085** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Tipik değer
2634	**B23RD090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2635	**B23RD090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Tipik değer
2636	**B23RD090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2637	**B23RD090** Baosteel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Tipik değer
2638	**B27G120** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2639	**B27G120** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Tipik değer
2640	**B27G120** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.51** W/kg	Garantili en yüksek değer
2641	**B27G120** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Tipik değer
2642	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.40** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2643	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	Garantili en yüksek değer
2644	**B27P085** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2645	**B27P085** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Tipik değer
2646	**B27P085** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Garantili en yüksek değer
2647	**B27P085** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Tipik değer
2648	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2649	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Garantili en yüksek değer
2650	**B27P090** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2651	**B27P090** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Tipik değer
2652	**B27P090** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Garantili en yüksek değer
2653	**B27P090** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Tipik değer
2654	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2655	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Garantili en yüksek değer
2656	**B27P095** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2657	**B27P095** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Tipik değer
2658	**B27P095** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Garantili en yüksek değer
2659	**B27P095** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Tipik değer
2660	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2661	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Garantili en yüksek değer
2662	**B27P100** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2663	**B27P100** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Tipik değer
2664	**B27P100** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2665	**B27P100** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Tipik değer
2666	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2667	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Tipik değer
2668	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Garantili en yüksek değer
2669	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Tipik değer
2670	**B27P110** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2671	**B27P110** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Tipik değer
2672	**B27P110** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Garantili en yüksek değer
2673	**B27P110** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Tipik değer
2674	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2675	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Garantili en yüksek değer
2676	**B27P120** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2677	**B27P120** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantili en yüksek değer
2678	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2679	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantili en yüksek değer
2680	**B27R080** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2681	**B27R080** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipik değer
2682	**B27R080** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Garantili en yüksek değer
2683	**B27R080** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Tipik değer
2684	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2685	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	Garantili en yüksek değer
2686	**B27R085** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2687	**B27R085** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Tipik değer
2688	**B27R085** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Garantili en yüksek değer
2689	**B27R085** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Tipik değer
2690	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2691	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Garantili en yüksek değer
2692	**B27R090** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Yayımlanmış referans değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2693	**B27R090** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Tipik değer
2694	**B27R090** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantili en yüksek değer
2695	**B27R090** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Tipik değer
2696	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2697	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Tipik değer
2698	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantili en yüksek değer
2699	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Tipik değer
2700	**B27R095** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2701	**B27R095** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Tipik değer
2702	**B27R095** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Garantili en yüksek değer
2703	**B27R095** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Tipik değer
2704	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2705	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Tipik değer
2706	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Garantili en yüksek değer
2707	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Tipik değer
2708	**B30G120** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2709	**B30G120** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Tipik değer
2710	**B30G120** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Garantili en yüksek değer
2711	**B30G120** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.43** W/kg	Tipik değer
2712	**B30G130** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.12** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2713	**B30G130** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Tipik değer
2714	**B30G130** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Garantili en yüksek değer
2715	**B30G130** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.49** W/kg	Tipik değer
2716	**B30P090** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2717	**B30P090** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Tipik değer
2718	**B30P090** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
2719	**B30P090** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Tipik değer
2720	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	Yayımlanmış referans değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2721	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
2722	**B30P095** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2723	**B30P095** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Tipik değer
2724	**B30P095** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
2725	**B30P095** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Tipik değer
2726	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2727	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
2728	**B30P100** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2729	**B30P100** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Tipik değer
2730	**B30P100** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Garantili en yüksek değer
2731	**B30P100** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Tipik değer
2732	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2733	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Tipik değer
2734	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Garantili en yüksek değer
2735	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Tipik değer
2736	**B30P105** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2737	**B30P105** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Tipik değer
2738	**B30P105** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Garantili en yüksek değer
2739	**B30P105** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	Tipik değer
2740	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2741	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Tipik değer
2742	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Garantili en yüksek değer
2743	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Tipik değer
2744	**B30P120** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2745	**B30P120** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Tipik değer
2746	**B30P120** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantili en yüksek değer
2747	**B30P120** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Tipik değer
2748	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	Yayımlanmış referans değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2749	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	Tipik değer
2750	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantili en yüksek değer
2751	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Tipik değer
2752	**B30R090** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2753	**B30R090** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Tipik değer
2754	**B30R090** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Garantili en yüksek değer
2755	**B30R090** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Tipik değer
2756	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2757	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Garantili en yüksek değer
2758	**B30R095** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2759	**B30R095** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipik değer
2760	**B30R095** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Garantili en yüksek değer
2761	**B30R095** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Tipik değer
2762	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2763	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Garantili en yüksek değer
2764	**B30R100** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2765	**B30R100** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Tipik değer
2766	**B30R100** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Garantili en yüksek değer
2767	**B30R100** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Tipik değer
2768	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2769	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Tipik değer
2770	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Garantili en yüksek değer
2771	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Tipik değer
2772	**B30R105** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2773	**B30R105** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Tipik değer
2774	**B30R105** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
2775	**B30R105** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Tipik değer
2776	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Yayımlanmış referans değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2777	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
2778	**B35G135** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.23** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2779	**B35G135** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	Tipik değer
2780	**B35G135** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.61** W/kg	Garantili en yüksek değer
2781	**B35G135** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Tipik değer
2782	**B35G145** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.27** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2783	**B35G145** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.25** W/kg	Tipik değer
2784	**B35G145** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.67** W/kg	Garantili en yüksek değer
2785	**B35G145** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	Tipik değer
2786	**B35G155** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.37** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2787	**B35G155** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Tipik değer
2788	**B35G155** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
2789	**B35G155** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	Tipik değer
2790	**B35P115** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2791	**B35P115** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	Tipik değer
2792	**B35P115** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Garantili en yüksek değer
2793	**B35P115** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	Tipik değer
2794	**B35P125** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2795	**B35P125** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.16** W/kg	Tipik değer
2796	**B35P125** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Garantili en yüksek değer
2797	**B35P125** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Tipik değer
2798	**B35P135** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2799	**B35P135** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.18** W/kg	Tipik değer
2800	**B35P135** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Garantili en yüksek değer
2801	**B35P135** Baosteel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Tipik değer
2802	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	Tipik değer
2803	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01276** W/kg	Tipik değer
2804	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0276** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2805	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0482** W/kg	Tipik değer
2806	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0745** W/kg	Tipik değer
2807	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1060** W/kg	Tipik değer
2808	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1437** W/kg	Tipik değer
2809	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1873** W/kg	Tipik değer
2810	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2368** W/kg	Tipik değer
2811	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.293** W/kg	Tipik değer
2812	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.355** W/kg	Tipik değer
2813	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.422** W/kg	Tipik değer
2814	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.496** W/kg	Tipik değer
2815	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.577** W/kg	Tipik değer
2816	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	Tipik değer
2817	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.650** W/kg	Tipik değer
2818	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.764** W/kg	Tipik değer
2819	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	Garantili en yüksek değer
2820	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	Tipik değer
2821	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.897** W/kg	Tipik değer
2822	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.090** W/kg	Tipik değer
2823	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.512** W/kg	Tipik değer
2824	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00419** W/kg	Tipik değer
2825	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00464** W/kg	Tipik değer
2826	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01587** W/kg	Tipik değer
2827	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	Tipik değer
2828	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0365** W/kg	Tipik değer
2829	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0349** W/kg	Tipik değer
2830	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0633** W/kg	Tipik değer
2831	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0609** W/kg	Tipik değer
2832	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0934** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2833	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0969** W/kg	Tipik değer
2834	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1368** W/kg	Tipik değer
2835	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1321** W/kg	Tipik değer
2836	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1770** W/kg	Tipik değer
2837	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1831** W/kg	Tipik değer
2838	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.228** W/kg	Tipik değer
2839	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.236** W/kg	Tipik değer
2840	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.286** W/kg	Tipik değer
2841	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.296** W/kg	Tipik değer
2842	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.351** W/kg	Tipik değer
2843	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.363** W/kg	Tipik değer
2844	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.438** W/kg	Tipik değer
2845	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.423** W/kg	Tipik değer
2846	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.503** W/kg	Tipik değer
2847	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.520** W/kg	Tipik değer
2848	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.611** W/kg	Tipik değer
2849	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.591** W/kg	Tipik değer
2850	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.687** W/kg	Tipik değer
2851	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.711** W/kg	Tipik değer
2852	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Garantili en yüksek değer
2853	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.822** W/kg	Tipik değer
2854	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.796** W/kg	Tipik değer
2855	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Tipik değer
2856	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.916** W/kg	Tipik değer
2857	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.952** W/kg	Tipik değer
2858	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Garantili en yüksek değer
2859	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Tipik değer
2860	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.080** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2861	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.116** W/kg	Tipik değer
2862	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.348** W/kg	Tipik değer
2863	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.383** W/kg	Tipik değer
2864	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.92** W/kg	Tipik değer
2865	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.98** W/kg	Tipik değer
2866	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00785** VA/kg	Tipik değer
2867	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00844** VA/kg	Tipik değer
2868	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0290** VA/kg	Tipik değer
2869	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0275** VA/kg	Tipik değer
2870	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0595** VA/kg	Tipik değer
2871	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0575** VA/kg	Tipik değer
2872	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0957** VA/kg	Tipik değer
2873	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0976** VA/kg	Tipik değer
2874	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1420** VA/kg	Tipik değer
2875	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1406** VA/kg	Tipik değer
2876	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1921** VA/kg	Tipik değer
2877	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1917** VA/kg	Tipik değer
2878	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.249** VA/kg	Tipik değer
2879	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.248** VA/kg	Tipik değer
2880	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.311** VA/kg	Tipik değer
2881	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.309** VA/kg	Tipik değer
2882	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.380** VA/kg	Tipik değer
2883	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	Tipik değer
2884	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1 T (B)	**0.455** VA/kg	Tipik değer
2885	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1 T (B)	**0.451** VA/kg	Tipik değer
2886	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.537** VA/kg	Tipik değer
2887	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.531** VA/kg	Tipik değer
2888	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.628** VA/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2889	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.621** VA/kg	Tipik değer
2890	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** VA/kg	Tipik değer
2891	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.725** VA/kg	Tipik değer
2892	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.840** VA/kg	Tipik değer
2893	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.853** VA/kg	Tipik değer
2894	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.005** VA/kg	Tipik değer
2895	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.996** VA/kg	Tipik değer
2896	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.168** VA/kg	Tipik değer
2897	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.209** VA/kg	Tipik değer
2898	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.576** VA/kg	Tipik değer
2899	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.581** VA/kg	Tipik değer
2900	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.82** VA/kg	Tipik değer
2901	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.69** VA/kg	Tipik değer
2902	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.43** VA/kg	Tipik değer
2903	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.70** VA/kg	Tipik değer
2904	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00385** W/kg	Tipik değer
2905	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01451** W/kg	Tipik değer
2906	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	Tipik değer
2907	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0554** W/kg	Tipik değer
2908	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0852** W/kg	Tipik değer
2909	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1210** W/kg	Tipik değer
2910	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1628** W/kg	Tipik değer
2911	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.211** W/kg	Tipik değer
2912	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.265** W/kg	Tipik değer
2913	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.325** W/kg	Tipik değer
2914	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.394** W/kg	Tipik değer
2915	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.470** W/kg	Tipik değer
2916	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.555** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2917	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.648** W/kg	Tipik değer
2918	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
2919	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Tipik değer
2920	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	Tipik değer
2921	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.867** W/kg	Tipik değer
2922	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Garantili en yüksek değer
2923	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Tipik değer
2924	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.017** W/kg	Tipik değer
2925	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.264** W/kg	Tipik değer
2926	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.766** W/kg	Tipik değer
2927	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00717** VA/kg	Tipik değer
2928	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0250** VA/kg	Tipik değer
2929	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0523** VA/kg	Tipik değer
2930	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0873** VA/kg	Tipik değer
2931	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1293** VA/kg	Tipik değer
2932	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1776** VA/kg	Tipik değer
2933	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.233** VA/kg	Tipik değer
2934	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** VA/kg	Tipik değer
2935	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.367** VA/kg	Tipik değer
2936	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** VA/kg	Tipik değer
2937	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.551** VA/kg	Tipik değer
2938	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.671** VA/kg	Tipik değer
2939	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.819** VA/kg	Tipik değer
2940	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.000** VA/kg	Tipik değer
2941	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.225** VA/kg	Tipik değer
2942	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.524** VA/kg	Tipik değer
2943	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.04** VA/kg	Tipik değer
2944	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.48** VA/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2945	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.19** VA/kg	Tipik değer
2946	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** W/kg	Tipik değer
2947	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00514** W/kg	Tipik değer
2948	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01873** W/kg	Tipik değer
2949	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01938** W/kg	Tipik değer
2950	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0414** W/kg	Tipik değer
2951	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0426** W/kg	Tipik değer
2952	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0723** W/kg	Tipik değer
2953	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0739** W/kg	Tipik değer
2954	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1105** W/kg	Tipik değer
2955	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1129** W/kg	Tipik değer
2956	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1589** W/kg	Tipik değer
2957	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1558** W/kg	Tipik değer
2958	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.212** W/kg	Tipik değer
2959	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.208** W/kg	Tipik değer
2960	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.272** W/kg	Tipik değer
2961	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.267** W/kg	Tipik değer
2962	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.341** W/kg	Tipik değer
2963	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.334** W/kg	Tipik değer
2964	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.417** W/kg	Tipik değer
2965	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.409** W/kg	Tipik değer
2966	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.502** W/kg	Tipik değer
2967	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.492** W/kg	Tipik değer
2968	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.595** W/kg	Tipik değer
2969	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.584** W/kg	Tipik değer
2970	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.686** W/kg	Tipik değer
2971	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.698** W/kg	Tipik değer
2972	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.811** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
2973	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.798** W/kg	Tipik değer
2974	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Garantili en yüksek değer
2975	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	Tipik değer
2976	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Tipik değer
2977	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.924** W/kg	Tipik değer
2978	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.080** W/kg	Tipik değer
2979	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.064** W/kg	Tipik değer
2980	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Garantili en yüksek değer
2981	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.250** W/kg	Tipik değer
2982	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Tipik değer
2983	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.258** W/kg	Tipik değer
2984	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.523** W/kg	Tipik değer
2985	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.534** W/kg	Tipik değer
2986	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.09** W/kg	Tipik değer
2987	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.11** W/kg	Tipik değer
2988	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00853** VA/kg	Tipik değer
2989	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00912** VA/kg	Tipik değer
2990	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0319** VA/kg	Tipik değer
2991	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0307** VA/kg	Tipik değer
2992	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0645** VA/kg	Tipik değer
2993	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0657** VA/kg	Tipik değer
2994	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1071** VA/kg	Tipik değer
2995	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1079** VA/kg	Tipik değer
2996	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1574** VA/kg	Tipik değer
2997	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1569** VA/kg	Tipik değer
2998	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.214** VA/kg	Tipik değer
2999	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.212** VA/kg	Tipik değer
3000	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.278** VA/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3001	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.273** VA/kg	Tipik değer
3002	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.347** VA/kg	Tipik değer
3003	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.341** VA/kg	Tipik değer
3004	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.424** VA/kg	Tipik değer
3005	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.414** VA/kg	Tipik değer
3006	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1 T (B)	**0.507** VA/kg	Tipik değer
3007	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1 T (B)	**0.495** VA/kg	Tipik değer
3008	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.597** VA/kg	Tipik değer
3009	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.583** VA/kg	Tipik değer
3010	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.680** VA/kg	Tipik değer
3011	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.697** VA/kg	Tipik değer
3012	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.809** VA/kg	Tipik değer
3013	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.791** VA/kg	Tipik değer
3014	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.915** VA/kg	Tipik değer
3015	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.937** VA/kg	Tipik değer
3016	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.092** VA/kg	Tipik değer
3017	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.069** VA/kg	Tipik değer
3018	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.304** VA/kg	Tipik değer
3019	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.268** VA/kg	Tipik değer
3020	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.664** VA/kg	Tipik değer
3021	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.665** VA/kg	Tipik değer
3022	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.58** VA/kg	Tipik değer
3023	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.75** VA/kg	Tipik değer
3024	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.02** VA/kg	Tipik değer
3025	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.9 T (B)	**9.82** VA/kg	Tipik değer
3026	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00441** W/kg	Tipik değer
3027	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01680** W/kg	Tipik değer
3028	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0370** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3029	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0647** W/kg	Tipik değer
3030	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0996** W/kg	Tipik değer
3031	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1413** W/kg	Tipik değer
3032	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1900** W/kg	Tipik değer
3033	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.246** W/kg	Tipik değer
3034	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.309** W/kg	Tipik değer
3035	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.380** W/kg	Tipik değer
3036	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.459** W/kg	Tipik değer
3037	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.547** W/kg	Tipik değer
3038	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.644** W/kg	Tipik değer
3039	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.749** W/kg	Tipik değer
3040	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
3041	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.865** W/kg	Tipik değer
3042	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Tipik değer
3043	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.994** W/kg	Tipik değer
3044	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
3045	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Tipik değer
3046	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.154** W/kg	Tipik değer
3047	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.405** W/kg	Tipik değer
3048	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.876** W/kg	Tipik değer
3049	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00683** VA/kg	Tipik değer
3050	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0244** VA/kg	Tipik değer
3051	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0518** VA/kg	Tipik değer
3052	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0874** VA/kg	Tipik değer
3053	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1306** VA/kg	Tipik değer
3054	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1808** VA/kg	Tipik değer
3055	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.238** VA/kg	Tipik değer
3056	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.303** VA/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3057	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.377** VA/kg	Tipik değer
3058	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1 T (B)	**0.463** VA/kg	Tipik değer
3059	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.565** VA/kg	Tipik değer
3060	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.685** VA/kg	Tipik değer
3061	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.829** VA/kg	Tipik değer
3062	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.999** VA/kg	Tipik değer
3063	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.200** VA/kg	Tipik değer
3064	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.453** VA/kg	Tipik değer
3065	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.887** VA/kg	Tipik değer
3066	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/kg	Tipik değer
3067	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.15** VA/kg	Tipik değer
3068	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00586** W/kg	Tipik değer
3069	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00569** W/kg	Tipik değer
3070	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0214** W/kg	Tipik değer
3071	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0218** W/kg	Tipik değer
3072	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0463** W/kg	Tipik değer
3073	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** W/kg	Tipik değer
3074	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0799** W/kg	Tipik değer
3075	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0812** W/kg	Tipik değer
3076	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1232** W/kg	Tipik değer
3077	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1211** W/kg	Tipik değer
3078	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1727** W/kg	Tipik değer
3079	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1699** W/kg	Tipik değer
3080	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.230** W/kg	Tipik değer
3081	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.226** W/kg	Tipik değer
3082	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.289** W/kg	Tipik değer
3083	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.295** W/kg	Tipik değer
3084	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.360** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3085	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.368** W/kg	Tipik değer
3086	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.439** W/kg	Tipik değer
3087	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.450** W/kg	Tipik değer
3088	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.527** W/kg	Tipik değer
3089	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.540** W/kg	Tipik değer
3090	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.625** W/kg	Tipik değer
3091	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.640** W/kg	Tipik değer
3092	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.748** W/kg	Tipik değer
3093	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.732** W/kg	Tipik değer
3094	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.868** W/kg	Tipik değer
3095	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.849** W/kg	Tipik değer
3096	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Garantili en yüksek değer
3097	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.999** W/kg	Tipik değer
3098	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.982** W/kg	Tipik değer
3099	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Tipik değer
3100	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.149** W/kg	Tipik değer
3101	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.126** W/kg	Tipik değer
3102	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Garantili en yüksek değer
3103	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.31** W/kg	Tipik değer
3104	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.333** W/kg	Tipik değer
3105	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.313** W/kg	Tipik değer
3106	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.596** W/kg	Tipik değer
3107	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.629** W/kg	Tipik değer
3108	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.22** W/kg	Tipik değer
3109	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.26** W/kg	Tipik değer
3110	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00878** VA/kg	Tipik değer
3111	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00946** VA/kg	Tipik değer
3112	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0323** VA/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3113	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0311** VA/kg	Tipik değer
3114	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0659** VA/kg	Tipik değer
3115	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0647** VA/kg	Tipik değer
3116	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1073** VA/kg	Tipik değer
3117	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.1083** VA/kg	Tipik değer
3118	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1577** VA/kg	Tipik değer
3119	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1584** VA/kg	Tipik değer
3120	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	Tipik değer
3121	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.215** VA/kg	Tipik değer
3122	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.279** VA/kg	Tipik değer
3123	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.280** VA/kg	Tipik değer
3124	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.352** VA/kg	Tipik değer
3125	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.350** VA/kg	Tipik değer
3126	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.429** VA/kg	Tipik değer
3127	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.431** VA/kg	Tipik değer
3128	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1 T (B)	**0.518** VA/kg	Tipik değer
3129	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1 T (B)	**0.515** VA/kg	Tipik değer
3130	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.609** VA/kg	Tipik değer
3131	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.614** VA/kg	Tipik değer
3132	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.720** VA/kg	Tipik değer
3133	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.713** VA/kg	Tipik değer
3134	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.830** VA/kg	Tipik değer
3135	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.837** VA/kg	Tipik değer
3136	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.960** VA/kg	Tipik değer
3137	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.972** VA/kg	Tipik değer
3138	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.120** VA/kg	Tipik değer
3139	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.134** VA/kg	Tipik değer
3140	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.331** VA/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3141	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.351** VA/kg	Tipik değer
3142	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.683** VA/kg	Tipik değer
3143	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.706** VA/kg	Tipik değer
3144	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	Tipik değer
3145	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.8 T (B)	**2.71** VA/kg	Tipik değer
3146	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	Tipik değer
3147	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.9 T (B)	**11.62** VA/kg	Tipik değer
3148	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00487** W/kg	Tipik değer
3149	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01871** W/kg	Tipik değer
3150	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0413** W/kg	Tipik değer
3151	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0720** W/kg	Tipik değer
3152	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1103** W/kg	Tipik değer
3153	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1559** W/kg	Tipik değer
3154	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.209** W/kg	Tipik değer
3155	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** W/kg	Tipik değer
3156	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.337** W/kg	Tipik değer
3157	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.413** W/kg	Tipik değer
3158	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.498** W/kg	Tipik değer
3159	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.592** W/kg	Tipik değer
3160	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.696** W/kg	Tipik değer
3161	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.809** W/kg	Tipik değer
3162	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.99** W/kg	Garantili en yüksek değer
3163	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.936** W/kg	Tipik değer
3164	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Tipik değer
3165	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.079** W/kg	Tipik değer
3166	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Garantili en yüksek değer
3167	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Tipik değer
3168	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.252** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3169	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.506** W/kg	Tipik değer
3170	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**2.02** W/kg	Tipik değer
3171	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00741** VA/kg	Tipik değer
3172	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0268** VA/kg	Tipik değer
3173	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0566** VA/kg	Tipik değer
3174	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0952** VA/kg	Tipik değer
3175	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.1416** VA/kg	Tipik değer
3176	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1954** VA/kg	Tipik değer
3177	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.257** VA/kg	Tipik değer
3178	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.326** VA/kg	Tipik değer
3179	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.405** VA/kg	Tipik değer
3180	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1 T (B)	**0.498** VA/kg	Tipik değer
3181	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.605** VA/kg	Tipik değer
3182	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.730** VA/kg	Tipik değer
3183	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.877** VA/kg	Tipik değer
3184	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.4 T (B)	**1.053** VA/kg	Tipik değer
3185	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.271** VA/kg	Tipik değer
3186	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.6 T (B)	**1.566** VA/kg	Tipik değer
3187	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.05** VA/kg	Tipik değer
3188	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.31** VA/kg	Tipik değer
3189	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.9 T (B)	**12.25** VA/kg	Tipik değer
3190	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00182** W/lb	Tipik değer
3191	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00688** W/lb	Tipik değer
3192	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	Tipik değer
3193	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	Tipik değer
3194	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0409** W/lb	Tipik değer
3195	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0584** W/lb	Tipik değer
3196	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0788** W/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3197	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	Tipik değer
3198	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	Tipik değer
3199	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.158** W/lb	Tipik değer
3200	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.191** W/lb	Tipik değer
3201	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** W/lb	Tipik değer
3202	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.269** W/lb	Tipik değer
3203	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.317** W/lb	Tipik değer
3204	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Garantili en yüksek değer
3205	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	Tipik değer
3206	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.375** W/lb	Tipik değer
3207	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.451** W/lb	Tipik değer
3208	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.609** W/lb	Garantili en yüksek değer
3209	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Tipik değer
3210	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	Tipik değer
3211	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	Tipik değer
3212	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.00** W/lb	Tipik değer
3213	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00486** VA/lb	Tipik değer
3214	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0164** VA/lb	Tipik değer
3215	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0330** VA/lb	Tipik değer
3216	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** VA/lb	Tipik değer
3217	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0765** VA/lb	Tipik değer
3218	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.102** VA/lb	Tipik değer
3219	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	Tipik değer
3220	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	Tipik değer
3221	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.196** VA/lb	Tipik değer
3222	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1 T (B)	**0.234** VA/lb	Tipik değer
3223	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.277** VA/lb	Tipik değer
3224	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.328** VA/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3225	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.390** VA/lb	Tipik değer
3226	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.474** VA/lb	Tipik değer
3227	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** VA/lb	Tipik değer
3228	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.853** VA/lb	Tipik değer
3229	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** VA/lb	Tipik değer
3230	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.17** VA/lb	Tipik değer
3231	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.3** VA/lb	Tipik değer
3232	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00193** W/lb	Tipik değer
3233	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00716** W/lb	Tipik değer
3234	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0156** W/lb	Tipik değer
3235	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0269** W/lb	Tipik değer
3236	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0412** W/lb	Tipik değer
3237	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0585** W/lb	Tipik değer
3238	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0789** W/lb	Tipik değer
3239	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.102** W/lb	Tipik değer
3240	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.129** W/lb	Tipik değer
3241	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.159** W/lb	Tipik değer
3242	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.192** W/lb	Tipik değer
3243	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.230** W/lb	Tipik değer
3244	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.271** W/lb	Tipik değer
3245	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.320** W/lb	Tipik değer
3246	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Garantili en yüksek değer
3247	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	Tipik değer
3248	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.379** W/lb	Tipik değer
3249	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.459** W/lb	Tipik değer
3250	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.620** W/lb	Garantili en yüksek değer
3251	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	Tipik değer
3252	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.587** W/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3253	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.807** W/lb	Tipik değer
3254	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.06** W/lb	Tipik değer
3255	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00426** VA/lb	Tipik değer
3256	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0142** VA/lb	Tipik değer
3257	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	Tipik değer
3258	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	Tipik değer
3259	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0655** VA/lb	Tipik değer
3260	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0879** VA/lb	Tipik değer
3261	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** VA/lb	Tipik değer
3262	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.140** VA/lb	Tipik değer
3263	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.171** VA/lb	Tipik değer
3264	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1 T (B)	**0.205** VA/lb	Tipik değer
3265	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.243** VA/lb	Tipik değer
3266	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	Tipik değer
3267	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	Tipik değer
3268	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.416** VA/lb	Tipik değer
3269	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.531** VA/lb	Tipik değer
3270	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.749** VA/lb	Tipik değer
3271	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** VA/lb	Tipik değer
3272	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.66** VA/lb	Tipik değer
3273	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.5** VA/lb	Tipik değer
3274	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00192** W/lb	Tipik değer
3275	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00201** W/lb	Tipik değer
3276	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00742** W/lb	Tipik değer
3277	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00762** W/lb	Tipik değer
3278	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0167** W/lb	Tipik değer
3279	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0163** W/lb	Tipik değer
3280	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0291** W/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3281	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Tipik değer
3282	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0447** W/lb	Tipik değer
3283	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0438** W/lb	Tipik değer
3284	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	Tipik değer
3285	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0636** W/lb	Tipik değer
3286	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0858** W/lb	Tipik değer
3287	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0834** W/lb	Tipik değer
3288	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Tipik değer
3289	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.111** W/lb	Tipik değer
3290	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.140** W/lb	Tipik değer
3291	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Tipik değer
3292	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.172** W/lb	Tipik değer
3293	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Tipik değer
3294	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	Tipik değer
3295	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.207** W/lb	Tipik değer
3296	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.246** W/lb	Tipik değer
3297	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	Tipik değer
3298	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	Tipik değer
3299	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.291** W/lb	Tipik değer
3300	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.341** W/lb	Tipik değer
3301	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	Tipik değer
3302	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.445** W/lb	Garantili en yüksek değer
3303	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Tipik değer
3304	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.394** W/lb	Tipik değer
3305	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.402** W/lb	Tipik değer
3306	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.467** W/lb	Tipik değer
3307	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.481** W/lb	Tipik değer
3308	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.700** W/lb	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3309	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.581** W/lb	Tipik değer
3310	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.585** W/lb	Tipik değer
3311	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.598** W/lb	Tipik değer
3312	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.773** W/lb	Tipik değer
3313	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.801** W/lb	Tipik değer
3314	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.03** W/lb	Tipik değer
3315	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.999** W/lb	Tipik değer
3316	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00504** VA/lb	Tipik değer
3317	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00560** VA/lb	Tipik değer
3318	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0186** VA/lb	Tipik değer
3319	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	Tipik değer
3320	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0369** VA/lb	Tipik değer
3321	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** VA/lb	Tipik değer
3322	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0592** VA/lb	Tipik değer
3323	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0555** VA/lb	Tipik değer
3324	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0799** VA/lb	Tipik değer
3325	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0846** VA/lb	Tipik değer
3326	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.107** VA/lb	Tipik değer
3327	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	Tipik değer
3328	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.144** VA/lb	Tipik değer
3329	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.137** VA/lb	Tipik değer
3330	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** VA/lb	Tipik değer
3331	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.179** VA/lb	Tipik değer
3332	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** VA/lb	Tipik değer
3333	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	Tipik değer
3334	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1 T (B)	**0.246** VA/lb	Tipik değer
3335	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1 T (B)	**0.259** VA/lb	Tipik değer
3336	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.306** VA/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3337	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.291** VA/lb	Tipik değer
3338	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.360** VA/lb	Tipik değer
3339	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.343** VA/lb	Tipik değer
3340	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.406** VA/lb	Tipik değer
3341	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.429** VA/lb	Tipik değer
3342	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.489** VA/lb	Tipik değer
3343	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.511** VA/lb	Tipik değer
3344	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.645** VA/lb	Tipik değer
3345	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.612** VA/lb	Tipik değer
3346	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.839** VA/lb	Tipik değer
3347	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	Tipik değer
3348	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	Tipik değer
3349	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** VA/lb	Tipik değer
3350	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.84** VA/lb	Tipik değer
3351	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.90** VA/lb	Tipik değer
3352	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.7** VA/lb	Tipik değer
3353	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	Tipik değer
3354	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00202** W/lb	Tipik değer
3355	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00753** W/lb	Tipik değer
3356	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	Tipik değer
3357	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	Tipik değer
3358	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	Tipik değer
3359	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0621** W/lb	Tipik değer
3360	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0836** W/lb	Tipik değer
3361	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	Tipik değer
3362	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	Tipik değer
3363	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.167** W/lb	Tipik değer
3364	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.202** W/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3365	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.241** W/lb	Tipik değer
3366	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	Tipik değer
3367	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.335** W/lb	Tipik değer
3368	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.405** W/lb	Garantili en yüksek değer
3369	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Tipik değer
3370	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Tipik değer
3371	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.473** W/lb	Tipik değer
3372	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.610** W/lb	Garantili en yüksek değer
3373	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	Tipik değer
3374	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.590** W/lb	Tipik değer
3375	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.784** W/lb	Tipik değer
3376	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	Tipik değer
3377	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00493** VA/lb	Tipik değer
3378	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0165** VA/lb	Tipik değer
3379	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0332** VA/lb	Tipik değer
3380	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0536** VA/lb	Tipik değer
3381	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0772** VA/lb	Tipik değer
3382	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.104** VA/lb	Tipik değer
3383	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.133** VA/lb	Tipik değer
3384	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** VA/lb	Tipik değer
3385	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.200** VA/lb	Tipik değer
3386	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1 T (B)	**0.240** VA/lb	Tipik değer
3387	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.284** VA/lb	Tipik değer
3388	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.336** VA/lb	Tipik değer
3389	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.399** VA/lb	Tipik değer
3390	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.483** VA/lb	Tipik değer
3391	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.610** VA/lb	Tipik değer
3392	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.843** VA/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3393	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	Tipik değer
3394	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.92** VA/lb	Tipik değer
3395	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	Tipik değer
3396	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	Tipik değer
3397	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00735** W/lb	Tipik değer
3398	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0161** W/lb	Tipik değer
3399	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	Tipik değer
3400	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0428** W/lb	Tipik değer
3401	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.061** W/lb	Tipik değer
3402	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0822** W/lb	Tipik değer
3403	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Tipik değer
3404	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Tipik değer
3405	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Tipik değer
3406	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	Tipik değer
3407	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	Tipik değer
3408	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	Tipik değer
3409	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.333** W/lb	Tipik değer
3410	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.410** W/lb	Garantili en yüksek değer
3411	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Tipik değer
3412	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.393** W/lb	Tipik değer
3413	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.472** W/lb	Tipik değer
3414	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	Garantili en yüksek değer
3415	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	Tipik değer
3416	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.594** W/lb	Tipik değer
3417	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.795** W/lb	Tipik değer
3418	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.02** W/lb	Tipik değer
3419	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00414** VA/lb	Tipik değer
3420	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0140** VA/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3421	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0281** VA/lb	Tipik değer
3422	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0455** VA/lb	Tipik değer
3423	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	Tipik değer
3424	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0890** VA/lb	Tipik değer
3425	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	Tipik değer
3426	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	Tipik değer
3427	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	Tipik değer
3428	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1 T (B)	**0.211** VA/lb	Tipik değer
3429	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.251** VA/lb	Tipik değer
3430	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.298** VA/lb	Tipik değer
3431	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.356** VA/lb	Tipik değer
3432	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.433** VA/lb	Tipik değer
3433	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	Tipik değer
3434	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.774** VA/lb	Tipik değer
3435	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** VA/lb	Tipik değer
3436	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.81** VA/lb	Tipik değer
3437	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	Tipik değer
3438	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	Tipik değer
3439	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00734** W/lb	Tipik değer
3440	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0160** W/lb	Tipik değer
3441	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0279** W/lb	Tipik değer
3442	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0429** W/lb	Tipik değer
3443	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0611** W/lb	Tipik değer
3444	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0824** W/lb	Tipik değer
3445	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	Tipik değer
3446	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.135** W/lb	Tipik değer
3447	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	Tipik değer
3448	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.200** W/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3449	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.239** W/lb	Tipik değer
3450	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.282** W/lb	Tipik değer
3451	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.331** W/lb	Tipik değer
3452	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.395** W/lb	Garantili en yüksek değer
3453	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Tipik değer
3454	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	Tipik değer
3455	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	Tipik değer
3456	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.580** W/lb	Garantili en yüksek değer
3457	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	Tipik değer
3458	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.575** W/lb	Tipik değer
3459	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.767** W/lb	Tipik değer
3460	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.01** W/lb	Tipik değer
3461	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00463** VA/lb	Tipik değer
3462	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0156** VA/lb	Tipik değer
3463	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0314** VA/lb	Tipik değer
3464	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0510** VA/lb	Tipik değer
3465	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0737** VA/lb	Tipik değer
3466	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0991** VA/lb	Tipik değer
3467	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.127** VA/lb	Tipik değer
3468	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.158** VA/lb	Tipik değer
3469	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.192** VA/lb	Tipik değer
3470	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1 T (B)	**0.230** VA/lb	Tipik değer
3471	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.273** VA/lb	Tipik değer
3472	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.323** VA/lb	Tipik değer
3473	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.383** VA/lb	Tipik değer
3474	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.463** VA/lb	Tipik değer
3475	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	Tipik değer
3476	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.803** VA/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3477	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** VA/lb	Tipik değer
3478	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.64** VA/lb	Tipik değer
3479	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.3** VA/lb	Tipik değer
3480	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00249** W/lb	Tipik değer
3481	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00242** W/lb	Tipik değer
3482	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00935** W/lb	Tipik değer
3483	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	Tipik değer
3484	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	Tipik değer
3485	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0202** W/lb	Tipik değer
3486	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0346** W/lb	Tipik değer
3487	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0347** W/lb	Tipik değer
3488	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	Tipik değer
3489	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0531** W/lb	Tipik değer
3490	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0742** W/lb	Tipik değer
3491	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0748** W/lb	Tipik değer
3492	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.100** W/lb	Tipik değer
3493	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0990** W/lb	Tipik değer
3494	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	Tipik değer
3495	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	Tipik değer
3496	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	Tipik değer
3497	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.162** W/lb	Tipik değer
3498	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.195** W/lb	Tipik değer
3499	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	Tipik değer
3500	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.239** W/lb	Tipik değer
3501	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.236** W/lb	Tipik değer
3502	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.281** W/lb	Tipik değer
3503	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.285** W/lb	Tipik değer
3504	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.333** W/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3505	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.336** W/lb	Tipik değer
3506	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.395** W/lb	Tipik değer
3507	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.391** W/lb	Tipik değer
3508	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	Garantili en yüksek değer
3509	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.460** W/lb	Tipik değer
3510	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.462** W/lb	Tipik değer
3511	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.463** W/lb	Tipik değer
3512	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.546** W/lb	Tipik değer
3513	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.550** W/lb	Tipik değer
3514	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	Garantili en yüksek değer
3515	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.666** W/lb	Tipik değer
3516	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.673** W/lb	Tipik değer
3517	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.670** W/lb	Tipik değer
3518	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.845** W/lb	Tipik değer
3519	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.872** W/lb	Tipik değer
3520	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.090** W/lb	Tipik değer
3521	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**0.990** W/lb	Tipik değer
3522	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00524** VA/lb	Tipik değer
3523	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/lb	Tipik değer
3524	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0176** VA/lb	Tipik değer
3525	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0192** VA/lb	Tipik değer
3526	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0354** VA/lb	Tipik değer
3527	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0381** VA/lb	Tipik değer
3528	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0613** VA/lb	Tipik değer
3529	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0574** VA/lb	Tipik değer
3530	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	Tipik değer
3531	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0881** VA/lb	Tipik değer
3532	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.118** VA/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3533	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Tipik değer
3534	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	Tipik değer
3535	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.145** VA/lb	Tipik değer
3536	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.181** VA/lb	Tipik değer
3537	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.189** VA/lb	Tipik değer
3538	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.221** VA/lb	Tipik değer
3539	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	Tipik değer
3540	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1 T (B)	**0.265** VA/lb	Tipik değer
3541	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	Tipik değer
3542	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.316** VA/lb	Tipik değer
3543	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.329** VA/lb	Tipik değer
3544	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.374** VA/lb	Tipik değer
3545	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.389** VA/lb	Tipik değer
3546	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.445** VA/lb	Tipik değer
3547	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** VA/lb	Tipik değer
3548	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.553** VA/lb	Tipik değer
3549	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** VA/lb	Tipik değer
3550	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.694** VA/lb	Tipik değer
3551	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.669** VA/lb	Tipik değer
3552	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.883** VA/lb	Tipik değer
3553	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.901** VA/lb	Tipik değer
3554	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** VA/lb	Tipik değer
3555	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** VA/lb	Tipik değer
3556	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.25** VA/lb	Tipik değer
3557	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.52** VA/lb	Tipik değer
3558	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.1** VA/lb	Tipik değer
3559	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.9 T (B)	**20.0** VA/lb	Tipik değer
3560	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00256** W/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3561	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.00953** W/lb	Tipik değer
3562	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	Tipik değer
3563	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0351** W/lb	Tipik değer
3564	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0532** W/lb	Tipik değer
3565	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0747** W/lb	Tipik değer
3566	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.0998** W/lb	Tipik değer
3567	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.129** W/lb	Tipik değer
3568	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.161** W/lb	Tipik değer
3569	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.198** W/lb	Tipik değer
3570	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.238** W/lb	Tipik değer
3571	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.284** W/lb	Tipik değer
3572	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.335** W/lb	Tipik değer
3573	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.393** W/lb	Tipik değer
3574	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.510** W/lb	Garantili en yüksek değer
3575	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	Tipik değer
3576	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.461** W/lb	Tipik değer
3577	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.551** W/lb	Tipik değer
3578	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.740** W/lb	Garantili en yüksek değer
3579	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	Tipik değer
3580	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.680** W/lb	Tipik değer
3581	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.881** W/lb	Tipik değer
3582	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.11** W/lb	Tipik değer
3583	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.0047** VA/lb	Tipik değer
3584	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0157** VA/lb	Tipik değer
3585	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0315** VA/lb	Tipik değer
3586	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0511** VA/lb	Tipik değer
3587	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0740** VA/lb	Tipik değer
3588	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3589	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** VA/lb	Tipik değer
3590	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.162** VA/lb	Tipik değer
3591	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.199** VA/lb	Tipik değer
3592	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1 T (B)	**0.239** VA/lb	Tipik değer
3593	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.285** VA/lb	Tipik değer
3594	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.337** VA/lb	Tipik değer
3595	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.398** VA/lb	Tipik değer
3596	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.475** VA/lb	Tipik değer
3597	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.583** VA/lb	Tipik değer
3598	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.769** VA/lb	Tipik değer
3599	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	Tipik değer
3600	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.53** VA/lb	Tipik değer
3601	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.4** VA/lb	Tipik değer
3602	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00260** W/lb	Tipik değer
3603	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00259** W/lb	Tipik değer
3604	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0101** W/lb	Tipik değer
3605	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0100** W/lb	Tipik değer
3606	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0219** W/lb	Tipik değer
3607	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0220** W/lb	Tipik değer
3608	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	Tipik değer
3609	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0381** W/lb	Tipik değer
3610	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0580** W/lb	Tipik değer
3611	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** W/lb	Tipik değer
3612	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0823** W/lb	Tipik değer
3613	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0819** W/lb	Tipik değer
3614	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** W/lb	Tipik değer
3615	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.111** W/lb	Tipik değer
3616	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** W/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3617	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** W/lb	Tipik değer
3618	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.180** W/lb	Tipik değer
3619	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** W/lb	Tipik değer
3620	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.220** W/lb	Tipik değer
3621	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.218** W/lb	Tipik değer
3622	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.263** W/lb	Tipik değer
3623	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** W/lb	Tipik değer
3624	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** W/lb	Tipik değer
3625	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.317** W/lb	Tipik değer
3626	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** W/lb	Tipik değer
3627	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/lb	Tipik değer
3628	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/lb	Tipik değer
3629	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.438** W/lb	Tipik değer
3630	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	Garantili en yüksek değer
3631	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Tipik değer
3632	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Tipik değer
3633	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.513** W/lb	Tipik değer
3634	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	Tipik değer
3635	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.605** W/lb	Tipik değer
3636	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	Garantili en yüksek değer
3637	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	Tipik değer
3638	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.736** W/lb	Tipik değer
3639	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.733** W/lb	Tipik değer
3640	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.930** W/lb	Tipik değer
3641	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.925** W/lb	Tipik değer
3642	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Tipik değer
3643	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Tipik değer
3644	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00496** VA/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3645	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00521** VA/lb	Tipik değer
3646	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0174** VA/lb	Tipik değer
3647	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0171** VA/lb	Tipik değer
3648	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0347** VA/lb	Tipik değer
3649	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0348** VA/lb	Tipik değer
3650	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0567** VA/lb	Tipik değer
3651	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0569** VA/lb	Tipik değer
3652	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0831** VA/lb	Tipik değer
3653	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0827** VA/lb	Tipik değer
3654	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.113** VA/lb	Tipik değer
3655	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Tipik değer
3656	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Tipik değer
3657	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Tipik değer
3658	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.185** VA/lb	Tipik değer
3659	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.186** VA/lb	Tipik değer
3660	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.228** VA/lb	Tipik değer
3661	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.229** VA/lb	Tipik değer
3662	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1 T (B)	**0.277** VA/lb	Tipik değer
3663	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1 T (B)	**0.276** VA/lb	Tipik değer
3664	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** VA/lb	Tipik değer
3665	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.332** VA/lb	Tipik değer
3666	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	Tipik değer
3667	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.396** VA/lb	Tipik değer
3668	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.474** VA/lb	Tipik değer
3669	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.476** VA/lb	Tipik değer
3670	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	Tipik değer
3671	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.580** VA/lb	Tipik değer
3672	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.722** VA/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3673	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.733** VA/lb	Tipik değer
3674	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.980** VA/lb	Tipik değer
3675	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.975** VA/lb	Tipik değer
3676	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.65** VA/lb	Tipik değer
3677	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.78** VA/lb	Tipik değer
3678	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.99** VA/lb	Tipik değer
3679	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.57** VA/lb	Tipik değer
3680	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.9 T (B)	**16.8** VA/lb	Tipik değer
3681	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	Tipik değer
3682	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00281** W/lb	Tipik değer
3683	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0105** W/lb	Tipik değer
3684	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** W/lb	Tipik değer
3685	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0391** W/lb	Tipik değer
3686	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0596** W/lb	Tipik değer
3687	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.084** W/lb	Tipik değer
3688	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.113** W/lb	Tipik değer
3689	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** W/lb	Tipik değer
3690	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** W/lb	Tipik değer
3691	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.224** W/lb	Tipik değer
3692	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.271** W/lb	Tipik değer
3693	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.320** W/lb	Tipik değer
3694	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.377** W/lb	Tipik değer
3695	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.440** W/lb	Tipik değer
3696	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.580** W/lb	Garantili en yüksek değer
3697	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	Tipik değer
3698	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.514** W/lb	Tipik değer
3699	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.606** W/lb	Tipik değer
3700	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/lb	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3701	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	Tipik değer
3702	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.738** W/lb	Tipik değer
3703	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**0.931** W/lb	Tipik değer
3704	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.15** W/lb	Tipik değer
3705	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** VA/lb	Tipik değer
3706	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0147** VA/lb	Tipik değer
3707	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0299** VA/lb	Tipik değer
3708	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0494** VA/lb	Tipik değer
3709	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** VA/lb	Tipik değer
3710	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.100** VA/lb	Tipik değer
3711	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.131** VA/lb	Tipik değer
3712	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** VA/lb	Tipik değer
3713	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.206** VA/lb	Tipik değer
3714	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1 T (B)	**0.249** VA/lb	Tipik değer
3715	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.303** VA/lb	Tipik değer
3716	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.357** VA/lb	Tipik değer
3717	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.424** VA/lb	Tipik değer
3718	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.510** VA/lb	Tipik değer
3719	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.635** VA/lb	Tipik değer
3720	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.862** VA/lb	Tipik değer
3721	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.49** VA/lb	Tipik değer
3722	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.46** VA/lb	Tipik değer
3723	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.0** VA/lb	Tipik değer
3724	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00329** W/lb	Tipik değer
3725	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00334** W/lb	Tipik değer
3726	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** W/lb	Tipik değer
3727	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0123** W/lb	Tipik değer
3728	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** W/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3729	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0265** W/lb	Tipik değer
3730	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/lb	Tipik değer
3731	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0453** W/lb	Tipik değer
3732	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0687** W/lb	Tipik değer
3733	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0694** W/lb	Tipik değer
3734	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0973** W/lb	Tipik değer
3735	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0964** W/lb	Tipik değer
3736	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.130** W/lb	Tipik değer
3737	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.129** W/lb	Tipik değer
3738	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.165** W/lb	Tipik değer
3739	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.166** W/lb	Tipik değer
3740	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.207** W/lb	Tipik değer
3741	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.208** W/lb	Tipik değer
3742	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.253** W/lb	Tipik değer
3743	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.254** W/lb	Tipik değer
3744	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	Tipik değer
3745	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.305** W/lb	Tipik değer
3746	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.363** W/lb	Tipik değer
3747	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.362** W/lb	Tipik değer
3748	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.427** W/lb	Tipik değer
3749	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.425** W/lb	Tipik değer
3750	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.496** W/lb	Tipik değer
3751	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.498** W/lb	Tipik değer
3752	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	Garantili en yüksek değer
3753	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Tipik değer
3754	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Tipik değer
3755	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.578** W/lb	Tipik değer
3756	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** W/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3757	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.676** W/lb	Tipik değer
3758	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	Garantili en yüksek değer
3759	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	Tipik değer
3760	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.823** W/lb	Tipik değer
3761	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Tipik değer
3762	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.02** W/lb	Tipik değer
3763	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.00** W/lb	Tipik değer
3764	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.22** W/lb	Tipik değer
3765	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.19** W/lb	Tipik değer
3766	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00516** VA/lb	Tipik değer
3767	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00499** VA/lb	Tipik değer
3768	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0173** VA/lb	Tipik değer
3769	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0169** VA/lb	Tipik değer
3770	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** VA/lb	Tipik değer
3771	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0346** VA/lb	Tipik değer
3772	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0572** VA/lb	Tipik değer
3773	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0576** VA/lb	Tipik değer
3774	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0848** VA/lb	Tipik değer
3775	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** VA/lb	Tipik değer
3776	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	Tipik değer
3777	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.116** VA/lb	Tipik değer
3778	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.152** VA/lb	Tipik değer
3779	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.153** VA/lb	Tipik değer
3780	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	Tipik değer
3781	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.193** VA/lb	Tipik değer
3782	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.239** VA/lb	Tipik değer
3783	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.238** VA/lb	Tipik değer
3784	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1 T (B)	**0.288** VA/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3785	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1 T (B)	**0.290** VA/lb	Tipik değer
3786	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.345** VA/lb	Tipik değer
3787	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.348** VA/lb	Tipik değer
3788	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.409** VA/lb	Tipik değer
3789	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.414** VA/lb	Tipik değer
3790	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.493** VA/lb	Tipik değer
3791	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.484** VA/lb	Tipik değer
3792	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.591** VA/lb	Tipik değer
3793	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.575** VA/lb	Tipik değer
3794	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.734** VA/lb	Tipik değer
3795	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.699** VA/lb	Tipik değer
3796	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.904** VA/lb	Tipik değer
3797	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.965** VA/lb	Tipik değer
3798	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.71** VA/lb	Tipik değer
3799	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** VA/lb	Tipik değer
3800	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.8 T (B)	**4.13** VA/lb	Tipik değer
3801	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.8 T (B)	**5.01** VA/lb	Tipik değer
3802	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.9 T (B)	**17.2** VA/lb	Tipik değer
3803	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.9 T (B)	**18.2** VA/lb	Tipik değer
3804	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00343** W/lb	Tipik değer
3805	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0129** W/lb	Tipik değer
3806	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** W/lb	Tipik değer
3807	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0470** W/lb	Tipik değer
3808	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0709** W/lb	Tipik değer
3809	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.0994** W/lb	Tipik değer
3810	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.132** W/lb	Tipik değer
3811	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.170** W/lb	Tipik değer
3812	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.212** W/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3813	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.258** W/lb	Tipik değer
3814	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.310** W/lb	Tipik değer
3815	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.368** W/lb	Tipik değer
3816	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.431** W/lb	Tipik değer
3817	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.501** W/lb	Tipik değer
3818	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.660** W/lb	Garantili en yüksek değer
3819	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Tipik değer
3820	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** W/lb	Tipik değer
3821	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.677** W/lb	Tipik değer
3822	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.940** W/lb	Garantili en yüksek değer
3823	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Tipik değer
3824	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.806** W/lb	Tipik değer
3825	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.010** W/lb	Tipik değer
3826	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.24** W/lb	Tipik değer
3827	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00471** VA/lb	Tipik değer
3828	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.0161** VA/lb	Tipik değer
3829	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0331** VA/lb	Tipik değer
3830	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0549** VA/lb	Tipik değer
3831	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** VA/lb	Tipik değer
3832	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.112** VA/lb	Tipik değer
3833	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.147** VA/lb	Tipik değer
3834	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.187** VA/lb	Tipik değer
3835	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** VA/lb	Tipik değer
3836	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1 T (B)	**0.279** VA/lb	Tipik değer
3837	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.334** VA/lb	Tipik değer
3838	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** VA/lb	Tipik değer
3839	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.465** VA/lb	Tipik değer
3840	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.549** VA/lb	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3841	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.661** VA/lb	Tipik değer
3842	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.842** VA/lb	Tipik değer
3843	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** VA/lb	Tipik değer
3844	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.8 T (B)	**3.70** VA/lb	Tipik değer
3845	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Özgül görünür uyartım gücü	60 Hz / 1.9 T (B)	**15.6** VA/lb	Tipik değer
3846	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00358** W/kg	Tipik değer
3847	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01359** W/kg	Tipik değer
3848	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** W/kg	Tipik değer
3849	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0527** W/kg	Tipik değer
3850	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0813** W/kg	Tipik değer
3851	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1152** W/kg	Tipik değer
3852	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1546** W/kg	Tipik değer
3853	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.1997** W/kg	Tipik değer
3854	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2510** W/kg	Tipik değer
3855	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.309** W/kg	Tipik değer
3856	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.373** W/kg	Tipik değer
3857	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.445** W/kg	Tipik değer
3858	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.525** W/kg	Tipik değer
3859	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.613** W/kg	Tipik değer
3860	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Tipik değer
3861	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.711** W/kg	Tipik değer
3862	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.819** W/kg	Tipik değer
3863	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	Garantili en yüksek değer
3864	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Tipik değer
3865	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.961** W/kg	Tipik değer
3866	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.165** W/kg	Tipik değer
3867	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.594** W/kg	Tipik değer
3868	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3869	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.2 T (B)	**0.01620** W/kg	Tipik değer
3870	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.3 T (B)	**0.0356** W/kg	Tipik değer
3871	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.4 T (B)	**0.0624** W/kg	Tipik değer
3872	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.5 T (B)	**0.0958** W/kg	Tipik değer
3873	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.6 T (B)	**0.1358** W/kg	Tipik değer
3874	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.7 T (B)	**0.1825** W/kg	Tipik değer
3875	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.8 T (B)	**0.2360** W/kg	Tipik değer
3876	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 0.9 T (B)	**0.2970** W/kg	Tipik değer
3877	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1 T (B)	**0.365** W/kg	Tipik değer
3878	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.1 T (B)	**0.441** W/kg	Tipik değer
3879	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.2 T (B)	**0.525** W/kg	Tipik değer
3880	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.3 T (B)	**0.616** W/kg	Tipik değer
3881	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.4 T (B)	**0.715** W/kg	Tipik değer
3882	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Tipik değer
3883	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.825** W/kg	Tipik değer
3884	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.6 T (B)	**0.945** W/kg	Tipik değer
3885	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	Garantili en yüksek değer
3886	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Tipik değer
3887	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.099** W/kg	Tipik değer
3888	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.8 T (B)	**1.323** W/kg	Tipik değer
3889	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.9 T (B)	**1.773** W/kg	Tipik değer
3890	**23JG110** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipik değer
3891	**23JG110** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantili en yüksek değer
3892	**23JG110** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Tipik değer
3893	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipik değer
3894	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Garantili en yüksek değer
3895	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Tipik değer
3896	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3897	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
3898	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Tipik değer
3899	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Tipik değer
3900	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
3901	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Tipik değer
3902	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipik değer
3903	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
3904	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Tipik değer
3905	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Tipik değer
3906	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Garantili en yüksek değer
3907	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Tipik değer
3908	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Tipik değer
3909	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Garantili en yüksek değer
3910	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Tipik değer
3911	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Tipik değer
3912	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Garantili en yüksek değer
3913	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Tipik değer
3914	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Tipik değer
3915	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
3916	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Tipik değer
3917	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Tipik değer
3918	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Garantili en yüksek değer
3919	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipik değer
3920	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipik değer
3921	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Garantili en yüksek değer
3922	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Tipik değer
3923	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Tipik değer
3924	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3925	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Tipik değer
3926	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipik değer
3927	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Garantili en yüksek değer
3928	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Tipik değer
3929	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipik değer
3930	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Garantili en yüksek değer
3931	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipik değer
3932	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Tipik değer
3933	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
3934	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Tipik değer
3935	**27JG120** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Tipik değer
3936	**27JG120** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Garantili en yüksek değer
3937	**27JG120** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Tipik değer
3938	**27JG130** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Tipik değer
3939	**27JG130** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	Garantili en yüksek değer
3940	**27JG130** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Tipik değer
3941	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipik değer
3942	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
3943	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Tipik değer
3944	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Tipik değer
3945	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantili en yüksek değer
3946	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Tipik değer
3947	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Tipik değer
3948	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Garantili en yüksek değer
3949	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Tipik değer
3950	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Tipik değer
3951	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
3952	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3953	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Tipik değer
3954	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
3955	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Tipik değer
3956	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Tipik değer
3957	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Garantili en yüksek değer
3958	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Tipik değer
3959	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Tipik değer
3960	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
3961	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Tipik değer
3962	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Tipik değer
3963	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Garantili en yüksek değer
3964	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Tipik değer
3965	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Tipik değer
3966	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Garantili en yüksek değer
3967	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Tipik değer
3968	**30JG120** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	Tipik değer
3969	**30JG120** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Garantili en yüksek değer
3970	**30JG120** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Tipik değer
3971	**30JG130** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Tipik değer
3972	**30JG130** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	Garantili en yüksek değer
3973	**30JG130** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Tipik değer
3974	**30JG140** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Tipik değer
3975	**30JG140** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
3976	**30JG140** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	Tipik değer
3977	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Tipik değer
3978	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantili en yüksek değer
3979	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Tipik değer
3980	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
3981	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantili en yüksek değer
3982	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Tipik değer
3983	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	Tipik değer
3984	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Garantili en yüksek değer
3985	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Tipik değer
3986	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipik değer
3987	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Garantili en yüksek değer
3988	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Tipik değer
3989	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Tipik değer
3990	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
3991	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Tipik değer
3992	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Tipik değer
3993	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantili en yüksek değer
3994	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Tipik değer
3995	**35JG135** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.26** W/kg	Tipik değer
3996	**35JG135** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	Garantili en yüksek değer
3997	**35JG135** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	Tipik değer
3998	**35JG145** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	Tipik değer
3999	**35JG145** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	Garantili en yüksek değer
4000	**35JG145** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.81** W/kg	Tipik değer
4001	**35JG155** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	Tipik değer
4002	**35JG155** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.04** W/kg	Garantili en yüksek değer
4003	**35JG155** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	Tipik değer
4004	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Tipik değer
4005	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Garantili en yüksek değer
4006	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Tipik değer
4007	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Tipik değer
4008	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4009	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	Tipik değer
4010	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	Tipik değer
4011	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	Garantili en yüksek değer
4012	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Tipik değer
4013	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	Tipik değer
4014	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Garantili en yüksek değer
4015	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Tipik değer
4016	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	Tipik değer
4017	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Garantili en yüksek değer
4018	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	Tipik değer
4019	**M-0H** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Garantili en yüksek değer
4020	**M-0H** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Tipik değer
4021	**M-0H** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
4022	**M-0H** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Tipik değer
4023	**M-0H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
4024	**M-0H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Tipik değer
4025	**M-0H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Garantili en yüksek değer
4026	**M-0H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Tipik değer
4027	**M-0H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Garantili en yüksek değer
4028	**M-0H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Tipik değer
4029	**M-0H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantili en yüksek değer
4030	**M-0H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	Tipik değer
4031	**M-1H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Garantili en yüksek değer
4032	**M-1H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Tipik değer
4033	**M-1H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.44** W/kg	Garantili en yüksek değer
4034	**M-1H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	Tipik değer
4035	**M-1H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Garantili en yüksek değer
4036	**M-1H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4037	**M-1H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantili en yüksek değer
4038	**M-1H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Tipik değer
4039	**M-1H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Garantili en yüksek değer
4040	**M-1H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	Tipik değer
4041	**M-1H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Garantili en yüksek değer
4042	**M-1H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Tipik değer
4043	**M-2H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Garantili en yüksek değer
4044	**M-2H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Tipik değer
4045	**M-2H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Garantili en yüksek değer
4046	**M-2H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Tipik değer
4047	**M-2H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Garantili en yüksek değer
4048	**M-2H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Tipik değer
4049	**M-2H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Garantili en yüksek değer
4050	**M-2H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Tipik değer
4051	**M-3** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	Garantili en yüksek değer
4052	**M-3** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipik değer
4053	**M-3** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Garantili en yüksek değer
4054	**M-3** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Tipik değer
4055	**M-3** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Garantili en yüksek değer
4056	**M-3** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Tipik değer
4057	**M-3** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Garantili en yüksek değer
4058	**M-3** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Tipik değer
4059	**M-3H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	Garantili en yüksek değer
4060	**M-3H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Tipik değer
4061	**M-3H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	Garantili en yüksek değer
4062	**M-3H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Tipik değer
4063	**M-4** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Garantili en yüksek değer
4064	**M-4** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4065	**M-4** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	Garantili en yüksek değer
4066	**M-4** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Tipik değer
4067	**M-4** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Garantili en yüksek değer
4068	**M-4** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Tipik değer
4069	**M-4** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.74** W/kg	Garantili en yüksek değer
4070	**M-4** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Tipik değer
4071	**M-5** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	Garantili en yüksek değer
4072	**M-5** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Tipik değer
4073	**M-5** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.83** W/kg	Garantili en yüksek değer
4074	**M-5** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	Tipik değer
4075	**M-5** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
4076	**M-5** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	Tipik değer
4077	**M-5** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	Garantili en yüksek değer
4078	**M-5** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.79** W/kg	Tipik değer
4079	**M-6** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.46** W/kg	Garantili en yüksek değer
4080	**M-6** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	Tipik değer
4081	**M-6** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.07** W/kg	Garantili en yüksek değer
4082	**M-6** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	Tipik değer
4083	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Tipik değer
4084	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	Tipik değer
4085	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Tipik değer
4086	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Tipik değer
4087	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	Tipik değer
4088	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	Tipik değer
4089	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	Tipik değer
4090	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Tipik değer
4091	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Tipik değer
4092	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4093	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	Tipik değer
4094	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Tipik değer
4095	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Tipik değer
4096	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	Tipik değer
4097	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Tipik değer
4098	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Tipik değer
4099	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	Tipik değer
4100	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Tipik değer
4101	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	Tipik değer
4102	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Tipik değer
4103	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Tipik değer
4104	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	Tipik değer
4105	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Tipik değer
4106	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Tipik değer
4107	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Tipik değer
4108	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Tipik değer
4109	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	Tipik değer
4110	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Tipik değer
4111	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Tipik değer
4112	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	Tipik değer
4113	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Tipik değer
4114	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Tipik değer
4115	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Tipik değer
4116	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Tipik değer
4117	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	Tipik değer
4118	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Tipik değer
4119	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Tipik değer
4120	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4121	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	Tipik değer
4122	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Tipik değer
4123	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Tipik değer
4124	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Tipik değer
4125	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Tipik değer
4126	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	Tipik değer
4127	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Tipik değer
4128	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.56** W/kg	Tipik değer
4129	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Tipik değer
4130	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	Tipik değer
4131	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Tipik değer
4132	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	Tipik değer
4133	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Tipik değer
4134	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Tipik değer
4135	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Tipik değer
4136	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Tipik değer
4137	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Tipik değer
4138	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	Tipik değer
4139	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Tipik değer
4140	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	Tipik değer
4141	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Tipik değer
4142	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Tipik değer
4143	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Tipik değer
4144	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Tipik değer
4145	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Tipik değer
4146	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.60** W/kg	Tipik değer
4147	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.19** W/kg	Tipik değer
4148	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.70** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4149	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	Tipik değer
4150	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	Tipik değer
4151	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Tipik değer
4152	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	Tipik değer
4153	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	Tipik değer
4154	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	Tipik değer
4155	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Tipik değer
4156	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	Tipik değer
4157	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	Tipik değer
4158	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	Tipik değer
4159	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.24** W/kg	Tipik değer
4160	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.74** W/kg	Tipik değer
4161	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	Tipik değer
4162	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.81** W/kg	Tipik değer
4163	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	Tipik değer
4164	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	Tipik değer
4165	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	Tipik değer
4166	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** W/kg	Tipik değer
4167	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Tipik değer
4168	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** W/kg	Tipik değer
4169	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.21** W/kg	Tipik değer
4170	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.62** W/kg	Tipik değer
4171	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	Tipik değer
4172	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.69** W/kg	Tipik değer
4173	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Tipik değer
4174	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Tipik değer
4175	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	Tipik değer
4176	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4177	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Tipik değer
4178	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	Tipik değer
4179	**M-1** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Tipik değer
4180	**M-1** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Tipik değer
4181	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Tipik değer
4182	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	Tipik değer
4183	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Tipik değer
4184	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	Tipik değer
4185	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.13** W/kg	Tipik değer
4186	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Tipik değer
4187	**M-2** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Tipik değer
4188	**M-2** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	Tipik değer
4189	**M-3** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Tipik değer
4190	**M-3** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** W/kg	Tipik değer
4191	**M-3** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Tipik değer
4192	**M-3** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	Tipik değer
4193	**M-3** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	Tipik değer
4194	**M-3** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.54** W/kg	Tipik değer
4195	**M-4** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	Tipik değer
4196	**M-4** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Tipik değer
4197	**M-4** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Tipik değer
4198	**M-4** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	Tipik değer
4199	**M-5** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.17** W/kg	Tipik değer
4200	**M-5** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.68** W/kg	Tipik değer
4201	**M-5** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	Tipik değer
4202	**M-5** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.76** W/kg	Tipik değer
4203	**M-6** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.32** W/kg	Tipik değer
4204	**M-6** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4205	**23PH085** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Tipik değer
4206	**23PH085** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Garantili en yüksek değer
4207	**23PH085** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Tipik değer
4208	**23PH090** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Tipik değer
4209	**23PH090** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Garantili en yüksek değer
4210	**23PH090** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Tipik değer
4211	**23PH095** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Tipik değer
4212	**23PH095** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	Garantili en yüksek değer
4213	**23PH095** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Tipik değer
4214	**23PHD080** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Tipik değer
4215	**23PHD080** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Garantili en yüksek değer
4216	**23PHD080** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Tipik değer
4217	**23PHD085** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	Tipik değer
4218	**23PHD085** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Garantili en yüksek değer
4219	**23PHD085** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Tipik değer
4220	**23PHD090** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Tipik değer
4221	**23PHD090** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Garantili en yüksek değer
4222	**23PHD090** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Tipik değer
4223	**23PHE080** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Tipik değer
4224	**23PHE080** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.14** W/kg	Garantili en yüksek değer
4225	**23PHE080** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Tipik değer
4226	**23PHE085** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.78** W/kg	Tipik değer
4227	**23PHE085** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Garantili en yüksek değer
4228	**23PHE085** POSCO	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Tipik değer
4229	**27PG130** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Tipik değer
4230	**27PG130** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.67** W/kg	Garantili en yüksek değer
4231	**27PG130** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	Tipik değer
4232	**27PH095** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4233	**27PH095** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Garantili en yüksek değer
4234	**27PH095** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Tipik değer
4235	**27PH100** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Tipik değer
4236	**27PH100** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Garantili en yüksek değer
4237	**27PH100** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Tipik değer
4238	**27PHD085** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Tipik değer
4239	**27PHD085** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Garantili en yüksek değer
4240	**27PHD085** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Tipik değer
4241	**27PHD090** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Tipik değer
4242	**27PHD090** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Garantili en yüksek değer
4243	**27PHD090** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Tipik değer
4244	**27PHD095** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Tipik değer
4245	**27PHD095** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Garantili en yüksek değer
4246	**27PHD095** POSCO	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	Tipik değer
4247	**30PG120** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	Tipik değer
4248	**30PG120** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.63** W/kg	Garantili en yüksek değer
4249	**30PG120** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.53** W/kg	Tipik değer
4250	**30PG130** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Tipik değer
4251	**30PG130** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.73** W/kg	Garantili en yüksek değer
4252	**30PG130** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	Tipik değer
4253	**30PH100** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Tipik değer
4254	**30PH100** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Garantili en yüksek değer
4255	**30PH100** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	Tipik değer
4256	**30PH105** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	Tipik değer
4257	**30PH105** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Garantili en yüksek değer
4258	**30PH105** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Tipik değer
4259	**30PHD095** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Tipik değer
4260	**30PHD095** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4261	**30PHD095** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	Tipik değer
4262	**30PHD100** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Tipik değer
4263	**30PHD100** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.36** W/kg	Garantili en yüksek değer
4264	**30PHD100** POSCO	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.26** W/kg	Tipik değer
4265	**35PG145** POSCO	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	Tipik değer
4266	**35PG145** POSCO	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.03** W/kg	Garantili en yüksek değer
4267	**35PG145** POSCO	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.80** W/kg	Tipik değer
4268	**35PG155** POSCO	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	Tipik değer
4269	**35PG155** POSCO	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**2.07** W/kg	Garantili en yüksek değer
4270	**35PG155** POSCO	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.89** W/kg	Tipik değer
4271	**15SQH085** Shougang	0.15	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.78** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4272	**15SQH085** Shougang	0.15	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.07** W/kg	Tipik değer
4273	**18SQG075** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.73** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4274	**18SQG075** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.96** W/kg	Tipik değer
4275	**18SQG080** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.76** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4276	**18SQG080** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.02** W/kg	Tipik değer
4277	**18SQG085** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.79** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4278	**18SQG085** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.08** W/kg	Tipik değer
4279	**18SQG090** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4280	**18SQG090** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**1.19** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
4281	**18SQGD060** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.58** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4282	**18SQGD060** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.77** W/kg	Tipik değer
4283	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.58** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4284	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.77** W/kg	Tipik değer
4285	**18SQGD065** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.62** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4286	**18SQGD065** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.83** W/kg	Tipik değer
4287	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.62** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4288	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.83** W/kg	Tipik değer
4289	**18SQGD070** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.65** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4290	**18SQGD070** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Tipik değer
4291	**18SQGD075** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.67** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4292	**18SQGD075** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.93** W/kg	Tipik değer
4293	**18SQH085** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.79** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4294	**18SQH085** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.08** W/kg	Tipik değer
4295	**20SQG075** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**0.73** W/kg	Yayımlanmış referans değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
4296	**20SQG075** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.96** W/kg	Tipik değer
4297	**20SQG080** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.77** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4298	**20SQG080** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.03** W/kg	Tipik değer
4299	**20SQG085** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.8** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4300	**20SQG085** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.08** W/kg	Tipik değer
4301	**20SQG090** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.82** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4302	**20SQG090** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.12** W/kg	Tipik değer
4303	**20SQG095** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4304	**20SQG095** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.19** W/kg	Tipik değer
4305	**20SQGD060** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.59** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4306	**20SQGD060** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Tipik değer
4307	**20SQGD065** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.63** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4308	**20SQGD065** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.84** W/kg	Tipik değer
4309	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.63** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4310	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**0.84** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
4311	**20SQGD070** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.66** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4312	**20SQGD070** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.89** W/kg	Tipik değer
4313	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.66** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4314	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.89** W/kg	Tipik değer
4315	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.66** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4316	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.89** W/kg	Tipik değer
4317	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.66** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4318	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.89** W/kg	Tipik değer
4319	**20SQGD075** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.69** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4320	**20SQGD075** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Tipik değer
4321	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.69** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4322	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Tipik değer
4323	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.69** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4324	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Tipik değer
4325	**20SQGD080** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**0.72** W/kg	Yayımlanmış referans değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
4326	**20SQGD080** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.99** W/kg	Tipik değer
4327	**20SQH085** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.8** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4328	**20SQH085** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.08** W/kg	Tipik değer
4329	**23SQG080** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.79** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4330	**23SQG080** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.05** W/kg	Tipik değer
4331	**23SQG085** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.81** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4332	**23SQG085** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.09** W/kg	Tipik değer
4333	**23SQG090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.84** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4334	**23SQG090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.12** W/kg	Tipik değer
4335	**23SQG095** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.86** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4336	**23SQG095** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.16** W/kg	Tipik değer
4337	**23SQG100** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.88** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4338	**23SQG100** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.21** W/kg	Tipik değer
4339	**23SQGD070** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.71** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4340	**23SQGD070** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**0.93** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
4341	**23SQGD075** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.73** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4342	**23SQGD075** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.97** W/kg	Tipik değer
4343	**23SQGD080** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4344	**23SQGD080** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.01** W/kg	Tipik değer
4345	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4346	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.01** W/kg	Tipik değer
4347	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4348	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.01** W/kg	Tipik değer
4349	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.76** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4350	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.02** W/kg	Tipik değer
4351	**23SQGD085** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.78** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4352	**23SQGD085** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.04** W/kg	Tipik değer
4353	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.78** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4354	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.04** W/kg	Tipik değer
4355	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**0.78** W/kg	Yayımlanmış referans değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
4356	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.04** W/kg	Tipik değer
4357	**23SQGD090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.81** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4358	**23SQGD090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.11** W/kg	Tipik değer
4359	**23SQH090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.84** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4360	**23SQH090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.12** W/kg	Tipik değer
4361	**27SQG090** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.88** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4362	**27SQG090** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.18** W/kg	Tipik değer
4363	**27SQG095** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.91** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4364	**27SQG095** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.22** W/kg	Tipik değer
4365	**27SQG100** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.91** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4366	**27SQG100** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.23** W/kg	Tipik değer
4367	**27SQG110** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.93** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4368	**27SQG110** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.27** W/kg	Tipik değer
4369	**27SQGD080** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4370	**27SQGD080** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**1.06** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
4371	**27SQGD085** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.82** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4372	**27SQGD085** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Tipik değer
4373	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.82** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4374	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Tipik değer
4375	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.82** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4376	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Tipik değer
4377	**27SQGD090** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.84** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4378	**27SQGD090** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.12** W/kg	Tipik değer
4379	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.84** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4380	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.12** W/kg	Tipik değer
4381	**27SQGD095** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.87** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4382	**27SQGD095** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.16** W/kg	Tipik değer
4383	**30SQG095** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.96** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4384	**30SQG095** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.26** W/kg	Tipik değer
4385	**30SQG100** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**0.98** W/kg	Yayımlanmış referans değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
4386	**30SQG100** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.29** W/kg	Tipik değer
4387	**30SQG105** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.99** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4388	**30SQG105** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.30** W/kg	Tipik değer
4389	**30SQG120** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.99** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4390	**30SQG120** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.36** W/kg	Tipik değer
4391	**30SQGD090** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4392	**30SQGD090** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.19** W/kg	Tipik değer
4393	**30SQGD095** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.92** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4394	**30SQGD095** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.22** W/kg	Tipik değer
4395	**30SQGD100** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.93** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4396	**30SQGD100** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.23** W/kg	Tipik değer
4397	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.93** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4398	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.23** W/kg	Tipik değer
4399	**30SQGD105** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.97** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4400	**30SQGD105** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**1.28** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
4401	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.36** W/lb	Garantili en yüksek değer
4402	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Tipik değer
4403	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.54** W/lb	Garantili en yüksek değer
4404	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.16** W/kg	Tipik değer
4405	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.37** W/lb	Garantili en yüksek değer
4406	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.81** W/kg	Tipik değer
4407	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.57** W/lb	Garantili en yüksek değer
4408	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.21** W/kg	Tipik değer
4409	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.39** W/lb	Garantili en yüksek değer
4410	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Tipik değer
4411	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.59** W/lb	Garantili en yüksek değer
4412	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.27** W/kg	Tipik değer
4413	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.42** W/lb	Garantili en yüksek değer
4414	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.94** W/kg	Tipik değer
4415	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**0.62** W/lb	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
4416	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.34** W/kg	Tipik değer
4417	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.44** W/lb	Garantili en yüksek değer
4418	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.98** W/kg	Tipik değer
4419	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.64** W/lb	Garantili en yüksek değer
4420	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.37** W/kg	Tipik değer
4421	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.94** W/kg	Tipik değer
4422	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.63** W/lb	Garantili en yüksek değer
4423	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.39** W/kg	Tipik değer
4424	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.45** W/lb	Garantili en yüksek değer
4425	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.99** W/kg	Tipik değer
4426	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.65** W/lb	Garantili en yüksek değer
4427	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.39** W/kg	Tipik değer
4428	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.99** W/kg	Tipik değer
4429	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.64** W/lb	Garantili en yüksek değer
4430	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**1.39** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
4431	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.04** W/kg	Tipik değer
4432	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.50** W/kg	Tipik değer
4433	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.97** W/kg	Tipik değer
4434	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.67** W/lb	Garantili en yüksek değer
4435	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.48** W/kg	Tipik değer
4436	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.01** W/kg	Tipik değer
4437	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.71** W/lb	Garantili en yüksek değer
4438	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.53** W/kg	Tipik değer
4439	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.07** W/kg	Tipik değer
4440	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.72** W/lb	Garantili en yüksek değer
4441	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.55** W/kg	Tipik değer
4442	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.07** W/kg	Tipik değer
4443	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.60** W/kg	Tipik değer
4444	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.08** W/kg	Tipik değer
4445	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**0.74** W/lb	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
4446	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.61** W/kg	Tipik değer
4447	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.19** W/kg	Tipik değer
4448	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/lb	Garantili en yüksek değer
4449	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.64** W/kg	Tipik değer
4450	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.23** W/kg	Tipik değer
4451	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.81** W/lb	Garantili en yüksek değer
4452	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.76** W/kg	Tipik değer
4453	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.34** W/lb	Garantili en yüksek değer
4454	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.76** W/kg	Tipik değer
4455	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.48** W/lb	Garantili en yüksek değer
4456	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.02** W/kg	Tipik değer
4457	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.35** W/lb	Garantili en yüksek değer
4458	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.77** W/kg	Tipik değer
4459	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.51** W/lb	Garantili en yüksek değer
4460	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**1.08** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
4461	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.36** W/lb	Garantili en yüksek değer
4462	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.78** W/kg	Tipik değer
4463	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.54** W/lb	Garantili en yüksek değer
4464	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.15** W/kg	Tipik değer
4465	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.37** W/lb	Garantili en yüksek değer
4466	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.79** W/kg	Tipik değer
4467	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.58** W/lb	Garantili en yüksek değer
4468	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.23** W/kg	Tipik değer
4469	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.39** W/lb	Garantili en yüksek değer
4470	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.84** W/kg	Tipik değer
4471	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.60** W/lb	Garantili en yüksek değer
4472	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.28** W/kg	Tipik değer
4473	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.45** W/lb	Garantili en yüksek değer
4474	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Tipik değer
4475	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**0.65** W/lb	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
4476	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.38** W/kg	Tipik değer
4477	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
4478	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.04** W/kg	Garantili en yüksek değer
4479	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.12** W/kg	Garantili en yüksek değer
4480	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.19** W/kg	Garantili en yüksek değer
4481	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
4482	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
4483	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.45** W/kg	Garantili en yüksek değer
4484	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.19** W/kg	Garantili en yüksek değer
4485	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
4486	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.38** W/kg	Garantili en yüksek değer
4487	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.46** W/kg	Garantili en yüksek değer
4488	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.58** W/kg	Garantili en yüksek değer
4489	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.51** W/kg	Garantili en yüksek değer
4490	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**1.64** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
4491	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.77** W/kg	Garantili en yüksek değer
4492	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.92** W/kg	Garantili en yüksek değer
4493	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.92** W/kg	Garantili en yüksek değer
4494	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.99** W/kg	Garantili en yüksek değer
4495	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.99** W/kg	Garantili en yüksek değer
4496	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.03** W/kg	Garantili en yüksek değer
4497	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
4498	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.12** W/kg	Garantili en yüksek değer
4499	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.12** W/kg	Garantili en yüksek değer
4500	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.18** W/kg	Garantili en yüksek değer
4501	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.18** W/kg	Garantili en yüksek değer
4502	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
4503	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
4504	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
4505	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
4506	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.38** W/kg	Garantili en yüksek değer
4507	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.45** W/kg	Garantili en yüksek değer
4508	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.45** W/kg	Garantili en yüksek değer
4509	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.64** W/kg	Garantili en yüksek değer

Diğer özellikler

Frekans ayrıca belirtilmemiştir

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4510	**H100-27** Aperam	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4511	**H100-30** Aperam	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4512	**H105-30** Aperam	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4513	**H110-27** Aperam	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4514	**H110-30** Aperam	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4515	**H120-30** Aperam	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
4516	**L080-23** Aperam	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
4517	**L085-23** Aperam	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
4518	**L085-27** Aperam	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
4519	**L090-23** Aperam	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
4520	**L090-27** Aperam	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
4521	**L095-27** Aperam	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
4522	**L100-27** Aperam	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
4523	**R120-27** Aperam	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
4524	**R130-27** Aperam	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
4525	**R130-30** Aperam	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4526	**R140-30** Aperam	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
4527	**18QG080** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4528	**18QG085** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4529	**18QG095** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4530	**18RK065** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4531	**18RK070** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4532	**18RK075** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
4533	**18RK085** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
4534	**20QG080** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4535	**20QG085** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4536	**20QG095** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4537	**20RK070** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4538	**20RK075** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4539	**20RK085** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4540	**23Q110** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
4541	**23QG085** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4542	**23QG090** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4543	**23QG095** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4544	**23QG100** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4545	**23RK075** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4546	**23RK080** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4547	**23RK085** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4548	**23RK090** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4549	**23RK100** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4550	**27Q120** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
4551	**27QG090** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4552	**27QG095** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4553	**27QG100** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4554	**27QG120** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4555	**27RK085** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4556	**27RK090** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4557	**27RK095** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4558	**27RK100** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4559	**30Q120** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4560	**30Q130** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
4561	**30QG100** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4562	**30QG105** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4563	**30QG120** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4564	**30RK095** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4565	**30RK100** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4566	**30RK105** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4567	**35Q145** Baosteel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipik değer
4568	**35Q155** Baosteel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.86** T	Tipik değer
4569	**35QG135** Baosteel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4570	**B18HS065** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4571	**B18HS065** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4572	**B18HS065** Baosteel	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4573	**B18HS070** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4574	**B18HS070** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4575	**B18HS070** Baosteel	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4576	**B18HS075** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4577	**B18HS075** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4578	**B18HS075** Baosteel	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4579	**B18P070** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4580	**B18P070** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4581	**B18P070** Baosteel	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4582	**B18P075** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4583	**B18P075** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4584	**B18P075** Baosteel	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4585	**B18P080** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
4586	**B18P080** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4587	**B18P080** Baosteel	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4588	**B18P085** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
4589	**B18P085** Baosteel	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4590	**B18R055** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
4591	**B18R055** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4592	**B18R055** Baosteel	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4593	**B18R060** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
4594	**B18R060** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4595	**B18R060** Baosteel	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4596	**B18R065** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
4597	**B18R065** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4598	**B18R065** Baosteel	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4599	**B18R070** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4600	**B18R070** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4601	**B18R070** Baosteel	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4602	**B18R075** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4603	**B18R075** Baosteel	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
4604	**B18R075** Baosteel	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4605	**B20HS065** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
4606	**B20HS065** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4607	**B20HS065** Baosteel	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4608	**B20HS070** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4609	**B20HS070** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4610	**B20HS070** Baosteel	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4611	**B20HS075** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4612	**B20HS075** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4613	**B20HS075** Baosteel	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4614	**B20HS080** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4615	**B20HS080** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4616	**B20HS080** Baosteel	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4617	**B20HS085** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4618	**B20HS085** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4619	**B20HS085** Baosteel	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4620	**B20P075** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4621	**B20P075** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4622	**B20P075** Baosteel	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4623	**B20P080** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4624	**B20P080** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4625	**B20P080** Baosteel	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4626	**B20P085** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
4627	**B20P085** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4628	**B20P085** Baosteel	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4629	**B20PD080** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4630	**B20PD080** Baosteel	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4631	**B20R060** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
4632	**B20R060** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4633	**B20R060** Baosteel	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4634	**B20R065** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
4635	**B20R065** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4636	**B20R065** Baosteel	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4637	**B20R070** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4638	**B20R070** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4639	**B20R070** Baosteel	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4640	**B20R075** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4641	**B20R075** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4642	**B20R075** Baosteel	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4643	**B20R080** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4644	**B20R080** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4645	**B20R080** Baosteel	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4646	**B20R085** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4647	**B20R085** Baosteel	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.950** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4648	**B20RD065** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4649	**B20RD065** Baosteel	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4650	**B20RD070** Baosteel	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4651	**B20RD070** Baosteel	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4652	**B23G110** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
4653	**B23G110** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4654	**B23G110** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4655	**B23HS070** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
4656	**B23HS070** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4657	**B23HS070** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4658	**B23HS075** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4659	**B23HS075** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4660	**B23HS075** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4661	**B23HS080** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4662	**B23HS080** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4663	**B23HS080** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4664	**B23HS085** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4665	**B23HS085** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4666	**B23HS085** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4667	**B23HS090** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4668	**B23HS090** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4669	**B23HS090** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4670	**B23P080** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4671	**B23P080** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4672	**B23P080** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4673	**B23P085** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4674	**B23P085** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4675	**B23P085** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4676	**B23P090** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
4677	**B23P090** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4678	**B23P090** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4679	**B23P095** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
4680	**B23P095** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4681	**B23P095** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4682	**B23P100** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4683	**B23P100** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4684	**B23P100** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4685	**B23PD085** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4686	**B23PD085** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4687	**B23PD090** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4688	**B23PD090** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4689	**B23R070** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4690	**B23R070** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4691	**B23R070** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4692	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4693	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4694	**B23R075** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
4695	**B23R075** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4696	**B23R075** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4697	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4698	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4699	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4700	**B23R080** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4701	**B23R080** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4702	**B23R080** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4703	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4704	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4705	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4706	**B23R085** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4707	**B23R085** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4708	**B23R085** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4709	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4710	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4711	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4712	**B23R090** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4713	**B23R090** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4714	**B23R090** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4715	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4716	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4717	**B23RD070** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4718	**B23RD070** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4719	**B23RD075** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4720	**B23RD075** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4721	**B23RD075** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4722	**B23RD075** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.97** boyutsuz	Tipik değer
4723	**B23RD080** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4724	**B23RD080** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4725	**B23RD080** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4726	**B23RD080** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.97** boyutsuz	Tipik değer
4727	**B23RD085** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4728	**B23RD085** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4729	**B23RD085** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4730	**B23RD085** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.97** boyutsuz	Tipik değer
4731	**B23RD090** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4732	**B23RD090** Baosteel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4733	**B23RD090** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4734	**B23RD090** Baosteel	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.97** boyutsuz	Tipik değer
4735	**B27G120** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
4736	**B27G120** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4737	**B27G120** Baosteel	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4738	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4739	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4740	**B27P085** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4741	**B27P085** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4742	**B27P085** Baosteel	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4743	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4744	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4745	**B27P090** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4746	**B27P090** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4747	**B27P090** Baosteel	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4748	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4749	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4750	**B27P095** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4751	**B27P095** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4752	**B27P095** Baosteel	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4753	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4754	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4755	**B27P100** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4756	**B27P100** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4757	**B27P100** Baosteel	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4758	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4759	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4760	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4761	**B27P110** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
4762	**B27P110** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4763	**B27P110** Baosteel	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4764	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4765	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4766	**B27P120** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4767	**B27P120** Baosteel	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4768	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4769	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4770	**B27R080** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4771	**B27R080** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4772	**B27R080** Baosteel	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4773	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4774	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4775	**B27R085** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
4776	**B27R085** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4777	**B27R085** Baosteel	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4778	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4779	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4780	**B27R090** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
4781	**B27R090** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4782	**B27R090** Baosteel	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4783	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4784	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4785	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4786	**B27R095** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4787	**B27R095** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4788	**B27R095** Baosteel	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4789	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4790	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4791	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4792	**B30G120** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.86** T	Garantili en düşük değer
4793	**B30G120** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4794	**B30G120** Baosteel	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4795	**B30G130** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
4796	**B30G130** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
4797	**B30G130** Baosteel	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4798	**B30P090** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4799	**B30P090** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4800	**B30P090** Baosteel	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4801	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4802	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4803	**B30P095** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4804	**B30P095** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4805	**B30P095** Baosteel	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4806	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4807	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4808	**B30P100** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4809	**B30P100** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4810	**B30P100** Baosteel	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4811	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4812	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4813	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4814	**B30P105** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4815	**B30P105** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4816	**B30P105** Baosteel	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4817	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4818	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4819	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4820	**B30P120** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
4821	**B30P120** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4822	**B30P120** Baosteel	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4823	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4824	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4825	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4826	**B30R090** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4827	**B30R090** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4828	**B30R090** Baosteel	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4829	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4830	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4831	**B30R095** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4832	**B30R095** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4833	**B30R095** Baosteel	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4834	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4835	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4836	**B30R100** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
4837	**B30R100** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4838	**B30R100** Baosteel	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4839	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4840	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4841	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4842	**B30R105** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
4843	**B30R105** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4844	**B30R105** Baosteel	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4845	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4846	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4847	**B35G135** Baosteel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.86** T	Garantili en düşük değer
4848	**B35G135** Baosteel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4849	**B35G135** Baosteel	0.35	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4850	**B35G145** Baosteel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.86** T	Garantili en düşük değer
4851	**B35G145** Baosteel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4852	**B35G145** Baosteel	0.35	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4853	**B35G155** Baosteel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
4854	**B35G155** Baosteel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4855	**B35G155** Baosteel	0.35	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4856	**B35P115** Baosteel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4857	**B35P115** Baosteel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4858	**B35P115** Baosteel	0.35	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4859	**B35P125** Baosteel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4860	**B35P125** Baosteel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4861	**B35P125** Baosteel	0.35	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4862	**B35P135** Baosteel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
4863	**B35P135** Baosteel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4864	**B35P135** Baosteel	0.35	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Garantili en düşük değer
4865	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
4866	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4867	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.880** T	Garantili en düşük değer
4868	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.917** T	Tipik değer
4869	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.880** T	Garantili en düşük değer
4870	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.916** T	Tipik değer
4871	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.880** T	Garantili en düşük değer
4872	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.918** T	Tipik değer
4873	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.880** T	Garantili en düşük değer
4874	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.918** T	Tipik değer
4875	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.890** T	Garantili en düşük değer
4876	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.920** T	Tipik değer
4877	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.880** T	Garantili en düşük değer
4878	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.917** T	Tipik değer
4879	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Manyetik indüksiyon	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Garantili en düşük değer
4880	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	Manyetik indüksiyon	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Tipik değer
4881	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Manyetik indüksiyon	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Garantili en düşük değer
4882	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	Manyetik indüksiyon	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Tipik değer
4883	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Garantili en düşük değer
4884	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Tipik değer
4885	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Garantili en düşük değer
4886	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Tipik değer
4887	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Garantili en düşük değer
4888	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Tipik değer
4889	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 795.775 A/m	**1.8** T	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4890	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 795.775 A/m	**1.84** T	Tipik değer
4891	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 795.775 A/m	**1.78** T	Garantili en düşük değer
4892	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 795.775 A/m	**1.82** T	Tipik değer
4893	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 795.775 A/m	**1.78** T	Garantili en düşük değer
4894	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 795.775 A/m	**1.82** T	Tipik değer
4895	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
4896	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4897	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
4898	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4899	**23JG110** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.76** T	Tipik değer
4900	**23JG110** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
4901	**23JG110** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipik değer
4902	**23JG110** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4903	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.81** T	Tipik değer
4904	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
4905	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4906	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
4907	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.81** T	Tipik değer
4908	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
4909	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4910	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
4911	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.81** T	Tipik değer
4912	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
4913	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4914	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
4915	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.85** T	Tipik değer
4916	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
4917	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4918	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
4919	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.84** T	Tipik değer
4920	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
4921	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4922	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
4923	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4924	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4925	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipik değer
4926	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.97** T	Tipik değer
4927	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4928	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4929	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4930	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.97** T	Tipik değer
4931	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4932	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4933	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4934	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.97** T	Tipik değer
4935	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.84** T	Tipik değer
4936	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
4937	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4938	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
4939	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.83** T	Tipik değer
4940	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
4941	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4942	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
4943	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.82** T	Tipik değer
4944	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
4945	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4946	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
4947	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4948	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4949	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipik değer
4950	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.97** T	Tipik değer
4951	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4952	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4953	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4954	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.97** T	Tipik değer
4955	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4956	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4957	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4958	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.97** T	Tipik değer
4959	**27JG120** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.76** T	Tipik değer
4960	**27JG120** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
4961	**27JG120** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipik değer
4962	**27JG120** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.92** T	Tipik değer
4963	**27JG130** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.74** T	Tipik değer
4964	**27JG130** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
4965	**27JG130** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.84** T	Tipik değer
4966	**27JG130** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4967	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.81** T	Tipik değer
4968	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4969	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4970	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
4971	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.81** T	Tipik değer
4972	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
4973	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
4974	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
4975	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.91** T	Tipik değer
4976	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4977	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.94** T	Tipik değer
4978	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipik değer
4979	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4980	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4981	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipik değer
4982	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipik değer
4983	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4984	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4985	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipik değer
4986	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipik değer
4987	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.84** T	Tipik değer
4988	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
4989	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4990	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
4991	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.84** T	Tipik değer
4992	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
4993	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
4994	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
4995	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.90** T	Tipik değer
4996	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
4997	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipik değer
4998	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipik değer
4999	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5000	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
5001	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
5002	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipik değer
5003	**30JG120** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.76** T	Tipik değer
5004	**30JG120** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5005	**30JG120** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipik değer
5006	**30JG120** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5007	**30JG130** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.74** T	Tipik değer
5008	**30JG130** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5009	**30JG130** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.84** T	Tipik değer
5010	**30JG130** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5011	**30JG140** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.73** T	Tipik değer
5012	**30JG140** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5013	**30JG140** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.83** T	Tipik değer
5014	**30JG140** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5015	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.82** T	Tipik değer
5016	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5017	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5018	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5019	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.82** T	Tipik değer
5020	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5021	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5022	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5023	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.82** T	Tipik değer
5024	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5025	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5026	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5027	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5028	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
5029	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.95** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
5030	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipik değer
5031	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5032	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
5033	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5034	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipik değer
5035	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5036	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
5037	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipik değer
5038	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipik değer
5039	**35JG135** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.77** T	Tipik değer
5040	**35JG135** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5041	**35JG135** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipik değer
5042	**35JG135** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5043	**35JG145** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.76** T	Tipik değer
5044	**35JG145** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5045	**35JG145** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.84** T	Tipik değer
5046	**35JG145** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5047	**35JG155** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.74** T	Tipik değer
5048	**35JG155** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5049	**35JG155** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.83** T	Tipik değer
5050	**35JG155** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5051	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.83** T	Tipik değer
5052	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5053	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5054	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
5055	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.83** T	Tipik değer
5056	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5057	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
5058	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
5059	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.83** T	Tipik değer
5060	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5061	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5062	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
5063	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5064	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
5065	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipik değer
5066	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipik değer
5067	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5068	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
5069	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5070	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.97** T	Tipik değer
5071	**M-0H** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
5072	**M-0H** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5073	**M-0H** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5074	**M-0H** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5075	**M-0H** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5076	**M-0H** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5077	**M-1H** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5078	**M-1H** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5079	**M-1H** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5080	**M-1H** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5081	**M-1H** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5082	**M-1H** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5083	**M-2H** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5084	**M-2H** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5085	**M-2H** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
5086	**M-2H** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5087	**M-3** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5088	**M-3** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipik değer
5089	**M-3** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5090	**M-3** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipik değer
5091	**M-3H** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5092	**M-3H** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5093	**M-4** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5094	**M-4** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.84** T	Tipik değer
5095	**M-4** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5096	**M-4** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipik değer
5097	**M-5** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5098	**M-5** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.84** T	Tipik değer
5099	**M-5** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5100	**M-5** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.84** T	Tipik değer
5101	**M-6** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5102	**M-6** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.83** T	Tipik değer
5103	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5104	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5105	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5106	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5107	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5108	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5109	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5110	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5111	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5112	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
5113	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
5114	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5115	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
5116	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5117	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5118	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5119	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5120	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5121	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5122	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5123	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5124	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5125	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5126	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5127	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5128	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5129	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
5130	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5131	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5132	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
5133	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5134	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5135	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
5136	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5137	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5138	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
5139	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5140	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5141	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
5142	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
5143	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5144	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5145	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
5146	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5147	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5148	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
5149	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5150	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5151	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
5152	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5153	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5154	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5155	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5156	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5157	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5158	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5159	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
5160	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5161	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5162	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
5163	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5164	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5165	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
5166	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5167	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5168	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5169	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
5170	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5171	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5172	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5173	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5174	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
5175	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5176	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5177	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
5178	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5179	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5180	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
5181	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5182	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5183	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
5184	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5185	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5186	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
5187	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5188	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5189	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
5190	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5191	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5192	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
5193	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5194	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5195	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5196	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5197	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
5198	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5199	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5200	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5201	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5202	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5203	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5204	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
5205	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5206	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5207	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
5208	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5209	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5210	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
5211	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5212	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5213	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
5214	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5215	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5216	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
5217	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5218	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5219	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5220	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5221	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5222	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5223	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5224	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5225	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
5226	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5227	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5228	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
5229	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5230	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5231	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
5232	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5233	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5234	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
5235	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5236	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5237	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
5238	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5239	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5240	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5241	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5242	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5243	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
5244	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5245	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5246	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
5247	**M-1** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5248	**M-1** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5249	**M-1** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5250	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5251	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5252	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
5253	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
5254	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5255	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
5256	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5257	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5258	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
5259	**M-2** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5260	**M-2** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5261	**M-2** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5262	**M-3** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5263	**M-3** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5264	**M-3** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5265	**M-3** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5266	**M-3** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5267	**M-3** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5268	**M-3** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5269	**M-3** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5270	**M-3** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5271	**M-4** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5272	**M-4** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5273	**M-4** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5274	**M-4** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5275	**M-4** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5276	**M-4** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5277	**M-5** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5278	**M-5** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5279	**M-5** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5280	**M-5** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5281	**M-5** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
5282	**M-5** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5283	**M-6** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5284	**M-6** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5285	**M-6** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
5286	**M100-23P** NLMK	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5287	**M100-23P** NLMK	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5288	**M100-27P** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5289	**M100-27P** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5290	**M105-30P** NLMK	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5291	**M105-30P** NLMK	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipik değer
5292	**M110-23S** NLMK	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.78** T	Garantili en düşük değer
5293	**M110-23S** NLMK	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5294	**M110-27P** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5295	**M110-27P** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipik değer
5296	**M110-30P** NLMK	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5297	**M110-30P** NLMK	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipik değer
5298	**M120-27S** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.78** T	Garantili en düşük değer
5299	**M120-27S** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.86** T	Tipik değer
5300	**M120-30S** NLMK	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.78** T	Garantili en düşük değer
5301	**M120-30S** NLMK	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipik değer
5302	**M130-30S** NLMK	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.78** T	Garantili en düşük değer
5303	**M130-30S** NLMK	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipik değer
5304	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5305	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5306	**M95-23P** NLMK	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5307	**M95-23P** NLMK	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5308	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5309	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
5310	**NV23S-90L** NLMK	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5311	**T100-23D** NLMK	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.86** T	Garantili en düşük değer
5312	**T100-27D** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.86** T	Garantili en düşük değer
5313	**T105-27S** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
5314	**T105-27S** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5315	**T105-30D** NLMK	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
5316	**T110-23S** NLMK	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
5317	**T110-27S** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.86** T	Garantili en düşük değer
5318	**T111-30S** NLMK	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
5319	**T120-27S** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.84** T	Garantili en düşük değer
5320	**T120-30S** NLMK	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.86** T	Garantili en düşük değer
5321	**T130-30S** NLMK	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.84** T	Garantili en düşük değer
5322	**T95-23D** NLMK	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
5323	**T95-27D** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
5324	**23PH085** POSCO	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5325	**23PH085** POSCO	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5326	**23PH090** POSCO	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5327	**23PH090** POSCO	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5328	**23PH095** POSCO	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5329	**23PH095** POSCO	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5330	**23PHD080** POSCO	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5331	**23PHD080** POSCO	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5332	**23PHD085** POSCO	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5333	**23PHD085** POSCO	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5334	**23PHD090** POSCO	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5335	**23PHD090** POSCO	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5336	**23PHE080** POSCO	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
5337	**23PHE080** POSCO	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
5338	**23PHE085** POSCO	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
5339	**23PHE085** POSCO	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5340	**27PG130** POSCO	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5341	**27PG130** POSCO	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.84** T	Tipik değer
5342	**27PH095** POSCO	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5343	**27PH095** POSCO	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5344	**27PH100** POSCO	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5345	**27PH100** POSCO	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5346	**27PHD085** POSCO	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5347	**27PHD085** POSCO	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5348	**27PHD090** POSCO	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5349	**27PHD090** POSCO	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5350	**27PHD095** POSCO	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5351	**27PHD095** POSCO	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5352	**30PG120** POSCO	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5353	**30PG120** POSCO	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipik değer
5354	**30PG130** POSCO	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5355	**30PG130** POSCO	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.84** T	Tipik değer
5356	**30PH100** POSCO	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5357	**30PH100** POSCO	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5358	**30PH105** POSCO	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5359	**30PH105** POSCO	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5360	**30PHD095** POSCO	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5361	**30PHD095** POSCO	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5362	**30PHD100** POSCO	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5363	**30PHD100** POSCO	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5364	**35PG145** POSCO	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5365	**35PG145** POSCO	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.84** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
5366	**35PG155** POSCO	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5367	**35PG155** POSCO	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.83** T	Tipik değer
5368	**15SQH085** Shougang	0.15	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5369	**15SQH085** Shougang	0.15	İstifleme faktörü	-	**0.940** boyutsuz	Tipik değer
5370	**18SQG075** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
5371	**18SQG075** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5372	**18SQG075** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5373	**18SQG075** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5374	**18SQG080** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5375	**18SQG080** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5376	**18SQG080** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5377	**18SQG080** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5378	**18SQG085** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5379	**18SQG085** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5380	**18SQG085** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5381	**18SQG085** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5382	**18SQG090** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5383	**18SQG090** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5384	**18SQG090** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5385	**18SQG090** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5386	**18SQGD060** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5387	**18SQGD060** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5388	**18SQGD060** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5389	**18SQGD060** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5390	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5391	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5392	**18SQGD065** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5393	**18SQGD065** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
5394	**18SQGD065** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5395	**18SQGD065** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5396	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5397	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5398	**18SQGD070** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5399	**18SQGD070** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5400	**18SQGD070** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5401	**18SQGD070** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5402	**18SQGD075** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5403	**18SQGD075** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5404	**18SQGD075** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5405	**18SQGD075** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5406	**18SQH085** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5407	**18SQH085** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5408	**20SQG075** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
5409	**20SQG075** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5410	**20SQG075** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5411	**20SQG075** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5412	**20SQG080** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
5413	**20SQG080** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5414	**20SQG080** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5415	**20SQG080** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5416	**20SQG085** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5417	**20SQG085** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5418	**20SQG085** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5419	**20SQG085** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5420	**20SQG090** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5421	**20SQG090** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
5422	**20SQG090** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5423	**20SQG090** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5424	**20SQG095** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5425	**20SQG095** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5426	**20SQG095** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5427	**20SQG095** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5428	**20SQGD060** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
5429	**20SQGD060** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5430	**20SQGD060** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5431	**20SQGD060** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5432	**20SQGD065** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
5433	**20SQGD065** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5434	**20SQGD065** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5435	**20SQGD065** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5436	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5437	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5438	**20SQGD070** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
5439	**20SQGD070** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5440	**20SQGD070** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5441	**20SQGD070** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5442	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5443	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5444	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5445	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5446	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5447	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5448	**20SQGD075** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5449	**20SQGD075** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
5450	**20SQGD075** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5451	**20SQGD075** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5452	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5453	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5454	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5455	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5456	**20SQGD080** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5457	**20SQGD080** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5458	**20SQGD080** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5459	**20SQGD080** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5460	**20SQH085** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5461	**20SQH085** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5462	**23SQG080** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
5463	**23SQG080** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5464	**23SQG080** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5465	**23SQG080** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5466	**23SQG085** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
5467	**23SQG085** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5468	**23SQG085** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5469	**23SQG085** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5470	**23SQG090** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
5471	**23SQG090** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5472	**23SQG090** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5473	**23SQG090** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5474	**23SQG095** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5475	**23SQG095** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5476	**23SQG095** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5477	**23SQG095** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
5478	**23SQG100** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5479	**23SQG100** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5480	**23SQG100** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5481	**23SQG100** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5482	**23SQGD070** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
5483	**23SQGD070** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5484	**23SQGD070** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5485	**23SQGD070** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5486	**23SQGD075** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
5487	**23SQGD075** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5488	**23SQGD075** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5489	**23SQGD075** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5490	**23SQGD080** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
5491	**23SQGD080** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5492	**23SQGD080** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5493	**23SQGD080** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5494	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5495	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5496	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipik değer
5497	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5498	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5499	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5500	**23SQGD085** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
5501	**23SQGD085** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5502	**23SQGD085** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5503	**23SQGD085** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5504	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5505	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
5506	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5507	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5508	**23SQGD090** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5509	**23SQGD090** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5510	**23SQGD090** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5511	**23SQGD090** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5512	**23SQH090** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5513	**23SQH090** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
5514	**27SQG090** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5515	**27SQG090** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5516	**27SQG090** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5517	**27SQG090** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Tipik değer
5518	**27SQG095** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5519	**27SQG095** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5520	**27SQG095** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5521	**27SQG095** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Tipik değer
5522	**27SQG100** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5523	**27SQG100** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5524	**27SQG100** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5525	**27SQG100** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Tipik değer
5526	**27SQG110** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5527	**27SQG110** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5528	**27SQG110** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5529	**27SQG110** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Tipik değer
5530	**27SQGD080** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5531	**27SQGD080** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5532	**27SQGD080** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5533	**27SQGD080** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
5534	**27SQGD085** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5535	**27SQGD085** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5536	**27SQGD085** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5537	**27SQGD085** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Tipik değer
5538	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5539	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Tipik değer
5540	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5541	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Tipik değer
5542	**27SQGD090** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5543	**27SQGD090** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5544	**27SQGD090** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5545	**27SQGD090** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Tipik değer
5546	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5547	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Tipik değer
5548	**27SQGD095** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5549	**27SQGD095** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5550	**27SQGD095** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5551	**27SQGD095** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Tipik değer
5552	**30SQG095** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5553	**30SQG095** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5554	**30SQG095** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5555	**30SQG095** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Tipik değer
5556	**30SQG100** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5557	**30SQG100** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
5558	**30SQG100** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5559	**30SQG100** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Tipik değer
5560	**30SQG105** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5561	**30SQG105** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
5562	**30SQG105** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5563	**30SQG105** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Tipik değer
5564	**30SQG120** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5565	**30SQG120** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5566	**30SQG120** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5567	**30SQG120** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Tipik değer
5568	**30SQGD090** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5569	**30SQGD090** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5570	**30SQGD090** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5571	**30SQGD090** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Tipik değer
5572	**30SQGD095** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5573	**30SQGD095** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5574	**30SQGD095** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5575	**30SQGD095** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Tipik değer
5576	**30SQGD100** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5577	**30SQGD100** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5578	**30SQGD100** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5579	**30SQGD100** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Tipik değer
5580	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5581	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Tipik değer
5582	**30SQGD105** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5583	**30SQGD105** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5584	**30SQGD105** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
5585	**30SQGD105** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Tipik değer
5586	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5587	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5588	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5589	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
5590	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5591	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.86** T	Tipik değer
5592	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5593	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipik değer
5594	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5595	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipik değer
5596	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5597	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5598	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5599	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipik değer
5600	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5601	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5602	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5603	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5604	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5605	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipik değer
5606	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5607	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5608	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5609	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5610	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5611	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5612	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5613	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
5614	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5615	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
5616	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
5617	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
5618	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
5619	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5620	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
5621	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5622	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
5623	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5624	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5625	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5626	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5627	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
5628	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5629	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
5630	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
5631	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
5632	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
5633	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
5634	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
5635	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5636	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5637	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
5638	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
5639	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5640	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
5641	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5642	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5643	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5644	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5645	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5646	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5647	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5648	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5649	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5650	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5651	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5652	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5653	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5654	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5655	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5656	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
5657	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5658	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5659	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
5660	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5661	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
5662	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer

Üretici kaynakları ve deney koşulları

Orijinal deney koşullarını bulmak için tablo ve satır referanslarını kullanın.

Baosteel

Cold-rolled grain-oriented electrical steel strip delivered in the fully processed state

Revizyon Q/BQB 485-2023 (issued 2023-04-09, effective 2023-07-01) Resmî belge

PDF sayfası 28 · Veri satırları 18-23, 32-37, 44-53, 64-73, 82-91, 98-103, 2374-2379, 2388-2393, 2400-2409, 2420-2429, 2438-2447, 2454-2459

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table D.5 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

Eski kalite kodu. Sipariş vermeden önce tedarik durumunu doğrulayın.

PDF sayfası 29 · Veri satırları 24, 26, 28, 30, 38, 40, 42, 2380, 2382, 2384, 2386, 2394, 2396, 2398

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table D.5 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

Eski kalite kodu. Sipariş vermeden önce tedarik durumunu doğrulayın.

PDF sayfası 29 · Veri satırları 25, 27, 29, 31, 39, 41, 43, 2381, 2383, 2385, 2387, 2395, 2397, 2399

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table D.5 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

Eski kalite kodu. Sipariş vermeden önce tedarik durumunu doğrulayın.

PDF sayfası 29 · Veri satırları 54-63, 74-81, 92-97, 2410-2419, 2430-2437, 2448-2453

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table D.5 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

Eski kalite kodu. Sipariş vermeden önce tedarik durumunu doğrulayın.

PDF sayfası 12 · Veri satırları 104, 106, 108

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 6 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF sayfası 27 · Veri satırları 105, 107, 109, 145, 147, 150, 153, 156, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 2545, 2547, 2549, 2551, 2553, 2555, 2557, 2559

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table D.1 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF sayfası 10 · Veri satırları 110, 114, 118, 122, 157, 161, 165, 2460, 2464, 2468, 2472, 2500, 2504, 2508

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 4 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF sayfası 26 · Veri satırları 111, 113, 115, 117, 119, 121, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 198, 200, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 306, 308, 312, 314, 319, 321, 326, 328, 333, 335, 343, 345, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 404, 406, 411, 413, 421, 423, 431, 433, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494, 2461, 2463, 2465, 2467, 2469, 2471, 2501, 2503, 2505, 2507, 2509, 2511, 2541, 2543, 2561, 2563, 2565, 2567, 2569, 2571, 2573, 2575, 2577, 2579, 2639, 2641, 2645, 2647, 2651, 2653, 2657, 2659, 2663, 2665, 2671, 2673, 2709, 2711, 2713, 2715, 2717, 2719, 2723, 2725, 2729, 2731, 2737, 2739, 2745, 2747, 2779, 2781, 2783, 2785, 2787, 2789, 2791, 2793, 2795, 2797, 2799, 2801

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table D.1 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF sayfası 10 · Veri satırları 112, 116, 120, 123, 159, 163, 167, 2462, 2466, 2470, 2473, 2502, 2506, 2510

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 4 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF sayfası 11 · Veri satırları 124, 128, 132, 136, 140, 2474, 2478, 2482, 2486, 2490

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 5 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF sayfası 26 · Veri satırları 125, 129, 133, 137, 141, 172, 176, 180, 184, 188, 2475, 2479, 2483, 2487, 2491, 2515, 2519, 2523, 2527, 2531

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table D.1 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

PDF sayfası 11 · Veri satırları 126, 130, 134, 138, 142, 2476, 2480, 2484, 2488, 2492

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 5 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF sayfası 26 · Veri satırları 127, 131, 135, 139, 143, 174, 178, 182, 186, 190, 2477, 2481, 2485, 2489, 2493, 2517, 2521, 2525, 2529, 2533

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table D.1 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF sayfası 13 · Veri satırları 144, 146, 149, 152, 155, 201, 205, 209, 213, 217, 2495, 2497, 2499, 2546, 2550, 2554, 2558

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 6 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF sayfası 13 · Veri satırları 148, 151, 154, 203, 207, 211, 215, 2494, 2496, 2498, 2544, 2548, 2552, 2556

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 6 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF sayfası 14 · Veri satırları 169, 239, 241, 2512, 2580, 2582

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 9 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF sayfası 14 · Veri satırları 170, 240, 242, 2513, 2581, 2583

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 9 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF sayfası 12 · Veri satırları 171, 175, 179, 183, 187, 191, 2514, 2518, 2522, 2526, 2530, 2534

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 5 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF sayfası 12 · Veri satırları 173, 177, 181, 185, 189, 192, 2516, 2520, 2524, 2528, 2532, 2535
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 5 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF sayfası 14 · Veri satırları 193, 195, 2536, 2538
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 9 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF sayfası 14 · Veri satırları 194, 196, 2537, 2539
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 9 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF sayfası 10 · Veri satırları 197, 305, 388, 392, 471, 475, 479, 2540, 2638, 2708, 2712, 2778, 2782, 2786
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 3 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF sayfası 10 · Veri satırları 199, 307, 390, 394, 473, 477, 481, 2542, 2640, 2710, 2714, 2780, 2784, 2788
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 3 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF sayfası 11 · Veri satırları 219, 223, 227, 231, 235, 311, 318, 325, 332, 342, 349, 396, 403, 410, 420, 430, 483, 487, 491, 2560, 2564, 2568, 2572, 2576, 2644, 2650, 2656, 2662, 2670, 2676, 2716, 2722, 2728, 2736, 2744, 2790, 2794, 2798
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 4 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF sayfası 11 · Veri satırları 221, 225, 229, 233, 237, 313, 320, 327, 334, 344, 350, 398, 405, 412, 422, 432, 485, 489, 493, 2562, 2566, 2570, 2574, 2578, 2646, 2652, 2658, 2664, 2672, 2677, 2718, 2724, 2730, 2738, 2746, 2792, 2796, 2800
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 4 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF sayfası 12 · Veri satırları 243, 250, 260, 270, 280, 354, 361, 368, 378, 440, 447, 454, 464, 2584, 2590, 2598, 2606, 2614, 2680, 2686, 2692, 2700, 2752, 2758, 2764, 2772
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 5 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF sayfası 27 · Veri satırları 244, 246, 251, 253, 261, 263, 271, 273, 281, 283, 355, 357, 362, 364, 369, 371, 379, 381, 441, 443, 448, 450, 455, 457, 465, 467, 2585, 2587, 2591, 2593, 2599, 2601, 2607, 2609, 2615, 2617, 2681, 2683, 2687, 2689, 2693, 2695, 2701, 2703, 2753, 2755, 2759, 2761, 2765, 2767, 2773, 2775
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table D.1 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF sayfası 12 · Veri satırları 245, 252, 262, 272, 282, 356, 363, 370, 380, 442, 449, 456, 466, 2586, 2592, 2600, 2608, 2616, 2682, 2688, 2694, 2702, 2754, 2760, 2766, 2774
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 5 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF sayfası 13 · Veri satırları 247, 254, 264, 274, 284, 2588, 2594, 2602, 2610, 2618
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 7 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF sayfası 13 · Veri satırları 248, 256, 266, 276, 285, 2589, 2596, 2604, 2612, 2619
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 7 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF sayfası 13 · Veri satırları 249, 258, 268, 278, 286, 317, 324, 331, 340, 348, 353, 402, 409, 418, 428, 438
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 7 · IEC/TR 62581-2010'a göre
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF sayfası 27 · Veri satırları 255, 257, 265, 267, 275, 277, 373, 375, 383, 385, 459, 461, 2595, 2597, 2603, 2605, 2611, 2613, 2697, 2699, 2705, 2707, 2769, 2771
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table D.2 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF sayfası 27 · Veri satırları 259, 269, 279, 341, 377, 387, 419, 429, 439, 463
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table D.2 · IEC/TR 62581-2010'a göre
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF sayfası 14 · Veri satırları 287, 289, 293, 297, 301, 2620, 2622, 2626, 2630, 2634
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 9 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF sayfası 14 · Veri satırları 288, 291, 295, 299, 303, 2621, 2624, 2628, 2632, 2636
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 9 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF sayfası 28 · Veri satırları 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304, 2623, 2625, 2627, 2629, 2631, 2633, 2635, 2637
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table D.3 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF sayfası 14 · Veri satırları 309, 2642
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 8 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF sayfası 14 · Veri satırları 310, 2643
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 8 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF sayfası 13 · Veri satırları 315, 322, 329, 336, 346, 351, 400, 407, 414, 424, 434, 2648, 2654, 2660, 2666, 2674, 2678, 2720, 2726, 2732, 2740, 2748
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 7 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF sayfası 13 · Veri satırları 316, 323, 330, 338, 347, 352, 401, 408, 416, 426, 436, 2649, 2655, 2661, 2668, 2675, 2679, 2721, 2727, 2734, 2742, 2750

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 7 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF sayfası 27 · Veri satırları 337, 339, 415, 417, 425, 427, 435, 437, 2667, 2669, 2733, 2735, 2741, 2743, 2749, 2751

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table D.2 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF sayfası 14 · Veri satırları 358, 365, 372, 382, 444, 451, 458, 468, 2684, 2690, 2696, 2704, 2756, 2762, 2768, 2776

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 7 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF sayfası 14 · Veri satırları 359, 366, 374, 384, 445, 452, 460, 469, 2685, 2691, 2698, 2706, 2757, 2763, 2770, 2777

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 7 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF sayfası 14 · Veri satırları 360, 367, 376, 386, 446, 453, 462, 470

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 7 · IEC/TR 62581-2010'a göre

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF sayfası 28 · Veri satırları 4527-4529, 4534-4536, 4540-4544, 4550-4554, 4559-4563, 4567-4569

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table D.5 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Eski kalite kodu. Sipariş vermeden önce tedarik durumunu doğrulayın.

PDF sayfası 29 · Veri satırları 4530-4533, 4537-4539, 4545-4549, 4555-4558, 4564-4566

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table D.5 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

Eski kalite kodu. Sipariş vermeden önce tedarik durumunu doğrulayın.

PDF sayfası 12 · Veri satırları 4570, 4573, 4576

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 6 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF sayfası 27 · Veri satırları 4571, 4574, 4577, 4606, 4609, 4612, 4615, 4618, 4656, 4659, 4662, 4665, 4668

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table D.1 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF sayfası 12 · Veri satırları 4572, 4575, 4578

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 6 · GB/T 19289'a göre

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF sayfası 10 · Veri satırları 4579, 4582, 4585, 4588, 4620, 4623, 4626
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 4 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF sayfası 26 · Veri satırları 4580, 4583, 4586, 4621, 4624, 4627, 4653, 4671, 4674, 4677, 4680, 4683, 4736, 4741, 4746, 4751, 4756, 4762, 4793, 4796, 4799, 4804, 4809, 4815, 4821, 4848, 4851, 4854, 4857, 4860, 4863
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table D.1 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF sayfası 10 · Veri satırları 4581, 4584, 4587, 4589, 4622, 4625, 4628
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 4 · GB/T 19289'a göre
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF sayfası 11 · Veri satırları 4590, 4593, 4596, 4599, 4602
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 5 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF sayfası 26 · Veri satırları 4591, 4594, 4597, 4600, 4603, 4632, 4635, 4638, 4641, 4644
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table D.1 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF sayfası 11 · Veri satırları 4592, 4595, 4598, 4601, 4604
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 5 · GB/T 19289'a göre
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF sayfası 13 · Veri satırları 4605, 4608, 4611, 4614, 4617, 4655, 4658, 4661, 4664, 4667
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 6 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF sayfası 13 · Veri satırları 4607, 4610, 4613, 4616, 4619, 4657, 4660, 4663, 4666, 4669
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 6 · GB/T 19289'a göre
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF sayfası 14 · Veri satırları 4629, 4685, 4687
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 9 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF sayfası 14 · Veri satırları 4630, 4649, 4651, 4686, 4688, 4718, 4721, 4725, 4729, 4733
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 9 · GB/T 19289'a göre
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF sayfası 12 · Veri satırları 4631, 4634, 4637, 4640, 4643, 4646, 4689, 4694, 4700, 4706, 4712, 4770, 4775, 4780, 4786, 4826, 4831, 4836, 4842
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 5 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF sayfası 12 · Veri satırları 4633, 4636, 4639, 4642, 4645, 4647, 4691, 4696, 4702, 4708, 4714, 4772, 4777, 4782, 4788, 4828, 4833, 4838, 4844
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 5 · GB/T 19289'a göre
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF sayfası 14 · Veri satırları 4648, 4650, 4717, 4719, 4723, 4727, 4731
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 9 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF sayfası 10 · Veri satırları 4652, 4735, 4792, 4795, 4847, 4850, 4853
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 3 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF sayfası 10 · Veri satırları 4654, 4737, 4794, 4797, 4849, 4852, 4855
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 3 · GB/T 19289'a göre
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF sayfası 11 · Veri satırları 4670, 4673, 4676, 4679, 4682, 4740, 4745, 4750, 4755, 4761, 4766, 4798, 4803, 4808, 4814, 4820, 4856, 4859, 4862
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 4 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF sayfası 11 · Veri satırları 4672, 4675, 4678, 4681, 4684, 4742, 4747, 4752, 4757, 4763, 4767, 4800, 4805, 4810, 4816, 4822, 4858, 4861, 4864
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 4 · GB/T 19289'a göre
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF sayfası 27 · Veri satırları 4690, 4695, 4701, 4707, 4713, 4771, 4776, 4781, 4787, 4827, 4832, 4837, 4843
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table D.1 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF sayfası 13 · Veri satırları 4692, 4697, 4703, 4709, 4715
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 7 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF sayfası 13 · Veri satırları 4693, 4699, 4705, 4711, 4716, 4744, 4749, 4754, 4760, 4765, 4769, 4802, 4807, 4813, 4819, 4825
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 7 · GB/T 19289'a göre
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF sayfası 27 · Veri satırları 4698, 4704, 4710, 4784, 4790, 4840
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table D.2 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF sayfası 28 · Veri satırları 4720, 4724, 4728, 4732
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table D.3 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF sayfası 28 · Veri satırları 4722, 4726, 4730, 4734
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table D.3 · GB/T 19289'a göre
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF sayfası 14 · Veri satırları 4738
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 8 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF sayfası 14 · Veri satırları 4739
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 8 · GB/T 19289'a göre
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF sayfası 13 · Veri satırları 4743, 4748, 4753, 4758, 4764, 4768, 4801, 4806, 4811, 4817, 4823
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 7 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF sayfası 27 · Veri satırları 4759, 4812, 4818, 4824
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table D.2 · GB/T 3655'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF sayfası 14 · Veri satırları 4773, 4778, 4783, 4789, 4829, 4834, 4839, 4845
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 7 · GB/T 13789'a göre tek levha deneyi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF sayfası 14 · Veri satırları 4774, 4779, 4785, 4791, 4830, 4835, 4841, 4846
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 7 · GB/T 19289'a göre
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

Shougang

Shougang Cold Rolled Grain-Oriented Electrical Steel Product Manual
Revizyon 2025 catalogue (official catalogue label; PDF dated 2025-07-23) Resmî belge

PDF sayfası 9 · Veri satırları 2062, 2092, 2136, 2178, 4271, 4293, 4327, 4359
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 8 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 2063, 2093, 2137, 2179
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 8 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF sayfası 8 · Veri satırları 2064, 2067, 2070, 2073, 2094, 2097, 2100, 2103, 2106, 2138, 2141, 2144, 2147, 2150, 2180, 2183, 2186, 2189, 2210, 2213, 2216, 2219, 4273, 4275, 4277, 4279, 4295, 4297, 4299, 4301, 4303, 4329, 4331, 4333, 4335, 4337, 4361, 4363, 4365, 4367, 4383, 4385, 4387, 4389
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 1 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF sayfası 7 · Veri satırları 2065, 2068, 2071, 2074, 2095, 2098, 2101, 2104, 2107, 2139, 2142, 2145, 2148, 2151, 2181, 2184, 2187, 2190, 2211, 2214, 2217, 2220
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.4 Table 1 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated.

PDF sayfası 8 · Veri satırları 2066, 2069, 2072, 2075, 2096, 2099, 2102, 2105, 2108, 2140, 2143, 2146, 2149, 2152, 2182, 2185, 2188, 2191, 2212, 2215, 2218, 2221
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 1 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF sayfası 8 · **Veri satırları 2076, 2081, 2086, 2089, 2109, 2112, 2117, 2126, 2133, 2153, 2156, 2159, 2168, 2175, 2192, 2195, 2202, 2207, 2222, 2225, 2228, 2233, 4281, 4285, 4289, 4291, 4305, 4307, 4311, 4319, 4325, 4339, 4341, 4343, 4351, 4357, 4369, 4371, 4377, 4381, 4391, 4393, 4395, 4399**

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 2 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF sayfası 7 · **Veri satırları 2077, 2082, 2087, 2090, 2110, 2113, 2118, 2127, 2134, 2154, 2157, 2160, 2169, 2176, 2193, 2196, 2203, 2208, 2223, 2226, 2229, 2234**

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.4 Table 2 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated.

PDF sayfası 8 · **Veri satırları 2078, 2083, 2088, 2091, 2111, 2114, 2119, 2128, 2135, 2155, 2158, 2161, 2170, 2177, 2194, 2197, 2204, 2209, 2224, 2227, 2230, 2235**

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 2 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF sayfası 9 · **Veri satırları 2079, 2084, 2115, 2122, 2129, 2164, 2171, 2200, 2205, 2231, 4283, 4287, 4309, 4315, 4321, 4347, 4353, 4375, 4379, 4397**

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 3 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF sayfası 9 · **Veri satırları 2080, 2085, 2116, 2123, 2130, 2165, 2172, 2201, 2206, 2232**

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 3 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF sayfası 9 · **Veri satırları 2120, 2162, 2198, 4313, 4345, 4373**

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 7 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF sayfası 9 · **Veri satırları 2121, 2163, 2199**

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 7 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF sayfası 9 · **Veri satırları 2124, 2131, 2166, 2173, 4317, 4323, 4349, 4355**

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 4 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF sayfası 9 · **Veri satırları 2125, 2132, 2167, 2174**

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 4 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF sayfası 9 · **Veri satırları 4272, 4294, 4328, 4360**

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 8 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF sayfası 8 · Veri satırları 4274, 4276, 4278, 4280, 4296, 4298, 4300, 4302, 4304, 4330, 4332, 4334, 4336, 4338, 4362, 4364, 4366, 4368, 4384, 4386, 4388, 4390

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 1 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF sayfası 8 · Veri satırları 4282, 4286, 4290, 4292, 4306, 4308, 4312, 4320, 4326, 4340, 4342, 4344, 4352, 4358, 4370, 4372, 4378, 4382, 4392, 4394, 4396, 4400

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 2 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 4284, 4288, 4310, 4316, 4322, 4348, 4354, 4376, 4380, 4398

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 3 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 4314, 4346, 4374

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 7 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 4318, 4324, 4350, 4356

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 4 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 5368, 5406, 5460, 5512

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 8 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 5369, 5407, 5461, 5513

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 8 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF sayfası 7 · Veri satırları 5370, 5374, 5378, 5382, 5408, 5412, 5416, 5420, 5424, 5462, 5466, 5470, 5474, 5478, 5514, 5518, 5522, 5526, 5552, 5556, 5560, 5564

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.4 Table 1 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF sayfası 8 · Veri satırları 5371, 5375, 5379, 5383, 5409, 5413, 5417, 5421, 5425, 5463, 5467, 5471, 5475, 5479, 5515, 5519, 5523, 5527, 5553, 5557, 5561, 5565

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 1 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF sayfası 7 · Veri satırları 5372, 5376, 5380, 5384, 5410, 5414, 5418, 5422, 5426, 5464, 5468, 5472, 5476, 5480, 5516, 5520, 5524, 5528, 5554, 5558, 5562, 5566

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.4 Table 1 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF sayfası 8 · **Veri satırları 5373, 5377, 5381, 5385, 5411, 5415, 5419, 5423, 5427, 5465, 5469, 5473, 5477, 5481, 5517, 5521, 5525, 5529, 5555, 5559, 5563, 5567**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 1 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF sayfası 7 · **Veri satırları 5386, 5392, 5398, 5402, 5428, 5432, 5438, 5448, 5456, 5482, 5486, 5490, 5500, 5508, 5530, 5534, 5542, 5548, 5568, 5572, 5576, 5582**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.4 Table 2 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF sayfası 8 · **Veri satırları 5387, 5393, 5399, 5403, 5429, 5433, 5439, 5449, 5457, 5483, 5487, 5491, 5501, 5509, 5531, 5535, 5543, 5549, 5569, 5573, 5577, 5583**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 2 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF sayfası 7 · **Veri satırları 5388, 5394, 5400, 5404, 5430, 5434, 5440, 5450, 5458, 5484, 5488, 5492, 5502, 5510, 5532, 5536, 5544, 5550, 5570, 5574, 5578, 5584**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.4 Table 2 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF sayfası 8 · **Veri satırları 5389, 5395, 5401, 5405, 5431, 5435, 5441, 5451, 5459, 5485, 5489, 5493, 5503, 5511, 5533, 5537, 5545, 5551, 5571, 5575, 5579, 5585**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 2 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF sayfası 9 · **Veri satırları 5390, 5396, 5436, 5444, 5452, 5496, 5504, 5540, 5546, 5580**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 3 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF sayfası 9 · **Veri satırları 5391, 5397, 5437, 5445, 5453, 5497, 5505, 5541, 5547, 5581**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 3 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF sayfası 9 · **Veri satırları 5442, 5494, 5538**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 7 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF sayfası 9 · **Veri satırları 5443, 5495, 5539**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 7 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF sayfası 9 · **Veri satırları 5446, 5454, 5498, 5506**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 4 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF sayfası 9 · **Veri satırları 5447, 5455, 5499, 5507**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 4 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

Nippon Steel

Electrical Steel Sheets

Revizyon D003jec_04_202407f Resmî belge

PDF sayfası 10 · Veri satırları 1775, 1777-1778, 1780-1781, 1783, 1799, 1801-1802, 1804-1805, 1807-1808, 1810-1811, 1813, 1844, 1846-1847, 1849-1850, 1852, 4083-4088, 4099-4108, 4129-4134, 5104-5105, 5107-5108, 5110-5111, 5128-5129, 5131-5132, 5134-5135, 5137-5138, 5140-5141, 5173-5174, 5176-5177, 5179-5180

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Typical · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 1776, 1779, 1782, 1800, 1803, 1806, 1809, 1812, 1845, 1848, 1851, 5103, 5106, 5109, 5127, 5130, 5133, 5136, 5139, 5172, 5175, 5178

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Grade and Specification · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

PDF sayfası 10 · Veri satırları 1784, 1786-1787, 1789, 1814, 1816-1817, 1819-1820, 1822-1823, 1825, 4089-4092, 4109-4116, 5113-5114, 5116-5117, 5143-5144, 5146-5147, 5149-5150, 5152-5153

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Typical · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 1785, 1788, 1815, 1818, 1821, 1824, 5112, 5115, 5142, 5145, 5148, 5151

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Grade and Specification · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF sayfası 6 · Veri satırları 1790, 1792-1793, 1795, 1826, 1828-1829, 1831-1832, 1834-1835, 1837, 1853, 1855-1856, 1858-1859, 1861-1862, 1864, 1874, 1876-1877, 1879-1880, 1882-1883, 1885-1886, 1888, 1898, 1900-1901, 1903-1904, 1906-1907, 1909, 4093-4096, 4117-4124, 4135-4142, 4149-4158, 4165-4172, 5119-5120, 5122-5123, 5155-5156, 5158-5159, 5161-5162, 5164-5165, 5182-5183, 5185-5186, 5188-5189, 5191-5192, 5203-5204, 5206-5207, 5209-5210, 5212-5213, 5215-5216, 5227-5228, 5230-5231, 5233-5234, 5236-5237

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri ORIENTCORE HI-B, Typical · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF sayfası 5 · Veri satırları 1791, 1794, 1827, 1830, 1833, 1836, 1854, 1857, 1860, 1863, 1875, 1878, 1881, 1884, 1887, 1899, 1902, 1905, 1908, 5118, 5121, 5154, 5157, 5160, 5163, 5181, 5184, 5187, 5190, 5202, 5205, 5208, 5211, 5214, 5226, 5229, 5232, 5235

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri ORIENTCORE HI-B, Grade and Specification · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF sayfası 6 · Veri satırları 1796, 1798, 1838, 1840-1841, 1843, 1865, 1867-1868, 1870-1871, 1873, 1889, 1891-1892, 1894-1895, 1897, 4097-4098, 4125-4128, 4143-4148, 4159-4164, 5125-5126, 5167-5168, 5170-5171, 5194-5195, 5197-5198, 5200-5201, 5218-5219, 5221-5222, 5224-5225

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri ORIENTCORE, Typical · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF sayfası 5 · Veri satırları 1797, 1839, 1842, 1866, 1869, 1872, 1890, 1893, 1896, 5124, 5166, 5169, 5193, 5196, 5199, 5217, 5220, 5223

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri ORIENTCORE, Grade and Specification · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF sayfası 8 · Veri satırları 1910, 1912-1913, 1915-1916, 1918, 1922, 1924-1925, 1927-1928, 1930, 4173-4178, 4181-4186, 5239-5240, 5242-5243, 5245-5246, 5251-5252, 5254-5255, 5257-5258

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri ORIENTCORE HI-B AISI, Typical · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF sayfası 7 · Veri satırları 1911, 1914, 1917, 1923, 1926, 1929, 5238, 5241, 5244, 5250, 5253, 5256

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri ORIENTCORE HI-B AISI, Grade and Specification · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF sayfası 7 · **Veri satırları 1919, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 5247, 5259, 5262, 5265, 5268, 5271, 5274, 5277, 5280, 5283**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri ORIENTCORE AISI, Grade and Specification · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF sayfası 8 · **Veri satırları 1920-1921, 1932-1933, 1935-1936, 1938-1939, 1941-1942, 1944-1945, 1947-1948, 1950-1951, 1953-1954, 1956-1957, 4179-4180, 4187-4204, 5248-5249, 5260-5261, 5263-5264, 5266-5267, 5269-5270, 5272-5273, 5275-5276, 5278-5279, 5281-5282, 5284-5285**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri ORIENTCORE AISI, Typical · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

JFE Steel

Electrical Steel Sheets

Revizyon Cat. No. F1E-001-08; footer code 2003R(1903) JTR Resmî belge

PDF sayfası 8 · **Veri satırları 1582, 1584, 1627, 1629-1630, 1632, 1660, 1662-1663, 1665-1666, 1668, 1687, 1689-1690, 1692-1693, 1695, 3890, 3892, 3935, 3937-3938, 3940, 3968, 3970-3971, 3973-3974, 3976, 3995, 3997-3998, 4000-4001, 4003, 4899, 4901-4902, 4959, 4961-4963, 4965-4966, 5003, 5005-5007, 5009-5011, 5013-5014, 5039, 5041-5043, 5045-5047, 5049-5050**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JG CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF sayfası 6 · **Veri satırları 1583, 1628, 1631, 1661, 1664, 1667, 1688, 1691, 1694, 3891, 3936, 3939, 3969, 3972, 3975, 3996, 3999, 4002, 4900, 4960, 4964, 5004, 5008, 5012, 5040, 5044, 5048**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JG CORE: Grades and Specifications · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF sayfası 8 · **Veri satırları 1585, 1587-1588, 1590-1591, 1593, 1633, 1635-1636, 1638, 1669, 1671-1672, 1674-1675, 1677, 1696, 1698-1699, 1701-1702, 1704, 3893, 3895-3896, 3898-3899, 3901, 3941, 3943-3944, 3946, 3977, 3979-3980, 3982-3983, 3985, 4004, 4007, 4009-4010, 4012, 4903, 4905-4907, 4909-4911, 4913-4914, 4967, 4969-4971, 4973-4974, 5015, 5017-5019, 5021-5023, 5025-5026, 5051, 5053-5055, 5057-5059, 5061-5062**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF sayfası 6 · **Veri satırları 1586, 1589, 1592, 1634, 1637, 1670, 1673, 1676, 1697, 1700, 1703, 3894, 3897, 3900, 3942, 3945, 3978, 3981, 3984, 4008, 4011, 4904, 4908, 4912, 4968, 4972, 5016, 5020, 5024, 5052, 5056, 5060**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JGH CORE: Grades and Specifications · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF sayfası 8 · **Veri satırları 1594, 1596-1597, 1599, 3902, 3904-3905, 3907, 4915, 4917-4919, 4921-4922**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JGHE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF sayfası 6 · **Veri satırları 1595, 1598, 3903, 3906, 4916, 4920**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JGHE CORE: Grades and Specifications · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF sayfası 9 · **Veri satırları 1600, 1602-1603, 1605-1606, 1608, 1639, 1641-1642, 1644-1645, 1647, 1678, 1680-1681, 1683-1684, 1686, 1705, 1707-1708, 1710, 3908, 3910-3911, 3913-3914, 3916, 3947, 3949-3950, 3952-3953, 3955, 3986, 3988-3989, 3991-3992, 3994, 4013, 4015-4016, 4018, 4923, 4925-4927, 4929-4931, 4933-4934, 4975, 4977-4979, 4981-4983, 4985-4986, 5027, 5029-5031, 5033-5035, 5037-5038, 5063, 5065-5067, 5069-5070**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JGS CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF sayfası 7 · Veri satırları 1601, 1604, 1607, 1640, 1643, 1646, 1679, 1682, 1685, 1706, 1709, 3909, 3912, 3915, 3948, 3951, 3954, 3987, 3990, 3993, 4014, 4017, 4924, 4928, 4932, 4976, 4980, 4984, 5028, 5032, 5036, 5064, 5068

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JGS CORE: Grades and Specifications · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 1609, 1611-1612, 1614-1615, 1617, 1648, 1650-1651, 1653, 3917, 3919-3920, 3922-3923, 3925, 3956, 3958-3959, 3961, 4935, 4937-4939, 4941-4943, 4945-4946, 4987, 4989-4991, 4993-4994

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JGSD CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF sayfası 7 · Veri satırları 1610, 1613, 1616, 1649, 1652, 3918, 3921, 3924, 3957, 3960, 4936, 4940, 4944, 4988, 4992

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JGSD CORE: Grades and Specifications · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 1618, 1620-1621, 1623-1624, 1626, 1654, 1656-1657, 1659, 3926, 3928-3929, 3931-3932, 3934, 3962, 3964-3965, 3967, 4947, 4949-4951, 4953-4955, 4957-4958, 4995, 4997-4999, 5001-5002

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JGSE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF sayfası 7 · Veri satırları 1619, 1622, 1625, 1655, 1658, 3927, 3930, 3933, 3963, 3966, 4948, 4952, 4956, 4996, 5000

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JGSE CORE: Grades and Specifications · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF sayfası 10 · Veri satırları 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1729, 1731, 1733, 1735, 1737, 1739, 1741, 1743, 1745, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763, 1765, 1767, 1769, 1771, 1773, 4019, 4021, 4023, 4025, 4027, 4029, 4031, 4033, 4035, 4037, 4039, 4043, 4045, 4047, 4049, 4051, 4053, 4055, 4057, 4059, 4061, 4063, 4065, 4067, 4069, 4071, 4073, 4075, 4077, 4079, 4081, 5071, 5073, 5075, 5077, 5079, 5081, 5083, 5085, 5087, 5089, 5091, 5093, 5095, 5097, 5099, 5101

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri AISI: Grades and Specifications · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF sayfası 11 · Veri satırları 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1724, 1726, 1728, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744, 1746, 1748, 1750, 1752, 1754, 1756, 1758, 1760, 1762, 1764, 1766, 1768, 1770, 1772, 1774, 4020, 4022, 4024, 4026, 4028, 4030, 4032, 4034, 4036, 4038, 4040, 4044, 4046, 4048, 4050, 4052, 4054, 4056, 4058, 4060, 4062, 4064, 4066, 4068, 4070, 4072, 4074, 4076, 4078, 4080, 4082, 5072, 5074, 5076, 5078, 5080, 5082, 5084, 5086, 5088, 5090, 5092, 5094, 5096, 5098, 5100, 5102

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri AISI: Typical Magnetic Properties · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF sayfası 6 · Veri satırları 4005

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JGH CORE: Grades and Specifications · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF sayfası 8 · Veri satırları 4006

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF sayfası 10 · Veri satırları 4041
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri AISI: Grades and Specifications · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF sayfası 11 · Veri satırları 4042
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri AISI: Typical Magnetic Properties · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

POSCO

Electrical Steel: Grain-Oriented (English GO Catalog)
Revizyon 2022 catalog; no additional revision stated Resmî belge

PDF sayfası 7 · Veri satırları 1996, 1998-1999, 2001-2002, 2004, 2023, 2025-2026, 2028, 2044, 2046-2047, 2049, 4205, 4207-4208, 4210-4211, 4213, 4232, 4234-4235, 4237, 4253, 4255-4256, 4258, 5325, 5327, 5329, 5343, 5345, 5357, 5359
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri PH-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF sayfası 7 · Veri satırları 1997, 2000, 2003, 2024, 2027, 2045, 2048, 4206, 4209, 4212, 4233, 4236, 4254, 4257, 5324, 5326, 5328, 5342, 5344, 5356, 5358
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri PH-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

PDF sayfası 8 · Veri satırları 2005, 2007-2008, 2010-2011, 2013, 2029, 2031-2032, 2034-2035, 2037, 2050, 2052-2053, 2055, 4214, 4216-4217, 4219-4220, 4222, 4238, 4240-4241, 4243-4244, 4246, 4259, 4261-4262, 4264, 5331, 5333, 5335, 5347, 5349, 5351, 5361, 5363
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri PHD-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

PDF sayfası 8 · Veri satırları 2006, 2009, 2012, 2030, 2033, 2036, 2051, 2054, 4215, 4218, 4221, 4239, 4242, 4245, 4260, 4263, 5330, 5332, 5334, 5346, 5348, 5350, 5360, 5362
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri PHD-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 2014, 2016-2017, 2019, 4223, 4225-4226, 4228, 5337, 5339
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri PHE-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 2015, 2018, 4224, 4227, 5336, 5338
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri PHE-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

PDF sayfası 6 · Veri satırları 2020, 2022, 2038, 2040-2041, 2043, 2056, 2058-2059, 2061, 4229, 4231, 4247, 4249-4250, 4252, 4265, 4267-4268, 4270, 5341, 5353, 5355, 5365, 5367
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri PG-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF sayfası 6 · Veri satırları 2021, 2039, 2042, 2057, 2060, 4230, 4248, 4251, 4266, 4269, 5340, 5352, 5354, 5364, 5366
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri PG-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

Aperam

Electrical Steels – Sustainability and efficiency
Revizyon 2022-05-12 (official PDF creation metadata; revision not printed) Resmî belge

PDF sayfası 11 · Veri satırları 1, 2357, 4510
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 12, guaranteed magnetic properties · IEC 60404-2'ye göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

PDF sayfası 11 · Veri satırları 2-6, 2358-2362, 4511-4515
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 12, guaranteed magnetic properties · IEC 60404-2'ye göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

PDF sayfası 12 · Veri satırları 7-12, 2363-2368
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 13, guaranteed magnetic properties · Tek levha deneyi (SST) ve IEC 60404-8-7'ye göre dönüşüm
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

PDF sayfası 12 · Veri satırları 13, 2369
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 13, guaranteed magnetic properties · Tek levha deneyi (SST) ve IEC 60404-8-7'ye göre dönüşüm
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

PDF sayfası 10 · Veri satırları 14-17, 2370-2373, 4523-4526
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 11, guaranteed magnetic properties · IEC 60404-2'ye göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

PDF sayfası 12 · Veri satırları 4516-4521
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 13, guaranteed magnetic properties · Manyetik indüksiyon için yöntem belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

PDF sayfası 12 · Veri satırları 4522
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 13, guaranteed magnetic properties · Manyetik indüksiyon için yöntem belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

thyssenkrupp Electrical Steel

powercore® grain oriented electrical steel – Product range
Revizyon 03/2026 (printed, back cover) Resmî belge

PDF sayfası 23 · Veri satırları 2324-2338, 4477-4491, 5630-5644
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri powercore magnetic properties (BIS 3024) · IS 649'a göre Epstein çerçevesi veya tek levha deneyi (SST)
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Mill publishes both frequencies. Measured via Epstein frame or SST under IS 649; path per row not specified. A trailing d indicates laser-scribed; other grades may be laser-scribed if not agreed otherwise. Guaranteed properties require written agreement.

PDF sayfası 22 · Veri satırları 2339-2356, 4492-4509, 5645-5662

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri powercore magnetic properties (IEC 60404-8-7) · IEC 60404-3'e göre tek levha deneyi (SST), yayımlanan dönüşümle

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Mill publishes SST values after converting losses at 1.7 T by 0.925 (IEC 60404-8-7) and J800 by 1.01. Grades are laser domain refined unless otherwise agreed; guaranteed properties require written agreement.

Stalprodukt

Blachy elektrotechniczne / Grain Oriented Electrical Steel

Revizyon Bochnia 2023 (printed, back cover) Resmî belge

PDF sayfası 7 · Veri satırları 2236, 2240, 2244, 2248, 2252, 2260

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri CGO DR magnetic properties (W/kg) · IEC 60404-3:2009'a göre tek levha deneyi (SST)

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF sayfası 7 · Veri satırları 2237-2239, 2241-2243, 2245-2247, 2249-2251, 2253-2255, 2261-2263, 4402, 4404, 4406, 4408, 4410, 4412, 4414, 4416, 4418, 4420, 4425, 4427, 5586-5595, 5598-5599

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri CGO DR magnetic properties (W/kg) · IEC 60404-3:2009'a göre tek levha deneyi (SST)

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF sayfası 6 · Veri satırları 2256, 2264, 2268, 2272, 2276, 2280, 2284, 2288, 2292, 2296

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri CGO magnetic properties (W/kg) · IEC 60404-2:1996/A1:2008'e göre Epstein çerçevesi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF sayfası 6 · Veri satırları 2257-2259, 2265-2267, 2269-2271, 2273-2275, 2277-2279, 2281-2283, 2285-2287, 2289-2291, 2293-2295, 2297-2299, 4421, 4423, 4428, 4430-4433, 4435-4436, 4438-4439, 4441-4444, 4446-4447, 4449-4450, 4452, 5596-5597, 5600-5617

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri CGO magnetic properties (W/kg) · IEC 60404-2:1996/A1:2008'e göre Epstein çerçevesi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF sayfası 11 · Veri satırları 2300, 2304, 2308

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri HGO DR magnetic properties (W/kg) · IEC 60404-3:2009'a göre tek levha deneyi (SST)

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF sayfası 11 · Veri satırları 2301-2303, 2305-2307, 2309-2311, 4454, 4456, 4458, 4460, 4462, 4464, 5618-5623

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri HGO DR magnetic properties (W/kg) · IEC 60404-3:2009'a göre tek levha deneyi (SST)

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF sayfası 10 · Veri satırları 2312, 2316, 2320

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri HGO magnetic properties (W/kg) · IEC 60404-2:1996/A1:2008'e göre Epstein çerçevesi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF sayfası 10 · Veri satırları 2313-2315, 2317-2319, 2321-2323, 4466, 4468, 4470, 4472, 4474, 4476, 5624-5629

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri HGO magnetic properties (W/kg) · IEC 60404-2:1996/A1:2008'e göre Epstein çerçevesi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF sayfası 7 · Veri satırları 4401, 4403, 4405, 4407, 4409, 4411, 4413, 4415, 4417, 4419, 4424, 4426
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri CGO DR magnetic properties (W/lb) · IEC 60404-3:2009'a göre tek levha deneyi (SST)
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF sayfası 6 · Veri satırları 4422, 4429, 4434, 4437, 4440, 4445, 4448, 4451
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri CGO magnetic properties (W/lb) · IEC 60404-2:1996/A1:2008'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF sayfası 11 · Veri satırları 4453, 4455, 4457, 4459, 4461, 4463
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri HGO DR magnetic properties (W/lb) · IEC 60404-3:2009'a göre tek levha deneyi (SST)
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF sayfası 10 · Veri satırları 4465, 4467, 4469, 4471, 4473, 4475
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri HGO magnetic properties (W/lb) · IEC 60404-2:1996/A1:2008'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

NLMK

Electrical Steel Product Catalogue
Revizyon 2024 (printed, cover) Resmî belge

PDF sayfası 52 · Veri satırları 1958
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 1959
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 1960
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 1961
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 1962
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 1963
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 1964
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 1965
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 1966
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 1967
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 1968
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 1969
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 1970
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 1971
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 1972
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 1973
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 1974
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 1975
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 1976
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 1977
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 1978
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 1979
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 1980
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 1981
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 1982
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · STO 05757665-008 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 1983
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 1984
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 1985
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) EN grade designation is not listed. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 1986
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) EN grade designation is not listed. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 1987
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 1988
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 1989
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 1990
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 1991
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 1992
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 1993
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 1994
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 1995
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 5286
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 5287
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 5288
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 5289
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 5290
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 5291
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 5292
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 5293
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 5294
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 5295
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 5296
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 5297
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 5298
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 5299
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 5300
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 5301
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 5302
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 5303
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 5304
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 5305
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 5306
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 5307
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 5308
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 5309
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 5310
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · STO 05757665-008 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 5311
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 5312
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 5313
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) EN grade designation is not listed. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 5314
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) EN grade designation is not listed. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 5315
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 5316
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 5317
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 5318
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 5319
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 5320
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 5321
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 5322
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 5323
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

Cleveland-Cliffs

CARLITE® Grain-Oriented Electrical Steels
Revizyon May 2021 (printed, back cover) Resmî belge

PDF sayfası 8 · Veri satırları 967, 969-970, 973-974, 976, 979-980, 982, 984, 987, 989-990, 992, 997-998, 1003, 1005-1006, 1172, 1175, 1177-1178, 1180, 1183-1184, 1187, 1189-1190, 1193-1194, 1196, 1199, 1201, 1204, 1207, 1210, 1213, 1294, 1296, 1298, 1301-1302, 1305-1306, 1309-1310, 1313, 1315, 1317-1318, 1320, 1324, 1327, 1329, 1333, 1335, 1416, 1418, 1421-1422, 1425, 1427, 1429, 1431-1432, 1435, 1437, 1439-1440, 1443, 1447-1448, 1452, 1454, 1456, 3275, 3277-3278, 3280, 3282, 3285-3286, 3289-3290, 3292, 3295-3296, 3299-3300, 3305, 3307, 3311, 3313-3314, 3480, 3482, 3485-3486, 3489, 3491-3492, 3494, 3497, 3499-3500, 3503, 3505-3506, 3511, 3513, 3516, 3519-3520, 3602, 3605-3606, 3609, 3611-3612, 3615, 3617-3618, 3620, 3623, 3625, 3627, 3629, 3633-3634, 3639, 3641-3642, 3725, 3727, 3729, 3731-3732, 3735, 3737-3738, 3740, 3742, 3744, 3747, 3749-3750, 3755, 3757, 3761, 3763-3764
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Typical core loss · ASTM A343'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF sayfası 8 · Veri satırları 968, 971-972, 975, 977-978, 981, 983, 985-986, 988, 991, 993, 996, 999, 1001, 1004, 1007, 1173-1174, 1176, 1179, 1181-1182, 1185-1186, 1188, 1191-1192, 1195, 1197-1198, 1202, 1205, 1209, 1211-1212, 1295, 1297, 1299-1300, 1303-1304, 1307-1308, 1311-1312, 1314, 1316, 1319, 1321, 1323, 1326, 1330, 1332, 1334, 1417, 1419-1420, 1423-1424, 1426, 1428, 1430, 1433-1434, 1436, 1438, 1441-1442, 1446, 1449, 1453, 1455, 1457, 3274, 3276, 3279, 3281, 3283-3284, 3287-3288, 3291, 3293-3294, 3297-3298, 3301, 3303, 3306, 3309, 3312, 3315, 3481, 3483-3484, 3487-3488, 3490, 3493, 3495-3496, 3498, 3501-3502, 3504, 3507, 3510, 3512, 3515, 3518, 3521, 3603-3604, 3607-3608, 3610, 3613-3614, 3616, 3619, 3621-3622, 3624, 3626, 3628, 3632, 3635, 3637, 3640, 3643, 3724, 3726, 3728, 3730, 3733-3734, 3736, 3739, 3741, 3743, 3745-3746, 3748, 3751, 3753, 3756, 3760, 3762, 3765
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Typical core loss · ASTM A804'e göre kesildiği haliyle tek levha deneyi (SST)
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF sayfası 3 · Veri satırları 994, 1000, 1200, 1206, 1322, 1328, 1444, 1450, 3302, 3308, 3508, 3514, 3630, 3636, 3752, 3758
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · ASTM A804'e göre kesildiği haliyle tek levha deneyi (SST)
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF sayfası 3 · Veri satırları 995, 1002, 1203, 1208, 1325, 1331, 1445, 1451, 3304, 3310, 3509, 3517, 3631, 3638, 3754, 3759
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · ASTM A804'e göre kesildiği haliyle tek levha deneyi (SST)
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 1008, 1011-1012, 1015-1016, 1018, 1021, 1023-1024, 1026, 1028, 1031, 1033, 1035-1036, 1038, 1041-1042, 1044, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223-1224, 1227, 1229-1230, 1233-1234, 1237-1238, 1241-1242, 1244, 1246, 1249-1250, 1337-1338, 1341, 1343, 1345-1346, 1349-1350, 1353, 1355, 1357-1358, 1360, 1363-1364, 1366, 1369-1370, 1373, 1458, 1460, 1462, 1464, 1467, 1469-1470, 1473, 1475-1476, 1479-1480, 1482, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493-1494, 3317-3318, 3320, 3322, 3325, 3327-3328, 3331-3332, 3335-3336, 3338, 3341, 3343-3344, 3347-3348, 3350, 3353, 3523, 3525, 3527-3528, 3531-3532, 3534, 3537, 3539, 3541, 3543, 3545, 3547-3548, 3550, 3552, 3555-3556, 3558, 3645-3646, 3649-3650, 3653, 3655-3656, 3658, 3660, 3663-3664, 3666, 3669, 3671, 3673, 3675, 3677-3678, 3680, 3766, 3768, 3770, 3773-3774, 3776, 3779-3780, 3782, 3785, 3787, 3789-3790, 3792, 3794, 3797-3798, 3801, 3803

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Typical RMS exciting power · ASTM A804'e göre kesildiği haliyle tek levha deneyi (SST)
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF sayfası 9 · **Veri satırları 1009-1010, 1013-1014, 1017, 1019-1020, 1022, 1025, 1027, 1029-1030, 1032, 1034, 1037, 1039-1040, 1043, 1045, 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1225-1226, 1228, 1231-1232, 1235-1236, 1239-1240, 1243, 1245, 1247-1248, 1251, 1336, 1339-1340, 1342, 1344, 1347-1348, 1351-1352, 1354, 1356, 1359, 1361-1362, 1365, 1367-1368, 1371-1372, 1459, 1461, 1463, 1465-1466, 1468, 1471-1472, 1474, 1477-1478, 1481, 1483-1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1495, 3316, 3319, 3321, 3323-3324, 3326, 3329-3330, 3333-3334, 3337, 3339-3340, 3342, 3345-3346, 3349, 3351-3352, 3522, 3524, 3526, 3529-3530, 3533, 3535-3536, 3538, 3540, 3542, 3544, 3546, 3549, 3551, 3553-3554, 3557, 3559, 3644, 3647-3648, 3651-3652, 3654, 3657, 3659, 3661-3662, 3665, 3667-3668, 3670, 3672, 3674, 3676, 3679, 3681, 3767, 3769, 3771-3772, 3775, 3777-3778, 3781, 3783-3784, 3786, 3788, 3791, 3793, 3795-3796, 3799-3800, 3802**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Typical RMS exciting power · ASTM A343'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Cleveland-Cliffs

LITE CARLITE® and Mill-Anneal Grain-Oriented Electrical Steels
Revizyon October 2023 (printed, back cover) Resmî belge

PDF sayfası 11 · **Veri satırları 883-896, 898, 900, 902, 904-905, 925-938, 941-942, 944, 946-947, 1046-1059, 1062-1063, 1065, 1067-1068, 1130-1143, 1145, 1147, 1149, 1151-1152, 3190-3203, 3206-3207, 3209, 3211-3212, 3232-3245, 3248-3249, 3252-3254, 3354-3367, 3369, 3371, 3374-3376, 3438-3451, 3453, 3455, 3458-3460**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 8 – Typical core loss · ASTM A343'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF sayfası 3 · **Veri satırları 897, 901, 939, 943, 1060, 1064, 1102, 1106, 1144, 1148, 1266, 1270, 1388, 1392, 1510, 1514, 3204, 3208, 3246, 3250, 3368, 3372, 3410, 3414, 3452, 3456, 3574, 3578, 3696, 3700, 3818, 3822**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · ASTM A343'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF sayfası 4 · **Veri satırları 899, 903, 940, 945, 1061, 1066, 1104, 1108, 1146, 1150, 1267, 1272, 1389, 1394, 1512, 1515, 3205, 3210, 3247, 3251, 3370, 3373, 3411, 3416, 3454, 3457, 3575, 3580, 3697, 3702, 3820, 3824**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · ASTM A343'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF sayfası 13 · **Veri satırları 906-924, 948-966, 1069-1087, 1153-1171, 3213-3231, 3255-3273, 3377-3395, 3461-3479**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 10 – Typical RMS exciting power · ASTM A343'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF sayfası 12 · **Veri satırları 1088-1101, 1103, 1105, 1107, 1109-1110, 1252-1265, 1268-1269, 1271, 1273-1274, 1374-1387, 1390-1391, 1393, 1395-1396, 1496-1509, 1511, 1513, 1516-1518, 3396-3409, 3412-3413, 3415, 3417-3418, 3560-3573, 3576-3577, 3579, 3581-3582, 3682-3695, 3698-3699, 3701, 3703-3704, 3804-3817, 3819, 3821, 3823, 3825-3826**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 9 – Typical core loss · ASTM A343'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF sayfası 14 · **Veri satırları 1111-1129, 1275-1293, 1397-1415, 1519-1537, 3419-3437, 3583-3601, 3705-3723, 3827-3845**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 11 – Typical RMS exciting power · ASTM A343'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF sayfası 3 · **Veri satırları 4879, 4881, 4883, 4885, 4887, 4889**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · ASTM A343'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.0 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF sayfası 4 · **Veri satırları 4880, 4882, 4884, 4886, 4888, 4890**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · ASTM A343'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.4 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF sayfası 3 · **Veri satırları 4891, 4893**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · ASTM A343'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 17.8 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

PDF sayfası 4 · **Veri satırları 4892, 4894**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · ASTM A343'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³. Source induction: 18.2 kG at 10 Oe (~795.775 A/m). Table 2 groups these values as typical.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® H Grain-Oriented Electrical Steel
Revizyon October 2024 (printed, back cover) Resmî belge

PDF sayfası 12 · **Veri satırları 517, 519, 522, 524-525, 527, 530, 532-533, 536, 538, 540-541, 543, 548, 550, 552, 556, 558, 640-641, 643, 646, 648-649, 651, 653, 656, 658-659, 661, 664, 666, 668, 671, 675, 677, 680, 762-763, 765, 768-769, 772, 774-775, 778, 780-781, 783, 786-787, 790, 794, 798-799, 802, 2825, 2827-2828, 2830, 2833-2834, 2837, 2839, 2841, 2843-2844, 2847-2848, 2851, 2853, 2857, 2861, 2863, 2865, 2947, 2949, 2951, 2953, 2955-2956, 2958, 2960, 2962, 2964, 2966, 2968, 2971-2972, 2975, 2978, 2983, 2985, 2987, 3068, 3071, 3073, 3075-3076, 3078, 3080, 3083, 3085, 3087, 3089, 3091-3092, 3094, 3097, 3100, 3104, 3107, 3109**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 10 – Typical core loss · ASTM A343'e göre Epstein çerçevesi
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF sayfası 10 · **Veri satırları 518, 520-521, 523, 526, 528-529, 531, 534-535, 537, 539, 542, 544, 546, 549, 554-555, 557, 597-610, 613-614, 616, 618-619, 639, 642, 644-645, 647, 650, 652, 654-655, 657, 660, 662-663, 665, 670, 672, 676, 678-679, 719-732, 735-736, 738, 740-741, 761, 764, 766-767, 770-771, 773, 776-777, 779, 782, 784-785, 788, 792-793, 796, 800-801, 841-854, 857-858, 860, 862-863, 2824, 2826, 2829, 2831-2832, 2835-2836, 2838, 2840, 2842, 2845-2846, 2849-2850, 2854, 2856, 2860, 2862, 2864, 2904-2917, 2920-2921, 2924-2926, 2946, 2948, 2950, 2952, 2954, 2957, 2959, 2961, 2963, 2965, 2967, 2969-2970, 2973, 2977, 2979, 2981, 2984, 2986, 3026-3039, 3041, 3043, 3046-3048, 3069-3070, 3072, 3074, 3077, 3079, 3081-3082, 3084, 3086, 3088, 3090, 3093, 3095, 3098, 3101, 3105-3106, 3108, 3148-3161, 3163, 3165, 3168-3170**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 8 – Typical core loss · ASTM A804'e göre kesildiği haliyle tek levha deneyi (SST)
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF sayfası 3 · **Veri satırları 545, 551, 611, 615, 667, 673, 733, 737, 789, 795, 855, 859, 2852, 2858, 2918, 2922, 2974, 2980, 3040, 3044, 3096, 3102, 3162, 3166**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 1 – Guaranteed core loss · ASTM A804'e göre kesildiği haliyle tek levha deneyi (SST)
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF sayfası 3 · **Veri satırları 547, 553, 612, 617, 669, 674, 734, 739, 791, 797, 856, 861, 2855, 2859, 2919, 2923, 2976, 2982, 3042, 3045, 3099, 3103, 3164, 3167**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 2 – Typical electrical and magnetic properties · ASTM A804'e göre kesildiği haliyle tek levha deneyi (SST)
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF sayfası 11 · **Veri satırları 559, 562, 564, 566-567, 569, 571, 573, 575, 578, 580, 582-583, 585, 587, 589, 592-593, 595, 620-638, 682-683, 686-687, 690, 692, 694, 696-697, 699, 701, 704-705, 708, 710, 712-713, 715, 717, 742-760, 803, 805, 808, 810-811, 813, 815, 818-819, 822-823, 826, 828-829, 832-833, 835, 838, 840, 864-882, 2867-2868, 2870, 2873-2874, 2876, 2879, 2881, 2883, 2885, 2887, 2889, 2891-2892, 2895-2896, 2899-2900, 2903, 2927-2945, 2989-2990, 2993, 2995, 2997, 2999, 3001, 3003, 3005, 3007, 3009-3010, 3013-3014, 3017, 3019-3020, 3023-3024, 3049-3067, 3111-3112, 3114, 3117, 3119, 3121-3122, 3125-3126, 3129-3130, 3133-3134, 3136, 3138, 3140, 3142, 3144, 3147, 3171-3189**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 9 – Typical RMS exciting power · ASTM A804'e göre kesildiği haliyle tek levha deneyi (SST)
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF sayfası 12 · **Veri satırları 560-561, 563, 565, 568, 570, 572, 574, 576-577, 579, 581, 584, 586, 588, 590-591, 594, 596, 681, 684-685, 688-689, 691, 693, 695, 698, 700, 702-703, 706-707, 709, 711, 714, 716, 718, 804, 806-807, 809, 812, 814, 816-817, 820-821, 824-825, 827, 830-831, 834, 836-837, 839, 2866, 2869, 2871-2872, 2875, 2877-2878, 2880, 2882, 2884, 2886, 2888, 2890, 2893-2894, 2897-2898, 2901-2902, 2988, 2991-2992, 2994, 2996, 2998, 3000, 3002, 3004, 3006, 3008, 3011-3012, 3015-3016, 3018, 3021-3022, 3025, 3110, 3113, 3115-3116, 3118, 3120, 3123-3124, 3127-3128, 3131-3132, 3135, 3137, 3139, 3141, 3143, 3145-3146**

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 10, lower panel — RMS exciting power · ASTM A343'e göre Epstein çerçevesi

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF sayfası 3 · **Veri satırları 4867, 4869, 4871, 4873, 4875, 4877**

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 1 — Guaranteed core loss · Manyetik indüksiyon için yöntem belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

PDF sayfası 3 · **Veri satırları 4868, 4870, 4872, 4874, 4876, 4878**

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 2 — Typical electrical and magnetic properties · Manyetik indüksiyon için yöntem belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804. The brochure does not identify a fixture for the tabulated 800 A/m induction.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® X Grain-Oriented Electrical Steels

Revizyon July 2025 (printed, back cover) Resmî belge

PDF sayfası 4 · **Veri satırları 495-509, 511, 513, 515-516, 1538-1552, 1554, 1557-1574, 1576, 1578, 1580-1581, 2802-2815, 2817-2818, 2821-2823, 3846-3859, 3861-3862, 3865-3881, 3883-3884, 3887-3889**

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 4 — Typical core loss · ASTM A804'e göre kesildiği haliyle tek levha deneyi (SST)

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF sayfası 3 · **Veri satırları 510, 514, 1553, 1556, 1575, 1579, 2816, 2820, 3860, 3864, 3882, 3886, 4866, 4896, 4898**

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 2 — Typical electrical and magnetic properties · ASTM A804'e göre kesildiği haliyle tek levha deneyi (SST)

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF sayfası 2 · **Veri satırları 512, 1555, 1577, 2819, 3863, 3885, 4865, 4895, 4897**

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri Table 1 — Guaranteed core loss · ASTM A804'e göre kesildiği haliyle tek levha deneyi (SST)

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

Bağımsız derleme

Chenfan Electric, bu verileri çelik üreticilerinin yayımladığı kaynaklardan derlemiştir. Üreticiler bu yayını onaylamamıştır. Kabulde üretici şartnameleri ve yazılı sipariş koşulları esas alınır. Tipik ve referans değerler değerlendirme amaçlıdır. Çelik şerit verileri teknik değerlendirme içindir. Üretilen nüvenin kayıpları ayrıca doğrulanmalıdır.

Revizyon 2026-11-14.2