M130-30S

CRGO performans verileri

Veri özeti

Kalite	M130-30S
Üretici ve kalınlık	NLMK · 0.3 mm
Yayımlanan frekans	50 Hz
Yayımlanan manyetik akı yoğunluğu aralığı	1.7 T
Manyetik akı yoğunluğu seviyeleri	1
Özellikler	Özgül nüve kaybı · Manyetik indüksiyon

50 Hz performansı

Tablo 01 · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir · Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir

Tepe B/J değeri (T)	Özgül nüve kaybı Garantili en yüksek değer · W/kg
1.7	1.30

Tablo 02 · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir · Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir

Tepe B/J değeri (T)	Özgül nüve kaybı Tipik değer · W/kg
1.7	1.26

Diğer özellikler

Frekans ayrıca belirtilmemiştir

Tablo 03 · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir

Manyetik alan şiddeti (A/m)	Manyetik indüksiyon Garantili en düşük değer · T
800	1.78

Tablo 04 · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir

Manyetik alan şiddeti (A/m)	Manyetik indüksiyon Tipik değer · T
800	1.85

Tire işareti, değerin yayımlanmadığını gösterir.

Üretici kaynakları ve deney koşulları

Orijinal deney koşullarını bulmak için tablo ve satır referanslarını kullanın.

NLMK

Electrical Steel Product Catalogue

Revizyon 2024 (printed, cover) Resmî belge

PDF sayfası 51 · Tablo 01

§9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Tablo 02

§9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 51 · Tablo 03

§9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Tablo 04

§9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

Bağımsız derleme

Chenfan Electric, bu verileri çelik üreticilerinin yayımladığı kaynaklardan derlemiştir.
Kabulde üretici şartnameleri ve yazılı sipariş koşulları esas alınır. Tipik ve referans değerler değerlendirme amaçlıdır.
Çelik şerit verileri teknik değerlendirme içindir. Üretilen nüvenin kayıpları ayrıca doğrulanmalıdır.
Revizyon 2026-11-14.2