35HP125

CRGO performans verileri

Veri özeti

Kalite	35HP125
Üretici ve kalınlık	thyssenkrupp Electrical Steel · 0.35 mm
Yayımlanan frekans	50 Hz / 60 Hz
Yayımlanan manyetik akı yoğunluğu aralığı	1.7 T
Manyetik akı yoğunluğu seviyeleri	1
Özellikler	Özgül nüve kaybı · Manyetik polarizasyon

50 Hz performansı

Tablo 01 · IS 649'a göre Epstein çerçevesi veya tek levha deneyi (SST) · Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir

Tepe B/J değeri (T)	Özgül nüve kaybı Garantili en yüksek değer · W/kg
1.7	1.25

60 Hz performansı

Tablo 02 · IS 649'a göre Epstein çerçevesi veya tek levha deneyi (SST) · Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir

Tepe B/J değeri (T)	Özgül nüve kaybı Garantili en yüksek değer · W/kg
1.7	1.64

Diğer özellikler

Frekans ayrıca belirtilmemiştir
Tablo 03 · IS 649'a göre Epstein çerçevesi veya tek levha deneyi (SST)

Manyetik alan şiddeti (A/m)	Manyetik polarizasyon Garantili en düşük değer · T
800	1.88

Tire işareti, değerin yayımlanmadığını gösterir.

Üretici kaynakları ve deney koşulları

Orijinal deney koşullarını bulmak için tablo ve satır referanslarını kullanın.

thyssenkrupp Electrical Steel

powercore® grain oriented electrical steel – Product range

Revizyon 03/2026 (printed, back cover) Resmî belge

PDF sayfası 23 · Tablo 01,02,03

powercore magnetic properties (BIS 3024) · IS 649'a göre Epstein çerçevesi veya tek levha deneyi (SST)

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Mill publishes both frequencies. Measured via Epstein frame or SST under IS 649; path per row not specified. A trailing d indicates laser-scribed; other grades may be laser-scribed if not agreed otherwise. Guaranteed properties require written agreement.

Bağımsız derleme

Chenfan Electric, bu verileri çelik üreticilerinin yayımladığı kaynaklardan derlemiştir.
Kabulde üretici şartnameleri ve yazılı sipariş koşulları esas alınır. Tipik ve referans değerler değerlendirme amaçlıdır.
Çelik şerit verileri teknik değerlendirme içindir. Üretilen nüvenin kayıpları ayrıca doğrulanmalıdır.

Revizyon 2026-11-14.2