JFE Steel

Üreticinin kalite kodları ve teknik verileri

Veri özeti

Kalite teknik föyleri	59
Yayımlanmış değerler	590
Yayımlanan frekans	50 Hz / 60 Hz
Yayımlanan manyetik akı yoğunluğu aralığı	1.5-1.7 T
Manyetik akı yoğunluğu seviyeleri	2

50 Hz performansı

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1	**23JG110** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipik değer
2	**23JG110** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
3	**23JG110** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Tipik değer
4	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Tipik değer
5	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
6	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Tipik değer
7	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Tipik değer
8	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
9	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Tipik değer
10	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipik değer
11	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
12	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipik değer
13	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	Tipik değer
14	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
15	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	Tipik değer
16	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Tipik değer
17	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
18	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Tipik değer
19	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Tipik değer
20	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
21	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	Tipik değer
22	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Tipik değer
23	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
24	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	Tipik değer
25	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	Tipik değer
26	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
27	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Tipik değer
28	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	Tipik değer
29	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
30	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	Tipik değer
31	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	Tipik değer
32	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
33	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Tipik değer
34	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	Tipik değer
35	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
36	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	Tipik değer
37	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	Tipik değer
38	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	Garantili en yüksek değer
39	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	Tipik değer
40	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	Tipik değer
41	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
42	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	Tipik değer
43	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	Tipik değer
44	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
45	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
46	**27JG120** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipik değer
47	**27JG120** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
48	**27JG120** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Tipik değer
49	**27JG130** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Tipik değer
50	**27JG130** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Garantili en yüksek değer
51	**27JG130** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Tipik değer
52	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Tipik değer
53	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
54	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Tipik değer
55	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipik değer
56	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
57	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Tipik değer
58	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipik değer
59	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
60	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Tipik değer
61	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	Tipik değer
62	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
63	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	Tipik değer
64	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipik değer
65	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
66	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipik değer
67	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	Tipik değer
68	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
69	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Tipik değer
70	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Tipik değer
71	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
72	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	Tipik değer
73	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
74	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
75	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	Tipik değer
76	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	Tipik değer
77	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
78	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	Tipik değer
79	**30JG120** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Tipik değer
80	**30JG120** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
81	**30JG120** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Tipik değer
82	**30JG130** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Tipik değer
83	**30JG130** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Garantili en yüksek değer
84	**30JG130** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Tipik değer
85	**30JG140** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Tipik değer
86	**30JG140** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	Garantili en yüksek değer
87	**30JG140** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Tipik değer
88	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Tipik değer
89	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
90	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Tipik değer
91	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipik değer
92	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
93	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	Tipik değer
94	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Tipik değer
95	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
96	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Tipik değer
97	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipik değer
98	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
99	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Tipik değer
100	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Tipik değer
101	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
102	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	Tipik değer
103	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Tipik değer
104	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
105	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Tipik değer
106	**35JG135** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Tipik değer
107	**35JG135** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Garantili en yüksek değer
108	**35JG135** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.33** W/kg	Tipik değer
109	**35JG145** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	Tipik değer
110	**35JG145** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantili en yüksek değer
111	**35JG145** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	Tipik değer
112	**35JG155** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Tipik değer
113	**35JG155** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Garantili en yüksek değer
114	**35JG155** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Tipik değer
115	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Tipik değer
116	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantili en yüksek değer
117	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Tipik değer
118	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Tipik değer
119	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
120	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Tipik değer
121	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Tipik değer
122	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	Garantili en yüksek değer
123	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	Tipik değer
124	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Tipik değer
125	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Garantili en yüksek değer
126	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	Tipik değer
127	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Tipik değer
128	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
129	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
130	**M-0H** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	Garantili en yüksek değer
131	**M-0H** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	Tipik değer
132	**M-0H** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
133	**M-0H** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	Tipik değer
134	**M-0H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Garantili en yüksek değer
135	**M-0H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Tipik değer
136	**M-0H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	Garantili en yüksek değer
137	**M-0H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Tipik değer
138	**M-0H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	Garantili en yüksek değer
139	**M-0H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Tipik değer
140	**M-0H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
141	**M-0H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Tipik değer
142	**M-1H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	Garantili en yüksek değer
143	**M-1H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipik değer
144	**M-1H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Garantili en yüksek değer
145	**M-1H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Tipik değer
146	**M-1H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
147	**M-1H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	Tipik değer
148	**M-1H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Garantili en yüksek değer
149	**M-1H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Tipik değer
150	**M-1H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Garantili en yüksek değer
151	**M-1H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Tipik değer
152	**M-1H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Garantili en yüksek değer
153	**M-1H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	Tipik değer
154	**M-2H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
155	**M-2H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipik değer
156	**M-2H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Garantili en yüksek değer
157	**M-2H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
158	**M-2H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
159	**M-2H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Tipik değer
160	**M-2H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Garantili en yüksek değer
161	**M-2H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Tipik değer
162	**M-3** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	Garantili en yüksek değer
163	**M-3** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipik değer
164	**M-3** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Garantili en yüksek değer
165	**M-3** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	Tipik değer
166	**M-3** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Garantili en yüksek değer
167	**M-3** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Tipik değer
168	**M-3** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	Garantili en yüksek değer
169	**M-3** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	Tipik değer
170	**M-3H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Garantili en yüksek değer
171	**M-3H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Tipik değer
172	**M-3H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	Garantili en yüksek değer
173	**M-3H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Tipik değer
174	**M-4** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	Garantili en yüksek değer
175	**M-4** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Tipik değer
176	**M-4** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Garantili en yüksek değer
177	**M-4** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Tipik değer
178	**M-4** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
179	**M-4** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Tipik değer
180	**M-4** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
181	**M-4** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	Tipik değer
182	**M-5** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Garantili en yüksek değer
183	**M-5** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	Tipik değer
184	**M-5** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantili en yüksek değer
185	**M-5** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
186	**M-5** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Garantili en yüksek değer
187	**M-5** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Tipik değer
188	**M-5** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantili en yüksek değer
189	**M-5** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Tipik değer
190	**M-6** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	Garantili en yüksek değer
191	**M-6** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	Tipik değer
192	**M-6** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.57** W/kg	Garantili en yüksek değer
193	**M-6** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Tipik değer

60 Hz performansı

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
194	**23JG110** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipik değer
195	**23JG110** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantili en yüksek değer
196	**23JG110** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Tipik değer
197	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	Tipik değer
198	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Garantili en yüksek değer
199	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	Tipik değer
200	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Tipik değer
201	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
202	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Tipik değer
203	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	Tipik değer
204	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
205	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	Tipik değer
206	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	Tipik değer
207	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
208	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	Tipik değer
209	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Tipik değer
210	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
211	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Tipik değer
212	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	Tipik değer
213	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Garantili en yüksek değer
214	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	Tipik değer
215	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Tipik değer
216	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Garantili en yüksek değer
217	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Tipik değer
218	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	Tipik değer
219	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
220	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Tipik değer
221	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	Tipik değer
222	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Garantili en yüksek değer
223	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipik değer
224	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	Tipik değer
225	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	Garantili en yüksek değer
226	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	Tipik değer
227	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	Tipik değer
228	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Garantili en yüksek değer
229	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	Tipik değer
230	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	Tipik değer
231	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	Garantili en yüksek değer
232	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	Tipik değer
233	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	Tipik değer
234	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	Garantili en yüksek değer
235	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	Tipik değer
236	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	Tipik değer
237	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
238	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
239	**27JG120** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Tipik değer
240	**27JG120** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Garantili en yüksek değer
241	**27JG120** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Tipik değer
242	**27JG130** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Tipik değer
243	**27JG130** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	Garantili en yüksek değer
244	**27JG130** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Tipik değer
245	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipik değer
246	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
247	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Tipik değer
248	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Tipik değer
249	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantili en yüksek değer
250	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	Tipik değer
251	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	Tipik değer
252	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Garantili en yüksek değer
253	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Tipik değer
254	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	Tipik değer
255	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
256	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	Tipik değer
257	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	Tipik değer
258	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
259	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Tipik değer
260	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Tipik değer
261	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	Garantili en yüksek değer
262	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	Tipik değer
263	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Tipik değer
264	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
265	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	Tipik değer
266	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
267	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	Garantili en yüksek değer
268	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	Tipik değer
269	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	Tipik değer
270	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	Garantili en yüksek değer
271	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	Tipik değer
272	**30JG120** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	Tipik değer
273	**30JG120** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Garantili en yüksek değer
274	**30JG120** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Tipik değer
275	**30JG130** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Tipik değer
276	**30JG130** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	Garantili en yüksek değer
277	**30JG130** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Tipik değer
278	**30JG140** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Tipik değer
279	**30JG140** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
280	**30JG140** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	Tipik değer
281	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Tipik değer
282	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantili en yüksek değer
283	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Tipik değer
284	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Tipik değer
285	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantili en yüksek değer
286	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Tipik değer
287	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	Tipik değer
288	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	Garantili en yüksek değer
289	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Tipik değer
290	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipik değer
291	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Garantili en yüksek değer
292	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	Tipik değer
293	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	Tipik değer
294	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
295	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	Tipik değer
296	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Tipik değer
297	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantili en yüksek değer
298	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	Tipik değer
299	**35JG135** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.26** W/kg	Tipik değer
300	**35JG135** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	Garantili en yüksek değer
301	**35JG135** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	Tipik değer
302	**35JG145** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	Tipik değer
303	**35JG145** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	Garantili en yüksek değer
304	**35JG145** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.81** W/kg	Tipik değer
305	**35JG155** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	Tipik değer
306	**35JG155** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.04** W/kg	Garantili en yüksek değer
307	**35JG155** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	Tipik değer
308	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Tipik değer
309	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Garantili en yüksek değer
310	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Tipik değer
311	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Tipik değer
312	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Garantili en yüksek değer
313	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	Tipik değer
314	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	Tipik değer
315	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	Garantili en yüksek değer
316	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Tipik değer
317	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	Tipik değer
318	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Garantili en yüksek değer
319	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	Tipik değer
320	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	Tipik değer
321	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	Garantili en yüksek değer
322	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
323	**M-0H** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	Garantili en yüksek değer
324	**M-0H** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	Tipik değer
325	**M-0H** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
326	**M-0H** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	Tipik değer
327	**M-0H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
328	**M-0H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	Tipik değer
329	**M-0H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	Garantili en yüksek değer
330	**M-0H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	Tipik değer
331	**M-0H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Garantili en yüksek değer
332	**M-0H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	Tipik değer
333	**M-0H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	Garantili en yüksek değer
334	**M-0H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	Tipik değer
335	**M-1H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Garantili en yüksek değer
336	**M-1H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	Tipik değer
337	**M-1H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.44** W/kg	Garantili en yüksek değer
338	**M-1H** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	Tipik değer
339	**M-1H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Garantili en yüksek değer
340	**M-1H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	Tipik değer
341	**M-1H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	Garantili en yüksek değer
342	**M-1H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	Tipik değer
343	**M-1H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Garantili en yüksek değer
344	**M-1H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	Tipik değer
345	**M-1H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	Garantili en yüksek değer
346	**M-1H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Tipik değer
347	**M-2H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Garantili en yüksek değer
348	**M-2H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Tipik değer
349	**M-2H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	Garantili en yüksek değer
350	**M-2H** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
351	**M-2H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Garantili en yüksek değer
352	**M-2H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Tipik değer
353	**M-2H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Garantili en yüksek değer
354	**M-2H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Tipik değer
355	**M-3** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	Garantili en yüksek değer
356	**M-3** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	Tipik değer
357	**M-3** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	Garantili en yüksek değer
358	**M-3** JFE Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	Tipik değer
359	**M-3** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	Garantili en yüksek değer
360	**M-3** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	Tipik değer
361	**M-3** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Garantili en yüksek değer
362	**M-3** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	Tipik değer
363	**M-3H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	Garantili en yüksek değer
364	**M-3H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Tipik değer
365	**M-3H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	Garantili en yüksek değer
366	**M-3H** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Tipik değer
367	**M-4** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	Garantili en yüksek değer
368	**M-4** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	Tipik değer
369	**M-4** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	Garantili en yüksek değer
370	**M-4** JFE Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	Tipik değer
371	**M-4** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Garantili en yüksek değer
372	**M-4** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	Tipik değer
373	**M-4** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.74** W/kg	Garantili en yüksek değer
374	**M-4** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	Tipik değer
375	**M-5** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	Garantili en yüksek değer
376	**M-5** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	Tipik değer
377	**M-5** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.83** W/kg	Garantili en yüksek değer
378	**M-5** JFE Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
379	**M-5** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
380	**M-5** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	Tipik değer
381	**M-5** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	Garantili en yüksek değer
382	**M-5** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.79** W/kg	Tipik değer
383	**M-6** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.46** W/kg	Garantili en yüksek değer
384	**M-6** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	Tipik değer
385	**M-6** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.07** W/kg	Garantili en yüksek değer
386	**M-6** JFE Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	Tipik değer

Diğer özellikler

Frekans ayrıca belirtilmemiştir

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
387	**23JG110** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.76** T	Tipik değer
388	**23JG110** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
389	**23JG110** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipik değer
390	**23JG110** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.92** T	Tipik değer
391	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.81** T	Tipik değer
392	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
393	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
394	**23JGH090** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
395	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.81** T	Tipik değer
396	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
397	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
398	**23JGH095** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
399	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.81** T	Tipik değer
400	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
401	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
402	**23JGH100** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
403	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.85** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
404	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
405	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
406	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
407	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.84** T	Tipik değer
408	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
409	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
410	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
411	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.89** T	Tipik değer
412	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
413	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipik değer
414	**23JGS085** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.97** T	Tipik değer
415	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.89** T	Tipik değer
416	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
417	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
418	**23JGS090** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.97** T	Tipik değer
419	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.89** T	Tipik değer
420	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
421	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
422	**23JGS095** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.97** T	Tipik değer
423	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.84** T	Tipik değer
424	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
425	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
426	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
427	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.83** T	Tipik değer
428	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
429	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
430	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
431	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.82** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
432	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
433	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
434	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
435	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.89** T	Tipik değer
436	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
437	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipik değer
438	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.97** T	Tipik değer
439	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.89** T	Tipik değer
440	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
441	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
442	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.97** T	Tipik değer
443	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.89** T	Tipik değer
444	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
445	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
446	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.97** T	Tipik değer
447	**27JG120** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.76** T	Tipik değer
448	**27JG120** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
449	**27JG120** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipik değer
450	**27JG120** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.92** T	Tipik değer
451	**27JG130** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.74** T	Tipik değer
452	**27JG130** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
453	**27JG130** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.84** T	Tipik değer
454	**27JG130** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.91** T	Tipik değer
455	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.81** T	Tipik değer
456	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
457	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
458	**27JGH100** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
459	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.81** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
460	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
461	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
462	**27JGH110** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
463	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.91** T	Tipik değer
464	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
465	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.94** T	Tipik değer
466	**27JGS090** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipik değer
467	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.90** T	Tipik değer
468	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
469	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipik değer
470	**27JGS095** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipik değer
471	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.90** T	Tipik değer
472	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
473	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipik değer
474	**27JGS100** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipik değer
475	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.84** T	Tipik değer
476	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
477	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
478	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
479	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.84** T	Tipik değer
480	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
481	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
482	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
483	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.90** T	Tipik değer
484	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
485	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipik değer
486	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipik değer
487	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.90** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
488	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
489	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipik değer
490	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipik değer
491	**30JG120** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.76** T	Tipik değer
492	**30JG120** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
493	**30JG120** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipik değer
494	**30JG120** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.92** T	Tipik değer
495	**30JG130** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.74** T	Tipik değer
496	**30JG130** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
497	**30JG130** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.84** T	Tipik değer
498	**30JG130** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.91** T	Tipik değer
499	**30JG140** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.73** T	Tipik değer
500	**30JG140** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
501	**30JG140** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.83** T	Tipik değer
502	**30JG140** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.91** T	Tipik değer
503	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.82** T	Tipik değer
504	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
505	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
506	**30JGH105** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
507	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.82** T	Tipik değer
508	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
509	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
510	**30JGH110** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
511	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.82** T	Tipik değer
512	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
513	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
514	**30JGH120** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
515	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.92** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
516	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
517	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.95** T	Tipik değer
518	**30JGS095** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipik değer
519	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.91** T	Tipik değer
520	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
521	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.94** T	Tipik değer
522	**30JGS100** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipik değer
523	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.90** T	Tipik değer
524	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
525	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipik değer
526	**30JGS105** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipik değer
527	**35JG135** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.77** T	Tipik değer
528	**35JG135** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
529	**35JG135** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipik değer
530	**35JG135** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.91** T	Tipik değer
531	**35JG145** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.76** T	Tipik değer
532	**35JG145** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
533	**35JG145** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.84** T	Tipik değer
534	**35JG145** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.91** T	Tipik değer
535	**35JG155** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.74** T	Tipik değer
536	**35JG155** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
537	**35JG155** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.83** T	Tipik değer
538	**35JG155** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.90** T	Tipik değer
539	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.83** T	Tipik değer
540	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
541	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
542	**35JGH115** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
543	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.83** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
544	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
545	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
546	**35JGH125** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
547	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.83** T	Tipik değer
548	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
549	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
550	**35JGH135** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
551	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.90** T	Tipik değer
552	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
553	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipik değer
554	**35JGS115** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.98** T	Tipik değer
555	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 300 A/m	**1.89** T	Tipik değer
556	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Garantili en düşük değer
557	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
558	**35JGS125** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 2500 A/m	**1.97** T	Tipik değer
559	**M-0H** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
560	**M-0H** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
561	**M-0H** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
562	**M-0H** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
563	**M-0H** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
564	**M-0H** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
565	**M-1H** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
566	**M-1H** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
567	**M-1H** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
568	**M-1H** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
569	**M-1H** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
570	**M-1H** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
571	**M-2H** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
572	**M-2H** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
573	**M-2H** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
574	**M-2H** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
575	**M-3** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
576	**M-3** JFE Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipik değer
577	**M-3** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
578	**M-3** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipik değer
579	**M-3H** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
580	**M-3H** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
581	**M-4** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
582	**M-4** JFE Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.84** T	Tipik değer
583	**M-4** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
584	**M-4** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipik değer
585	**M-5** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
586	**M-5** JFE Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.84** T	Tipik değer
587	**M-5** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
588	**M-5** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.84** T	Tipik değer
589	**M-6** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
590	**M-6** JFE Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.83** T	Tipik değer

Üretici kaynakları ve deney koşulları

Orijinal deney koşullarını bulmak için tablo ve satır referanslarını kullanın.

JFE Steel

Electrical Steel Sheets

Revizyon Cat. No. F1E-001-08; footer code 2003R(1903) JTR Resmî belge

PDF sayfası 8 · Veri satırları 1, 3, 46, 48-49, 51, 79, 81-82, 84-85, 87, 106, 108-109, 111-112, 114, 194, 196, 239, 241-242, 244, 272, 274-275, 277-278, 280, 299, 301-302, 304-305, 307, 387, 389-390, 447, 449-451, 453-454, 491, 493-495, 497-499, 501-502, 527, 529-531, 533-535, 537-538

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JG CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF sayfası 6 · Veri satırları 2, 47, 50, 80, 83, 86, 107, 110, 113, 195, 240, 243, 273, 276, 279, 300, 303, 306, 388, 448, 452, 492, 496, 500, 528, 532, 536

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JG CORE: Grades and Specifications · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF sayfası 8 · Veri satırları 4, 6-7, 9-10, 12, 52, 54-55, 57, 88, 90-91, 93-94, 96, 115, 117-118, 120-121, 123, 197, 199-200, 202-203, 205, 245, 247-248, 250, 281, 283-284, 286-287, 289, 308, 311, 313-314, 316, 391, 393-395, 397-399, 401-402, 455, 457-459, 461-462, 503, 505-507, 509-511, 513-514, 539, 541-543, 545-547, 549-550

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF sayfası 6 · Veri satırları 5, 8, 11, 53, 56, 89, 92, 95, 116, 119, 122, 198, 201, 204, 246, 249, 282, 285, 288, 312, 315, 392, 396, 400, 456, 460, 504, 508, 512, 540, 544, 548

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JGH CORE: Grades and Specifications · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF sayfası 8 · Veri satırları 13, 15-16, 18, 206, 208-209, 211, 403, 405-407, 409-410

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JGHE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF sayfası 6 · Veri satırları 14, 17, 207, 210, 404, 408

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JGHE CORE: Grades and Specifications · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 19, 21-22, 24-25, 27, 58, 60-61, 63-64, 66, 97, 99-100, 102-103, 105, 124, 126-127, 129, 212, 214-215, 217-218, 220, 251, 253-254, 256-257, 259, 290, 292-293, 295-296, 298, 317, 319-320, 322, 411, 413-415, 417-419, 421-422, 463, 465-467, 469-471, 473-474, 515, 517-519, 521-523, 525-526, 551, 553-555, 557-558

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JGS CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF sayfası 7 · Veri satırları 20, 23, 26, 59, 62, 65, 98, 101, 104, 125, 128, 213, 216, 219, 252, 255, 258, 291, 294, 297, 318, 321, 412, 416, 420, 464, 468, 472, 516, 520, 524, 552, 556

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JGS CORE: Grades and Specifications · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 28, 30-31, 33-34, 36, 67, 69-70, 72, 221, 223-224, 226-227, 229, 260, 262-263, 265, 423, 425-427, 429-431, 433-434, 475, 477-479, 481-482

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JGSD CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF sayfası 7 · Veri satırları 29, 32, 35, 68, 71, 222, 225, 228, 261, 264, 424, 428, 432, 476, 480
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JGSD CORE: Grades and Specifications · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 37, 39-40, 42-43, 45, 73, 75-76, 78, 230, 232-233, 235-236, 238, 266, 268-269, 271, 435, 437-439, 441-443, 445-446, 483, 485-487, 489-490
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JGSE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF sayfası 7 · Veri satırları 38, 41, 44, 74, 77, 231, 234, 237, 267, 270, 436, 440, 444, 484, 488
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JGSE CORE: Grades and Specifications · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF sayfası 10 · Veri satırları 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 559, 561, 563, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587, 589
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri AISI: Grades and Specifications · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF sayfası 11 · Veri satırları 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri AISI: Typical Magnetic Properties · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF sayfası 6 · Veri satırları 309
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JGH CORE: Grades and Specifications · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF sayfası 8 · Veri satırları 310
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF sayfası 10 · Veri satırları 345
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri AISI: Grades and Specifications · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF sayfası 11 · Veri satırları 346
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri AISI: Typical Magnetic Properties · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

Bağımsız derleme

Chenfan Electric, bu verileri çelik üreticilerinin yayımladığı kaynaklardan derlemiştir. Üreticiler bu yayını onaylamamıştır. Kabulde üretici şartnameleri ve yazılı sipariş koşulları esas alınır. Tipik ve referans değerler değerlendirme amaçlıdır. Çelik şerit verileri teknik değerlendirme içindir. Üretilen nüvenin kayıpları ayrıca doğrulanmalıdır.

Revizyon 2026-11-14.2