Nippon Steel

Üreticinin kalite kodları ve teknik verileri

Veri özeti

Kalite teknik föyleri	61
Yayımlanmış değerler	488
Yayımlanan frekans	50 Hz / 60 Hz
Yayımlanan manyetik akı yoğunluğu aralığı	1.5-1.7 T
Manyetik akı yoğunluğu seviyeleri	2

50 Hz performansı

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.47** W/kg	Tipik değer
2	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.65** W/kg	Garantili en yüksek değer
3	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.64** W/kg	Tipik değer
4	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.50** W/kg	Tipik değer
5	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	Garantili en yüksek değer
6	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	Tipik değer
7	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	Tipik değer
8	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
9	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.71** W/kg	Tipik değer
10	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.51** W/kg	Tipik değer
11	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	Garantili en yüksek değer
12	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.69** W/kg	Tipik değer
13	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Tipik değer
14	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
15	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	Tipik değer
16	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.59** W/kg	Tipik değer
17	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
18	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.79** W/kg	Tipik değer
19	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	Tipik değer
20	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
21	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.82** W/kg	Tipik değer
22	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Tipik değer
23	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
24	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Tipik değer
25	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	Tipik değer
26	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	Garantili en yüksek değer
27	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	Tipik değer
28	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Tipik değer
29	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
30	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.72** W/kg	Tipik değer
31	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	Tipik değer
32	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
33	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Tipik değer
34	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Tipik değer
35	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
36	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	Tipik değer
37	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Tipik değer
38	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
39	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Tipik değer
40	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	Tipik değer
41	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
42	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	Tipik değer
43	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	Tipik değer
44	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
45	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
46	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	Tipik değer
47	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
48	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	Tipik değer
49	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	Tipik değer
50	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
51	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Tipik değer
52	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Tipik değer
53	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
54	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Tipik değer
55	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	Tipik değer
56	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
57	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	Tipik değer
58	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	Tipik değer
59	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
60	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	Tipik değer
61	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Tipik değer
62	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
63	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Tipik değer
64	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Tipik değer
65	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
66	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	Tipik değer
67	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Tipik değer
68	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Garantili en yüksek değer
69	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	Tipik değer
70	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	Tipik değer
71	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
72	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	Tipik değer
73	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
74	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
75	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	Tipik değer
76	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Tipik değer
77	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
78	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Tipik değer
79	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Tipik değer
80	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
81	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Tipik değer
82	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Tipik değer
83	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
84	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Tipik değer
85	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Tipik değer
86	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
87	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	Tipik değer
88	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	Tipik değer
89	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
90	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	Tipik değer
91	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	Tipik değer
92	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
93	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Tipik değer
94	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Tipik değer
95	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Garantili en yüksek değer
96	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Tipik değer
97	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	Tipik değer
98	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	Garantili en yüksek değer
99	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Tipik değer
100	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	Tipik değer
101	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
102	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	Tipik değer
103	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Tipik değer
104	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
105	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Tipik değer
106	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	Tipik değer
107	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
108	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Tipik değer
109	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Tipik değer
110	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
111	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Tipik değer
112	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Tipik değer
113	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
114	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	Tipik değer
115	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	Tipik değer
116	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Garantili en yüksek değer
117	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	Tipik değer
118	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Tipik değer
119	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	Garantili en yüksek değer
120	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	Tipik değer
121	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Tipik değer
122	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	Garantili en yüksek değer
123	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	Tipik değer
124	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Tipik değer
125	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
126	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Tipik değer
127	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Tipik değer
128	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	Garantili en yüksek değer
129	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
130	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Tipik değer
131	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
132	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** W/kg	Tipik değer
133	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	Tipik değer
134	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Garantili en yüksek değer
135	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	Tipik değer
136	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	Tipik değer
137	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
138	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	Tipik değer
139	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Tipik değer
140	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Garantili en yüksek değer
141	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	Tipik değer
142	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Tipik değer
143	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
144	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Tipik değer
145	**M-1** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	Garantili en yüksek değer
146	**M-1** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	Tipik değer
147	**M-1** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.02** W/kg	Tipik değer
148	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	Tipik değer
149	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Garantili en yüksek değer
150	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Tipik değer
151	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	Tipik değer
152	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	Garantili en yüksek değer
153	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	Tipik değer
154	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	Tipik değer
155	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Garantili en yüksek değer
156	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	Tipik değer
157	**M-2** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
158	**M-2** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Tipik değer
159	**M-2** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Tipik değer
160	**M-3** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Garantili en yüksek değer
161	**M-3** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	Tipik değer
162	**M-3** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Tipik değer
163	**M-3** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Garantili en yüksek değer
164	**M-3** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Tipik değer
165	**M-3** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	Tipik değer
166	**M-3** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
167	**M-3** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Tipik değer
168	**M-3** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	Tipik değer
169	**M-4** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	Garantili en yüksek değer
170	**M-4** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Tipik değer
171	**M-4** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	Tipik değer
172	**M-4** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
173	**M-4** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	Tipik değer
174	**M-4** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	Tipik değer
175	**M-5** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Garantili en yüksek değer
176	**M-5** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	Tipik değer
177	**M-5** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	Tipik değer
178	**M-5** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Garantili en yüksek değer
179	**M-5** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.96** W/kg	Tipik değer
180	**M-5** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Tipik değer
181	**M-6** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.11** W/kg	Garantili en yüksek değer
182	**M-6** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Tipik değer
183	**M-6** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	Tipik değer

60 Hz performansı

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
184	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	Tipik değer
185	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	Tipik değer
186	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	Tipik değer
187	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Tipik değer
188	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	Tipik değer
189	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	Tipik değer
190	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	Tipik değer
191	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Tipik değer
192	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	Tipik değer
193	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	Tipik değer
194	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	Tipik değer
195	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	Tipik değer
196	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Tipik değer
197	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	Tipik değer
198	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Tipik değer
199	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	Tipik değer
200	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	Tipik değer
201	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	Tipik değer
202	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	Tipik değer
203	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	Tipik değer
204	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Tipik değer
205	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	Tipik değer
206	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Tipik değer
207	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Tipik değer
208	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Tipik değer
209	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Tipik değer
210	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
211	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	Tipik değer
212	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	Tipik değer
213	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	Tipik değer
214	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	Tipik değer
215	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	Tipik değer
216	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	Tipik değer
217	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	Tipik değer
218	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	Tipik değer
219	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	Tipik değer
220	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	Tipik değer
221	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	Tipik değer
222	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	Tipik değer
223	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	Tipik değer
224	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	Tipik değer
225	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Tipik değer
226	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Tipik değer
227	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	Tipik değer
228	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Tipik değer
229	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.56** W/kg	Tipik değer
230	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	Tipik değer
231	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	Tipik değer
232	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Tipik değer
233	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	Tipik değer
234	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Tipik değer
235	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Tipik değer
236	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	Tipik değer
237	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	Tipik değer
238	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
239	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	Tipik değer
240	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Tipik değer
241	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	Tipik değer
242	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	Tipik değer
243	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	Tipik değer
244	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Tipik değer
245	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Tipik değer
246	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Tipik değer
247	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.60** W/kg	Tipik değer
248	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.19** W/kg	Tipik değer
249	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.70** W/kg	Tipik değer
250	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	Tipik değer
251	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	Tipik değer
252	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	Tipik değer
253	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	Tipik değer
254	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	Tipik değer
255	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	Tipik değer
256	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	Tipik değer
257	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	Tipik değer
258	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	Tipik değer
259	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	Tipik değer
260	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.24** W/kg	Tipik değer
261	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.74** W/kg	Tipik değer
262	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	Tipik değer
263	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.81** W/kg	Tipik değer
264	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	Tipik değer
265	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	Tipik değer
266	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
267	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** W/kg	Tipik değer
268	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Tipik değer
269	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** W/kg	Tipik değer
270	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.21** W/kg	Tipik değer
271	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.62** W/kg	Tipik değer
272	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	Tipik değer
273	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.69** W/kg	Tipik değer
274	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	Tipik değer
275	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	Tipik değer
276	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	Tipik değer
277	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	Tipik değer
278	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Tipik değer
279	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	Tipik değer
280	**M-1** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	Tipik değer
281	**M-1** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	Tipik değer
282	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Tipik değer
283	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	Tipik değer
284	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	Tipik değer
285	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	Tipik değer
286	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.13** W/kg	Tipik değer
287	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Tipik değer
288	**M-2** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	Tipik değer
289	**M-2** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	Tipik değer
290	**M-3** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	Tipik değer
291	**M-3** Nippon Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** W/kg	Tipik değer
292	**M-3** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	Tipik değer
293	**M-3** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	Tipik değer
294	**M-3** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
295	**M-3** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.54** W/kg	Tipik değer
296	**M-4** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	Tipik değer
297	**M-4** Nippon Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	Tipik değer
298	**M-4** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	Tipik değer
299	**M-4** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	Tipik değer
300	**M-5** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.17** W/kg	Tipik değer
301	**M-5** Nippon Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.68** W/kg	Tipik değer
302	**M-5** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	Tipik değer
303	**M-5** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.76** W/kg	Tipik değer
304	**M-6** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.32** W/kg	Tipik değer
305	**M-6** Nippon Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	Tipik değer

Diğer özellikler

Frekans ayrıca belirtilmemiştir

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
306	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
307	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
308	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
309	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
310	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
311	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
312	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
313	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
314	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
315	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
316	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
317	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
318	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
319	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
320	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
321	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
322	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
323	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
324	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
325	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
326	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
327	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
328	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
329	**23Z110** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
330	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
331	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
332	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
333	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
334	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
335	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
336	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
337	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
338	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
339	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
340	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
341	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
342	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
343	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
344	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
345	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
346	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
347	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
348	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
349	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
350	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
351	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
352	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
353	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
354	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
355	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
356	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
357	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
358	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
359	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
360	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
361	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
362	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
363	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
364	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
365	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
366	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
367	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
368	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
369	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
370	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
371	**27Z120** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
372	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
373	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
374	**27Z130** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
375	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
376	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
377	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
378	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
379	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
380	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
381	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
382	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
383	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
384	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
385	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
386	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
387	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
388	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
389	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
390	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
391	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
392	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
393	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
394	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
395	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
396	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
397	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
398	**30Z120** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
399	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
400	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
401	**30Z130** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
402	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
403	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
404	**30Z140** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
405	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
406	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
407	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
408	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
409	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
410	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
411	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
412	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
413	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
414	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
415	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
416	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
417	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
418	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
419	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
420	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
421	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
422	**35Z135** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
423	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
424	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
425	**35Z145** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
426	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
427	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
428	**35Z155** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
429	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
430	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
431	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
432	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
433	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
434	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
435	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
436	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
437	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
438	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
439	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
440	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
441	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
442	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
443	**M-0H** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
444	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
445	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
446	**M-0H** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
447	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
448	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
449	**M-0H** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
450	**M-1** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
451	**M-1** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
452	**M-1** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
453	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
454	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
455	**M-1H** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
456	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
457	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
458	**M-1H** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.95** T	Tipik değer
459	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
460	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
461	**M-1H** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.96** T	Tipik değer
462	**M-2** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
463	**M-2** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
464	**M-2** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
465	**M-3** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
466	**M-3** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
467	**M-3** Nippon Steel	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
468	**M-3** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
469	**M-3** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
470	**M-3** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
471	**M-3** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
472	**M-3** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
473	**M-3** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
474	**M-4** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
475	**M-4** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
476	**M-4** Nippon Steel	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
477	**M-4** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
478	**M-4** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
479	**M-4** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
480	**M-5** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
481	**M-5** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
482	**M-5** Nippon Steel	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
483	**M-5** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
484	**M-5** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
485	**M-5** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer
486	**M-6** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.80** T	Garantili en düşük değer
487	**M-6** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
488	**M-6** Nippon Steel	0.35	Manyetik indüksiyon	H = 2500 A/m	**1.94** T	Tipik değer

Üretici kaynakları ve deney koşulları

Orijinal deney koşullarını bulmak için tablo ve satır referanslarını kullanın.

Nippon Steel

Electrical Steel Sheets

Revizyon D003jec_04_202407f Resmî belge

PDF sayfası 10 · Veri satırları 1, 3-4, 6-7, 9, 25, 27-28, 30-31, 33-34, 36-37, 39, 70, 72-73, 75-76, 78, 184-189, 200-209, 230-235, 307-308, 310-311, 313-314, 331-332, 334-335, 337-338, 340-341, 343-344, 376-377, 379-380, 382-383

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Typical · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 2, 5, 8, 26, 29, 32, 35, 38, 71, 74, 77, 306, 309, 312, 330, 333, 336, 339, 342, 375, 378, 381

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Grade and Specification · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

PDF sayfası 10 · Veri satırları 10, 12-13, 15, 40, 42-43, 45-46, 48-49, 51, 190-193, 210-217, 316-317, 319-320, 346-347, 349-350, 352-353, 355-356

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Typical · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 11, 14, 41, 44, 47, 50, 315, 318, 345, 348, 351, 354

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Grade and Specification · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF sayfası 6 · Veri satırları 16, 18-19, 21, 52, 54-55, 57-58, 60-61, 63, 79, 81-82, 84-85, 87-88, 90, 100, 102-103, 105-106, 108-109, 111-112, 114, 124, 126-127, 129-130, 132-133, 135, 194-197, 218-225, 236-243, 250-259, 266-273, 322-323, 325-326, 358-359, 361-362, 364-365, 367-368, 385-386, 388-389, 391-392, 394-395, 406-407, 409-410, 412-413, 415-416, 418-419, 430-431, 433-434, 436-437, 439-440

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri ORIENTCORE HI-B, Typical · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF sayfası 5 · Veri satırları 17, 20, 53, 56, 59, 62, 80, 83, 86, 89, 101, 104, 107, 110, 113, 125, 128, 131, 134, 321, 324, 357, 360, 363, 366, 384, 387, 390, 393, 405, 408, 411, 414, 417, 429, 432, 435, 438

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri ORIENTCORE HI-B, Grade and Specification · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF sayfası 6 · Veri satırları 22, 24, 64, 66-67, 69, 91, 93-94, 96-97, 99, 115, 117-118, 120-121, 123, 198-199, 226-229, 244-249, 260-265, 328-329, 370-371, 373-374, 397-398, 400-401, 403-404, 421-422, 424-425, 427-428

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri ORIENTCORE, Typical · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF sayfası 5 · Veri satırları 23, 65, 68, 92, 95, 98, 116, 119, 122, 327, 369, 372, 396, 399, 402, 420, 423, 426

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri ORIENTCORE, Grade and Specification · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF sayfası 8 · Veri satırları 136, 138-139, 141-142, 144, 148, 150-151, 153-154, 156, 274-279, 282-287, 442-443, 445-446, 448-449, 454-455, 457-458, 460-461

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri ORIENTCORE HI-B AISI, Typical · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF sayfası 7 · Veri satırları 137, 140, 143, 149, 152, 155, 441, 444, 447, 453, 456, 459

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri ORIENTCORE HI-B AISI, Grade and Specification · Kaynaktaki deney koşullarına bakın

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF sayfası 7 · **Veri satırları 145, 157, 160, 163, 166, 169, 172, 175, 178, 181, 450, 462, 465, 468, 471, 474, 477, 480, 483, 486**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri ORIENTCORE AISI, Grade and Specification · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF sayfası 8 · **Veri satırları 146-147, 158-159, 161-162, 164-165, 167-168, 170-171, 173-174, 176-177, 179-180, 182-183, 280-281, 288-305, 451-452, 463-464, 466-467, 469-470, 472-473, 475-476, 478-479, 481-482, 484-485, 487-488**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri ORIENTCORE AISI, Typical · Kaynaktaki deney koşullarına bakın
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

Bağımsız derleme

Chenfan Electric, bu verileri çelik üreticilerinin yayımladığı kaynaklardan derlemiştir.
Kabulde üretici şartnameleri ve yazılı sipariş koşulları esas alınır. Tipik ve referans değerler değerlendirme amaçlıdır.
Çelik şerit verileri teknik değerlendirme içindir. Üretilen nüvenin kayıpları ayrıca doğrulanmalıdır.
Revizyon 2026-11-14.2