NLMK

Üreticinin kalite kodları ve teknik verileri

Veri özeti

Kalite teknik föyleri	25
Yayımlanmış değerler	76
Yayımlanan frekans	50 Hz
Yayımlanan manyetik akı yoğunluğu aralığı	1.7 T
Manyetik akı yoğunluğu seviyeleri	1

50 Hz performansı

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1	**M100-23P** NLMK	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
2	**M100-23P** NLMK	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.98** W/kg	Tipik değer
3	**M100-27P** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
4	**M100-27P** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.99** W/kg	Tipik değer
5	**M105-30P** NLMK	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
6	**M105-30P** NLMK	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.04** W/kg	Tipik değer
7	**M110-23S** NLMK	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
8	**M110-23S** NLMK	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.03** W/kg	Tipik değer
9	**M110-27P** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
10	**M110-27P** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.07** W/kg	Tipik değer
11	**M110-30P** NLMK	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
12	**M110-30P** NLMK	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.07** W/kg	Tipik değer
13	**M120-27S** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
14	**M120-27S** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.13** W/kg	Tipik değer
15	**M120-30S** NLMK	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
16	**M120-30S** NLMK	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.12** W/kg	Tipik değer
17	**M130-30S** NLMK	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.30** W/kg	Garantili en yüksek değer
18	**M130-30S** NLMK	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.26** W/kg	Tipik değer
19	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
20	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.89** W/kg	Tipik değer
21	**M95-23P** NLMK	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
22	**M95-23P** NLMK	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.93** W/kg	Tipik değer
23	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
24	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.945** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
25	**NV23S-90L** NLMK	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
26	**T100-23D** NLMK	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
27	**T100-27D** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
28	**T105-27S** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
29	**T105-27S** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.02** W/kg	Tipik değer
30	**T105-30D** NLMK	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
31	**T110-23S** NLMK	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
32	**T110-27S** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
33	**T111-30S** NLMK	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.11** W/kg	Garantili en yüksek değer
34	**T120-27S** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
35	**T120-30S** NLMK	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
36	**T130-30S** NLMK	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.30** W/kg	Garantili en yüksek değer
37	**T95-23D** NLMK	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
38	**T95-27D** NLMK	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer

Diğer özellikler

Frekans ayrıca belirtilmemiştir

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
39	**M100-23P** NLMK	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
40	**M100-23P** NLMK	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
41	**M100-27P** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
42	**M100-27P** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
43	**M105-30P** NLMK	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
44	**M105-30P** NLMK	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipik değer
45	**M110-23S** NLMK	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.78** T	Garantili en düşük değer
46	**M110-23S** NLMK	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
47	**M110-27P** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
48	**M110-27P** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipik değer
49	**M110-30P** NLMK	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
50	**M110-30P** NLMK	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipik değer
51	**M120-27S** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.78** T	Garantili en düşük değer
52	**M120-27S** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.86** T	Tipik değer
53	**M120-30S** NLMK	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.78** T	Garantili en düşük değer
54	**M120-30S** NLMK	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Tipik değer
55	**M130-30S** NLMK	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.78** T	Garantili en düşük değer
56	**M130-30S** NLMK	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Tipik değer
57	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
58	**M90-23Pb** NLMK	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
59	**M95-23P** NLMK	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
60	**M95-23P** NLMK	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
61	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
62	**M95-27Pb** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
63	**NV23S-90L** NLMK	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
64	**T100-23D** NLMK	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.86** T	Garantili en düşük değer
65	**T100-27D** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.86** T	Garantili en düşük değer
66	**T105-27S** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
67	**T105-27S** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
68	**T105-30D** NLMK	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
69	**T110-23S** NLMK	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
70	**T110-27S** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.86** T	Garantili en düşük değer
71	**T111-30S** NLMK	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
72	**T120-27S** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.84** T	Garantili en düşük değer
73	**T120-30S** NLMK	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.86** T	Garantili en düşük değer
74	**T130-30S** NLMK	0.3	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.84** T	Garantili en düşük değer
75	**T95-23D** NLMK	0.23	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer
76	**T95-27D** NLMK	0.27	Manyetik indüksiyon	H = 800 A/m	**1.87** T	Garantili en düşük değer

Üretici kaynakları ve deney koşulları

Orijinal deney koşullarını bulmak için tablo ve satır referanslarını kullanın.

NLMK

Electrical Steel Product Catalogue

Revizyon 2024 (printed, cover) Resmî belge

PDF sayfası 52 · Veri satırları 1

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 2

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 3

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 4

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 5

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 6

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 7

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 8

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 9

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 10

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 11
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 12
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 13
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 14
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 15
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 16
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 17
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 18
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 19
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 20
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 21
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 22
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 23
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 24
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 25
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · STO 05757665-008 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 26
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 27
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 28
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) EN grade designation is not listed. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 29
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) EN grade designation is not listed. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 30
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 31
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 32
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 33
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 34
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 35
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 36
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 37
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 38
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 39
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 40
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 41
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği

belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 42
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 43
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 44
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 45
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 46
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 47
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 48
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 49
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 50
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 51
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 52
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 53
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 54
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 55
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 56
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 57
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 58
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 59
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 60
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 61
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · EN 10107 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 62
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 63
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · STO 05757665-008 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 64
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 65
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği

belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 66
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) EN grade designation is not listed. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 67
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · Bölüm 9 tablosunda tipik değerlerin deney yöntemi belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) EN grade designation is not listed. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 68
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 69
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 70
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 71
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 72
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 73
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

PDF sayfası 51 · Veri satırları 74
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 Standard grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 75
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

PDF sayfası 52 · Veri satırları 76
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §9 High-permeability grades · GOST 32482 şartnamesi. Bölüm 9 tablosunda deney düzeneği belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

Bağımsız derleme

Chenfan Electric, bu verileri çelik üreticilerinin yayımladığı kaynaklardan derlemiştir.

Kabulde üretici şartnameleri ve yazılı sipariş koşulları esas alınır. Tipik ve referans değerler değerlendirme amaçlıdır.
Çelik şerit verileri teknik değerlendirme içindir. Üretilen nüvenin kayıpları ayrıca doğrulanmalıdır.
Revizyon 2026-11-14.2