Shougang

Üreticinin kalite kodları ve teknik verileri

Veri özeti

Kalite teknik föyleri	65
Yayımlanmış değerler	522
Yayımlanan frekans	50 Hz / 60 Hz
Yayımlanan manyetik akı yoğunluğu aralığı	1.5-1.7 T
Manyetik akı yoğunluğu seviyeleri	2

50 Hz performansı

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1	**15SQH085** Shougang	0.15	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.60** W/kg	Yayımlanmış referans değer
2	**15SQH085** Shougang	0.15	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.82** W/kg	Tipik değer
3	**18SQG075** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.55** W/kg	Yayımlanmış referans değer
4	**18SQG075** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
5	**18SQG075** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.74** W/kg	Tipik değer
6	**18SQG080** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.58** W/kg	Yayımlanmış referans değer
7	**18SQG080** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
8	**18SQG080** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.79** W/kg	Tipik değer
9	**18SQG085** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.61** W/kg	Yayımlanmış referans değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
10	**18SQG085** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
11	**18SQG085** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.83** W/kg	Tipik değer
12	**18SQG090** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.64** W/kg	Yayımlanmış referans değer
13	**18SQG090** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
14	**18SQG090** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.87** W/kg	Tipik değer
15	**18SQGD060** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.44** W/kg	Yayımlanmış referans değer
16	**18SQGD060** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.60** W/kg	Garantili en yüksek değer
17	**18SQGD060** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.59** W/kg	Tipik değer
18	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.44** W/kg	Yayımlanmış referans değer
19	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.59** W/kg	Tipik değer
20	**18SQGD065** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.46** W/kg	Yayımlanmış referans değer
21	**18SQGD065** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.65** W/kg	Garantili en yüksek değer
22	**18SQGD065** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.64** W/kg	Tipik değer
23	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.46** W/kg	Yayımlanmış referans değer
24	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.64** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
25	**18SQGD070** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.49** W/kg	Yayımlanmış referans değer
26	**18SQGD070** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.70** W/kg	Garantili en yüksek değer
27	**18SQGD070** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.68** W/kg	Tipik değer
28	**18SQGD075** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.52** W/kg	Yayımlanmış referans değer
29	**18SQGD075** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
30	**18SQGD075** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.73** W/kg	Tipik değer
31	**18SQH085** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.61** W/kg	Yayımlanmış referans değer
32	**18SQH085** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.83** W/kg	Tipik değer
33	**20SQG075** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.56** W/kg	Yayımlanmış referans değer
34	**20SQG075** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
35	**20SQG075** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.74** W/kg	Tipik değer
36	**20SQG080** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.59** W/kg	Yayımlanmış referans değer
37	**20SQG080** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
38	**20SQG080** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.79** W/kg	Tipik değer
39	**20SQG085** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.61** W/kg	Yayımlanmış referans değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
40	**20SQG085** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
41	**20SQG085** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.83** W/kg	Tipik değer
42	**20SQG090** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.63** W/kg	Yayımlanmış referans değer
43	**20SQG090** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
44	**20SQG090** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.87** W/kg	Tipik değer
45	**20SQG095** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.65** W/kg	Yayımlanmış referans değer
46	**20SQG095** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
47	**20SQG095** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.92** W/kg	Tipik değer
48	**20SQGD060** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.44** W/kg	Yayımlanmış referans değer
49	**20SQGD060** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.60** W/kg	Garantili en yüksek değer
50	**20SQGD060** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.59** W/kg	Tipik değer
51	**20SQGD065** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.48** W/kg	Yayımlanmış referans değer
52	**20SQGD065** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.65** W/kg	Garantili en yüksek değer
53	**20SQGD065** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.64** W/kg	Tipik değer
54	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.48** W/kg	Yayımlanmış referans değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
55	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.64** W/kg	Tipik değer
56	**20SQGD070** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.50** W/kg	Yayımlanmış referans değer
57	**20SQGD070** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.70** W/kg	Garantili en yüksek değer
58	**20SQGD070** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.68** W/kg	Tipik değer
59	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.50** W/kg	Yayımlanmış referans değer
60	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.68** W/kg	Tipik değer
61	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.50** W/kg	Yayımlanmış referans değer
62	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.68** W/kg	Tipik değer
63	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.50** W/kg	Yayımlanmış referans değer
64	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.68** W/kg	Tipik değer
65	**20SQGD075** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.52** W/kg	Yayımlanmış referans değer
66	**20SQGD075** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
67	**20SQGD075** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.72** W/kg	Tipik değer
68	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.52** W/kg	Yayımlanmış referans değer
69	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.72** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
70	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.52** W/kg	Yayımlanmış referans değer
71	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.72** W/kg	Tipik değer
72	**20SQGD080** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.55** W/kg	Yayımlanmış referans değer
73	**20SQGD080** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
74	**20SQGD080** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.77** W/kg	Tipik değer
75	**20SQH085** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.61** W/kg	Yayımlanmış referans değer
76	**20SQH085** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.83** W/kg	Tipik değer
77	**23SQG080** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.60** W/kg	Yayımlanmış referans değer
78	**23SQG080** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
79	**23SQG080** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Tipik değer
80	**23SQG085** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.62** W/kg	Yayımlanmış referans değer
81	**23SQG085** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
82	**23SQG085** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.83** W/kg	Tipik değer
83	**23SQG090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.64** W/kg	Yayımlanmış referans değer
84	**23SQG090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
85	**23SQG090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Tipik değer
86	**23SQG095** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.66** W/kg	Yayımlanmış referans değer
87	**23SQG095** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
88	**23SQG095** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.88** W/kg	Tipik değer
89	**23SQG100** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.67** W/kg	Yayımlanmış referans değer
90	**23SQG100** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
91	**23SQG100** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.92** W/kg	Tipik değer
92	**23SQGD070** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.53** W/kg	Yayımlanmış referans değer
93	**23SQGD070** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.70** W/kg	Garantili en yüksek değer
94	**23SQGD070** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.70** W/kg	Tipik değer
95	**23SQGD075** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.55** W/kg	Yayımlanmış referans değer
96	**23SQGD075** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
97	**23SQGD075** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.73** W/kg	Tipik değer
98	**23SQGD080** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.56** W/kg	Yayımlanmış referans değer
99	**23SQGD080** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
100	**23SQGD080** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Tipik değer
101	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.56** W/kg	Yayımlanmış referans değer
102	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Tipik değer
103	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.56** W/kg	Yayımlanmış referans değer
104	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Tipik değer
105	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.57** W/kg	Yayımlanmış referans değer
106	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.76** W/kg	Tipik değer
107	**23SQGD085** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.59** W/kg	Yayımlanmış referans değer
108	**23SQGD085** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
109	**23SQGD085** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Tipik değer
110	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.59** W/kg	Yayımlanmış referans değer
111	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Tipik değer
112	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.59** W/kg	Yayımlanmış referans değer
113	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Tipik değer
114	**23SQGD090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.62** W/kg	Yayımlanmış referans değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
115	**23SQGD090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
116	**23SQGD090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Tipik değer
117	**23SQH090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.64** W/kg	Yayımlanmış referans değer
118	**23SQH090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Tipik değer
119	**27SQG090** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.67** W/kg	Yayımlanmış referans değer
120	**27SQG090** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
121	**27SQG090** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.89** W/kg	Tipik değer
122	**27SQG095** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.68** W/kg	Yayımlanmış referans değer
123	**27SQG095** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
124	**27SQG095** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.92** W/kg	Tipik değer
125	**27SQG100** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.69** W/kg	Yayımlanmış referans değer
126	**27SQG100** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
127	**27SQG100** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Tipik değer
128	**27SQG110** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.70** W/kg	Yayımlanmış referans değer
129	**27SQG110** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
130	**27SQG110** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Tipik değer
131	**27SQGD080** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.61** W/kg	Yayımlanmış referans değer
132	**27SQGD080** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
133	**27SQGD080** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Tipik değer
134	**27SQGD085** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.62** W/kg	Yayımlanmış referans değer
135	**27SQGD085** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
136	**27SQGD085** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.83** W/kg	Tipik değer
137	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.62** W/kg	Yayımlanmış referans değer
138	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.83** W/kg	Tipik değer
139	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.62** W/kg	Yayımlanmış referans değer
140	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.83** W/kg	Tipik değer
141	**27SQGD090** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.62** W/kg	Yayımlanmış referans değer
142	**27SQGD090** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
143	**27SQGD090** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Tipik değer
144	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.62** W/kg	Yayımlanmış referans değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
145	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Tipik değer
146	**27SQGD095** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.64** W/kg	Yayımlanmış referans değer
147	**27SQGD095** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
148	**27SQGD095** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Tipik değer
149	**30SQG095** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.72** W/kg	Yayımlanmış referans değer
150	**30SQG095** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
151	**30SQG095** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Tipik değer
152	**30SQG100** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.73** W/kg	Yayımlanmış referans değer
153	**30SQG100** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
154	**30SQG100** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.97** W/kg	Tipik değer
155	**30SQG105** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.74** W/kg	Yayımlanmış referans değer
156	**30SQG105** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
157	**30SQG105** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Tipik değer
158	**30SQG120** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.77** W/kg	Yayımlanmış referans değer
159	**30SQG120** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
160	**30SQG120** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.04** W/kg	Tipik değer
161	**30SQGD090** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.67** W/kg	Yayımlanmış referans değer
162	**30SQGD090** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
163	**30SQGD090** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Tipik değer
164	**30SQGD095** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.69** W/kg	Yayımlanmış referans değer
165	**30SQGD095** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
166	**30SQGD095** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.91** W/kg	Tipik değer
167	**30SQGD100** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.71** W/kg	Yayımlanmış referans değer
168	**30SQGD100** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
169	**30SQGD100** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Tipik değer
170	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.71** W/kg	Yayımlanmış referans değer
171	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Tipik değer
172	**30SQGD105** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.73** W/kg	Yayımlanmış referans değer
173	**30SQGD105** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
174	**30SQGD105** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.98** W/kg	Tipik değer

60 Hz performansı

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
175	**15SQH085** Shougang	0.15	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.78** W/kg	Yayımlanmış referans değer
176	**15SQH085** Shougang	0.15	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.07** W/kg	Tipik değer
177	**18SQG075** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.73** W/kg	Yayımlanmış referans değer
178	**18SQG075** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.96** W/kg	Tipik değer
179	**18SQG080** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.76** W/kg	Yayımlanmış referans değer
180	**18SQG080** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.02** W/kg	Tipik değer
181	**18SQG085** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.79** W/kg	Yayımlanmış referans değer
182	**18SQG085** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.08** W/kg	Tipik değer
183	**18SQG090** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Yayımlanmış referans değer
184	**18SQG090** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.19** W/kg	Tipik değer
185	**18SQGD060** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.58** W/kg	Yayımlanmış referans değer
186	**18SQGD060** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.77** W/kg	Tipik değer
187	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.58** W/kg	Yayımlanmış referans değer
188	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.77** W/kg	Tipik değer
189	**18SQGD065** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**0.62** W/kg	Yayımlanmış referans değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
190	**18SQGD065** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.83** W/kg	Tipik değer
191	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.62** W/kg	Yayımlanmış referans değer
192	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.83** W/kg	Tipik değer
193	**18SQGD070** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.65** W/kg	Yayımlanmış referans değer
194	**18SQGD070** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Tipik değer
195	**18SQGD075** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.67** W/kg	Yayımlanmış referans değer
196	**18SQGD075** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.93** W/kg	Tipik değer
197	**18SQH085** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.79** W/kg	Yayımlanmış referans değer
198	**18SQH085** Shougang	0.18	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.08** W/kg	Tipik değer
199	**20SQG075** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.73** W/kg	Yayımlanmış referans değer
200	**20SQG075** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.96** W/kg	Tipik değer
201	**20SQG080** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.77** W/kg	Yayımlanmış referans değer
202	**20SQG080** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.03** W/kg	Tipik değer
203	**20SQG085** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.8** W/kg	Yayımlanmış referans değer
204	**20SQG085** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**1.08** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
205	**20SQG090** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.82** W/kg	Yayımlanmış referans değer
206	**20SQG090** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.12** W/kg	Tipik değer
207	**20SQG095** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Yayımlanmış referans değer
208	**20SQG095** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.19** W/kg	Tipik değer
209	**20SQGD060** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.59** W/kg	Yayımlanmış referans değer
210	**20SQGD060** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Tipik değer
211	**20SQGD065** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.63** W/kg	Yayımlanmış referans değer
212	**20SQGD065** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.84** W/kg	Tipik değer
213	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.63** W/kg	Yayımlanmış referans değer
214	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.84** W/kg	Tipik değer
215	**20SQGD070** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.66** W/kg	Yayımlanmış referans değer
216	**20SQGD070** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.89** W/kg	Tipik değer
217	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.66** W/kg	Yayımlanmış referans değer
218	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.89** W/kg	Tipik değer
219	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**0.66** W/kg	Yayımlanmış referans değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
220	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.89** W/kg	Tipik değer
221	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.66** W/kg	Yayımlanmış referans değer
222	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.89** W/kg	Tipik değer
223	**20SQGD075** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.69** W/kg	Yayımlanmış referans değer
224	**20SQGD075** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Tipik değer
225	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.69** W/kg	Yayımlanmış referans değer
226	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Tipik değer
227	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.69** W/kg	Yayımlanmış referans değer
228	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Tipik değer
229	**20SQGD080** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.72** W/kg	Yayımlanmış referans değer
230	**20SQGD080** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.99** W/kg	Tipik değer
231	**20SQH085** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.8** W/kg	Yayımlanmış referans değer
232	**20SQH085** Shougang	0.20	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.08** W/kg	Tipik değer
233	**23SQG080** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.79** W/kg	Yayımlanmış referans değer
234	**23SQG080** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**1.05** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
235	**23SQG085** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.81** W/kg	Yayımlanmış referans değer
236	**23SQG085** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.09** W/kg	Tipik değer
237	**23SQG090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.84** W/kg	Yayımlanmış referans değer
238	**23SQG090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.12** W/kg	Tipik değer
239	**23SQG095** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.86** W/kg	Yayımlanmış referans değer
240	**23SQG095** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.16** W/kg	Tipik değer
241	**23SQG100** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.88** W/kg	Yayımlanmış referans değer
242	**23SQG100** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.21** W/kg	Tipik değer
243	**23SQGD070** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.71** W/kg	Yayımlanmış referans değer
244	**23SQGD070** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.93** W/kg	Tipik değer
245	**23SQGD075** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.73** W/kg	Yayımlanmış referans değer
246	**23SQGD075** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.97** W/kg	Tipik değer
247	**23SQGD080** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Yayımlanmış referans değer
248	**23SQGD080** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.01** W/kg	Tipik değer
249	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**0.75** W/kg	Yayımlanmış referans değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
250	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.01** W/kg	Tipik değer
251	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Yayımlanmış referans değer
252	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.01** W/kg	Tipik değer
253	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.76** W/kg	Yayımlanmış referans değer
254	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.02** W/kg	Tipik değer
255	**23SQGD085** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.78** W/kg	Yayımlanmış referans değer
256	**23SQGD085** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.04** W/kg	Tipik değer
257	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.78** W/kg	Yayımlanmış referans değer
258	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.04** W/kg	Tipik değer
259	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.78** W/kg	Yayımlanmış referans değer
260	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.04** W/kg	Tipik değer
261	**23SQGD090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.81** W/kg	Yayımlanmış referans değer
262	**23SQGD090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.11** W/kg	Tipik değer
263	**23SQH090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.84** W/kg	Yayımlanmış referans değer
264	**23SQH090** Shougang	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**1.12** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
265	**27SQG090** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.88** W/kg	Yayımlanmış referans değer
266	**27SQG090** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.18** W/kg	Tipik değer
267	**27SQG095** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.91** W/kg	Yayımlanmış referans değer
268	**27SQG095** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.22** W/kg	Tipik değer
269	**27SQG100** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.91** W/kg	Yayımlanmış referans değer
270	**27SQG100** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.23** W/kg	Tipik değer
271	**27SQG110** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.93** W/kg	Yayımlanmış referans değer
272	**27SQG110** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.27** W/kg	Tipik değer
273	**27SQGD080** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Yayımlanmış referans değer
274	**27SQGD080** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.06** W/kg	Tipik değer
275	**27SQGD085** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.82** W/kg	Yayımlanmış referans değer
276	**27SQGD085** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Tipik değer
277	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.82** W/kg	Yayımlanmış referans değer
278	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Tipik değer
279	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**0.82** W/kg	Yayımlanmış referans değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
280	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Tipik değer
281	**27SQGD090** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.84** W/kg	Yayımlanmış referans değer
282	**27SQGD090** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.12** W/kg	Tipik değer
283	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.84** W/kg	Yayımlanmış referans değer
284	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.12** W/kg	Tipik değer
285	**27SQGD095** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.87** W/kg	Yayımlanmış referans değer
286	**27SQGD095** Shougang	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.16** W/kg	Tipik değer
287	**30SQG095** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.96** W/kg	Yayımlanmış referans değer
288	**30SQG095** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.26** W/kg	Tipik değer
289	**30SQG100** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.98** W/kg	Yayımlanmış referans değer
290	**30SQG100** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.29** W/kg	Tipik değer
291	**30SQG105** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.99** W/kg	Yayımlanmış referans değer
292	**30SQG105** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.30** W/kg	Tipik değer
293	**30SQG120** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.99** W/kg	Yayımlanmış referans değer
294	**30SQG120** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi	**1.36** W/kg	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
				ait olduğu belirtilmemiştir		
295	**30SQGD090** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Yayımlanmış referans değer
296	**30SQGD090** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.19** W/kg	Tipik değer
297	**30SQGD095** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.92** W/kg	Yayımlanmış referans değer
298	**30SQGD095** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.22** W/kg	Tipik değer
299	**30SQGD100** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.93** W/kg	Yayımlanmış referans değer
300	**30SQGD100** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.23** W/kg	Tipik değer
301	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.93** W/kg	Yayımlanmış referans değer
302	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.23** W/kg	Tipik değer
303	**30SQGD105** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.5 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.97** W/kg	Yayımlanmış referans değer
304	**30SQGD105** Shougang	0.30	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.28** W/kg	Tipik değer

Diğer özellikler

Frekans ayrıca belirtilmemiştir

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
305	**15SQH085** Shougang	0.15	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
306	**15SQH085** Shougang	0.15	İstifleme faktörü	-	**0.940** boyutsuz	Tipik değer
307	**18SQG075** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
308	**18SQG075** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
309	**18SQG075** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
310	**18SQG075** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
311	**18SQG080** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
312	**18SQG080** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
313	**18SQG080** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
314	**18SQG080** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
315	**18SQG085** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
316	**18SQG085** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
317	**18SQG085** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
318	**18SQG085** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
319	**18SQG090** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
320	**18SQG090** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
321	**18SQG090** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
322	**18SQG090** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
323	**18SQGD060** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
324	**18SQGD060** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
325	**18SQGD060** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
326	**18SQGD060** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
327	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
328	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
329	**18SQGD065** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
330	**18SQGD065** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
331	**18SQGD065** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
332	**18SQGD065** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
333	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
334	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
335	**18SQGD070** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
336	**18SQGD070** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
337	**18SQGD070** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
338	**18SQGD070** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
339	**18SQGD075** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
340	**18SQGD075** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
341	**18SQGD075** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
342	**18SQGD075** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
343	**18SQH085** Shougang	0.18	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
344	**18SQH085** Shougang	0.18	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
345	**20SQG075** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
346	**20SQG075** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
347	**20SQG075** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
348	**20SQG075** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
349	**20SQG080** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
350	**20SQG080** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
351	**20SQG080** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
352	**20SQG080** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
353	**20SQG085** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
354	**20SQG085** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
355	**20SQG085** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
356	**20SQG085** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
357	**20SQG090** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
358	**20SQG090** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
359	**20SQG090** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
360	**20SQG090** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
361	**20SQG095** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
362	**20SQG095** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Tipik değer
363	**20SQG095** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
364	**20SQG095** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
365	**20SQGD060** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
366	**20SQGD060** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
367	**20SQGD060** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
368	**20SQGD060** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
369	**20SQGD065** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
370	**20SQGD065** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
371	**20SQGD065** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
372	**20SQGD065** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
373	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
374	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
375	**20SQGD070** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
376	**20SQGD070** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
377	**20SQGD070** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
378	**20SQGD070** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
379	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
380	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
381	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
382	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
383	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
384	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
385	**20SQGD075** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
386	**20SQGD075** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
387	**20SQGD075** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
388	**20SQGD075** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
389	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
390	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
391	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
392	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
393	**20SQGD080** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
394	**20SQGD080** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
395	**20SQGD080** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
396	**20SQGD080** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
397	**20SQH085** Shougang	0.20	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
398	**20SQH085** Shougang	0.20	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
399	**23SQG080** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
400	**23SQG080** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
401	**23SQG080** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
402	**23SQG080** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
403	**23SQG085** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
404	**23SQG085** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
405	**23SQG085** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
406	**23SQG085** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
407	**23SQG090** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
408	**23SQG090** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
409	**23SQG090** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
410	**23SQG090** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
411	**23SQG095** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
412	**23SQG095** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
413	**23SQG095** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
414	**23SQG095** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
415	**23SQG100** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
416	**23SQG100** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
417	**23SQG100** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
418	**23SQG100** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
419	**23SQGD070** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
420	**23SQGD070** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
421	**23SQGD070** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
422	**23SQGD070** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
423	**23SQGD075** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
424	**23SQGD075** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
425	**23SQGD075** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
426	**23SQGD075** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
427	**23SQGD080** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
428	**23SQGD080** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
429	**23SQGD080** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
430	**23SQGD080** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
431	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
432	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
433	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.93** T	Tipik değer
434	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
435	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
436	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
437	**23SQGD085** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Garantili en düşük değer
438	**23SQGD085** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
439	**23SQGD085** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
440	**23SQGD085** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
441	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
442	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
443	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
444	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
445	**23SQGD090** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
446	**23SQGD090** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
447	**23SQGD090** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Garantili en düşük değer
448	**23SQGD090** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
449	**23SQH090** Shougang	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
450	**23SQH090** Shougang	0.23	İstifleme faktörü	-	**0.955** boyutsuz	Tipik değer
451	**27SQG090** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
452	**27SQG090** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
453	**27SQG090** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
454	**27SQG090** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Tipik değer
455	**27SQG095** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
456	**27SQG095** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
457	**27SQG095** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
458	**27SQG095** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Tipik değer
459	**27SQG100** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
460	**27SQG100** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
461	**27SQG100** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
462	**27SQG100** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Tipik değer
463	**27SQG110** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
464	**27SQG110** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
465	**27SQG110** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
466	**27SQG110** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Tipik değer
467	**27SQGD080** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
468	**27SQGD080** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
469	**27SQGD080** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
470	**27SQGD080** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Tipik değer
471	**27SQGD085** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
472	**27SQGD085** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
473	**27SQGD085** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
474	**27SQGD085** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Tipik değer
475	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
476	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Tipik değer
477	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
478	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Tipik değer
479	**27SQGD090** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
480	**27SQGD090** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
481	**27SQGD090** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
482	**27SQGD090** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Tipik değer
483	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
484	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Tipik değer
485	**27SQGD095** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
486	**27SQGD095** Shougang	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
487	**27SQGD095** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
488	**27SQGD095** Shougang	0.27	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Tipik değer
489	**30SQG095** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
490	**30SQG095** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
491	**30SQG095** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
492	**30SQG095** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Tipik değer
493	**30SQG100** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
494	**30SQG100** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.92** T	Tipik değer
495	**30SQG100** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
496	**30SQG100** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Tipik değer
497	**30SQG105** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
498	**30SQG105** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
499	**30SQG105** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
500	**30SQG105** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Tipik değer
501	**30SQG120** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
502	**30SQG120** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
503	**30SQG120** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
504	**30SQG120** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Tipik değer
505	**30SQGD090** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
506	**30SQGD090** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
507	**30SQGD090** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
508	**30SQGD090** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Tipik değer
509	**30SQGD095** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
510	**30SQGD095** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
511	**30SQGD095** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
512	**30SQGD095** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Tipik değer
513	**30SQGD100** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
514	**30SQGD100** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.90** T	Tipik değer
515	**30SQGD100** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
516	**30SQGD100** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Tipik değer
517	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.91** T	Tipik değer
518	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Tipik değer
519	**30SQGD105** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
520	**30SQGD105** Shougang	0.30	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.89** T	Tipik değer
521	**30SQGD105** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.960** boyutsuz	Garantili en düşük değer
522	**30SQGD105** Shougang	0.30	İstifleme faktörü	-	**0.965** boyutsuz	Tipik değer

Üretici kaynakları ve deney koşulları

Orijinal deney koşullarını bulmak için tablo ve satır referanslarını kullanın.

Shougang

Shougang Cold Rolled Grain-Oriented Electrical Steel Product Manual

Revizyon 2025 catalogue (official catalogue label; PDF dated 2025-07-23) Resmî belge

PDF sayfası 9 · Veri satırları 1, 31, 75, 117, 175, 197, 231, 263

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 8 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 2, 32, 76, 118

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 8 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF sayfası 8 · Veri satırları 3, 6, 9, 12, 33, 36, 39, 42, 45, 77, 80, 83, 86, 89, 119, 122, 125, 128, 149, 152, 155, 158, 177, 179, 181, 183, 199, 201, 203, 205, 207, 233, 235, 237, 239, 241, 265, 267, 269, 271, 287, 289, 291, 293

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 1 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF sayfası 7 · Veri satırları 4, 7, 10, 13, 34, 37, 40, 43, 46, 78, 81, 84, 87, 90, 120, 123, 126, 129, 150, 153, 156, 159

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.4 Table 1 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated.

PDF sayfası 8 · Veri satırları 5, 8, 11, 14, 35, 38, 41, 44, 47, 79, 82, 85, 88, 91, 121, 124, 127, 130, 151, 154, 157, 160

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 1 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF sayfası 8 · Veri satırları 15, 20, 25, 28, 48, 51, 56, 65, 72, 92, 95, 98, 107, 114, 131, 134, 141, 146, 161, 164, 167, 172, 185, 189, 193, 195, 209, 211, 215, 223, 229, 243, 245, 247, 255, 261, 273, 275, 281, 285, 295, 297, 299, 303

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 2 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF sayfası 7 · Veri satırları 16, 21, 26, 29, 49, 52, 57, 66, 73, 93, 96, 99, 108, 115, 132, 135, 142, 147, 162, 165, 168, 173

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.4 Table 2 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated.

PDF sayfası 8 · Veri satırları 17, 22, 27, 30, 50, 53, 58, 67, 74, 94, 97, 100, 109, 116, 133, 136, 143, 148, 163, 166, 169, 174

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 2 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 18, 23, 54, 61, 68, 103, 110, 139, 144, 170, 187, 191, 213, 219, 225, 251, 257, 279, 283, 301

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 3 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 19, 24, 55, 62, 69, 104, 111, 140, 145, 171

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 3 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 59, 101, 137, 217, 249, 277
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 7 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 60, 102, 138
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 7 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 63, 70, 105, 112, 221, 227, 253, 259
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 4 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 64, 71, 106, 113
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 4 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 176, 198, 232, 264
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 8 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF sayfası 8 · Veri satırları 178, 180, 182, 184, 200, 202, 204, 206, 208, 234, 236, 238, 240, 242, 266, 268, 270, 272, 288, 290, 292, 294
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 1 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF sayfası 8 · Veri satırları 186, 190, 194, 196, 210, 212, 216, 224, 230, 244, 246, 248, 256, 262, 274, 276, 282, 286, 296, 298, 300, 304
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 2 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 188, 192, 214, 220, 226, 252, 258, 280, 284, 302
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 3 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 218, 250, 278
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 7 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 222, 228, 254, 260
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 4 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. §2.5 is a typical-data table. Footnote b says supply per P1.7/60 can be requested; confirm any guaranteed limit separately.

PDF sayfası 9 · **Veri satırları 305, 343, 397, 449**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 8 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF sayfası 9 · **Veri satırları 306, 344, 398, 450**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 8 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF sayfası 7 · **Veri satırları 307, 311, 315, 319, 345, 349, 353, 357, 361, 399, 403, 407, 411, 415, 451, 455, 459, 463, 489, 493, 497, 501**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.4 Table 1 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF sayfası 8 · **Veri satırları 308, 312, 316, 320, 346, 350, 354, 358, 362, 400, 404, 408, 412, 416, 452, 456, 460, 464, 490, 494, 498, 502**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 1 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF sayfası 7 · **Veri satırları 309, 313, 317, 321, 347, 351, 355, 359, 363, 401, 405, 409, 413, 417, 453, 457, 461, 465, 491, 495, 499, 503**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.4 Table 1 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF sayfası 8 · **Veri satırları 310, 314, 318, 322, 348, 352, 356, 360, 364, 402, 406, 410, 414, 418, 454, 458, 462, 466, 492, 496, 500, 504**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 1 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF sayfası 7 · **Veri satırları 323, 329, 335, 339, 365, 369, 375, 385, 393, 419, 423, 427, 437, 445, 467, 471, 479, 485, 505, 509, 513, 519**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.4 Table 2 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF sayfası 8 · **Veri satırları 324, 330, 336, 340, 366, 370, 376, 386, 394, 420, 424, 428, 438, 446, 468, 472, 480, 486, 506, 510, 514, 520**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 2 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF sayfası 7 · **Veri satırları 325, 331, 337, 341, 367, 371, 377, 387, 395, 421, 425, 429, 439, 447, 469, 473, 481, 487, 507, 511, 515, 521**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.4 Table 2 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF sayfası 8 · **Veri satırları 326, 332, 338, 342, 368, 372, 378, 388, 396, 422, 426, 430, 440, 448, 470, 474, 482, 488, 508, 512, 516, 522**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 2 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF sayfası 9 · **Veri satırları 327, 333, 373, 381, 389, 433, 441, 477, 483, 517**
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 3 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 328, 334, 374, 382, 390, 434, 442, 478, 484, 518
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 3 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 379, 431, 475
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 7 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 380, 432, 476
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 7 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 383, 391, 435, 443
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 4 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) J800 at peak H=800 A/m. The table has a single value labelled 50 Hz or 60 Hz; no distinct frequency-specific values are reported.

PDF sayfası 9 · Veri satırları 384, 392, 436, 444
Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri §2.5 Table 4 · Atıf yapılan üretici tablolarında belirtilmemiştir
Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Dimensionless ratio for the steel strip; fixture is not specified.

Bağımsız derleme

Chenfan Electric, bu verileri çelik üreticilerinin yayımladığı kaynaklardan derlemiştir.
Kabulde üretici şartnameleri ve yazılı sipariş koşulları esas alınır. Tipik ve referans değerler değerlendirme amaçlıdır.
Çelik şerit verileri teknik değerlendirme içindir. Üretilen nüvenin kayıpları ayrıca doğrulanmalıdır.
Revizyon 2026-11-14.2