thyssenkrupp Electrical Steel

Üreticinin kalite kodları ve teknik verileri

Veri özeti

Kalite teknik föyleri	33
Yayımlanmış değerler	99
Yayımlanan frekans	50 Hz / 60 Hz
Yayımlanan manyetik akı yoğunluğu aralığı	1.7 T
Manyetik akı yoğunluğu seviyeleri	1

50 Hz performansı

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
1	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
2	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
3	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
4	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
5	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
6	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
7	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
8	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
9	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
10	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
11	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
12	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.20** W/kg	Garantili en yüksek değer
13	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.15** W/kg	Garantili en yüksek değer
14	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
15	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.35** W/kg	Garantili en yüksek değer
16	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.70** W/kg	Garantili en yüksek değer
17	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.70** W/kg	Garantili en yüksek değer
18	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
19	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.75** W/kg	Garantili en yüksek değer
20	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.78** W/kg	Garantili en yüksek değer
21	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.80** W/kg	Garantili en yüksek değer
22	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
23	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.85** W/kg	Garantili en yüksek değer
24	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
25	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.90** W/kg	Garantili en yüksek değer
26	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.95** W/kg	Garantili en yüksek değer
27	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
28	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
29	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.00** W/kg	Garantili en yüksek değer
30	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
31	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
32	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.10** W/kg	Garantili en yüksek değer
33	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	50 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer

60 Hz performansı

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
34	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
35	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.04** W/kg	Garantili en yüksek değer
36	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.12** W/kg	Garantili en yüksek değer
37	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.19** W/kg	Garantili en yüksek değer
38	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
39	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
40	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.45** W/kg	Garantili en yüksek değer
41	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.19** W/kg	Garantili en yüksek değer
42	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
43	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.38** W/kg	Garantili en yüksek değer
44	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.46** W/kg	Garantili en yüksek değer
45	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.58** W/kg	Garantili en yüksek değer
46	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.51** W/kg	Garantili en yüksek değer
47	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.64** W/kg	Garantili en yüksek değer
48	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.77** W/kg	Garantili en yüksek değer
49	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.92** W/kg	Garantili en yüksek değer
50	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.92** W/kg	Garantili en yüksek değer
51	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.99** W/kg	Garantili en yüksek değer
52	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**0.99** W/kg	Garantili en yüksek değer
53	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.03** W/kg	Garantili en yüksek değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
54	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.05** W/kg	Garantili en yüksek değer
55	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.12** W/kg	Garantili en yüksek değer
56	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.12** W/kg	Garantili en yüksek değer
57	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.18** W/kg	Garantili en yüksek değer
58	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.18** W/kg	Garantili en yüksek değer
59	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.25** W/kg	Garantili en yüksek değer
60	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
61	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
62	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.32** W/kg	Garantili en yüksek değer
63	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.38** W/kg	Garantili en yüksek değer
64	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.45** W/kg	Garantili en yüksek değer
65	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.45** W/kg	Garantili en yüksek değer
66	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Özgül nüve kaybı	60 Hz / 1.7 T Değerin B'ye mi J'ye mi ait olduğu belirtilmemiştir	**1.64** W/kg	Garantili en yüksek değer

Diğer özellikler

Frekans ayrıca belirtilmemiştir

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
67	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
68	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
69	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
70	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
71	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
72	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
73	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
74	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
75	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
76	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
77	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
78	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
79	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
80	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
81	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
82	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
83	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
84	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
85	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer

Numara	Üretici / kalite	Kalınlık mm	Özellik	Deney noktası	Değer	Değer türü
86	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
87	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
88	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
89	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
90	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
91	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
92	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
93	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.85** T	Garantili en düşük değer
94	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
95	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
96	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
97	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
98	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer
99	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	Manyetik polarizasyon	H = 800 A/m	**1.88** T	Garantili en düşük değer

Üretici kaynakları ve deney koşulları

Orijinal deney koşullarını bulmak için tablo ve satır referanslarını kullanın.

thyssenkrupp Electrical Steel

powercore® grain oriented electrical steel – Product range

Revizyon 03/2026 (printed, back cover) Resmî belge

PDF sayfası 23 · Veri satırları 1-15, 34-48, 67-81

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri powercore magnetic properties (BIS 3024) · IS 649'a göre Epstein çerçevesi veya tek levha deneyi (SST)

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Mill publishes both frequencies. Measured via Epstein frame or SST under IS 649; path per row not specified. A trailing d indicates laser-scribed; other grades may be laser-scribed if not agreed otherwise. Guaranteed properties require written agreement.

PDF sayfası 22 · Veri satırları 16-33, 49-66, 82-99

Kaynak sayfaları ve deney yöntemleri powercore magnetic properties (IEC 60404-8-7) · IEC 60404-3'e göre tek levha deneyi (SST), yayımlanan dönüşümle

Deney koşullarına ilişkin notlar (İngilizce) Mill publishes SST values after converting losses at 1.7 T by 0.925 (IEC 60404-8-7) and J800 by 1.01. Grades are laser domain refined unless otherwise agreed; guaranteed properties require written agreement.

Bağımsız derleme

Chenfan Electric, bu verileri çelik üreticilerinin yayımladığı kaynaklardan derlemiştir.
Kabulde üretici şartnameleri ve yazılı sipariş koşulları esas alınır. Tipik ve referans değerler değerlendirme amaçlıdır.
Çelik şerit verileri teknik değerlendirme içindir. Üretilen nüvenin kayıpları ayrıca doğrulanmalıdır.
Revizyon 2026-11-14.2