50 Hz 取向硅钢数据

取向电工钢技术资料

资料摘要

牌号数据表数	473
原厂公布的数值记录	2356
已公布频率	50 Hz
公布的磁通密度范围	0.1-1.9 T
不同磁通密度点数	19

50 Hz 性能

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1	**H100-27** Aperam	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.00** W/kg	保证上限
2	**H100-30** Aperam	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.00** W/kg	保证上限
3	**H105-30** Aperam	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.05** W/kg	保证上限
4	**H110-27** Aperam	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.10** W/kg	保证上限
5	**H110-30** Aperam	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.10** W/kg	保证上限
6	**H120-30** Aperam	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.20** W/kg	保证上限
7	**L080-23** Aperam	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.80** W/kg	保证上限
8	**L085-23** Aperam	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.85** W/kg	保证上限
9	**L085-27** Aperam	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.85** W/kg	保证上限
10	**L090-23** Aperam	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.90** W/kg	保证上限
11	**L090-27** Aperam	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.90** W/kg	保证上限
12	**L095-27** Aperam	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.95** W/kg	保证上限
13	**L100-27** Aperam	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.00** W/kg	保证上限
14	**R120-27** Aperam	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.20** W/kg	保证上限
15	**R130-27** Aperam	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.30** W/kg	保证上限
16	**R130-30** Aperam	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.30** W/kg	保证上限
17	**R140-30** Aperam	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.40** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
18	**18QG080** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	典型值
19	**18QG080** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
20	**18QG085** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	典型值
21	**18QG085** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
22	**18QG095** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
23	**18QG095** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
24	**18RK065** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	典型值
25	**18RK065** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
26	**18RK070** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	典型值
27	**18RK070** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
28	**18RK075** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	典型值
29	**18RK075** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
30	**18RK085** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	典型值
31	**18RK085** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
32	**20QG080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	典型值
33	**20QG080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
34	**20QG085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	典型值
35	**20QG085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	典型值
36	**20QG095** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	典型值
37	**20QG095** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
38	**20RK070** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	典型值
39	**20RK070** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
40	**20RK075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	典型值
41	**20RK075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	典型值
42	**20RK085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	典型值
43	**20RK085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	典型值
44	**23Q110** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	典型值
45	**23Q110** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
46	**23QG085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	典型值
47	**23QG085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	典型值
48	**23QG090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
49	**23QG090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	典型值
50	**23QG095** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	典型值
51	**23QG095** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	典型值
52	**23QG100** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	典型值
53	**23QG100** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
54	**23RK075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	典型值
55	**23RK075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	典型值
56	**23RK080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	典型值
57	**23RK080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
58	**23RK085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	典型值
59	**23RK085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	典型值
60	**23RK090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	典型值
61	**23RK090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	典型值
62	**23RK100** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
63	**23RK100** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	典型值
64	**27Q120** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	典型值
65	**27Q120** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	典型值
66	**27QG090** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	典型值
67	**27QG090** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	典型值
68	**27QG095** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	典型值
69	**27QG095** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
70	**27QG100** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	典型值
71	**27QG100** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	典型值
72	**27QG120** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
73	**27QG120** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
74	**27RK085** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	典型值
75	**27RK085** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	典型值
76	**27RK090** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
77	**27RK090** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	典型值
78	**27RK095** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	典型值
79	**27RK095** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	典型值
80	**27RK100** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	典型值
81	**27RK100** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	典型值
82	**30Q120** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
83	**30Q120** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	典型值
84	**30Q130** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	典型值
85	**30Q130** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	典型值
86	**30QG100** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
87	**30QG100** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	典型值
88	**30QG105** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	典型值
89	**30QG105** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	典型值
90	**30QG120** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	典型值
91	**30QG120** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	典型值
92	**30RK095** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
93	**30RK095** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	典型值
94	**30RK100** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	典型值
95	**30RK100** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	典型值
96	**30RK105** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	典型值
97	**30RK105** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	典型值
98	**35Q145** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	典型值
99	**35Q145** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	典型值
100	**35Q155** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	典型值
101	**35Q155** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
102	**35QG135** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	典型值
103	**35QG135** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	典型值
104	**B18HS065** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	保证上限
105	**B18HS065** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
106	**B18HS070** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	保证上限
107	**B18HS070** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
108	**B18HS075** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	保证上限
109	**B18HS075** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
110	**B18P070** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	公开参考值
111	**B18P070** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	典型值
112	**B18P070** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	保证上限
113	**B18P070** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	典型值
114	**B18P075** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	公开参考值
115	**B18P075** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	典型值
116	**B18P075** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	保证上限
117	**B18P075** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	典型值
118	**B18P080** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	公开参考值
119	**B18P080** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	典型值
120	**B18P080** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	保证上限
121	**B18P080** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	典型值
122	**B18P085** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	公开参考值
123	**B18P085** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	保证上限
124	**B18R055** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.41** W/kg	公开参考值
125	**B18R055** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.40** W/kg	典型值
126	**B18R055** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.55** W/kg	保证上限
127	**B18R055** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.54** W/kg	典型值
128	**B18R060** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	公开参考值
129	**B18R060** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
130	**B18R060** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	保证上限
131	**B18R060** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	典型值
132	**B18R065** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	公开参考值
133	**B18R065** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	典型值
134	**B18R065** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	保证上限
135	**B18R065** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
136	**B18R070** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	公开参考值
137	**B18R070** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	典型值
138	**B18R070** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	保证上限
139	**B18R070** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
140	**B18R075** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	公开参考值
141	**B18R075** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	典型值
142	**B18R075** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	保证上限
143	**B18R075** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
144	**B20HS065** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	保证上限
145	**B20HS065** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
146	**B20HS070** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	保证上限
147	**B20HS070** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
148	**B20HS075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	公开参考值
149	**B20HS075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	保证上限
150	**B20HS075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
151	**B20HS080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	公开参考值
152	**B20HS080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	保证上限
153	**B20HS080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
154	**B20HS085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	公开参考值
155	**B20HS085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	保证上限
156	**B20HS085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
157	**B20P075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	公开参考值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
158	**B20P075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	典型值
159	**B20P075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	保证上限
160	**B20P075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	典型值
161	**B20P080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	公开参考值
162	**B20P080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	典型值
163	**B20P080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	保证上限
164	**B20P080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	典型值
165	**B20P085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	公开参考值
166	**B20P085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	典型值
167	**B20P085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	保证上限
168	**B20P085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
169	**B20PD080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	公开参考值
170	**B20PD080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	保证上限
171	**B20R060** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	公开参考值
172	**B20R060** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	典型值
173	**B20R060** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	保证上限
174	**B20R060** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	典型值
175	**B20R065** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	公开参考值
176	**B20R065** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	典型值
177	**B20R065** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	保证上限
178	**B20R065** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
179	**B20R070** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	公开参考值
180	**B20R070** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	典型值
181	**B20R070** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	保证上限
182	**B20R070** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
183	**B20R075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	公开参考值
184	**B20R075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	典型值
185	**B20R075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
186	**B20R075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
187	**B20R080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	公开参考值
188	**B20R080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	典型值
189	**B20R080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	保证上限
190	**B20R080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	典型值
191	**B20R085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	公开参考值
192	**B20R085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	保证上限
193	**B20RD065** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	公开参考值
194	**B20RD065** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	保证上限
195	**B20RD070** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	公开参考值
196	**B20RD070** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	保证上限
197	**B23G110** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	公开参考值
198	**B23G110** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	典型值
199	**B23G110** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	保证上限
200	**B23G110** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	典型值
201	**B23HS070** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	保证上限
202	**B23HS070** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	典型值
203	**B23HS075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	公开参考值
204	**B23HS075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	典型值
205	**B23HS075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	保证上限
206	**B23HS075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
207	**B23HS080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	公开参考值
208	**B23HS080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	典型值
209	**B23HS080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	保证上限
210	**B23HS080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
211	**B23HS085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	公开参考值
212	**B23HS085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	典型值
213	**B23HS085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
214	**B23HS085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
215	**B23HS090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	公开参考值
216	**B23HS090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	典型值
217	**B23HS090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	保证上限
218	**B23HS090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	典型值
219	**B23P080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	公开参考值
220	**B23P080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	典型值
221	**B23P080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	保证上限
222	**B23P080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	典型值
223	**B23P085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	公开参考值
224	**B23P085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	典型值
225	**B23P085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	保证上限
226	**B23P085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
227	**B23P090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	公开参考值
228	**B23P090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
229	**B23P090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	保证上限
230	**B23P090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	典型值
231	**B23P095** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	公开参考值
232	**B23P095** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	典型值
233	**B23P095** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	保证上限
234	**B23P095** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	典型值
235	**B23P100** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	公开参考值
236	**B23P100** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	典型值
237	**B23P100** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	保证上限
238	**B23P100** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
239	**B23PD085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	公开参考值
240	**B23PD085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	保证上限
241	**B23PD090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	公开参考值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
242	**B23PD090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	保证上限
243	**B23R070** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	公开参考值
244	**B23R070** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	典型值
245	**B23R070** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	保证上限
246	**B23R070** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	典型值
247	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	公开参考值
248	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	保证上限
249	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
250	**B23R075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	公开参考值
251	**B23R075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	典型值
252	**B23R075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	保证上限
253	**B23R075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	典型值
254	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	公开参考值
255	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	典型值
256	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	保证上限
257	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
258	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
259	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	典型值
260	**B23R080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	公开参考值
261	**B23R080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	典型值
262	**B23R080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	保证上限
263	**B23R080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	典型值
264	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	公开参考值
265	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	典型值
266	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	保证上限
267	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	典型值
268	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
269	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
270	**B23R085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	公开参考值
271	**B23R085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	典型值
272	**B23R085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	保证上限
273	**B23R085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	典型值
274	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	公开参考值
275	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	典型值
276	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	保证上限
277	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	典型值
278	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
279	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	典型值
280	**B23R090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	公开参考值
281	**B23R090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	典型值
282	**B23R090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	保证上限
283	**B23R090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	典型值
284	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	公开参考值
285	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	保证上限
286	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
287	**B23RD070** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	公开参考值
288	**B23RD070** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	保证上限
289	**B23RD075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	公开参考值
290	**B23RD075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	典型值
291	**B23RD075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	保证上限
292	**B23RD075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
293	**B23RD080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	公开参考值
294	**B23RD080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	典型值
295	**B23RD080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	保证上限
296	**B23RD080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	典型值
297	**B23RD085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	公开参考值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
298	**B23RD085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	典型值
299	**B23RD085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	保证上限
300	**B23RD085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
301	**B23RD090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	公开参考值
302	**B23RD090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	典型值
303	**B23RD090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	保证上限
304	**B23RD090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
305	**B27G120** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	公开参考值
306	**B27G120** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	典型值
307	**B27G120** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	保证上限
308	**B27G120** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	典型值
309	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	公开参考值
310	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	保证上限
311	**B27P085** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	公开参考值
312	**B27P085** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	典型值
313	**B27P085** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	保证上限
314	**B27P085** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	典型值
315	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	公开参考值
316	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	保证上限
317	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
318	**B27P090** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	公开参考值
319	**B27P090** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	典型值
320	**B27P090** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	保证上限
321	**B27P090** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	典型值
322	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	公开参考值
323	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	保证上限
324	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
325	**B27P095** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	公开参考值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
326	**B27P095** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
327	**B27P095** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	保证上限
328	**B27P095** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	典型值
329	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	公开参考值
330	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	保证上限
331	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
332	**B27P100** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	公开参考值
333	**B27P100** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	典型值
334	**B27P100** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	保证上限
335	**B27P100** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	典型值
336	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	公开参考值
337	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
338	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	保证上限
339	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	典型值
340	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
341	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	典型值
342	**B27P110** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	公开参考值
343	**B27P110** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	典型值
344	**B27P110** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	保证上限
345	**B27P110** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	典型值
346	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	公开参考值
347	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	保证上限
348	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
349	**B27P120** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	公开参考值
350	**B27P120** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	保证上限
351	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	公开参考值
352	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	保证上限
353	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
354	**B27R080** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	公开参考值
355	**B27R080** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	典型值
356	**B27R080** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	保证上限
357	**B27R080** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
358	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	公开参考值
359	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	保证上限
360	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
361	**B27R085** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	公开参考值
362	**B27R085** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	典型值
363	**B27R085** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	保证上限
364	**B27R085** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	典型值
365	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	公开参考值
366	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	保证上限
367	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
368	**B27R090** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	公开参考值
369	**B27R090** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
370	**B27R090** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	保证上限
371	**B27R090** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.86** W/kg	典型值
372	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	公开参考值
373	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	典型值
374	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	保证上限
375	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	典型值
376	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
377	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	典型值
378	**B27R095** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	公开参考值
379	**B27R095** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	典型值
380	**B27R095** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	保证上限
381	**B27R095** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
382	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	公开参考值
383	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
384	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	保证上限
385	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	典型值
386	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
387	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	典型值
388	**B30G120** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	公开参考值
389	**B30G120** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	典型值
390	**B30G120** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	保证上限
391	**B30G120** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	典型值
392	**B30G130** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	公开参考值
393	**B30G130** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	典型值
394	**B30G130** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	保证上限
395	**B30G130** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	典型值
396	**B30P090** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	公开参考值
397	**B30P090** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	典型值
398	**B30P090** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	保证上限
399	**B30P090** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	典型值
400	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	公开参考值
401	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	保证上限
402	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	保证上限
403	**B30P095** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	公开参考值
404	**B30P095** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	典型值
405	**B30P095** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	保证上限
406	**B30P095** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	典型值
407	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	公开参考值
408	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	保证上限
409	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
410	**B30P100** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	公开参考值
411	**B30P100** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
412	**B30P100** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	保证上限
413	**B30P100** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	典型值
414	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	公开参考值
415	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
416	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	保证上限
417	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	典型值
418	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	保证上限
419	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	典型值
420	**B30P105** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	公开参考值
421	**B30P105** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	典型值
422	**B30P105** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	保证上限
423	**B30P105** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	典型值
424	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	公开参考值
425	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	典型值
426	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	保证上限
427	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	典型值
428	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	保证上限
429	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	典型值
430	**B30P120** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	公开参考值
431	**B30P120** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	典型值
432	**B30P120** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	保证上限
433	**B30P120** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	典型值
434	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	公开参考值
435	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
436	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	保证上限
437	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
438	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	保证上限
439	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	典型值
440	**B30R090** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	公开参考值
441	**B30R090** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
442	**B30R090** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	保证上限
443	**B30R090** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	典型值
444	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	公开参考值
445	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	保证上限
446	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	保证上限
447	**B30R095** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	公开参考值
448	**B30R095** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	典型值
449	**B30R095** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	保证上限
450	**B30R095** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	典型值
451	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	公开参考值
452	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	保证上限
453	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	保证上限
454	**B30R100** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	公开参考值
455	**B30R100** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	典型值
456	**B30R100** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	保证上限
457	**B30R100** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	典型值
458	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	公开参考值
459	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	典型值
460	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	保证上限
461	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
462	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	保证上限
463	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	典型值
464	**B30R105** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	公开参考值
465	**B30R105** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
466	**B30R105** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	保证上限
467	**B30R105** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	典型值
468	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	公开参考值
469	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	保证上限
470	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	保证上限
471	**B35G135** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	公开参考值
472	**B35G135** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	典型值
473	**B35G135** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	保证上限
474	**B35G135** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	典型值
475	**B35G145** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	公开参考值
476	**B35G145** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
477	**B35G145** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	保证上限
478	**B35G145** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	典型值
479	**B35G155** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	公开参考值
480	**B35G155** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	典型值
481	**B35G155** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	保证上限
482	**B35G155** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	典型值
483	**B35P115** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	公开参考值
484	**B35P115** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	典型值
485	**B35P115** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	保证上限
486	**B35P115** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	典型值
487	**B35P125** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	公开参考值
488	**B35P125** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	典型值
489	**B35P125** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	保证上限
490	**B35P125** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	典型值
491	**B35P135** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	公开参考值
492	**B35P135** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	典型值
493	**B35P135** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
494	**B35P135** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	典型值
495	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00265** W/kg	典型值
496	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00962** W/kg	典型值
497	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0208** W/kg	典型值
498	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0363** W/kg	典型值
499	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** W/kg	典型值
500	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0799** W/kg	典型值
501	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1083** W/kg	典型值
502	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1412** W/kg	典型值
503	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1786** W/kg	典型值
504	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** W/kg	典型值
505	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.267** W/kg	典型值
506	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** W/kg	典型值
507	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.374** W/kg	典型值
508	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.435** W/kg	典型值
509	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** W/kg	典型值
510	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.49** W/kg	典型值
511	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.576** W/kg	典型值
512	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.74** W/kg	保证上限
513	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.677** W/kg	典型值
514	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.67** W/kg	典型值
515	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.822** W/kg	典型值
516	**20H075 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.140** W/kg	典型值
517	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00351** W/kg	典型值
518	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00317** W/kg	典型值
519	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01260** W/kg	典型值
520	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01191** W/kg	典型值
521	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0262** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
522	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	典型值
523	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0458** W/kg	典型值
524	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0476** W/kg	典型值
525	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0728** W/kg	典型值
526	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0702** W/kg	典型值
527	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1031** W/kg	典型值
528	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0995** W/kg	典型值
529	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1337** W/kg	典型值
530	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1383** W/kg	典型值
531	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1726** W/kg	典型值
532	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1785** W/kg	典型值
533	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.224** W/kg	典型值
534	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.217** W/kg	典型值
535	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.266** W/kg	典型值
536	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.275** W/kg	典型值
537	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.320** W/kg	典型值
538	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.331** W/kg	典型值
539	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.381** W/kg	典型值
540	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.394** W/kg	典型值
541	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.463** W/kg	典型值
542	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.447** W/kg	典型值
543	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.539** W/kg	典型值
544	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.521** W/kg	典型值
545	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	保证上限
546	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.604** W/kg	典型值
547	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	典型值
548	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.624** W/kg	典型值
549	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.697** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
550	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.724** W/kg	典型值
551	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	保证上限
552	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.852** W/kg	典型值
553	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	典型值
554	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.826** W/kg	典型值
555	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.037** W/kg	典型值
556	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.064** W/kg	典型值
557	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.496** W/kg	典型值
558	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.545** W/kg	典型值
559	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00676** VA/kg	典型值
560	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00628** VA/kg	典型值
561	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0219** VA/kg	典型值
562	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0231** VA/kg	典型值
563	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0457** VA/kg	典型值
564	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0472** VA/kg	典型值
565	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0757** VA/kg	典型值
566	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0772** VA/kg	典型值
567	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1121** VA/kg	典型值
568	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1110** VA/kg	典型值
569	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1513** VA/kg	典型值
570	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1510** VA/kg	典型值
571	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1948** VA/kg	典型值
572	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1953** VA/kg	典型值
573	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.243** VA/kg	典型值
574	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.244** VA/kg	典型值
575	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.295** VA/kg	典型值
576	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.297** VA/kg	典型值
577	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1 T (B)	**0.355** VA/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
578	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1 T (B)	**0.352** VA/kg	典型值
579	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.419** VA/kg	典型值
580	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.414** VA/kg	典型值
581	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.490** VA/kg	典型值
582	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.485** VA/kg	典型值
583	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.565** VA/kg	典型值
584	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.570** VA/kg	典型值
585	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.658** VA/kg	典型值
586	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.667** VA/kg	典型值
587	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.781** VA/kg	典型值
588	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.788** VA/kg	典型值
589	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.922** VA/kg	典型值
590	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.954** VA/kg	典型值
591	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.260** VA/kg	典型值
592	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.264** VA/kg	典型值
593	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.29** VA/kg	典型值
594	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.19** VA/kg	典型值
595	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.57** VA/kg	典型值
596	**H-0 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.35** VA/kg	典型值
597	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00289** W/kg	典型值
598	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01082** W/kg	典型值
599	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0236** W/kg	典型值
600	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0413** W/kg	典型值
601	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0635** W/kg	典型值
602	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0903** W/kg	典型值
603	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1218** W/kg	典型值
604	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1578** W/kg	典型值
605	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1984** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
606	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.244** W/kg	典型值
607	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.296** W/kg	典型值
608	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.354** W/kg	典型值
609	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.418** W/kg	典型值
610	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.487** W/kg	典型值
611	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	保证上限
612	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.56** W/kg	典型值
613	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.565** W/kg	典型值
614	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.655** W/kg	典型值
615	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	保证上限
616	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.773** W/kg	典型值
617	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	典型值
618	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.967** W/kg	典型值
619	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.365** W/kg	典型值
620	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00578** VA/kg	典型值
621	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.02000** VA/kg	典型值
622	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0417** VA/kg	典型值
623	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0693** VA/kg	典型值
624	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1022** VA/kg	典型值
625	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	典型值
626	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1834** VA/kg	典型值
627	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.232** VA/kg	典型值
628	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.288** VA/kg	典型值
629	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1 T (B)	**0.354** VA/kg	典型值
630	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.433** VA/kg	典型值
631	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.529** VA/kg	典型值
632	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.648** VA/kg	典型值
633	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.795** VA/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
634	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.980** VA/kg	典型值
635	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.228** VA/kg	典型值
636	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.660** VA/kg	典型值
637	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.87** VA/kg	典型值
638	**H-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.93** VA/kg	典型值
639	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00362** W/kg	典型值
640	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00383** W/kg	典型值
641	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01439** W/kg	典型值
642	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01390** W/kg	典型值
643	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0317** W/kg	典型值
644	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0308** W/kg	典型值
645	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0539** W/kg	典型值
646	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0551** W/kg	典型值
647	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0826** W/kg	典型值
648	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0844** W/kg	典型值
649	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1192** W/kg	典型值
650	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1168** W/kg	典型值
651	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1593** W/kg	典型值
652	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1563** W/kg	典型值
653	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.205** W/kg	典型值
654	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	典型值
655	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	典型值
656	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.257** W/kg	典型值
657	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.308** W/kg	典型值
658	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.314** W/kg	典型值
659	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.378** W/kg	典型值
660	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.371** W/kg	典型值
661	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.449** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
662	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.441** W/kg	典型值
663	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.518** W/kg	典型值
664	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.526** W/kg	典型值
665	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.602** W/kg	典型值
666	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.612** W/kg	典型值
667	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	保证上限
668	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.707** W/kg	典型值
669	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	典型值
670	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.698** W/kg	典型值
671	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.817** W/kg	典型值
672	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.805** W/kg	典型值
673	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	保证上限
674	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	典型值
675	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.956** W/kg	典型值
676	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.950** W/kg	典型值
677	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.177** W/kg	典型值
678	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.168** W/kg	典型值
679	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.622** W/kg	典型值
680	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.637** W/kg	典型值
681	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00677** VA/kg	典型值
682	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00724** VA/kg	典型值
683	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0252** VA/kg	典型值
684	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	典型值
685	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0507** VA/kg	典型值
686	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0517** VA/kg	典型值
687	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0847** VA/kg	典型值
688	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0841** VA/kg	典型值
689	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1233** VA/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
690	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1229** VA/kg	典型值
691	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1676** VA/kg	典型值
692	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1659** VA/kg	典型值
693	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.217** VA/kg	典型值
694	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.213** VA/kg	典型值
695	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	典型值
696	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.265** VA/kg	典型值
697	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.322** VA/kg	典型值
698	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.329** VA/kg	典型值
699	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1 T (B)	**0.384** VA/kg	典型值
700	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1 T (B)	**0.393** VA/kg	典型值
701	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.451** VA/kg	典型值
702	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.463** VA/kg	典型值
703	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.539** VA/kg	典型值
704	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.526** VA/kg	典型值
705	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.612** VA/kg	典型值
706	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.625** VA/kg	典型值
707	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.725** VA/kg	典型值
708	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.708** VA/kg	典型值
709	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.848** VA/kg	典型值
710	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.830** VA/kg	典型值
711	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.017** VA/kg	典型值
712	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.989** VA/kg	典型值
713	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	典型值
714	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.309** VA/kg	典型值
715	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.22** VA/kg	典型值
716	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.08** VA/kg	典型值
717	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.03** VA/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
718	**H-1 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.9 T (B)	**8.04** VA/kg	典型值
719	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00328** W/kg	典型值
720	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01246** W/kg	典型值
721	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** W/kg	典型值
722	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** W/kg	典型值
723	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0738** W/kg	典型值
724	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1050** W/kg	典型值
725	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1415** W/kg	典型值
726	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1837** W/kg	典型值
727	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.231** W/kg	典型值
728	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.284** W/kg	典型值
729	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.344** W/kg	典型值
730	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.410** W/kg	典型值
731	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.483** W/kg	典型值
732	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.562** W/kg	典型值
733	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	保证上限
734	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	典型值
735	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.649** W/kg	典型值
736	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.748** W/kg	典型值
737	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	保证上限
738	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.872** W/kg	典型值
739	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	典型值
740	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.067** W/kg	典型值
741	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.440** W/kg	典型值
742	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00542** VA/kg	典型值
743	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01918** VA/kg	典型值
744	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0405** VA/kg	典型值
745	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0681** VA/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
746	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1015** VA/kg	典型值
747	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1402** VA/kg	典型值
748	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1845** VA/kg	典型值
749	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.235** VA/kg	典型值
750	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.292** VA/kg	典型值
751	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1 T (B)	**0.359** VA/kg	典型值
752	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.439** VA/kg	典型值
753	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.534** VA/kg	典型值
754	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.650** VA/kg	典型值
755	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.789** VA/kg	典型值
756	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.954** VA/kg	典型值
757	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.162** VA/kg	典型值
758	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.526** VA/kg	典型值
759	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.64** VA/kg	典型值
760	**H-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.17** VA/kg	典型值
761	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00423** W/kg	典型值
762	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00436** W/kg	典型值
763	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01613** W/kg	典型值
764	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01586** W/kg	典型值
765	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0350** W/kg	典型值
766	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0343** W/kg	典型值
767	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0593** W/kg	典型值
768	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0603** W/kg	典型值
769	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0917** W/kg	典型值
770	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0902** W/kg	典型值
771	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1267** W/kg	典型值
772	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1288** W/kg	典型值
773	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1687** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
774	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1717** W/kg	典型值
775	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.220** W/kg	典型值
776	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.216** W/kg	典型值
777	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.269** W/kg	典型值
778	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.275** W/kg	典型值
779	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.329** W/kg	典型值
780	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.337** W/kg	典型值
781	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.405** W/kg	典型值
782	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.395** W/kg	典型值
783	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.479** W/kg	典型值
784	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.468** W/kg	典型值
785	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.548** W/kg	典型值
786	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.561** W/kg	典型值
787	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.650** W/kg	典型值
788	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.636** W/kg	典型值
789	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	保证上限
790	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.750** W/kg	典型值
791	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	典型值
792	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.737** W/kg	典型值
793	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.846** W/kg	典型值
794	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.864** W/kg	典型值
795	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	保证上限
796	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.992** W/kg	典型值
797	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	典型值
798	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.007** W/kg	典型值
799	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.245** W/kg	典型值
800	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.222** W/kg	典型值
801	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.718** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
802	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.746** W/kg	典型值
803	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00742** VA/kg	典型值
804	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00689** VA/kg	典型值
805	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0251** VA/kg	典型值
806	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0242** VA/kg	典型值
807	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0502** VA/kg	典型值
808	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0512** VA/kg	典型值
809	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0831** VA/kg	典型值
810	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0839** VA/kg	典型值
811	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1224** VA/kg	典型值
812	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1218** VA/kg	典型值
813	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	典型值
814	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1660** VA/kg	典型值
815	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	典型值
816	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.215** VA/kg	典型值
817	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.270** VA/kg	典型值
818	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.269** VA/kg	典型值
819	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.328** VA/kg	典型值
820	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.330** VA/kg	典型值
821	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1 T (B)	**0.396** VA/kg	典型值
822	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1 T (B)	**0.394** VA/kg	典型值
823	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.465** VA/kg	典型值
824	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.469** VA/kg	典型值
825	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.549** VA/kg	典型值
826	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.544** VA/kg	典型值
827	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.638** VA/kg	典型值
828	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.633** VA/kg	典型值
829	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.732** VA/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
830	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.741** VA/kg	典型值
831	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.867** VA/kg	典型值
832	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.856** VA/kg	典型值
833	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.024** VA/kg	典型值
834	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.039** VA/kg	典型值
835	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.311** VA/kg	典型值
836	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.329** VA/kg	典型值
837	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	典型值
838	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.17** VA/kg	典型值
839	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.36** VA/kg	典型值
840	**H-2 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.38** VA/kg	典型值
841	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00361** W/kg	典型值
842	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01382** W/kg	典型值
843	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** W/kg	典型值
844	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0533** W/kg	典型值
845	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0818** W/kg	典型值
846	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1159** W/kg	典型值
847	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1556** W/kg	典型值
848	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.201** W/kg	典型值
849	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.252** W/kg	典型值
850	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.310** W/kg	典型值
851	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.374** W/kg	典型值
852	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.444** W/kg	典型值
853	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.522** W/kg	典型值
854	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.607** W/kg	典型值
855	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	保证上限
856	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	典型值
857	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.702** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
858	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.811** W/kg	典型值
859	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	保证上限
860	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.946** W/kg	典型值
861	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	典型值
862	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.145** W/kg	典型值
863	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.551** W/kg	典型值
864	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00583** VA/kg	典型值
865	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0208** VA/kg	典型值
866	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0438** VA/kg	典型值
867	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0736** VA/kg	典型值
868	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.1092** VA/kg	典型值
869	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1505** VA/kg	典型值
870	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1974** VA/kg	典型值
871	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.251** VA/kg	典型值
872	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.312** VA/kg	典型值
873	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1 T (B)	**0.383** VA/kg	典型值
874	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.466** VA/kg	典型值
875	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.563** VA/kg	典型值
876	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.679** VA/kg	典型值
877	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.818** VA/kg	典型值
878	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.993** VA/kg	典型值
879	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.6 T (B)	**1.234** VA/kg	典型值
880	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.635** VA/kg	典型值
881	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.70** VA/kg	典型值
882	**H-2 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.9 T (B)	**9.88** VA/kg	典型值
883	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00140** W/lb	典型值
884	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00528** W/lb	典型值
885	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0117** W/lb	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
886	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0205** W/lb	典型值
887	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	典型值
888	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0451** W/lb	典型值
889	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.061** W/lb	典型值
890	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0791** W/lb	典型值
891	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0995** W/lb	典型值
892	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	典型值
893	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	典型值
894	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.176** W/lb	典型值
895	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.208** W/lb	典型值
896	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.246** W/lb	典型值
897	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	保证上限
898	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	典型值
899	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.292** W/lb	典型值
900	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.352** W/lb	典型值
901	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.479** W/lb	保证上限
902	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	典型值
903	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.446** W/lb	典型值
904	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.607** W/lb	典型值
905	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.797** W/lb	典型值
906	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00399** VA/lb	典型值
907	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	典型值
908	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	典型值
909	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0433** VA/lb	典型值
910	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0621** VA/lb	典型值
911	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0829** VA/lb	典型值
912	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.106** VA/lb	典型值
913	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.131** VA/lb	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
914	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	典型值
915	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 1 T (B)	**0.188** VA/lb	典型值
916	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.223** VA/lb	典型值
917	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.263** VA/lb	典型值
918	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.314** VA/lb	典型值
919	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.382** VA/lb	典型值
920	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.490** VA/lb	典型值
921	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.698** VA/lb	典型值
922	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** VA/lb	典型值
923	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	典型值
924	**M-2 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.0** VA/lb	典型值
925	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00148** W/lb	典型值
926	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00547** W/lb	典型值
927	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0119** W/lb	典型值
928	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0206** W/lb	典型值
929	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0316** W/lb	典型值
930	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0450** W/lb	典型值
931	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0607** W/lb	典型值
932	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0788** W/lb	典型值
933	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.0994** W/lb	典型值
934	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.122** W/lb	典型值
935	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.148** W/lb	典型值
936	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.177** W/lb	典型值
937	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.210** W/lb	典型值
938	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.248** W/lb	典型值
939	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.307** W/lb	保证上限
940	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.295** W/lb	典型值
941	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.294** W/lb	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
942	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.358** W/lb	典型值
943	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.488** W/lb	保证上限
944	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	典型值
945	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.462** W/lb	典型值
946	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.638** W/lb	典型值
947	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.84** W/lb	典型值
948	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00347** VA/lb	典型值
949	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	典型值
950	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0228** VA/lb	典型值
951	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0366** VA/lb	典型值
952	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0526** VA/lb	典型值
953	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0703** VA/lb	典型值
954	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0900** VA/lb	典型值
955	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.112** VA/lb	典型值
956	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** VA/lb	典型值
957	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 1 T (B)	**0.162** VA/lb	典型值
958	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.193** VA/lb	典型值
959	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.228** VA/lb	典型值
960	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.272** VA/lb	典型值
961	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** VA/lb	典型值
962	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.426** VA/lb	典型值
963	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.608** VA/lb	典型值
964	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** VA/lb	典型值
965	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	典型值
966	**M-2 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.18	比励磁视在功率	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	典型值
967	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00154** W/lb	典型值
968	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	典型值
969	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00581** W/lb	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
970	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0127** W/lb	典型值
971	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0125** W/lb	典型值
972	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0218** W/lb	典型值
973	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0222** W/lb	典型值
974	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0343** W/lb	典型值
975	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	典型值
976	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0489** W/lb	典型值
977	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0477** W/lb	典型值
978	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0641** W/lb	典型值
979	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0659** W/lb	典型值
980	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0854** W/lb	典型值
981	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0829** W/lb	典型值
982	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.107** W/lb	典型值
983	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.104** W/lb	典型值
984	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.132** W/lb	典型值
985	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.128** W/lb	典型值
986	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	典型值
987	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.159** W/lb	典型值
988	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	典型值
989	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.189** W/lb	典型值
990	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.223** W/lb	典型值
991	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	典型值
992	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.263** W/lb	典型值
993	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	典型值
994	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.340** W/lb	保证上限
995	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	典型值
996	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	典型值
997	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.311** W/lb	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
998	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.374** W/lb	典型值
999	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.363** W/lb	典型值
1000	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.530** W/lb	保证上限
1001	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.455** W/lb	典型值
1002	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.457** W/lb	典型值
1003	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.468** W/lb	典型值
1004	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.609** W/lb	典型值
1005	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.631** W/lb	典型值
1006	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.824** W/lb	典型值
1007	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.795** W/lb	典型值
1008	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00458** VA/lb	典型值
1009	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00413** VA/lb	典型值
1010	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0139** VA/lb	典型值
1011	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0152** VA/lb	典型值
1012	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0300** VA/lb	典型值
1013	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0279** VA/lb	典型值
1014	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0449** VA/lb	典型值
1015	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0479** VA/lb	典型值
1016	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0683** VA/lb	典型值
1017	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0645** VA/lb	典型值
1018	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0910** VA/lb	典型值
1019	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0862** VA/lb	典型值
1020	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.110** VA/lb	典型值
1021	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	典型值
1022	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.136** VA/lb	典型值
1023	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.143** VA/lb	典型值
1024	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	典型值
1025	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.165** VA/lb	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1026	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1 T (B)	**0.207** VA/lb	典型值
1027	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1 T (B)	**0.196** VA/lb	典型值
1028	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.244** VA/lb	典型值
1029	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.232** VA/lb	典型值
1030	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	典型值
1031	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.288** VA/lb	典型值
1032	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.325** VA/lb	典型值
1033	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.343** VA/lb	典型值
1034	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.392** VA/lb	典型值
1035	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.410** VA/lb	典型值
1036	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.521** VA/lb	典型值
1037	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.494** VA/lb	典型值
1038	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	典型值
1039	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.683** VA/lb	典型值
1040	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** VA/lb	典型值
1041	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** VA/lb	典型值
1042	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.19** VA/lb	典型值
1043	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.24** VA/lb	典型值
1044	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.9 T (B)	**11.7** VA/lb	典型值
1045	**M-3 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	典型值
1046	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00155** W/lb	典型值
1047	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00576** W/lb	典型值
1048	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0126** W/lb	典型值
1049	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0219** W/lb	典型值
1050	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0336** W/lb	典型值
1051	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0478** W/lb	典型值
1052	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0643** W/lb	典型值
1053	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0833** W/lb	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1054	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.105** W/lb	典型值
1055	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.129** W/lb	典型值
1056	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.155** W/lb	典型值
1057	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.185** W/lb	典型值
1058	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.219** W/lb	典型值
1059	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.258** W/lb	典型值
1060	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.313** W/lb	保证上限
1061	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	典型值
1062	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	典型值
1063	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	典型值
1064	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.477** W/lb	保证上限
1065	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	典型值
1066	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.461** W/lb	典型值
1067	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.617** W/lb	典型值
1068	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.805** W/lb	典型值
1069	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00403** VA/lb	典型值
1070	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	典型值
1071	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0269** VA/lb	典型值
1072	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0434** VA/lb	典型值
1073	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0622** VA/lb	典型值
1074	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0834** VA/lb	典型值
1075	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.107** VA/lb	典型值
1076	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.132** VA/lb	典型值
1077	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.160** VA/lb	典型值
1078	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	典型值
1079	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.227** VA/lb	典型值
1080	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.268** VA/lb	典型值
1081	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.319** VA/lb	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1082	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.387** VA/lb	典型值
1083	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.491** VA/lb	典型值
1084	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.686** VA/lb	典型值
1085	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** VA/lb	典型值
1086	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.23** VA/lb	典型值
1087	**M-3 LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.1** VA/lb	典型值
1088	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00147** W/lb	典型值
1089	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00556** W/lb	典型值
1090	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0122** W/lb	典型值
1091	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0212** W/lb	典型值
1092	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0326** W/lb	典型值
1093	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0465** W/lb	典型值
1094	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0628** W/lb	典型值
1095	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0817** W/lb	典型值
1096	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	典型值
1097	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	典型值
1098	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	典型值
1099	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.184** W/lb	典型值
1100	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	典型值
1101	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.256** W/lb	典型值
1102	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.316** W/lb	保证上限
1103	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.304** W/lb	典型值
1104	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.303** W/lb	典型值
1105	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.367** W/lb	典型值
1106	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.484** W/lb	保证上限
1107	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.465** W/lb	典型值
1108	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.464** W/lb	典型值
1109	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.627** W/lb	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1110	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.806** W/lb	典型值
1111	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00336** VA/lb	典型值
1112	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0112** VA/lb	典型值
1113	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0225** VA/lb	典型值
1114	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0364** VA/lb	典型值
1115	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0524** VA/lb	典型值
1116	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0706** VA/lb	典型值
1117	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0908** VA/lb	典型值
1118	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.113** VA/lb	典型值
1119	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** VA/lb	典型值
1120	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** VA/lb	典型值
1121	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.197** VA/lb	典型值
1122	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.235** VA/lb	典型值
1123	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** VA/lb	典型值
1124	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.344** VA/lb	典型值
1125	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.441** VA/lb	典型值
1126	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.627** VA/lb	典型值
1127	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	典型值
1128	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.21** VA/lb	典型值
1129	**M-3 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	典型值
1130	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00150** W/lb	典型值
1131	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0056** W/lb	典型值
1132	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0123** W/lb	典型值
1133	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0214** W/lb	典型值
1134	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0329** W/lb	典型值
1135	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0469** W/lb	典型值
1136	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0633** W/lb	典型值
1137	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0821** W/lb	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1138	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.103** W/lb	典型值
1139	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.127** W/lb	典型值
1140	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.154** W/lb	典型值
1141	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.183** W/lb	典型值
1142	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.217** W/lb	典型值
1143	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.255** W/lb	典型值
1144	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.305** W/lb	保证上限
1145	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	典型值
1146	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.301** W/lb	典型值
1147	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.360** W/lb	典型值
1148	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.453** W/lb	保证上限
1149	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	典型值
1150	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.449** W/lb	典型值
1151	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.603** W/lb	典型值
1152	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.796** W/lb	典型值
1153	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00379** VA/lb	典型值
1154	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0127** VA/lb	典型值
1155	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0255** VA/lb	典型值
1156	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0412** VA/lb	典型值
1157	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0593** VA/lb	典型值
1158	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0796** VA/lb	典型值
1159	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.102** VA/lb	典型值
1160	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	典型值
1161	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.154** VA/lb	典型值
1162	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1 T (B)	**0.184** VA/lb	典型值
1163	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.218** VA/lb	典型值
1164	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.257** VA/lb	典型值
1165	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.306** VA/lb	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1166	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.370** VA/lb	典型值
1167	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.469** VA/lb	典型值
1168	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.652** VA/lb	典型值
1169	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** VA/lb	典型值
1170	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.00** VA/lb	典型值
1171	**M-3X LITE CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.23	比励磁视在功率	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.4** VA/lb	典型值
1172	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00189** W/lb	典型值
1173	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00183** W/lb	典型值
1174	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00702** W/lb	典型值
1175	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00707** W/lb	典型值
1176	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0152** W/lb	典型值
1177	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0153** W/lb	典型值
1178	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0264** W/lb	典型值
1179	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	典型值
1180	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	典型值
1181	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0400** W/lb	典型值
1182	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0564** W/lb	典型值
1183	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0568** W/lb	典型值
1184	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0761** W/lb	典型值
1185	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0753** W/lb	典型值
1186	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0968** W/lb	典型值
1187	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0981** W/lb	典型值
1188	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.121** W/lb	典型值
1189	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.123** W/lb	典型值
1190	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.151** W/lb	典型值
1191	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.148** W/lb	典型值
1192	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.179** W/lb	典型值
1193	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.182** W/lb	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1194	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.217** W/lb	典型值
1195	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.214** W/lb	典型值
1196	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	典型值
1197	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.253** W/lb	典型值
1198	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.298** W/lb	典型值
1199	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.300** W/lb	典型值
1200	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	保证上限
1201	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.354** W/lb	典型值
1202	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.353** W/lb	典型值
1203	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	典型值
1204	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.421** W/lb	典型值
1205	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.418** W/lb	典型值
1206	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	保证上限
1207	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.520** W/lb	典型值
1208	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.518** W/lb	典型值
1209	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.514** W/lb	典型值
1210	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.680** W/lb	典型值
1211	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.658** W/lb	典型值
1212	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.770** W/lb	典型值
1213	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.845** W/lb	典型值
1214	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00424** VA/lb	典型值
1215	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00472** VA/lb	典型值
1216	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0141** VA/lb	典型值
1217	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0154** VA/lb	典型值
1218	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0283** VA/lb	典型值
1219	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0305** VA/lb	典型值
1220	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0457** VA/lb	典型值
1221	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0488** VA/lb	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1222	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0659** VA/lb	典型值
1223	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0699** VA/lb	典型值
1224	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0937** VA/lb	典型值
1225	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	典型值
1226	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	典型值
1227	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.120** VA/lb	典型值
1228	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.142** VA/lb	典型值
1229	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.149** VA/lb	典型值
1230	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.181** VA/lb	典型值
1231	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.173** VA/lb	典型值
1232	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1 T (B)	**0.208** VA/lb	典型值
1233	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1 T (B)	**0.218** VA/lb	典型值
1234	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	典型值
1235	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.248** VA/lb	典型值
1236	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.294** VA/lb	典型值
1237	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.306** VA/lb	典型值
1238	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.365** VA/lb	典型值
1239	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.351** VA/lb	典型值
1240	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.424** VA/lb	典型值
1241	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.437** VA/lb	典型值
1242	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.552** VA/lb	典型值
1243	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.533** VA/lb	典型值
1244	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** VA/lb	典型值
1245	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.726** VA/lb	典型值
1246	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** VA/lb	典型值
1247	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** VA/lb	典型值
1248	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.72** VA/lb	典型值
1249	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.50** VA/lb	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1250	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.4** VA/lb	典型值
1251	**M-4 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.9 T (B)	**16.4** VA/lb	典型值
1252	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00194** W/lb	典型值
1253	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00719** W/lb	典型值
1254	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0155** W/lb	典型值
1255	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0265** W/lb	典型值
1256	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0402** W/lb	典型值
1257	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0565** W/lb	典型值
1258	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0756** W/lb	典型值
1259	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.0976** W/lb	典型值
1260	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.122** W/lb	典型值
1261	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.150** W/lb	典型值
1262	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.181** W/lb	典型值
1263	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.216** W/lb	典型值
1264	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.255** W/lb	典型值
1265	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.299** W/lb	典型值
1266	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	保证上限
1267	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.352** W/lb	典型值
1268	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.351** W/lb	典型值
1269	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.423** W/lb	典型值
1270	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.560** W/lb	保证上限
1271	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.527** W/lb	典型值
1272	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.525** W/lb	典型值
1273	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.688** W/lb	典型值
1274	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.876** W/lb	典型值
1275	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00378** VA/lb	典型值
1276	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0125** VA/lb	典型值
1277	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0249** VA/lb	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1278	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0403** VA/lb	典型值
1279	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0582** VA/lb	典型值
1280	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0786** VA/lb	典型值
1281	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	典型值
1282	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** VA/lb	典型值
1283	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** VA/lb	典型值
1284	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1 T (B)	**0.186** VA/lb	典型值
1285	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.221** VA/lb	典型值
1286	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.262** VA/lb	典型值
1287	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.310** VA/lb	典型值
1288	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.371** VA/lb	典型值
1289	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.459** VA/lb	典型值
1290	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.613** VA/lb	典型值
1291	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** VA/lb	典型值
1292	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.8 T (B)	**2.90** VA/lb	典型值
1293	**M-4 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.27	比励磁视在功率	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.7** VA/lb	典型值
1294	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	典型值
1295	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00195** W/lb	典型值
1296	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0075** W/lb	典型值
1297	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00757** W/lb	典型值
1298	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0164** W/lb	典型值
1299	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0165** W/lb	典型值
1300	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0286** W/lb	典型值
1301	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0285** W/lb	典型值
1302	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	典型值
1303	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0437** W/lb	典型值
1304	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0617** W/lb	典型值
1305	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0620** W/lb	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1306	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0833** W/lb	典型值
1307	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0828** W/lb	典型值
1308	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.107** W/lb	典型值
1309	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.108** W/lb	典型值
1310	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.136** W/lb	典型值
1311	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.134** W/lb	典型值
1312	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.165** W/lb	典型值
1313	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.166** W/lb	典型值
1314	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.199** W/lb	典型值
1315	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.201** W/lb	典型值
1316	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.238** W/lb	典型值
1317	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.240** W/lb	典型值
1318	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.283** W/lb	典型值
1319	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.281** W/lb	典型值
1320	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.332** W/lb	典型值
1321	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.330** W/lb	典型值
1322	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	保证上限
1323	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	典型值
1324	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	典型值
1325	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.390** W/lb	典型值
1326	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.462** W/lb	典型值
1327	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.463** W/lb	典型值
1328	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	保证上限
1329	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.563** W/lb	典型值
1330	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	典型值
1331	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.566** W/lb	典型值
1332	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.719** W/lb	典型值
1333	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.717** W/lb	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1334	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.898** W/lb	典型值
1335	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.895** W/lb	典型值
1336	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00398** VA/lb	典型值
1337	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00418** VA/lb	典型值
1338	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0138** VA/lb	典型值
1339	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0135** VA/lb	典型值
1340	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0274** VA/lb	典型值
1341	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0275** VA/lb	典型值
1342	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0448** VA/lb	典型值
1343	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0447** VA/lb	典型值
1344	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0652** VA/lb	典型值
1345	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0650** VA/lb	典型值
1346	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0882** VA/lb	典型值
1347	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0887** VA/lb	典型值
1348	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.115** VA/lb	典型值
1349	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.114** VA/lb	典型值
1350	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.144** VA/lb	典型值
1351	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.145** VA/lb	典型值
1352	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.178** VA/lb	典型值
1353	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.177** VA/lb	典型值
1354	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	典型值
1355	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1 T (B)	**0.215** VA/lb	典型值
1356	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.259** VA/lb	典型值
1357	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.258** VA/lb	典型值
1358	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	典型值
1359	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.309** VA/lb	典型值
1360	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	典型值
1361	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.371** VA/lb	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1362	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.452** VA/lb	典型值
1363	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	典型值
1364	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.582** VA/lb	典型值
1365	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.572** VA/lb	典型值
1366	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.783** VA/lb	典型值
1367	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.788** VA/lb	典型值
1368	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** VA/lb	典型值
1369	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** VA/lb	典型值
1370	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.11** VA/lb	典型值
1371	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.76** VA/lb	典型值
1372	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	典型值
1373	**M-5 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.9 T (B)	**13.8** VA/lb	典型值
1374	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00212** W/lb	典型值
1375	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00789** W/lb	典型值
1376	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0170** W/lb	典型值
1377	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0293** W/lb	典型值
1378	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0446** W/lb	典型值
1379	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0631** W/lb	典型值
1380	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0847** W/lb	典型值
1381	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.109** W/lb	典型值
1382	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.138** W/lb	典型值
1383	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.169** W/lb	典型值
1384	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.204** W/lb	典型值
1385	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.242** W/lb	典型值
1386	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.285** W/lb	典型值
1387	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.334** W/lb	典型值
1388	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	保证上限
1389	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1390	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.391** W/lb	典型值
1391	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.464** W/lb	典型值
1392	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.630** W/lb	保证上限
1393	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.569** W/lb	典型值
1394	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.567** W/lb	典型值
1395	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.723** W/lb	典型值
1396	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.899** W/lb	典型值
1397	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00346** VA/lb	典型值
1398	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0115** VA/lb	典型值
1399	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0233** VA/lb	典型值
1400	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0383** VA/lb	典型值
1401	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0562** VA/lb	典型值
1402	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0770** VA/lb	典型值
1403	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.101** VA/lb	典型值
1404	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.128** VA/lb	典型值
1405	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.158** VA/lb	典型值
1406	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** VA/lb	典型值
1407	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** VA/lb	典型值
1408	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.274** VA/lb	典型值
1409	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.327** VA/lb	典型值
1410	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.396** VA/lb	典型值
1411	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.498** VA/lb	典型值
1412	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.687** VA/lb	典型值
1413	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** VA/lb	典型值
1414	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.67** VA/lb	典型值
1415	**M-5 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.3	比励磁视在功率	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.7** VA/lb	典型值
1416	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00251** W/lb	典型值
1417	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00247** W/lb	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1418	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00921** W/lb	典型值
1419	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00928** W/lb	典型值
1420	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0199** W/lb	典型值
1421	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0197** W/lb	典型值
1422	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0338** W/lb	典型值
1423	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0342** W/lb	典型值
1424	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0518** W/lb	典型值
1425	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0513** W/lb	典型值
1426	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0728** W/lb	典型值
1427	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0721** W/lb	典型值
1428	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0971** W/lb	典型值
1429	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0964** W/lb	典型值
1430	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.125** W/lb	典型值
1431	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.124** W/lb	典型值
1432	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.155** W/lb	典型值
1433	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.156** W/lb	典型值
1434	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.191** W/lb	典型值
1435	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.190** W/lb	典型值
1436	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.230** W/lb	典型值
1437	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.229** W/lb	典型值
1438	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	典型值
1439	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.273** W/lb	典型值
1440	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.321** W/lb	典型值
1441	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.322** W/lb	典型值
1442	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.376** W/lb	典型值
1443	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.375** W/lb	典型值
1444	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	保证上限
1445	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1446	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	典型值
1447	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.437** W/lb	典型值
1448	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	典型值
1449	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.517** W/lb	典型值
1450	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	保证上限
1451	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.627** W/lb	典型值
1452	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.612** W/lb	典型值
1453	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.625** W/lb	典型值
1454	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.765** W/lb	典型值
1455	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.776** W/lb	典型值
1456	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.943** W/lb	典型值
1457	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.921** W/lb	典型值
1458	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00406** VA/lb	典型值
1459	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00393** VA/lb	典型值
1460	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0134** VA/lb	典型值
1461	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0132** VA/lb	典型值
1462	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0270** VA/lb	典型值
1463	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0267** VA/lb	典型值
1464	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0443** VA/lb	典型值
1465	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0440** VA/lb	典型值
1466	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0648** VA/lb	典型值
1467	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0651** VA/lb	典型值
1468	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0889** VA/lb	典型值
1469	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0893** VA/lb	典型值
1470	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.117** VA/lb	典型值
1471	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.116** VA/lb	典型值
1472	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.147** VA/lb	典型值
1473	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.148** VA/lb	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1474	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.182** VA/lb	典型值
1475	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.183** VA/lb	典型值
1476	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1 T (B)	**0.222** VA/lb	典型值
1477	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1 T (B)	**0.221** VA/lb	典型值
1478	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.264** VA/lb	典型值
1479	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.266** VA/lb	典型值
1480	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.318** VA/lb	典型值
1481	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.314** VA/lb	典型值
1482	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.379** VA/lb	典型值
1483	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.372** VA/lb	典型值
1484	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.444** VA/lb	典型值
1485	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.456** VA/lb	典型值
1486	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.544** VA/lb	典型值
1487	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.571** VA/lb	典型值
1488	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.713** VA/lb	典型值
1489	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.761** VA/lb	典型值
1490	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** VA/lb	典型值
1491	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.38** VA/lb	典型值
1492	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.43** VA/lb	典型值
1493	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.8 T (B)	**4.16** VA/lb	典型值
1494	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.9 T (B)	**15.2** VA/lb	典型值
1495	**M-6 CARLITE** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.9 T (B)	**14.4** VA/lb	典型值
1496	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00261** W/lb	典型值
1497	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.00956** W/lb	典型值
1498	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0205** W/lb	典型值
1499	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0350** W/lb	典型值
1500	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0528** W/lb	典型值
1501	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0741** W/lb	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1502	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.0988** W/lb	典型值
1503	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.127** W/lb	典型值
1504	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.159** W/lb	典型值
1505	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.194** W/lb	典型值
1506	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.233** W/lb	典型值
1507	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.276** W/lb	典型值
1508	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.324** W/lb	典型值
1509	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.378** W/lb	典型值
1510	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.500** W/lb	保证上限
1511	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.439** W/lb	典型值
1512	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.440** W/lb	典型值
1513	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.512** W/lb	典型值
1514	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.710** W/lb	保证上限
1515	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.614** W/lb	典型值
1516	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.611** W/lb	典型值
1517	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.768** W/lb	典型值
1518	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**0.953** W/lb	典型值
1519	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00367** VA/lb	典型值
1520	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.0124** VA/lb	典型值
1521	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0253** VA/lb	典型值
1522	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0418** VA/lb	典型值
1523	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0618** VA/lb	典型值
1524	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0850** VA/lb	典型值
1525	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.112** VA/lb	典型值
1526	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.141** VA/lb	典型值
1527	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.175** VA/lb	典型值
1528	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1 T (B)	**0.212** VA/lb	典型值
1529	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.254** VA/lb	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1530	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.300** VA/lb	典型值
1531	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.354** VA/lb	典型值
1532	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.420** VA/lb	典型值
1533	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.509** VA/lb	典型值
1534	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.658** VA/lb	典型值
1535	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.04** VA/lb	典型值
1536	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.8 T (B)	**3.04** VA/lb	典型值
1537	**M-6 Mill-Anneal** Cleveland-Cliffs	0.35	比励磁视在功率	50 Hz / 1.9 T (B)	**12.8** VA/lb	典型值
1538	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00269** W/kg	典型值
1539	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01022** W/kg	典型值
1540	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0223** W/kg	典型值
1541	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0394** W/kg	典型值
1542	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0609** W/kg	典型值
1543	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.0864** W/kg	典型值
1544	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1160** W/kg	典型值
1545	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1500** W/kg	典型值
1546	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.1883** W/kg	典型值
1547	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.232** W/kg	典型值
1548	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.280** W/kg	典型值
1549	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.334** W/kg	典型值
1550	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.394** W/kg	典型值
1551	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.460** W/kg	典型值
1552	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.536** W/kg	典型值
1553	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	典型值
1554	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.619** W/kg	典型值
1555	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	保证上限
1556	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	典型值
1557	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.730** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1558	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**0.893** W/kg	典型值
1559	**X-0 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.242** W/kg	典型值
1560	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.1 T (B)	**0.00314** W/kg	典型值
1561	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.2 T (B)	**0.01202** W/kg	典型值
1562	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.3 T (B)	**0.0264** W/kg	典型值
1563	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.4 T (B)	**0.0462** W/kg	典型值
1564	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.5 T (B)	**0.0712** W/kg	典型值
1565	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.6 T (B)	**0.1010** W/kg	典型值
1566	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.7 T (B)	**0.1359** W/kg	典型值
1567	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.8 T (B)	**0.1761** W/kg	典型值
1568	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 0.9 T (B)	**0.2220** W/kg	典型值
1569	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1 T (B)	**0.273** W/kg	典型值
1570	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.1 T (B)	**0.330** W/kg	典型值
1571	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.2 T (B)	**0.393** W/kg	典型值
1572	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.3 T (B)	**0.462** W/kg	典型值
1573	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.4 T (B)	**0.537** W/kg	典型值
1574	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.619** W/kg	典型值
1575	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	典型值
1576	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.6 T (B)	**0.711** W/kg	典型值
1577	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	保证上限
1578	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.830** W/kg	典型值
1579	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	典型值
1580	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.8 T (B)	**1.007** W/kg	典型值
1581	**X-1 CARLITE DR** Cleveland-Cliffs	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.9 T (B)	**1.362** W/kg	典型值
1582	**23JG110** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	典型值
1583	**23JG110** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	保证上限
1584	**23JG110** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	典型值
1585	**23JGH090** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1586	**23JGH090** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	保证上限
1587	**23JGH090** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	典型值
1588	**23JGH095** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
1589	**23JGH095** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	保证上限
1590	**23JGH095** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	典型值
1591	**23JGH100** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	典型值
1592	**23JGH100** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	保证上限
1593	**23JGH100** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	典型值
1594	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	典型值
1595	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	保证上限
1596	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	典型值
1597	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	典型值
1598	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	保证上限
1599	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	典型值
1600	**23JGS085** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	典型值
1601	**23JGS085** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	保证上限
1602	**23JGS085** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
1603	**23JGS090** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	典型值
1604	**23JGS090** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	保证上限
1605	**23JGS090** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	典型值
1606	**23JGS095** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
1607	**23JGS095** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	保证上限
1608	**23JGS095** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	典型值
1609	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	典型值
1610	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	保证上限
1611	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	典型值
1612	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	典型值
1613	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1614	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	典型值
1615	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	典型值
1616	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	保证上限
1617	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
1618	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	典型值
1619	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	保证上限
1620	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
1621	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	典型值
1622	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	保证上限
1623	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	典型值
1624	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	典型值
1625	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	保证上限
1626	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	典型值
1627	**27JG120** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
1628	**27JG120** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	保证上限
1629	**27JG120** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	典型值
1630	**27JG130** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
1631	**27JG130** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	保证上限
1632	**27JG130** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	典型值
1633	**27JGH100** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	典型值
1634	**27JGH100** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	保证上限
1635	**27JGH100** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	典型值
1636	**27JGH110** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	典型值
1637	**27JGH110** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	保证上限
1638	**27JGH110** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	典型值
1639	**27JGS090** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	典型值
1640	**27JGS090** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	保证上限
1641	**27JGS090** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1642	**27JGS095** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	典型值
1643	**27JGS095** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	保证上限
1644	**27JGS095** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	典型值
1645	**27JGS100** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	典型值
1646	**27JGS100** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	保证上限
1647	**27JGS100** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	典型值
1648	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	典型值
1649	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	保证上限
1650	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	典型值
1651	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	典型值
1652	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	保证上限
1653	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	典型值
1654	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	典型值
1655	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	保证上限
1656	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	典型值
1657	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	典型值
1658	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	保证上限
1659	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	典型值
1660	**30JG120** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
1661	**30JG120** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	保证上限
1662	**30JG120** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	典型值
1663	**30JG130** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	典型值
1664	**30JG130** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	保证上限
1665	**30JG130** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	典型值
1666	**30JG140** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	典型值
1667	**30JG140** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	保证上限
1668	**30JG140** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	典型值
1669	**30JGH105** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1670	**30JGH105** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	保证上限
1671	**30JGH105** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	典型值
1672	**30JGH110** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
1673	**30JGH110** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	保证上限
1674	**30JGH110** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	典型值
1675	**30JGH120** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
1676	**30JGH120** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	保证上限
1677	**30JGH120** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	典型值
1678	**30JGS095** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	典型值
1679	**30JGS095** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	保证上限
1680	**30JGS095** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
1681	**30JGS100** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	典型值
1682	**30JGS100** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	保证上限
1683	**30JGS100** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	典型值
1684	**30JGS105** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	典型值
1685	**30JGS105** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	保证上限
1686	**30JGS105** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	典型值
1687	**35JG135** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	典型值
1688	**35JG135** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	保证上限
1689	**35JG135** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.33** W/kg	典型值
1690	**35JG145** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	典型值
1691	**35JG145** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	保证上限
1692	**35JG145** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	典型值
1693	**35JG155** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	典型值
1694	**35JG155** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	保证上限
1695	**35JG155** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	典型值
1696	**35JGH115** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	典型值
1697	**35JGH115** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1698	**35JGH115** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	典型值
1699	**35JGH125** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	典型值
1700	**35JGH125** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	保证上限
1701	**35JGH125** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	典型值
1702	**35JGH135** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	典型值
1703	**35JGH135** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	保证上限
1704	**35JGH135** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	典型值
1705	**35JGS115** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	典型值
1706	**35JGS115** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	保证上限
1707	**35JGS115** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	典型值
1708	**35JGS125** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	典型值
1709	**35JGS125** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	保证上限
1710	**35JGS125** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	典型值
1711	**M-0H** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	保证上限
1712	**M-0H** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	典型值
1713	**M-0H** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	保证上限
1714	**M-0H** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
1715	**M-0H** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	保证上限
1716	**M-0H** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	典型值
1717	**M-0H** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	保证上限
1718	**M-0H** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	典型值
1719	**M-0H** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	保证上限
1720	**M-0H** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	典型值
1721	**M-0H** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	保证上限
1722	**M-0H** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	典型值
1723	**M-1H** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	保证上限
1724	**M-1H** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	典型值
1725	**M-1H** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1726	**M-1H** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	典型值
1727	**M-1H** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	保证上限
1728	**M-1H** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
1729	**M-1H** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	保证上限
1730	**M-1H** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	典型值
1731	**M-1H** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	保证上限
1732	**M-1H** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	典型值
1733	**M-1H** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	保证上限
1734	**M-1H** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	典型值
1735	**M-2H** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	保证上限
1736	**M-2H** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	典型值
1737	**M-2H** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	保证上限
1738	**M-2H** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	典型值
1739	**M-2H** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	保证上限
1740	**M-2H** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	典型值
1741	**M-2H** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	保证上限
1742	**M-2H** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	典型值
1743	**M-3** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	保证上限
1744	**M-3** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	典型值
1745	**M-3** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	保证上限
1746	**M-3** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	典型值
1747	**M-3** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	保证上限
1748	**M-3** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	典型值
1749	**M-3** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	保证上限
1750	**M-3** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	典型值
1751	**M-3H** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	保证上限
1752	**M-3H** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	典型值
1753	**M-3H** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1754	**M-3H** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	典型值
1755	**M-4** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	保证上限
1756	**M-4** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	典型值
1757	**M-4** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	保证上限
1758	**M-4** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	典型值
1759	**M-4** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	保证上限
1760	**M-4** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	典型值
1761	**M-4** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	保证上限
1762	**M-4** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	典型值
1763	**M-5** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	保证上限
1764	**M-5** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	典型值
1765	**M-5** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	保证上限
1766	**M-5** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	典型值
1767	**M-5** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	保证上限
1768	**M-5** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	典型值
1769	**M-5** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	保证上限
1770	**M-5** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	典型值
1771	**M-6** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	保证上限
1772	**M-6** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	典型值
1773	**M-6** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.57** W/kg	保证上限
1774	**M-6** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	典型值
1775	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.47** W/kg	典型值
1776	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.65** W/kg	保证上限
1777	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.64** W/kg	典型值
1778	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.50** W/kg	典型值
1779	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	保证上限
1780	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	典型值
1781	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1782	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	保证上限
1783	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.71** W/kg	典型值
1784	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.51** W/kg	典型值
1785	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	保证上限
1786	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.69** W/kg	典型值
1787	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	典型值
1788	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	保证上限
1789	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	典型值
1790	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.59** W/kg	典型值
1791	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	保证上限
1792	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.79** W/kg	典型值
1793	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	典型值
1794	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	保证上限
1795	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.82** W/kg	典型值
1796	**23Z110** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	典型值
1797	**23Z110** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	保证上限
1798	**23Z110** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	典型值
1799	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	典型值
1800	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	保证上限
1801	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	典型值
1802	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	典型值
1803	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	保证上限
1804	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.72** W/kg	典型值
1805	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	典型值
1806	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	保证上限
1807	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	典型值
1808	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	典型值
1809	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1810	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	典型值
1811	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	典型值
1812	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	保证上限
1813	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	典型值
1814	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	典型值
1815	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	保证上限
1816	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	典型值
1817	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	典型值
1818	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	保证上限
1819	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	典型值
1820	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	典型值
1821	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	保证上限
1822	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	典型值
1823	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	典型值
1824	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	保证上限
1825	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	典型值
1826	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	典型值
1827	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	保证上限
1828	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	典型值
1829	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	典型值
1830	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	保证上限
1831	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	典型值
1832	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	典型值
1833	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	保证上限
1834	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	典型值
1835	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	典型值
1836	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	保证上限
1837	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1838	**27Z120** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	典型值
1839	**27Z120** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	保证上限
1840	**27Z120** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	典型值
1841	**27Z130** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	典型值
1842	**27Z130** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	保证上限
1843	**27Z130** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	典型值
1844	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	典型值
1845	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	保证上限
1846	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	典型值
1847	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	典型值
1848	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	保证上限
1849	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	典型值
1850	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	典型值
1851	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	保证上限
1852	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	典型值
1853	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	典型值
1854	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	保证上限
1855	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	典型值
1856	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	典型值
1857	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	保证上限
1858	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	典型值
1859	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	典型值
1860	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	保证上限
1861	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	典型值
1862	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	典型值
1863	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	保证上限
1864	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	典型值
1865	**30Z120** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1866	**30Z120** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	保证上限
1867	**30Z120** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	典型值
1868	**30Z130** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	典型值
1869	**30Z130** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	保证上限
1870	**30Z130** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	典型值
1871	**30Z140** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	典型值
1872	**30Z140** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	保证上限
1873	**30Z140** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	典型值
1874	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	典型值
1875	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	保证上限
1876	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	典型值
1877	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	典型值
1878	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	保证上限
1879	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	典型值
1880	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	典型值
1881	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	保证上限
1882	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	典型值
1883	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	典型值
1884	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	保证上限
1885	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	典型值
1886	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	典型值
1887	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	保证上限
1888	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	典型值
1889	**35Z135** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	典型值
1890	**35Z135** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	保证上限
1891	**35Z135** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	典型值
1892	**35Z145** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	典型值
1893	**35Z145** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1894	**35Z145** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	典型值
1895	**35Z155** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	典型值
1896	**35Z155** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	保证上限
1897	**35Z155** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	典型值
1898	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	典型值
1899	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	保证上限
1900	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	典型值
1901	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	典型值
1902	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	保证上限
1903	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	典型值
1904	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	典型值
1905	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	保证上限
1906	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** W/kg	典型值
1907	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	典型值
1908	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	保证上限
1909	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	典型值
1910	**M-0H** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	典型值
1911	**M-0H** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	保证上限
1912	**M-0H** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	典型值
1913	**M-0H** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	典型值
1914	**M-0H** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	保证上限
1915	**M-0H** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	典型值
1916	**M-0H** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	典型值
1917	**M-0H** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	保证上限
1918	**M-0H** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	典型值
1919	**M-1** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	保证上限
1920	**M-1** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	典型值
1921	**M-1** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.02** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1922	**M-1H** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	典型值
1923	**M-1H** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	保证上限
1924	**M-1H** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	典型值
1925	**M-1H** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	典型值
1926	**M-1H** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	保证上限
1927	**M-1H** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	典型值
1928	**M-1H** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	典型值
1929	**M-1H** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	保证上限
1930	**M-1H** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	典型值
1931	**M-2** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	保证上限
1932	**M-2** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	典型值
1933	**M-2** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	典型值
1934	**M-3** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	保证上限
1935	**M-3** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	典型值
1936	**M-3** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	典型值
1937	**M-3** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	保证上限
1938	**M-3** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	典型值
1939	**M-3** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	典型值
1940	**M-3** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	保证上限
1941	**M-3** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	典型值
1942	**M-3** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	典型值
1943	**M-4** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	保证上限
1944	**M-4** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	典型值
1945	**M-4** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	典型值
1946	**M-4** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	保证上限
1947	**M-4** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	典型值
1948	**M-4** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	典型值
1949	**M-5** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1950	**M-5** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	典型值
1951	**M-5** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	典型值
1952	**M-5** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	保证上限
1953	**M-5** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.96** W/kg	典型值
1954	**M-5** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	典型值
1955	**M-6** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.11** W/kg	保证上限
1956	**M-6** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	典型值
1957	**M-6** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	典型值
1958	**M100-23P** NLMK	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.00** W/kg	保证上限
1959	**M100-23P** NLMK	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.98** W/kg	典型值
1960	**M100-27P** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.00** W/kg	保证上限
1961	**M100-27P** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.99** W/kg	典型值
1962	**M105-30P** NLMK	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.05** W/kg	保证上限
1963	**M105-30P** NLMK	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.04** W/kg	典型值
1964	**M110-23S** NLMK	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.10** W/kg	保证上限
1965	**M110-23S** NLMK	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.03** W/kg	典型值
1966	**M110-27P** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.10** W/kg	保证上限
1967	**M110-27P** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.07** W/kg	典型值
1968	**M110-30P** NLMK	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.10** W/kg	保证上限
1969	**M110-30P** NLMK	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.07** W/kg	典型值
1970	**M120-27S** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.20** W/kg	保证上限
1971	**M120-27S** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.13** W/kg	典型值
1972	**M120-30S** NLMK	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.20** W/kg	保证上限
1973	**M120-30S** NLMK	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.12** W/kg	典型值
1974	**M130-30S** NLMK	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.30** W/kg	保证上限
1975	**M130-30S** NLMK	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.26** W/kg	典型值
1976	**M90-23Pb** NLMK	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.90** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1977	**M90-23Pb** NLMK	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.89** W/kg	典型值
1978	**M95-23P** NLMK	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.95** W/kg	保证上限
1979	**M95-23P** NLMK	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.93** W/kg	典型值
1980	**M95-27Pb** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.95** W/kg	保证上限
1981	**M95-27Pb** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.945** W/kg	典型值
1982	**NV23S-90L** NLMK	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.90** W/kg	保证上限
1983	**T100-23D** NLMK	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.00** W/kg	保证上限
1984	**T100-27D** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.00** W/kg	保证上限
1985	**T105-27S** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.05** W/kg	保证上限
1986	**T105-27S** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.02** W/kg	典型值
1987	**T105-30D** NLMK	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.05** W/kg	保证上限
1988	**T110-23S** NLMK	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.10** W/kg	保证上限
1989	**T110-27S** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.10** W/kg	保证上限
1990	**T111-30S** NLMK	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.11** W/kg	保证上限
1991	**T120-27S** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.20** W/kg	保证上限
1992	**T120-30S** NLMK	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.20** W/kg	保证上限
1993	**T130-30S** NLMK	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.30** W/kg	保证上限
1994	**T95-23D** NLMK	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.95** W/kg	保证上限
1995	**T95-27D** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.95** W/kg	保证上限
1996	**23PH085** POSCO	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	典型值
1997	**23PH085** POSCO	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	保证上限
1998	**23PH085** POSCO	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	典型值
1999	**23PH090** POSCO	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	典型值
2000	**23PH090** POSCO	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	保证上限
2001	**23PH090** POSCO	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	典型值
2002	**23PH095** POSCO	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.65** W/kg	典型值
2003	**23PH095** POSCO	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
2004	**23PH095** POSCO	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	典型值
2005	**23PHD080** POSCO	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	典型值
2006	**23PHD080** POSCO	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	保证上限
2007	**23PHD080** POSCO	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	典型值
2008	**23PHD085** POSCO	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.59** W/kg	典型值
2009	**23PHD085** POSCO	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	保证上限
2010	**23PHD085** POSCO	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	典型值
2011	**23PHD090** POSCO	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	典型值
2012	**23PHD090** POSCO	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	保证上限
2013	**23PHD090** POSCO	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	典型值
2014	**23PHE080** POSCO	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	典型值
2015	**23PHE080** POSCO	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	保证上限
2016	**23PHE080** POSCO	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.77** W/kg	典型值
2017	**23PHE085** POSCO	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	典型值
2018	**23PHE085** POSCO	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	保证上限
2019	**23PHE085** POSCO	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	典型值
2020	**27PG130** POSCO	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	典型值
2021	**27PG130** POSCO	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	保证上限
2022	**27PG130** POSCO	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	典型值
2023	**27PH095** POSCO	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	典型值
2024	**27PH095** POSCO	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	保证上限
2025	**27PH095** POSCO	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	典型值
2026	**27PH100** POSCO	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	典型值
2027	**27PH100** POSCO	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	保证上限
2028	**27PH100** POSCO	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	典型值
2029	**27PHD085** POSCO	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	典型值
2030	**27PHD085** POSCO	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	保证上限
2031	**27PHD085** POSCO	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
2032	**27PHD090** POSCO	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	典型值
2033	**27PHD090** POSCO	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	保证上限
2034	**27PHD090** POSCO	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	典型值
2035	**27PHD095** POSCO	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	典型值
2036	**27PHD095** POSCO	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	保证上限
2037	**27PHD095** POSCO	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	典型值
2038	**30PG120** POSCO	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	典型值
2039	**30PG120** POSCO	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	保证上限
2040	**30PG120** POSCO	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	典型值
2041	**30PG130** POSCO	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.87** W/kg	典型值
2042	**30PG130** POSCO	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	保证上限
2043	**30PG130** POSCO	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	典型值
2044	**30PH100** POSCO	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	典型值
2045	**30PH100** POSCO	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	保证上限
2046	**30PH100** POSCO	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.99** W/kg	典型值
2047	**30PH105** POSCO	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	典型值
2048	**30PH105** POSCO	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	保证上限
2049	**30PH105** POSCO	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	典型值
2050	**30PHD095** POSCO	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	典型值
2051	**30PHD095** POSCO	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	保证上限
2052	**30PHD095** POSCO	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	典型值
2053	**30PHD100** POSCO	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	典型值
2054	**30PHD100** POSCO	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	保证上限
2055	**30PHD100** POSCO	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	典型值
2056	**35PG145** POSCO	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	典型值
2057	**35PG145** POSCO	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	保证上限
2058	**35PG145** POSCO	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	典型值
2059	**35PG155** POSCO	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
2060	**35PG155** POSCO	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	保证上限
2061	**35PG155** POSCO	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	典型值
2062	**15SQH085** Shougang	0.15	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.60** W/kg	公开参考值
2063	**15SQH085** Shougang	0.15	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.82** W/kg	典型值
2064	**18SQG075** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.55** W/kg	公开参考值
2065	**18SQG075** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.75** W/kg	保证上限
2066	**18SQG075** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.74** W/kg	典型值
2067	**18SQG080** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.58** W/kg	公开参考值
2068	**18SQG080** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.80** W/kg	保证上限
2069	**18SQG080** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.79** W/kg	典型值
2070	**18SQG085** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.61** W/kg	公开参考值
2071	**18SQG085** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.85** W/kg	保证上限
2072	**18SQG085** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.83** W/kg	典型值
2073	**18SQG090** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.64** W/kg	公开参考值
2074	**18SQG090** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.90** W/kg	保证上限
2075	**18SQG090** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.87** W/kg	典型值
2076	**18SQGD060** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.44** W/kg	公开参考值
2077	**18SQGD060** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.60** W/kg	保证上限
2078	**18SQGD060** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.59** W/kg	典型值
2079	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.44** W/kg	公开参考值
2080	**18SQGD060LN** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.59** W/kg	典型值
2081	**18SQGD065** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.46** W/kg	公开参考值
2082	**18SQGD065** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.65** W/kg	保证上限
2083	**18SQGD065** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.64** W/kg	典型值
2084	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.46** W/kg	公开参考值
2085	**18SQGD065LN** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.64** W/kg	典型值
2086	**18SQGD070** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.49** W/kg	公开参考值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
2087	**18SQGD070** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.70** W/kg	保证上限
2088	**18SQGD070** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.68** W/kg	典型值
2089	**18SQGD075** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.52** W/kg	公开参考值
2090	**18SQGD075** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.75** W/kg	保证上限
2091	**18SQGD075** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.73** W/kg	典型值
2092	**18SQH085** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.61** W/kg	公开参考值
2093	**18SQH085** Shougang	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.83** W/kg	典型值
2094	**20SQG075** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.56** W/kg	公开参考值
2095	**20SQG075** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.75** W/kg	保证上限
2096	**20SQG075** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.74** W/kg	典型值
2097	**20SQG080** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.59** W/kg	公开参考值
2098	**20SQG080** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.80** W/kg	保证上限
2099	**20SQG080** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.79** W/kg	典型值
2100	**20SQG085** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.61** W/kg	公开参考值
2101	**20SQG085** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.85** W/kg	保证上限
2102	**20SQG085** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.83** W/kg	典型值
2103	**20SQG090** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.63** W/kg	公开参考值
2104	**20SQG090** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.90** W/kg	保证上限
2105	**20SQG090** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.87** W/kg	典型值
2106	**20SQG095** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.65** W/kg	公开参考值
2107	**20SQG095** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.95** W/kg	保证上限
2108	**20SQG095** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.92** W/kg	典型值
2109	**20SQGD060** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.44** W/kg	公开参考值
2110	**20SQGD060** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.60** W/kg	保证上限
2111	**20SQGD060** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.59** W/kg	典型值
2112	**20SQGD065** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.48** W/kg	公开参考值
2113	**20SQGD065** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.65** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
2114	**20SQGD065** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.64** W/kg	典型值
2115	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.48** W/kg	公开参考值
2116	**20SQGD065LN** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.64** W/kg	典型值
2117	**20SQGD070** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.50** W/kg	公开参考值
2118	**20SQGD070** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.70** W/kg	保证上限
2119	**20SQGD070** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.68** W/kg	典型值
2120	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.50** W/kg	公开参考值
2121	**20SQGD070DCR** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.68** W/kg	典型值
2122	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.50** W/kg	公开参考值
2123	**20SQGD070LN** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.68** W/kg	典型值
2124	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.50** W/kg	公开参考值
2125	**20SQGD070LS** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.68** W/kg	典型值
2126	**20SQGD075** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.52** W/kg	公开参考值
2127	**20SQGD075** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.75** W/kg	保证上限
2128	**20SQGD075** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.72** W/kg	典型值
2129	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.52** W/kg	公开参考值
2130	**20SQGD075LN** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.72** W/kg	典型值
2131	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.52** W/kg	公开参考值
2132	**20SQGD075LS** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.72** W/kg	典型值
2133	**20SQGD080** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.55** W/kg	公开参考值
2134	**20SQGD080** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.80** W/kg	保证上限
2135	**20SQGD080** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.77** W/kg	典型值
2136	**20SQH085** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.61** W/kg	公开参考值
2137	**20SQH085** Shougang	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.83** W/kg	典型值
2138	**23SQG080** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.60** W/kg	公开参考值
2139	**23SQG080** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.80** W/kg	保证上限
2140	**23SQG080** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.80** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
2141	**23SQG085** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.62** W/kg	公开参考值
2142	**23SQG085** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.85** W/kg	保证上限
2143	**23SQG085** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.83** W/kg	典型值
2144	**23SQG090** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.64** W/kg	公开参考值
2145	**23SQG090** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.90** W/kg	保证上限
2146	**23SQG090** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.85** W/kg	典型值
2147	**23SQG095** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.66** W/kg	公开参考值
2148	**23SQG095** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.95** W/kg	保证上限
2149	**23SQG095** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.88** W/kg	典型值
2150	**23SQG100** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.67** W/kg	公开参考值
2151	**23SQG100** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.00** W/kg	保证上限
2152	**23SQG100** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.92** W/kg	典型值
2153	**23SQGD070** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.53** W/kg	公开参考值
2154	**23SQGD070** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.70** W/kg	保证上限
2155	**23SQGD070** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.70** W/kg	典型值
2156	**23SQGD075** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.55** W/kg	公开参考值
2157	**23SQGD075** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.75** W/kg	保证上限
2158	**23SQGD075** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.73** W/kg	典型值
2159	**23SQGD080** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.56** W/kg	公开参考值
2160	**23SQGD080** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.80** W/kg	保证上限
2161	**23SQGD080** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.75** W/kg	典型值
2162	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.56** W/kg	公开参考值
2163	**23SQGD080DCR** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.75** W/kg	典型值
2164	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.56** W/kg	公开参考值
2165	**23SQGD080LN** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.75** W/kg	典型值
2166	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.57** W/kg	公开参考值
2167	**23SQGD080LS** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.76** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
2168	**23SQGD085** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.59** W/kg	公开参考值
2169	**23SQGD085** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.85** W/kg	保证上限
2170	**23SQGD085** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.80** W/kg	典型值
2171	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.59** W/kg	公开参考值
2172	**23SQGD085LN** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.80** W/kg	典型值
2173	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.59** W/kg	公开参考值
2174	**23SQGD085LS** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.80** W/kg	典型值
2175	**23SQGD090** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.62** W/kg	公开参考值
2176	**23SQGD090** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.90** W/kg	保证上限
2177	**23SQGD090** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.85** W/kg	典型值
2178	**23SQH090** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.64** W/kg	公开参考值
2179	**23SQH090** Shougang	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.85** W/kg	典型值
2180	**27SQG090** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.67** W/kg	公开参考值
2181	**27SQG090** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.90** W/kg	保证上限
2182	**27SQG090** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.89** W/kg	典型值
2183	**27SQG095** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.68** W/kg	公开参考值
2184	**27SQG095** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.95** W/kg	保证上限
2185	**27SQG095** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.92** W/kg	典型值
2186	**27SQG100** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.69** W/kg	公开参考值
2187	**27SQG100** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.00** W/kg	保证上限
2188	**27SQG100** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.95** W/kg	典型值
2189	**27SQG110** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.70** W/kg	公开参考值
2190	**27SQG110** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.10** W/kg	保证上限
2191	**27SQG110** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.00** W/kg	典型值
2192	**27SQGD080** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.61** W/kg	公开参考值
2193	**27SQGD080** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.80** W/kg	保证上限
2194	**27SQGD080** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.80** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
2195	**27SQGD085** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.62** W/kg	公开参考值
2196	**27SQGD085** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.85** W/kg	保证上限
2197	**27SQGD085** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.83** W/kg	典型值
2198	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.62** W/kg	公开参考值
2199	**27SQGD085DCR** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.83** W/kg	典型值
2200	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.62** W/kg	公开参考值
2201	**27SQGD085LN** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.83** W/kg	典型值
2202	**27SQGD090** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.62** W/kg	公开参考值
2203	**27SQGD090** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.90** W/kg	保证上限
2204	**27SQGD090** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.85** W/kg	典型值
2205	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.62** W/kg	公开参考值
2206	**27SQGD090LN** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.85** W/kg	典型值
2207	**27SQGD095** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.64** W/kg	公开参考值
2208	**27SQGD095** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.95** W/kg	保证上限
2209	**27SQGD095** Shougang	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.90** W/kg	典型值
2210	**30SQG095** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.72** W/kg	公开参考值
2211	**30SQG095** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.95** W/kg	保证上限
2212	**30SQG095** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.95** W/kg	典型值
2213	**30SQG100** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.73** W/kg	公开参考值
2214	**30SQG100** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.00** W/kg	保证上限
2215	**30SQG100** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.97** W/kg	典型值
2216	**30SQG105** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.74** W/kg	公开参考值
2217	**30SQG105** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.05** W/kg	保证上限
2218	**30SQG105** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.00** W/kg	典型值
2219	**30SQG120** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.77** W/kg	公开参考值
2220	**30SQG120** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.20** W/kg	保证上限
2221	**30SQG120** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.04** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
2222	**30SQGD090** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.67** W/kg	公开参考值
2223	**30SQGD090** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.90** W/kg	保证上限
2224	**30SQGD090** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.90** W/kg	典型值
2225	**30SQGD095** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.69** W/kg	公开参考值
2226	**30SQGD095** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.95** W/kg	保证上限
2227	**30SQGD095** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.91** W/kg	典型值
2228	**30SQGD100** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.71** W/kg	公开参考值
2229	**30SQGD100** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.00** W/kg	保证上限
2230	**30SQGD100** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.95** W/kg	典型值
2231	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.71** W/kg	公开参考值
2232	**30SQGD100LN** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.95** W/kg	典型值
2233	**30SQGD105** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.73** W/kg	公开参考值
2234	**30SQGD105** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.05** W/kg	保证上限
2235	**30SQGD105** Shougang	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.98** W/kg	典型值
2236	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.63** W/kg	保证上限
2237	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.62** W/kg	典型值
2238	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.90** W/kg	保证上限
2239	**ET 090-23 LS** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.89** W/kg	典型值
2240	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.64** W/kg	保证上限
2241	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.63** W/kg	典型值
2242	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.95** W/kg	保证上限
2243	**ET 095-23 LS** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.93** W/kg	典型值
2244	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.67** W/kg	保证上限
2245	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.66** W/kg	典型值
2246	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.00** W/kg	保证上限
2247	**ET 100-23 LS** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.98** W/kg	典型值
2248	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.74** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
2249	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.73** W/kg	典型值
2250	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.05** W/kg	保证上限
2251	**ET 105-27 LS** Stalprodukt	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.03** W/kg	典型值
2252	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.77** W/kg	保证上限
2253	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.76** W/kg	典型值
2254	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.07** W/kg	保证上限
2255	**ET 107-30 LS** Stalprodukt	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.05** W/kg	典型值
2256	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.74** W/kg	保证上限
2257	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.73** W/kg	典型值
2258	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.10** W/kg	保证上限
2259	**ET 110-23** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.07** W/kg	典型值
2260	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.78** W/kg	保证上限
2261	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.77** W/kg	典型值
2262	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.10** W/kg	保证上限
2263	**ET 110-30 LS** Stalprodukt	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.07** W/kg	典型值
2264	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.78** W/kg	保证上限
2265	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.77** W/kg	典型值
2266	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.14** W/kg	保证上限
2267	**ET 114-27** Stalprodukt	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.07** W/kg	典型值
2268	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.82** W/kg	保证上限
2269	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.81** W/kg	典型值
2270	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.17** W/kg	保证上限
2271	**ET 117-30** Stalprodukt	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.15** W/kg	典型值
2272	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.77** W/kg	保证上限
2273	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.75** W/kg	典型值
2274	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.20** W/kg	保证上限
2275	**ET 120-23** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.14** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
2276	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.80** W/kg	保证上限
2277	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.78** W/kg	典型值
2278	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.20** W/kg	保证上限
2279	**ET 120-27** Stalprodukt	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.18** W/kg	典型值
2280	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.84** W/kg	保证上限
2281	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.83** W/kg	典型值
2282	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.22** W/kg	保证上限
2283	**ET 122-30** Stalprodukt	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.19** W/kg	典型值
2284	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.85** W/kg	保证上限
2285	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.83** W/kg	典型值
2286	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.30** W/kg	保证上限
2287	**ET 130-27** Stalprodukt	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.23** W/kg	典型值
2288	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.85** W/kg	保证上限
2289	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.84** W/kg	典型值
2290	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.30** W/kg	保证上限
2291	**ET 130-30** Stalprodukt	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.24** W/kg	典型值
2292	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.93** W/kg	保证上限
2293	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.92** W/kg	典型值
2294	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.30** W/kg	保证上限
2295	**ET 130-35** Stalprodukt	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.25** W/kg	典型值
2296	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.96** W/kg	保证上限
2297	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.95** W/kg	典型值
2298	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.40** W/kg	保证上限
2299	**ET 140-35** Stalprodukt	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.34** W/kg	典型值
2300	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.58** W/kg	保证上限
2301	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.57** W/kg	典型值
2302	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.80** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
2303	**ETH 080-23 DR** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.78** W/kg	典型值
2304	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.60** W/kg	保证上限
2305	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.59** W/kg	典型值
2306	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.85** W/kg	保证上限
2307	**ETH 085-23 DR** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.83** W/kg	典型值
2308	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.62** W/kg	保证上限
2309	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.61** W/kg	典型值
2310	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.90** W/kg	保证上限
2311	**ETH 090-23 DR** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.88** W/kg	典型值
2312	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.64** W/kg	保证上限
2313	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.63** W/kg	典型值
2314	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.95** W/kg	保证上限
2315	**ETH 095-23** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.93** W/kg	典型值
2316	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.67** W/kg	保证上限
2317	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.66** W/kg	典型值
2318	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.00** W/kg	保证上限
2319	**ETH 100-23** Stalprodukt	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.98** W/kg	典型值
2320	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.76** W/kg	保证上限
2321	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T 原厂未注明 B 或 J	**0.75** W/kg	典型值
2322	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.05** W/kg	保证上限
2323	**ETH 105-30** Stalprodukt	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.04** W/kg	典型值
2324	**23HP100d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.00** W/kg	保证上限
2325	**23HP80d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.80** W/kg	保证上限
2326	**23HP85d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.85** W/kg	保证上限
2327	**23HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.90** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
2328	**23HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.95** W/kg	保证上限
2329	**27HP100** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.00** W/kg	保证上限
2330	**27HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.10** W/kg	保证上限
2331	**27HP90d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.90** W/kg	保证上限
2332	**27HP95d** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.95** W/kg	保证上限
2333	**30HP105** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.05** W/kg	保证上限
2334	**30HP110** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.10** W/kg	保证上限
2335	**30HP120** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.20** W/kg	保证上限
2336	**35HP115** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.15** W/kg	保证上限
2337	**35HP125** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.25** W/kg	保证上限
2338	**35HP135** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.35** W/kg	保证上限
2339	**H 070-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.70** W/kg	保证上限
2340	**H 070-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.70** W/kg	保证上限
2341	**H 075-20** thyssenkrupp Electrical Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.75** W/kg	保证上限
2342	**H 075-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.75** W/kg	保证上限
2343	**H 078-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.78** W/kg	保证上限
2344	**H 080-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.80** W/kg	保证上限
2345	**H 085-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.85** W/kg	保证上限
2346	**H 085-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.85** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
2347	**H 090-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.90** W/kg	保证上限
2348	**H 090-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.90** W/kg	保证上限
2349	**H 095-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.95** W/kg	保证上限
2350	**H 100-23** thyssenkrupp Electrical Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.00** W/kg	保证上限
2351	**H 100-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.00** W/kg	保证上限
2352	**H 100-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.00** W/kg	保证上限
2353	**H 105-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.05** W/kg	保证上限
2354	**H 110-27** thyssenkrupp Electrical Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.10** W/kg	保证上限
2355	**H 110-30** thyssenkrupp Electrical Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.10** W/kg	保证上限
2356	**H 125-35** thyssenkrupp Electrical Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.25** W/kg	保证上限

原厂资料与试验条件

按表号及数据序号查询原厂试验条件。

Baosteel

Cold-rolled grain-oriented electrical steel strip delivered in the fully processed state

版本 Q/BQB 485-2023 (issued 2023-04-09, effective 2023-07-01) 打开原厂资料

PDF 第 28 页 · 数据序号 18-23, 32-37, 44-53, 64-73, 82-91, 98-103

来源页码与试验方法 Table D.5 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

历史牌号，下单前请确认当前供货情况。

PDF 第 29 页 · 数据序号 24, 26, 28, 30, 38, 40, 42

来源页码与试验方法 Table D.5 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

历史牌号，下单前请确认当前供货情况。

PDF 第 29 页 · 数据序号 25, 27, 29, 31, 39, 41, 43

来源页码与试验方法 Table D.5 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

历史牌号，下单前请确认当前供货情况。

PDF 第 29 页 · 数据序号 54-63, 74-81, 92-97

来源页码与试验方法 Table D.5 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

历史牌号，下单前请确认当前供货情况。

PDF 第 12 页 · 数据序号 104, 106, 108

来源页码与试验方法 Table 6 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 第 27 页 · 数据序号 105, 107, 109, 145, 147, 150, 153, 156, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218

来源页码与试验方法 Table D.1 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 第 10 页 · 数据序号 110, 114, 118, 122, 157, 161, 165

来源页码与试验方法 Table 4 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 26 页 · 数据序号 111, 113, 115, 117, 119, 121, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 198, 200, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 306, 308, 312, 314, 319, 321, 326, 328, 333, 335, 343, 345, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 404, 406, 411, 413, 421, 423, 431, 433, 472, 474, 476, 478, 480, 482, 484, 486, 488, 490, 492, 494

来源页码与试验方法 Table D.1 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 第 10 页 · 数据序号 112, 116, 120, 123, 159, 163, 167
来源页码与试验方法 Table 4 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 第 11 页 · 数据序号 124, 128, 132, 136, 140
来源页码与试验方法 Table 5 · GB/T 13789（单片试验）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 26 页 · 数据序号 125, 129, 133, 137, 141, 172, 176, 180, 184, 188
来源页码与试验方法 Table D.1 · GB/T 13789（单片试验）
试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

PDF 第 11 页 · 数据序号 126, 130, 134, 138, 142
来源页码与试验方法 Table 5 · GB/T 13789（单片试验）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF 第 26 页 · 数据序号 127, 131, 135, 139, 143, 174, 178, 182, 186, 190
来源页码与试验方法 Table D.1 · GB/T 13789（单片试验）
试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF 第 13 页 · 数据序号 144, 146, 149, 152, 155, 201, 205, 209, 213, 217
来源页码与试验方法 Table 6 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 第 13 页 · 数据序号 148, 151, 154, 203, 207, 211, 215
来源页码与试验方法 Table 6 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 14 页 · 数据序号 169, 239, 241
来源页码与试验方法 Table 9 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 14 页 · 数据序号 170, 240, 242
来源页码与试验方法 Table 9 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 第 12 页 · 数据序号 171, 175, 179, 183, 187, 191
来源页码与试验方法 Table 5 · GB/T 13789（单片试验）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 12 页 · 数据序号 173, 177, 181, 185, 189, 192
来源页码与试验方法 Table 5 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF 第 14 页 · 数据序号 193, 195

来源页码与试验方法 Table 9 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 14 页 · 数据序号 194, 196

来源页码与试验方法 Table 9 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF 第 10 页 · 数据序号 197, 305, 388, 392, 471, 475, 479

来源页码与试验方法 Table 3 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 10 页 · 数据序号 199, 307, 390, 394, 473, 477, 481

来源页码与试验方法 Table 3 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 第 11 页 · 数据序号 219, 223, 227, 231, 235, 311, 318, 325, 332, 342, 349, 396, 403, 410, 420, 430, 483, 487, 491

来源页码与试验方法 Table 4 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 11 页 · 数据序号 221, 225, 229, 233, 237, 313, 320, 327, 334, 344, 350, 398, 405, 412, 422, 432, 485, 489, 493

来源页码与试验方法 Table 4 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 第 12 页 · 数据序号 243, 250, 260, 270, 280, 354, 361, 368, 378, 440, 447, 454, 464

来源页码与试验方法 Table 5 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 27 页 · 数据序号 244, 246, 251, 253, 261, 263, 271, 273, 281, 283, 355, 357, 362, 364, 369, 371, 379, 381, 441, 443, 448, 450, 455, 457, 465, 467

来源页码与试验方法 Table D.1 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 第 12 页 · 数据序号 245, 252, 262, 272, 282, 356, 363, 370, 380, 442, 449, 456, 466

来源页码与试验方法 Table 5 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 第 13 页 · 数据序号 247, 254, 264, 274, 284

来源页码与试验方法 Table 7 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6

specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 13 页 · 数据序号 248, 256, 266, 276, 285
来源页码与试验方法 Table 7 · GB/T 13789（单片试验）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 第 13 页 · 数据序号 249, 258, 268, 278, 286, 317, 324, 331, 340, 348, 353, 402, 409, 418, 428, 438
来源页码与试验方法 Table 7 · IEC/TR 62581-2010
试验条件说明（英文） A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF 第 27 页 · 数据序号 255, 257, 265, 267, 275, 277, 373, 375, 383, 385, 459, 461
来源页码与试验方法 Table D.2 · GB/T 13789（单片试验）
试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 第 27 页 · 数据序号 259, 269, 279, 341, 377, 387, 419, 429, 439, 463
来源页码与试验方法 Table D.2 · IEC/TR 62581-2010
试验条件说明（英文） A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF 第 14 页 · 数据序号 287, 289, 293, 297, 301
来源页码与试验方法 Table 9 · GB/T 13789（单片试验）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 14 页 · 数据序号 288, 291, 295, 299, 303
来源页码与试验方法 Table 9 · GB/T 13789（单片试验）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 第 28 页 · 数据序号 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 304
来源页码与试验方法 Table D.3 · GB/T 13789（单片试验）
试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 第 14 页 · 数据序号 309
来源页码与试验方法 Table 8 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 14 页 · 数据序号 310
来源页码与试验方法 Table 8 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 第 13 页 · 数据序号 315, 322, 329, 336, 346, 351, 400, 407, 414, 424, 434
来源页码与试验方法 Table 7 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 13 页 · 数据序号 316, 323, 330, 338, 347, 352, 401, 408, 416, 426, 436
来源页码与试验方法 Table 7 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 第 27 页 · 数据序号 337, 339, 415, 417, 425, 427, 435, 437
来源页码与试验方法 Table D.2 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）
试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 第 14 页 · 数据序号 358, 365, 372, 382, 444, 451, 458, 468
来源页码与试验方法 Table 7 · GB/T 13789（单片试验）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 14 页 · 数据序号 359, 366, 374, 384, 445, 452, 460, 469
来源页码与试验方法 Table 7 · GB/T 13789（单片试验）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 第 14 页 · 数据序号 360, 367, 376, 386, 446, 453, 462, 470
来源页码与试验方法 Table 7 · IEC/TR 62581-2010
试验条件说明（英文） A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

Shougang

Shougang Cold Rolled Grain-Oriented Electrical Steel Product Manual
版本 2025 catalogue (official catalogue label; PDF dated 2025-07-23) 打开原厂资料

PDF 第 9 页 · 数据序号 2062, 2092, 2136, 2178
来源页码与试验方法 §2.5 Table 8 · 所引原厂表格未注明
试验条件说明（英文） Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF 第 9 页 · 数据序号 2063, 2093, 2137, 2179
来源页码与试验方法 §2.5 Table 8 · 所引原厂表格未注明
试验条件说明（英文） Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF 第 8 页 · 数据序号 2064, 2067, 2070, 2073, 2094, 2097, 2100, 2103, 2106, 2138, 2141, 2144, 2147, 2150, 2180, 2183, 2186, 2189, 2210, 2213, 2216, 2219
来源页码与试验方法 §2.5 Table 1 · 所引原厂表格未注明
试验条件说明（英文） Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF 第 7 页 · 数据序号 2065, 2068, 2071, 2074, 2095, 2098, 2101, 2104, 2107, 2139, 2142, 2145, 2148, 2151, 2181, 2184, 2187, 2190, 2211, 2214, 2217, 2220
来源页码与试验方法 §2.4 Table 1 · 所引原厂表格未注明
试验条件说明（英文） Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated.

PDF 第 8 页 · 数据序号 2066, 2069, 2072, 2075, 2096, 2099, 2102, 2105, 2108, 2140, 2143, 2146, 2149, 2152, 2182, 2185, 2188, 2191, 2212, 2215, 2218, 2221
来源页码与试验方法 §2.5 Table 1 · 所引原厂表格未注明
试验条件说明（英文） Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF 第 8 页 · 数据序号 2076, 2081, 2086, 2089, 2109, 2112, 2117, 2126, 2133, 2153, 2156, 2159, 2168, 2175, 2192, 2195, 2202, 2207, 2222, 2225, 2228, 2233

来源页码与试验方法 §2.5 Table 2 · 所引原厂表格未注明
试验条件说明（英文） Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF 第 7 页 · 数据序号 2077, 2082, 2087, 2090, 2110, 2113, 2118, 2127, 2134, 2154, 2157, 2160, 2169, 2176, 2193, 2196, 2203, 2208, 2223, 2226, 2229, 2234
来源页码与试验方法 §2.4 Table 2 · 所引原厂表格未注明
试验条件说明（英文） Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated.

PDF 第 8 页 · 数据序号 2078, 2083, 2088, 2091, 2111, 2114, 2119, 2128, 2135, 2155, 2158, 2161, 2170, 2177, 2194, 2197, 2204, 2209, 2224, 2227, 2230, 2235
来源页码与试验方法 §2.5 Table 2 · 所引原厂表格未注明
试验条件说明（英文） Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF 第 9 页 · 数据序号 2079, 2084, 2115, 2122, 2129, 2164, 2171, 2200, 2205, 2231
来源页码与试验方法 §2.5 Table 3 · 所引原厂表格未注明
试验条件说明（英文） Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF 第 9 页 · 数据序号 2080, 2085, 2116, 2123, 2130, 2165, 2172, 2201, 2206, 2232
来源页码与试验方法 §2.5 Table 3 · 所引原厂表格未注明
试验条件说明（英文） Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF 第 9 页 · 数据序号 2120, 2162, 2198
来源页码与试验方法 §2.5 Table 7 · 所引原厂表格未注明
试验条件说明（英文） Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF 第 9 页 · 数据序号 2121, 2163, 2199
来源页码与试验方法 §2.5 Table 7 · 所引原厂表格未注明
试验条件说明（英文） Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

PDF 第 9 页 · 数据序号 2124, 2131, 2166, 2173
来源页码与试验方法 §2.5 Table 4 · 所引原厂表格未注明
试验条件说明（英文） Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Footnote a designates the 1.5 T entry as a reference value.

PDF 第 9 页 · 数据序号 2125, 2132, 2167, 2174
来源页码与试验方法 §2.5 Table 4 · 所引原厂表格未注明
试验条件说明（英文） Producer reports P at the stated peak-density point and frequency; loss-table test fixture and explicit B/J basis are not stated. Listed in §2.5 typical-data table.

Nippon Steel

Electrical Steel Sheets
版本 D003jec_04_202407f 打开原厂资料

PDF 第 10 页 · 数据序号 1775, 1777-1778, 1780-1781, 1783, 1799, 1801-1802, 1804-1805, 1807-1808, 1810-1811, 1813, 1844, 1846-1847, 1849-1850, 1852
来源页码与试验方法 ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Typical · 参见来源中的试验条件
试验条件说明（英文） JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

PDF 第 9 页 · 数据序号 1776, 1779, 1782, 1800, 1803, 1806, 1809, 1812, 1845, 1848, 1851
来源页码与试验方法 ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Grade and Specification · 参见来源中的试验条件
试验条件说明（英文） JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

PDF 第 10 页 · 数据序号 1784, 1786-1787, 1789, 1814, 1816-1817, 1819-1820, 1822-1823, 1825
来源页码与试验方法 ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Typical · 参见来源中的试验条件
试验条件说明（英文） JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 第 9 页 · 数据序号 1785, 1788, 1815, 1818, 1821, 1824
来源页码与试验方法 ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Grade and Specification · 参见来源中的试验条件
试验条件说明（英文） JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 第 6 页 · 数据序号 1790, 1792-1793, 1795, 1826, 1828-1829, 1831-1832, 1834-1835, 1837, 1853, 1855-1856, 1858-1859, 1861-1862, 1864, 1874, 1876-1877, 1879-1880, 1882-1883, 1885-1886, 1888, 1898, 1900-1901, 1903-1904, 1906-1907, 1909
来源页码与试验方法 ORIENTCORE HI-B, Typical · 参见来源中的试验条件
试验条件说明（英文） JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 第 5 页 · 数据序号 1791, 1794, 1827, 1830, 1833, 1836, 1854, 1857, 1860, 1863, 1875, 1878, 1881, 1884, 1887, 1899, 1902, 1905, 1908
来源页码与试验方法 ORIENTCORE HI-B, Grade and Specification · 参见来源中的试验条件
试验条件说明（英文） JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 第 6 页 · 数据序号 1796, 1798, 1838, 1840-1841, 1843, 1865, 1867-1868, 1870-1871, 1873, 1889, 1891-1892, 1894-1895, 1897
来源页码与试验方法 ORIENTCORE, Typical · 参见来源中的试验条件
试验条件说明（英文） JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 第 5 页 · 数据序号 1797, 1839, 1842, 1866, 1869, 1872, 1890, 1893, 1896
来源页码与试验方法 ORIENTCORE, Grade and Specification · 参见来源中的试验条件
试验条件说明（英文） JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 第 8 页 · 数据序号 1910, 1912-1913, 1915-1916, 1918, 1922, 1924-1925, 1927-1928, 1930
来源页码与试验方法 ORIENTCORE HI-B AISI, Typical · 参见来源中的试验条件
试验条件说明（英文） JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 第 7 页 · 数据序号 1911, 1914, 1917, 1923, 1926, 1929
来源页码与试验方法 ORIENTCORE HI-B AISI, Grade and Specification · 参见来源中的试验条件
试验条件说明（英文） JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 第 7 页 · 数据序号 1919, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955
来源页码与试验方法 ORIENTCORE AISI, Grade and Specification · 参见来源中的试验条件
试验条件说明（英文） JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 第 8 页 · 数据序号 1920-1921, 1932-1933, 1935-1936, 1938-1939, 1941-1942, 1944-1945, 1947-1948, 1950-1951, 1953-1954, 1956-1957
来源页码与试验方法 ORIENTCORE AISI, Typical · 参见来源中的试验条件
试验条件说明（英文） JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

JFE Steel

Electrical Steel Sheets

版本 Cat. No. F1E-001-08; footer code 2003R(1903) JTR 打开原厂资料

PDF 第 8 页 · 数据序号 1582, 1584, 1627, 1629-1630, 1632, 1660, 1662-1663, 1665-1666, 1668, 1687, 1689-1690, 1692-1693, 1695
来源页码与试验方法 JG CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF 第 6 页 · 数据序号 1583, 1628, 1631, 1661, 1664, 1667, 1688, 1691, 1694

来源页码与试验方法 JG CORE: Grades and Specifications · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF 第 8 页 · 数据序号 1585, 1587-1588, 1590-1591, 1593, 1633, 1635-1636, 1638, 1669, 1671-1672, 1674-1675, 1677, 1696, 1698-1699, 1701-1702, 1704

来源页码与试验方法 JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF 第 6 页 · 数据序号 1586, 1589, 1592, 1634, 1637, 1670, 1673, 1676, 1697, 1700, 1703

来源页码与试验方法 JGH CORE: Grades and Specifications · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF 第 8 页 · 数据序号 1594, 1596-1597, 1599

来源页码与试验方法 JGHE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF 第 6 页 · 数据序号 1595, 1598

来源页码与试验方法 JGHE CORE: Grades and Specifications · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF 第 9 页 · 数据序号 1600, 1602-1603, 1605-1606, 1608, 1639, 1641-1642, 1644-1645, 1647, 1678, 1680-1681, 1683-1684, 1686, 1705, 1707-1708, 1710

来源页码与试验方法 JGS CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF 第 7 页 · 数据序号 1601, 1604, 1607, 1640, 1643, 1646, 1679, 1682, 1685, 1706, 1709

来源页码与试验方法 JGS CORE: Grades and Specifications · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF 第 9 页 · 数据序号 1609, 1611-1612, 1614-1615, 1617, 1648, 1650-1651, 1653

来源页码与试验方法 JGSD CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF 第 7 页 · 数据序号 1610, 1613, 1616, 1649, 1652

来源页码与试验方法 JGSD CORE: Grades and Specifications · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF 第 9 页 · 数据序号 1618, 1620-1621, 1623-1624, 1626, 1654, 1656-1657, 1659

来源页码与试验方法 JGSE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF 第 7 页 · 数据序号 1619, 1622, 1625, 1655, 1658

来源页码与试验方法 JGSE CORE: Grades and Specifications · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF 第 10 页 · 数据序号 1711, 1713, 1715, 1717, 1719, 1721, 1723, 1725, 1727, 1729, 1731, 1733, 1735, 1737, 1739, 1741, 1743, 1745, 1747, 1749, 1751, 1753, 1755, 1757, 1759, 1761, 1763, 1765, 1767, 1769, 1771, 1773

来源页码与试验方法 AISI: Grades and Specifications · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF 第 11 页 · 数据序号 1712, 1714, 1716, 1718, 1720, 1722, 1724, 1726, 1728, 1730, 1732, 1734, 1736, 1738, 1740, 1742, 1744, 1746, 1748, 1750, 1752, 1754, 1756, 1758, 1760, 1762, 1764, 1766, 1768, 1770, 1772, 1774

来源页码与试验方法 AISI: Typical Magnetic Properties · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

POSCO

Electrical Steel: Grain-Oriented (English GO Catalog)

版本 2022 catalog; no additional revision stated 打开原厂资料

PDF 第 7 页 · 数据序号 1996, 1998-1999, 2001-2002, 2004, 2023, 2025-2026, 2028, 2044, 2046-2047, 2049

来源页码与试验方法 PH-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF 第 7 页 · 数据序号 1997, 2000, 2003, 2024, 2027, 2045, 2048

来源页码与试验方法 PH-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

PDF 第 8 页 · 数据序号 2005, 2007-2008, 2010-2011, 2013, 2029, 2031-2032, 2034-2035, 2037, 2050, 2052-2053, 2055

来源页码与试验方法 PHD-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

PDF 第 8 页 · 数据序号 2006, 2009, 2012, 2030, 2033, 2036, 2051, 2054

来源页码与试验方法 PHD-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） IEC 60404-3 (or JIS C 2556), single-sheet tester; rolling-direction specimens without stress-relief annealing.

PDF 第 9 页 · 数据序号 2014, 2016-2017, 2019

来源页码与试验方法 PHE-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF 第 9 页 · 数据序号 2015, 2018

来源页码与试验方法 PHE-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

PDF 第 6 页 · 数据序号 2020, 2022, 2038, 2040-2041, 2043, 2056, 2058-2059, 2061

来源页码与试验方法 PG-Core: Typical Electrical and Magnetic Properties · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing.

PDF 第 6 页 · 数据序号 2021, 2039, 2042, 2057, 2060

来源页码与试验方法 PG-Core: Specification, Magnetic properties and lamination factor · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） IEC 60404-2 (or JIS C 2550-1); rolling-direction specimens tested after stress-relief annealing at 840 °C for 1 h in a non-oxidizing atmosphere.

Aperam

Electrical Steels – Sustainability and efficiency

版本 2022-05-12 (official PDF creation metadata; revision not printed) 打开原厂资料

PDF 第 11 页 · 数据序号 1

来源页码与试验方法 Table 12, guaranteed magnetic properties · 爱泼斯坦方圈（IEC 60404-2）

试验条件说明（英文） Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

PDF 第 11 页 · 数据序号 2-6

来源页码与试验方法 Table 12, guaranteed magnetic properties · 爱泼斯坦方圈（IEC 60404-2）

试验条件说明（英文） Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

PDF 第 12 页 · 数据序号 7-12

来源页码与试验方法 Table 13, guaranteed magnetic properties · 单片试验，按 IEC 60404-8-7 换算

试验条件说明（英文） Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss.

PDF 第 12 页 · 数据序号 13

来源页码与试验方法 Table 13, guaranteed magnetic properties · 单片试验，按 IEC 60404-8-7 换算

试验条件说明（英文） Aperam's published magnetic loss is from single-sheet testing multiplied by 0.925 per IEC 60404-8-7:2020. The induction value is separately printed; the HGO DR note only assigns this method to loss. The catalog describes agreement-dependent laser-scribing alternatives with the tabulated characteristics maintained.

PDF 第 10 页 · 数据序号 14-17

来源页码与试验方法 Table 11, guaranteed magnetic properties · 爱泼斯坦方圈（IEC 60404-2）

试验条件说明（英文） Epstein, 100% rolling-direction stress-relief-annealed samples under IEC 60404-2.

thyssenkrupp Electrical Steel

powercore® grain oriented electrical steel – Product range

版本 03/2026 (printed, back cover) 打开原厂资料

PDF 第 23 页 · 数据序号 2324-2338

来源页码与试验方法 powercore magnetic properties (BIS 3024) · 爱泼斯坦方圈或单片试验（IS 649）

试验条件说明（英文） Mill publishes both frequencies. Measured via Epstein frame or SST under IS 649; path per row not specified. A trailing d indicates laser-scribed; other grades may be laser-scribed if not agreed otherwise. Guaranteed properties require written agreement.

PDF 第 22 页 · 数据序号 2339-2356

来源页码与试验方法 powercore magnetic properties (IEC 60404-8-7) · 单片试验（IEC 60404-3），按已发布方法换算

试验条件说明（英文） Mill publishes SST values after converting losses at 1.7 T by 0.925 (IEC 60404-8-7) and J800 by 1.01. Grades are laser domain refined unless otherwise agreed; guaranteed properties require written agreement.

Stalprodukt

Blachy elektrotechniczne / Grain Oriented Electrical Steel

版本 Bochnia 2023 (printed, back cover) 打开原厂资料

PDF 第 7 页 · 数据序号 2236, 2240, 2244, 2248, 2252, 2260

来源页码与试验方法 CGO DR magnetic properties (W/kg) · 单片试验（IEC 60404-3:2009）

试验条件说明（英文） Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF 第 7 页 · 数据序号 2237-2239, 2241-2243, 2245-2247, 2249-2251, 2253-2255, 2261-2263

来源页码与试验方法 CGO DR magnetic properties (W/kg) · 单片试验（IEC 60404-3:2009）

试验条件说明（英文） Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF 第 6 页 · 数据序号 2256, 2264, 2268, 2272, 2276, 2280, 2284, 2288, 2292, 2296

来源页码与试验方法 CGO magnetic properties (W/kg) · 爱泼斯坦方圈（IEC 60404-2:1996/A1:2008）

试验条件说明（英文） Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF 第 6 页 · 数据序号 2257-2259, 2265-2267, 2269-2271, 2273-2275, 2277-2279, 2281-2283, 2285-2287, 2289-2291, 2293-2295, 2297-2299

来源页码与试验方法 CGO magnetic properties (W/kg) · 爱泼斯坦方圈（IEC 60404-2:1996/A1:2008）

试验条件说明（英文） Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF 第 11 页 · 数据序号 2300, 2304, 2308

来源页码与试验方法 HGO DR magnetic properties (W/kg) · 单片试验（IEC 60404-3:2009）

试验条件说明（英文） Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF 第 11 页 · 数据序号 2301-2303, 2305-2307, 2309-2311

来源页码与试验方法 HGO DR magnetic properties (W/kg) · 单片试验（IEC 60404-3:2009）

试验条件说明（英文） Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

PDF 第 10 页 · 数据序号 2312, 2316, 2320

来源页码与试验方法 HGO magnetic properties (W/kg) · 爱泼斯坦方圈（IEC 60404-2:1996/A1:2008）

试验条件说明（英文） Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

PDF 第 10 页 · 数据序号 2313-2315, 2317-2319, 2321-2323

来源页码与试验方法 HGO magnetic properties (W/kg) · 爱泼斯坦方圈（IEC 60404-2:1996/A1:2008）

试验条件说明（英文） Catalogue states 50 Hz Epstein tests use rolling-direction samples after stress relief annealing and 225°C aging for 24 h. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

NLMK

Electrical Steel Product Catalogue

版本 2024 (printed, cover) 打开原厂资料

PDF 第 52 页 · 数据序号 1958

来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置

试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 52 页 · 数据序号 1959

来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法

试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 52 页 · 数据序号 1960

来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置

试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 52 页 · 数据序号 1961
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 51 页 · 数据序号 1962
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 1963
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 51 页 · 数据序号 1964
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 1965
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 51 页 · 数据序号 1966
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 1967
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 51 页 · 数据序号 1968
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 1969
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 51 页 · 数据序号 1970
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 1971
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 51 页 · 数据序号 1972
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 1973
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法

试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 51 页 · 数据序号 1974
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 1975
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 52 页 · 数据序号 1976
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 52 页 · 数据序号 1977
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 52 页 · 数据序号 1978
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 52 页 · 数据序号 1979
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 52 页 · 数据序号 1980
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 52 页 · 数据序号 1981
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 52 页 · 数据序号 1982
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · STO 05757665-008 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 52 页 · 数据序号 1983
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 52 页 · 数据序号 1984
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 1985
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） EN grade designation is not listed. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 1986
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法

试验条件说明（英文） EN grade designation is not listed. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 51 页 · 数据序号 1987
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 1988
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 1989
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 1990
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 1991
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 1992
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 1993
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 52 页 · 数据序号 1994
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 52 页 · 数据序号 1995
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

Cleveland-Cliffs

CARLITE® Grain-Oriented Electrical Steels
版本 May 2021 (printed, back cover) 打开原厂资料

PDF 第 8 页 · 数据序号 967, 969-970, 973-974, 976, 979-980, 982, 984, 987, 989-990, 992, 997-998, 1003, 1005-1006, 1172, 1175, 1177-1178, 1180, 1183-1184, 1187, 1189-1190, 1193-1194, 1196, 1199, 1201, 1204, 1207, 1210, 1213, 1294, 1296, 1298, 1301-1302, 1305-1306, 1309-1310, 1313, 1315, 1317-1318, 1320, 1324, 1327, 1329, 1333, 1335, 1416, 1418, 1421-1422, 1425, 1427, 1429, 1431-1432, 1435, 1437, 1439-1440, 1443, 1447-1448, 1452, 1454, 1456
来源页码与试验方法 Typical core loss · ASTM A343 爱泼斯坦方圈试验
试验条件说明（英文） ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF 第 8 页 · 数据序号 968, 971-972, 975, 977-978, 981, 983, 985-986, 988, 991, 993, 996, 999, 1001, 1004, 1007, 1173-1174, 1176, 1179, 1181-1182, 1185-1186, 1188, 1191-1192, 1195, 1197-1198, 1202, 1205, 1209, 1211-1212, 1295, 1297, 1299-1300, 1303-1304, 1307-1308, 1311-1312, 1314, 1316, 1319, 1321, 1323, 1326, 1330, 1332, 1334, 1417, 1419-1420, 1423-1424, 1426, 1428, 1430, 1433-1434, 1436, 1438, 1441-1442, 1446,

1449, 1453, 1455, 1457
来源页码与试验方法 Typical core loss · ASTM A804 剪切后原状态单片试验
试验条件说明（英文） ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF 第 3 页 · 数据序号 994, 1000, 1200, 1206, 1322, 1328, 1444, 1450
来源页码与试验方法 TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · ASTM A804 剪切后原状态单片试验
试验条件说明（英文） As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF 第 3 页 · 数据序号 995, 1002, 1203, 1208, 1325, 1331, 1445, 1451
来源页码与试验方法 TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · ASTM A804 剪切后原状态单片试验
试验条件说明（英文） As-sheared sheet samples cut parallel to the rolling direction, ASTM A804; nominal 7.65 g/cm³.

PDF 第 9 页 · 数据序号 1008, 1011-1012, 1015-1016, 1018, 1021, 1023-1024, 1026, 1028, 1031, 1033, 1035-1036, 1038, 1041-1042, 1044, 1215, 1217, 1219, 1221, 1223-1224, 1227, 1229-1230, 1233-1234, 1237-1238, 1241-1242, 1244, 1246, 1249-1250, 1337-1338, 1341, 1343, 1345-1346, 1349-1350, 1353, 1355, 1357-1358, 1360, 1363-1364, 1366, 1369-1370, 1373, 1458, 1460, 1462, 1464, 1467, 1469-1470, 1473, 1475-1476, 1479-1480, 1482, 1485, 1487, 1489, 1491, 1493-1494
来源页码与试验方法 Typical RMS exciting power · ASTM A804 剪切后原状态单片试验
试验条件说明（英文） ASTM A804 as-sheared SST specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF 第 9 页 · 数据序号 1009-1010, 1013-1014, 1017, 1019-1020, 1022, 1025, 1027, 1029-1030, 1032, 1034, 1037, 1039-1040, 1043, 1045, 1214, 1216, 1218, 1220, 1222, 1225-1226, 1228, 1231-1232, 1235-1236, 1239-1240, 1243, 1245, 1247-1248, 1251, 1336, 1339-1340, 1342, 1344, 1347-1348, 1351-1352, 1354, 1356, 1359, 1361-1362, 1365, 1367-1368, 1371-1372, 1459, 1461, 1463, 1465-1466, 1468, 1471-1472, 1474, 1477-1478, 1481, 1483-1484, 1486, 1488, 1490, 1492, 1495
来源页码与试验方法 Typical RMS exciting power · ASTM A343 爱泼斯坦方圈试验
试验条件说明（英文） ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Cleveland-Cliffs

LITE CARLITE® and Mill-Anneal Grain-Oriented Electrical Steels
版本 October 2023 (printed, back cover) 打开原厂资料

PDF 第 11 页 · 数据序号 883-896, 898, 900, 902, 904-905, 925-938, 941-942, 944, 946-947, 1046-1059, 1062-1063, 1065, 1067-1068, 1130-1143, 1145, 1147, 1149, 1151-1152
来源页码与试验方法 Table 8 – Typical core loss · ASTM A343 爱泼斯坦方圈试验
试验条件说明（英文） ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF 第 3 页 · 数据序号 897, 901, 939, 943, 1060, 1064, 1102, 1106, 1144, 1148, 1266, 1270, 1388, 1392, 1510, 1514
来源页码与试验方法 TABLE 1 – GUARANTEED CORE LOSS · ASTM A343 爱泼斯坦方圈试验
试验条件说明（英文） Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF 第 4 页 · 数据序号 899, 903, 940, 945, 1061, 1066, 1104, 1108, 1146, 1150, 1267, 1272, 1389, 1394, 1512, 1515
来源页码与试验方法 TABLE 2 – TYPICAL CORE LOSS · ASTM A343 爱泼斯坦方圈试验
试验条件说明（英文） Stress-relief-annealed Epstein samples in rolling direction per ASTM A343; nominal 7.65 g/cm³.

PDF 第 13 页 · 数据序号 906-924, 948-966, 1069-1087, 1153-1171
来源页码与试验方法 Table 10 – Typical RMS exciting power · ASTM A343 爱泼斯坦方圈试验
试验条件说明（英文） ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF 第 12 页 · 数据序号 1088-1101, 1103, 1105, 1107, 1109-1110, 1252-1265, 1268-1269, 1271, 1273-1274, 1374-1387, 1390-1391, 1393, 1395-1396, 1496-1509, 1511, 1513, 1516-1518
来源页码与试验方法 Table 9 – Typical core loss · ASTM A343 爱泼斯坦方圈试验
试验条件说明（英文） ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

PDF 第 14 页 · 数据序号 1111-1129, 1275-1293, 1397-1415, 1519-1537
来源页码与试验方法 Table 11 – Typical RMS exciting power · ASTM A343 爱泼斯坦方圈试验
试验条件说明（英文） ASTM A343 Epstein specimens, as in the indicated table. Source induction in kG converted exactly to T; published original-frequency values are preserved.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® H Grain-Oriented Electrical Steel
版本 October 2024 (printed, back cover) 打开原厂资料

PDF 第 12 页 · 数据序号 517, 519, 522, 524-525, 527, 530, 532-533, 536, 538, 540-541, 543, 548, 550, 552, 556, 558, 640-641, 643, 646, 648-649, 651, 653, 656, 658-659, 661, 664, 666, 668, 671, 675, 677, 680, 762-763, 765, 768-769, 772, 774-775, 778, 780-781, 783, 786-787, 790, 794, 798-799, 802
来源页码与试验方法 Table 10 – Typical core loss · ASTM A343 爱泼斯坦方圈试验
试验条件说明（英文） ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

PDF 第 10 页 · 数据序号 518, 520-521, 523, 526, 528-529, 531, 534-535, 537, 539, 542, 544, 546, 549, 554-555, 557, 597-610, 613-614, 616, 618-619, 639, 642, 644-645, 647, 650, 652, 654-655, 657, 660, 662-663, 665, 670, 672, 676, 678-679, 719-732, 735-736, 738, 740-741, 761, 764, 766-767, 770-771, 773, 776-777, 779, 782, 784-785, 788, 792-793, 796, 800-801, 841-854, 857-858, 860, 862-863
来源页码与试验方法 Table 8 – Typical core loss · ASTM A804 剪切后原状态单片试验
试验条件说明（英文） ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF 第 3 页 · 数据序号 545, 551, 611, 615, 667, 673, 733, 737, 789, 795, 855, 859
来源页码与试验方法 Table 1 – Guaranteed core loss · ASTM A804 剪切后原状态单片试验
试验条件说明（英文） As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF 第 3 页 · 数据序号 547, 553, 612, 617, 669, 674, 734, 739, 791, 797, 856, 861
来源页码与试验方法 Table 2 – Typical electrical and magnetic properties · ASTM A804 剪切后原状态单片试验
试验条件说明（英文） As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF 第 11 页 · 数据序号 559, 562, 564, 566-567, 569, 571, 573, 575, 578, 580, 582-583, 585, 587, 589, 592-593, 595, 620-638, 682-683, 686-687, 690, 692, 694, 696-697, 699, 701, 704-705, 708, 710, 712-713, 715, 717, 742-760, 803, 805, 808, 810-811, 813, 815, 818-819, 822-823, 826, 828-829, 832-833, 835, 838, 840, 864-882
来源页码与试验方法 Table 9 – Typical RMS exciting power · ASTM A804 剪切后原状态单片试验
试验条件说明（英文） ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF 第 12 页 · 数据序号 560-561, 563, 565, 568, 570, 572, 574, 576-577, 579, 581, 584, 586, 588, 590-591, 594, 596, 681, 684-685, 688-689, 691, 693, 695, 698, 700, 702-703, 706-707, 709, 711, 714, 716, 718, 804, 806-807, 809, 812, 814, 816-817, 820-821, 824-825, 827, 830-831, 834, 836-837, 839
来源页码与试验方法 Table 10, lower panel – RMS exciting power · ASTM A343 爱泼斯坦方圈试验
试验条件说明（英文） ASTM A343 Epstein specimens as indicated by table heading.

Cleveland-Cliffs

TRAN-COR® X Grain-Oriented Electrical Steels
版本 July 2025 (printed, back cover) 打开原厂资料

PDF 第 4 页 · 数据序号 495-509, 511, 513, 515-516, 1538-1552, 1554, 1557-1574, 1576, 1578, 1580-1581
来源页码与试验方法 Table 4 – Typical core loss · ASTM A804 剪切后原状态单片试验
试验条件说明（英文） ASTM A804 as-sheared SST specimens as indicated by table heading.

PDF 第 3 页 · 数据序号 510, 514, 1553, 1556, 1575, 1579

来源页码与试验方法 Table 2 – Typical electrical and magnetic properties · ASTM A804 剪切后原状态单片试验

试验条件说明（英文） As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

PDF 第 2 页 · 数据序号 512, 1555, 1577

来源页码与试验方法 Table 1 – Guaranteed core loss · ASTM A804 剪切后原状态单片试验

试验条件说明（英文） As-sheared single-sheet specimens from fully processed coil, cut parallel to the rolling direction; ASTM A804.

独立汇编

宸帆电气根据钢厂公开数据独立整理。

按原厂技术规定及书面订单条件验收。典型值和参考值用于评估。

钢带数据供工程参考，成品铁芯损耗须另行验证。

版本 2026-11-14.2