ET 110-30 LS

取向硅钢性能数据

资料摘要

牌号	ET 110-30 LS
制造商与厚度	Stalprodukt · 0.3 mm
已公布频率	50 Hz / 60 Hz
公布的磁通密度范围	1.5-1.7 T
不同磁通密度点数	2
性能指标	**比总损耗 • 磁感应强度**

50 Hz 性能

表 01 · 单片试验（IEC 60404-3:2009） · 原厂未注明 B 或 J

峰值磁通密度 (T)	比总损耗 保证上限 · W/kg	比总损耗 典型值 · W/kg
1.5	0.78	0.77
1.7	1.10	1.07

60 Hz 性能

表 02 · 单片试验（IEC 60404-3:2009） · 原厂未注明 B 或 J

峰值磁通密度 (T)	比总损耗 保证上限 · W/lb	比总损耗 典型值 · W/kg
1.5	0.45	0.99
1.7	0.65	1.39

其他性能

原厂未单列频率

表 03 · 单片试验（IEC 60404-3:2009）

磁场强度 (A/m)	磁感应强度 保证下限 · T	磁感应强度 典型值 · T
800	1.80	1.87

短横线表示原厂未公布该数值。

原厂资料与试验条件

按表号及数据序号查询原厂试验条件。

Stalprodukt

Blachy elektrotechniczne / Grain Oriented Electrical Steel

版本 Bochnia 2023 (printed, back cover) 打开原厂资料

PDF 第 7 页 · 表 01

CGO DR magnetic properties (W/kg) · 单片试验（IEC 60404-3:2009）

试验条件说明（英文） Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled. 1.5 T / 50 Hz maximum requires agreement (p. 4).

表 1 · 比总损耗 · 保证上限 · W/kg · 1.5

PDF 第 7 页 · 表 01,02,03

CGO DR magnetic properties (W/kg) · 单片试验（IEC 60404-3:2009）

试验条件说明（英文） Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

表 1 · 比总损耗 · 保证上限 · W/kg · 1.7

PDF 第 7 页 · 表 02

CGO DR magnetic properties (W/lb) · 单片试验（IEC 60404-3:2009）

试验条件说明（英文） Laser-treated material: single-sheet tester per the manufacturer's specific note. Independent 60 Hz columns are printed; per-coil 60 Hz measurements are on request (catalogue p. 4). Flux basis in the loss table is unlabelled.

独立汇编

宸帆电气根据钢厂公开数据独立整理。

按原厂技术规定及书面订单条件验收。典型值和参考值用于评估。

钢带数据供工程参考，成品铁芯损耗须另行验证。

版本 2026-11-14.2