Baosteel

制造商牌号资料

资料摘要

牌号数据表数	148
原厂公布的数值记录	1243
已公布频率	50 Hz / 60 Hz
公布的磁通密度范围	1.5-1.7 T
不同磁通密度点数	2

50 Hz 性能

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1	**18QG080** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	典型值
2	**18QG080** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
3	**18QG085** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	典型值
4	**18QG085** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
5	**18QG095** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
6	**18QG095** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
7	**18RK065** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	典型值
8	**18RK065** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
9	**18RK070** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	典型值
10	**18RK070** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
11	**18RK075** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	典型值
12	**18RK075** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
13	**18RK085** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	典型值
14	**18RK085** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
15	**20QG080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	典型值
16	**20QG080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
17	**20QG085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
18	**20QG085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	典型值
19	**20QG095** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	典型值
20	**20QG095** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
21	**20RK070** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	典型值
22	**20RK070** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
23	**20RK075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	典型值
24	**20RK075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	典型值
25	**20RK085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	典型值
26	**20RK085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	典型值
27	**23Q110** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	典型值
28	**23Q110** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	典型值
29	**23QG085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	典型值
30	**23QG085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	典型值
31	**23QG090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
32	**23QG090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	典型值
33	**23QG095** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	典型值
34	**23QG095** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	典型值
35	**23QG100** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	典型值
36	**23QG100** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
37	**23RK075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	典型值
38	**23RK075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	典型值
39	**23RK080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	典型值
40	**23RK080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
41	**23RK085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	典型值
42	**23RK085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	典型值
43	**23RK090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	典型值
44	**23RK090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	典型值
45	**23RK100** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
46	**23RK100** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	典型值
47	**27Q120** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	典型值
48	**27Q120** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	典型值
49	**27QG090** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	典型值
50	**27QG090** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	典型值
51	**27QG095** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	典型值
52	**27QG095** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
53	**27QG100** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	典型值
54	**27QG100** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	典型值
55	**27QG120** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
56	**27QG120** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	典型值
57	**27RK085** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	典型值
58	**27RK085** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	典型值
59	**27RK090** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
60	**27RK090** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	典型值
61	**27RK095** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	典型值
62	**27RK095** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	典型值
63	**27RK100** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	典型值
64	**27RK100** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	典型值
65	**30Q120** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
66	**30Q120** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	典型值
67	**30Q130** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	典型值
68	**30Q130** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	典型值
69	**30QG100** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
70	**30QG100** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	典型值
71	**30QG105** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	典型值
72	**30QG105** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	典型值
73	**30QG120** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
74	**30QG120** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	典型值
75	**30RK095** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
76	**30RK095** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	典型值
77	**30RK100** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	典型值
78	**30RK100** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	典型值
79	**30RK105** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	典型值
80	**30RK105** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	典型值
81	**35Q145** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	典型值
82	**35Q145** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	典型值
83	**35Q155** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	典型值
84	**35Q155** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	典型值
85	**35QG135** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	典型值
86	**35QG135** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	典型值
87	**B18HS065** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	保证上限
88	**B18HS065** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
89	**B18HS070** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	保证上限
90	**B18HS070** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
91	**B18HS075** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	保证上限
92	**B18HS075** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
93	**B18P070** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	公开参考值
94	**B18P070** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	典型值
95	**B18P070** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	保证上限
96	**B18P070** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	典型值
97	**B18P075** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	公开参考值
98	**B18P075** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	典型值
99	**B18P075** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	保证上限
100	**B18P075** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	典型值
101	**B18P080** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	公开参考值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
102	**B18P080** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	典型值
103	**B18P080** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	保证上限
104	**B18P080** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	典型值
105	**B18P085** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	公开参考值
106	**B18P085** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	保证上限
107	**B18R055** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.41** W/kg	公开参考值
108	**B18R055** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.40** W/kg	典型值
109	**B18R055** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.55** W/kg	保证上限
110	**B18R055** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.54** W/kg	典型值
111	**B18R060** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	公开参考值
112	**B18R060** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	典型值
113	**B18R060** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	保证上限
114	**B18R060** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	典型值
115	**B18R065** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	公开参考值
116	**B18R065** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	典型值
117	**B18R065** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	保证上限
118	**B18R065** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
119	**B18R070** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	公开参考值
120	**B18R070** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	典型值
121	**B18R070** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	保证上限
122	**B18R070** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
123	**B18R075** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	公开参考值
124	**B18R075** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	典型值
125	**B18R075** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	保证上限
126	**B18R075** Baosteel	0.18	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
127	**B20HS065** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	保证上限
128	**B20HS065** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
129	**B20HS070** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
130	**B20HS070** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
131	**B20HS075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	公开参考值
132	**B20HS075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	保证上限
133	**B20HS075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
134	**B20HS080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	公开参考值
135	**B20HS080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	保证上限
136	**B20HS080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
137	**B20HS085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	公开参考值
138	**B20HS085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	保证上限
139	**B20HS085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
140	**B20P075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	公开参考值
141	**B20P075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	典型值
142	**B20P075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	保证上限
143	**B20P075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	典型值
144	**B20P080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	公开参考值
145	**B20P080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	典型值
146	**B20P080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	保证上限
147	**B20P080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	典型值
148	**B20P085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	公开参考值
149	**B20P085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	典型值
150	**B20P085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	保证上限
151	**B20P085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
152	**B20PD080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	公开参考值
153	**B20PD080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	保证上限
154	**B20R060** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.45** W/kg	公开参考值
155	**B20R060** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.44** W/kg	典型值
156	**B20R060** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.60** W/kg	保证上限
157	**B20R060** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.59** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
158	**B20R065** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.48** W/kg	公开参考值
159	**B20R065** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	典型值
160	**B20R065** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.65** W/kg	保证上限
161	**B20R065** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
162	**B20R070** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	公开参考值
163	**B20R070** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	典型值
164	**B20R070** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	保证上限
165	**B20R070** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
166	**B20R075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	公开参考值
167	**B20R075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	典型值
168	**B20R075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	保证上限
169	**B20R075** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
170	**B20R080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	公开参考值
171	**B20R080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	典型值
172	**B20R080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	保证上限
173	**B20R080** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	典型值
174	**B20R085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	公开参考值
175	**B20R085** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	保证上限
176	**B20RD065** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.47** W/kg	公开参考值
177	**B20RD065** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.64** W/kg	保证上限
178	**B20RD070** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.51** W/kg	公开参考值
179	**B20RD070** Baosteel	0.20	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	保证上限
180	**B23G110** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	公开参考值
181	**B23G110** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	典型值
182	**B23G110** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	保证上限
183	**B23G110** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	典型值
184	**B23HS070** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	保证上限
185	**B23HS070** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
186	**B23HS075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	公开参考值
187	**B23HS075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	典型值
188	**B23HS075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	保证上限
189	**B23HS075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
190	**B23HS080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	公开参考值
191	**B23HS080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	典型值
192	**B23HS080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	保证上限
193	**B23HS080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
194	**B23HS085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	公开参考值
195	**B23HS085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	典型值
196	**B23HS085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	保证上限
197	**B23HS085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
198	**B23HS090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	公开参考值
199	**B23HS090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	典型值
200	**B23HS090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	保证上限
201	**B23HS090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	典型值
202	**B23P080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	公开参考值
203	**B23P080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	典型值
204	**B23P080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	保证上限
205	**B23P080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	典型值
206	**B23P085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	公开参考值
207	**B23P085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	典型值
208	**B23P085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	保证上限
209	**B23P085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
210	**B23P090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	公开参考值
211	**B23P090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
212	**B23P090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	保证上限
213	**B23P090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
214	**B23P095** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	公开参考值
215	**B23P095** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	典型值
216	**B23P095** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	保证上限
217	**B23P095** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	典型值
218	**B23P100** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	公开参考值
219	**B23P100** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	典型值
220	**B23P100** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	保证上限
221	**B23P100** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
222	**B23PD085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	公开参考值
223	**B23PD085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	保证上限
224	**B23PD090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	公开参考值
225	**B23PD090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	保证上限
226	**B23R070** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	公开参考值
227	**B23R070** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	典型值
228	**B23R070** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	保证上限
229	**B23R070** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.69** W/kg	典型值
230	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	公开参考值
231	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	保证上限
232	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
233	**B23R075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	公开参考值
234	**B23R075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	典型值
235	**B23R075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	保证上限
236	**B23R075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	典型值
237	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	公开参考值
238	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	典型值
239	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	保证上限
240	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
241	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
242	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	典型值
243	**B23R080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	公开参考值
244	**B23R080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	典型值
245	**B23R080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	保证上限
246	**B23R080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	典型值
247	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	公开参考值
248	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	典型值
249	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.79** W/kg	保证上限
250	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	典型值
251	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
252	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	典型值
253	**B23R085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	公开参考值
254	**B23R085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	典型值
255	**B23R085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	保证上限
256	**B23R085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	典型值
257	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	公开参考值
258	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	典型值
259	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	保证上限
260	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	典型值
261	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
262	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**53** dB(A)	典型值
263	**B23R090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	公开参考值
264	**B23R090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	典型值
265	**B23R090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	保证上限
266	**B23R090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	典型值
267	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	公开参考值
268	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	保证上限
269	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
270	**B23RD070** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	公开参考值
271	**B23RD070** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	保证上限
272	**B23RD075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	公开参考值
273	**B23RD075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	典型值
274	**B23RD075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.74** W/kg	保证上限
275	**B23RD075** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
276	**B23RD080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	公开参考值
277	**B23RD080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	典型值
278	**B23RD080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	保证上限
279	**B23RD080** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	典型值
280	**B23RD085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	公开参考值
281	**B23RD085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	典型值
282	**B23RD085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	保证上限
283	**B23RD085** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
284	**B23RD090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	公开参考值
285	**B23RD090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	典型值
286	**B23RD090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	保证上限
287	**B23RD090** Baosteel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
288	**B27G120** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	公开参考值
289	**B27G120** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	典型值
290	**B27G120** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	保证上限
291	**B27G120** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	典型值
292	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	公开参考值
293	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	保证上限
294	**B27P085** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	公开参考值
295	**B27P085** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	典型值
296	**B27P085** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	保证上限
297	**B27P085** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
298	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	公开参考值
299	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	保证上限
300	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
301	**B27P090** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	公开参考值
302	**B27P090** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	典型值
303	**B27P090** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	保证上限
304	**B27P090** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	典型值
305	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	公开参考值
306	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	保证上限
307	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
308	**B27P095** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	公开参考值
309	**B27P095** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
310	**B27P095** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	保证上限
311	**B27P095** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	典型值
312	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	公开参考值
313	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	保证上限
314	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
315	**B27P100** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	公开参考值
316	**B27P100** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	典型值
317	**B27P100** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	保证上限
318	**B27P100** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	典型值
319	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	公开参考值
320	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
321	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	保证上限
322	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	典型值
323	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
324	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	典型值
325	**B27P110** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	公开参考值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
326	**B27P110** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	典型值
327	**B27P110** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	保证上限
328	**B27P110** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	典型值
329	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	公开参考值
330	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	保证上限
331	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
332	**B27P120** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	公开参考值
333	**B27P120** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	保证上限
334	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	公开参考值
335	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	保证上限
336	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
337	**B27R080** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	公开参考值
338	**B27R080** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	典型值
339	**B27R080** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	保证上限
340	**B27R080** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
341	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	公开参考值
342	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	保证上限
343	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
344	**B27R085** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	公开参考值
345	**B27R085** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	典型值
346	**B27R085** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	保证上限
347	**B27R085** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	典型值
348	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	公开参考值
349	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	保证上限
350	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
351	**B27R090** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	公开参考值
352	**B27R090** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
353	**B27R090** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
354	**B27R090** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.86** W/kg	典型值
355	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	公开参考值
356	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	典型值
357	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	保证上限
358	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	典型值
359	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
360	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	典型值
361	**B27R095** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	公开参考值
362	**B27R095** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	典型值
363	**B27R095** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	保证上限
364	**B27R095** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	典型值
365	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	公开参考值
366	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
367	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	保证上限
368	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	典型值
369	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**58** dB(A)	保证上限
370	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	典型值
371	**B30G120** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	公开参考值
372	**B30G120** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	典型值
373	**B30G120** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	保证上限
374	**B30G120** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	典型值
375	**B30G130** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	公开参考值
376	**B30G130** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	典型值
377	**B30G130** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	保证上限
378	**B30G130** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	典型值
379	**B30P090** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	公开参考值
380	**B30P090** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	典型值
381	**B30P090** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
382	**B30P090** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	典型值
383	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	公开参考值
384	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	保证上限
385	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	保证上限
386	**B30P095** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	公开参考值
387	**B30P095** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	典型值
388	**B30P095** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	保证上限
389	**B30P095** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	典型值
390	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	公开参考值
391	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	保证上限
392	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	保证上限
393	**B30P100** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	公开参考值
394	**B30P100** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
395	**B30P100** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	保证上限
396	**B30P100** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	典型值
397	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	公开参考值
398	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
399	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	保证上限
400	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	典型值
401	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	保证上限
402	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	典型值
403	**B30P105** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	公开参考值
404	**B30P105** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	典型值
405	**B30P105** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	保证上限
406	**B30P105** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	典型值
407	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	公开参考值
408	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	典型值
409	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
410	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	典型值
411	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	保证上限
412	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	典型值
413	**B30P120** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	公开参考值
414	**B30P120** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	典型值
415	**B30P120** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	保证上限
416	**B30P120** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	典型值
417	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	公开参考值
418	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
419	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	保证上限
420	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	典型值
421	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	保证上限
422	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	典型值
423	**B30R090** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	公开参考值
424	**B30R090** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
425	**B30R090** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	保证上限
426	**B30R090** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	典型值
427	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	公开参考值
428	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	保证上限
429	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	保证上限
430	**B30R095** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	公开参考值
431	**B30R095** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	典型值
432	**B30R095** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	保证上限
433	**B30R095** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	典型值
434	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	公开参考值
435	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	保证上限
436	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	保证上限
437	**B30R100** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	公开参考值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
438	**B30R100** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	典型值
439	**B30R100** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	保证上限
440	**B30R100** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	典型值
441	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	公开参考值
442	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	典型值
443	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	保证上限
444	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
445	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	保证上限
446	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**55** dB(A)	典型值
447	**B30R105** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	公开参考值
448	**B30R105** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	典型值
449	**B30R105** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	保证上限
450	**B30R105** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	典型值
451	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	公开参考值
452	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	保证上限
453	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	磁致伸缩速度级	50 Hz / 1.7 T (J)	**60** dB(A)	保证上限
454	**B35G135** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	公开参考值
455	**B35G135** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	典型值
456	**B35G135** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	保证上限
457	**B35G135** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	典型值
458	**B35G145** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	公开参考值
459	**B35G145** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
460	**B35G145** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	保证上限
461	**B35G145** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	典型值
462	**B35G155** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	公开参考值
463	**B35G155** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	典型值
464	**B35G155** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	保证上限
465	**B35G155** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
466	**B35P115** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	公开参考值
467	**B35P115** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	典型值
468	**B35P115** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	保证上限
469	**B35P115** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	典型值
470	**B35P125** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	公开参考值
471	**B35P125** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	典型值
472	**B35P125** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	保证上限
473	**B35P125** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	典型值
474	**B35P135** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	公开参考值
475	**B35P135** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	典型值
476	**B35P135** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	保证上限
477	**B35P135** Baosteel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	典型值

60 Hz 性能

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
478	**18QG080** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	典型值
479	**18QG080** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	典型值
480	**18QG085** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	典型值
481	**18QG085** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	典型值
482	**18QG095** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
483	**18QG095** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	典型值
484	**18RK065** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
485	**18RK065** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	典型值
486	**18RK070** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
487	**18RK070** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	典型值
488	**18RK075** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	典型值
489	**18RK075** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
490	**18RK085** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
491	**18RK085** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	典型值
492	**20QG080** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	典型值
493	**20QG080** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	典型值
494	**20QG085** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	典型值
495	**20QG085** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	典型值
496	**20QG095** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	典型值
497	**20QG095** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	典型值
498	**20RK070** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	典型值
499	**20RK070** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	典型值
500	**20RK075** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
501	**20RK075** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	典型值
502	**20RK085** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	典型值
503	**20RK085** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	典型值
504	**23Q110** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
505	**23Q110** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	典型值
506	**23QG085** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	典型值
507	**23QG085** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	典型值
508	**23QG090** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	典型值
509	**23QG090** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	典型值
510	**23QG095** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	典型值
511	**23QG095** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	典型值
512	**23QG100** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	典型值
513	**23QG100** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	典型值
514	**23RK075** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	典型值
515	**23RK075** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	典型值
516	**23RK080** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	典型值
517	**23RK080** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	典型值
518	**23RK085** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
519	**23RK085** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	典型值
520	**23RK090** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	典型值
521	**23RK090** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	典型值
522	**23RK100** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	典型值
523	**23RK100** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	典型值
524	**27Q120** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	典型值
525	**27Q120** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	典型值
526	**27QG090** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	典型值
527	**27QG090** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	典型值
528	**27QG095** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	典型值
529	**27QG095** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	典型值
530	**27QG100** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	典型值
531	**27QG100** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	典型值
532	**27QG120** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	典型值
533	**27QG120** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	典型值
534	**27RK085** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
535	**27RK085** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	典型值
536	**27RK090** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	典型值
537	**27RK090** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	典型值
538	**27RK095** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	典型值
539	**27RK095** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	典型值
540	**27RK100** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	典型值
541	**27RK100** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	典型值
542	**30Q120** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	典型值
543	**30Q120** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	典型值
544	**30Q130** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	典型值
545	**30Q130** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	典型值
546	**30QG100** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
547	**30QG100** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	典型值
548	**30QG105** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	典型值
549	**30QG105** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	典型值
550	**30QG120** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	典型值
551	**30QG120** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	典型值
552	**30RK095** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	典型值
553	**30RK095** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	典型值
554	**30RK100** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	典型值
555	**30RK100** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	典型值
556	**30RK105** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	典型值
557	**30RK105** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	典型值
558	**35Q145** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.24** W/kg	典型值
559	**35Q145** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	典型值
560	**35Q155** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	典型值
561	**35Q155** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	典型值
562	**35QG135** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	典型值
563	**35QG135** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	典型值
564	**B18P070** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	公开参考值
565	**B18P070** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	典型值
566	**B18P070** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	保证上限
567	**B18P070** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	典型值
568	**B18P075** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	公开参考值
569	**B18P075** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
570	**B18P075** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	保证上限
571	**B18P075** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	典型值
572	**B18P080** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	公开参考值
573	**B18P080** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	典型值
574	**B18P080** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
575	**B18P080** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	典型值
576	**B18P085** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	公开参考值
577	**B18P085** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	保证上限
578	**B18R055** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	公开参考值
579	**B18R055** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	典型值
580	**B18R055** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.71** W/kg	保证上限
581	**B18R055** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	典型值
582	**B18R060** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	公开参考值
583	**B18R060** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.58** W/kg	典型值
584	**B18R060** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	保证上限
585	**B18R060** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	典型值
586	**B18R065** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	公开参考值
587	**B18R065** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	典型值
588	**B18R065** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	保证上限
589	**B18R065** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
590	**B18R070** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	公开参考值
591	**B18R070** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	典型值
592	**B18R070** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	保证上限
593	**B18R070** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	典型值
594	**B18R075** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	公开参考值
595	**B18R075** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
596	**B18R075** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	保证上限
597	**B18R075** Baosteel	0.18	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.94** W/kg	典型值
598	**B20HS075** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	公开参考值
599	**B20HS075** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	保证上限
600	**B20HS080** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	公开参考值
601	**B20HS080** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	保证上限
602	**B20HS085** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	公开参考值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
603	**B20HS085** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	保证上限
604	**B20P075** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	公开参考值
605	**B20P075** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
606	**B20P075** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	保证上限
607	**B20P075** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	典型值
608	**B20P080** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	公开参考值
609	**B20P080** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
610	**B20P080** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	保证上限
611	**B20P080** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	典型值
612	**B20P085** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	公开参考值
613	**B20P085** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	典型值
614	**B20P085** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	保证上限
615	**B20P085** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	典型值
616	**B20PD080** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	公开参考值
617	**B20PD080** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	保证上限
618	**B20R060** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.60** W/kg	公开参考值
619	**B20R060** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.59** W/kg	典型值
620	**B20R060** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	保证上限
621	**B20R060** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.76** W/kg	典型值
622	**B20R065** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	公开参考值
623	**B20R065** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	典型值
624	**B20R065** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	保证上限
625	**B20R065** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.82** W/kg	典型值
626	**B20R070** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	公开参考值
627	**B20R070** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	典型值
628	**B20R070** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	保证上限
629	**B20R070** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	典型值
630	**B20R075** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	公开参考值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
631	**B20R075** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	典型值
632	**B20R075** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	保证上限
633	**B20R075** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	典型值
634	**B20R080** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	公开参考值
635	**B20R080** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	典型值
636	**B20R080** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	保证上限
637	**B20R080** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	典型值
638	**B20R085** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	公开参考值
639	**B20R085** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	保证上限
640	**B20RD065** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	公开参考值
641	**B20RD065** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	保证上限
642	**B20RD070** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.68** W/kg	公开参考值
643	**B20RD070** Baosteel	0.20	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	保证上限
644	**B23G110** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	公开参考值
645	**B23G110** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
646	**B23G110** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	保证上限
647	**B23G110** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	典型值
648	**B23HS075** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	公开参考值
649	**B23HS075** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
650	**B23HS075** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	保证上限
651	**B23HS075** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	典型值
652	**B23HS080** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	公开参考值
653	**B23HS080** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
654	**B23HS080** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	保证上限
655	**B23HS080** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	典型值
656	**B23HS085** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	公开参考值
657	**B23HS085** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	典型值
658	**B23HS085** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
659	**B23HS085** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	典型值
660	**B23HS090** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	公开参考值
661	**B23HS090** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
662	**B23HS090** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	保证上限
663	**B23HS090** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	典型值
664	**B23P080** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	公开参考值
665	**B23P080** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
666	**B23P080** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	保证上限
667	**B23P080** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	典型值
668	**B23P085** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	公开参考值
669	**B23P085** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	典型值
670	**B23P085** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	保证上限
671	**B23P085** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	典型值
672	**B23P090** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	公开参考值
673	**B23P090** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	典型值
674	**B23P090** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	保证上限
675	**B23P090** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	典型值
676	**B23P095** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	公开参考值
677	**B23P095** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	典型值
678	**B23P095** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	保证上限
679	**B23P095** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	典型值
680	**B23P100** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	公开参考值
681	**B23P100** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	典型值
682	**B23P100** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	保证上限
683	**B23P100** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	典型值
684	**B23PD085** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	公开参考值
685	**B23PD085** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	保证上限
686	**B23PD090** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	公开参考值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
687	**B23PD090** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	保证上限
688	**B23R070** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	公开参考值
689	**B23R070** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	典型值
690	**B23R070** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	保证上限
691	**B23R070** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	典型值
692	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	公开参考值
693	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	保证上限
694	**B23R075** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	公开参考值
695	**B23R075** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	典型值
696	**B23R075** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	保证上限
697	**B23R075** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	典型值
698	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	公开参考值
699	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	典型值
700	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	保证上限
701	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	典型值
702	**B23R080** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	公开参考值
703	**B23R080** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	典型值
704	**B23R080** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	保证上限
705	**B23R080** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	典型值
706	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	公开参考值
707	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	典型值
708	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	保证上限
709	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	典型值
710	**B23R085** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	公开参考值
711	**B23R085** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
712	**B23R085** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	保证上限
713	**B23R085** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	典型值
714	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	公开参考值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
715	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
716	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	保证上限
717	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	典型值
718	**B23R090** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	公开参考值
719	**B23R090** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	典型值
720	**B23R090** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	保证上限
721	**B23R090** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	典型值
722	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	公开参考值
723	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	保证上限
724	**B23RD070** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	公开参考值
725	**B23RD070** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	保证上限
726	**B23RD075** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	公开参考值
727	**B23RD075** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
728	**B23RD075** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	保证上限
729	**B23RD075** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	典型值
730	**B23RD080** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	公开参考值
731	**B23RD080** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	典型值
732	**B23RD080** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	保证上限
733	**B23RD080** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	典型值
734	**B23RD085** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	公开参考值
735	**B23RD085** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
736	**B23RD085** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	保证上限
737	**B23RD085** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	典型值
738	**B23RD090** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	公开参考值
739	**B23RD090** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	典型值
740	**B23RD090** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	保证上限
741	**B23RD090** Baosteel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	典型值
742	**B27G120** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	公开参考值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
743	**B27G120** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	典型值
744	**B27G120** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.51** W/kg	保证上限
745	**B27G120** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	典型值
746	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.40** W/kg	公开参考值
747	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	保证上限
748	**B27P085** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	公开参考值
749	**B27P085** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	典型值
750	**B27P085** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	保证上限
751	**B27P085** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	典型值
752	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	公开参考值
753	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	保证上限
754	**B27P090** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	公开参考值
755	**B27P090** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	典型值
756	**B27P090** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	保证上限
757	**B27P090** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	典型值
758	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	公开参考值
759	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	保证上限
760	**B27P095** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	公开参考值
761	**B27P095** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	典型值
762	**B27P095** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	保证上限
763	**B27P095** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	典型值
764	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	公开参考值
765	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	保证上限
766	**B27P100** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	公开参考值
767	**B27P100** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	典型值
768	**B27P100** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	保证上限
769	**B27P100** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	典型值
770	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	公开参考值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
771	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	典型值
772	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	保证上限
773	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	典型值
774	**B27P110** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	公开参考值
775	**B27P110** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	典型值
776	**B27P110** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	保证上限
777	**B27P110** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	典型值
778	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	公开参考值
779	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	保证上限
780	**B27P120** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	公开参考值
781	**B27P120** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	保证上限
782	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	公开参考值
783	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	保证上限
784	**B27R080** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	公开参考值
785	**B27R080** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
786	**B27R080** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	保证上限
787	**B27R080** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	典型值
788	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	公开参考值
789	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.06** W/kg	保证上限
790	**B27R085** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	公开参考值
791	**B27R085** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	典型值
792	**B27R085** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	保证上限
793	**B27R085** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	典型值
794	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	公开参考值
795	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	保证上限
796	**B27R090** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	公开参考值
797	**B27R090** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	典型值
798	**B27R090** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
799	**B27R090** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	典型值
800	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	公开参考值
801	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	典型值
802	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	保证上限
803	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	典型值
804	**B27R095** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	公开参考值
805	**B27R095** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	典型值
806	**B27R095** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	保证上限
807	**B27R095** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	典型值
808	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	公开参考值
809	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	典型值
810	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	保证上限
811	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	典型值
812	**B30G120** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.07** W/kg	公开参考值
813	**B30G120** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	典型值
814	**B30G120** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	保证上限
815	**B30G120** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.43** W/kg	典型值
816	**B30G130** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.12** W/kg	公开参考值
817	**B30G130** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	典型值
818	**B30G130** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	保证上限
819	**B30G130** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.49** W/kg	典型值
820	**B30P090** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	公开参考值
821	**B30P090** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	典型值
822	**B30P090** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	保证上限
823	**B30P090** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	典型值
824	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.92** W/kg	公开参考值
825	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	保证上限
826	**B30P095** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	公开参考值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
827	**B30P095** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	典型值
828	**B30P095** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	保证上限
829	**B30P095** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	典型值
830	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	公开参考值
831	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	保证上限
832	**B30P100** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	公开参考值
833	**B30P100** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	典型值
834	**B30P100** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	保证上限
835	**B30P100** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	典型值
836	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.00** W/kg	公开参考值
837	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	典型值
838	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	保证上限
839	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	典型值
840	**B30P105** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	公开参考值
841	**B30P105** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	典型值
842	**B30P105** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	保证上限
843	**B30P105** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.31** W/kg	典型值
844	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	公开参考值
845	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	典型值
846	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	保证上限
847	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	典型值
848	**B30P120** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	公开参考值
849	**B30P120** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	典型值
850	**B30P120** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	保证上限
851	**B30P120** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	典型值
852	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.05** W/kg	公开参考值
853	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	典型值
854	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
855	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	典型值
856	**B30R090** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	公开参考值
857	**B30R090** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	典型值
858	**B30R090** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	保证上限
859	**B30R090** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	典型值
860	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	公开参考值
861	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	保证上限
862	**B30R095** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	公开参考值
863	**B30R095** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
864	**B30R095** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	保证上限
865	**B30R095** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	典型值
866	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	公开参考值
867	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	保证上限
868	**B30R100** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	公开参考值
869	**B30R100** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	典型值
870	**B30R100** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	保证上限
871	**B30R100** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	典型值
872	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	公开参考值
873	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	典型值
874	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	保证上限
875	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	典型值
876	**B30R105** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	公开参考值
877	**B30R105** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	典型值
878	**B30R105** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	保证上限
879	**B30R105** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	典型值
880	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	公开参考值
881	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	保证上限
882	**B35G135** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.23** W/kg	公开参考值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
883	**B35G135** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	典型值
884	**B35G135** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.61** W/kg	保证上限
885	**B35G135** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	典型值
886	**B35G145** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.27** W/kg	公开参考值
887	**B35G145** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.25** W/kg	典型值
888	**B35G145** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.67** W/kg	保证上限
889	**B35G145** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.64** W/kg	典型值
890	**B35G155** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.37** W/kg	公开参考值
891	**B35G155** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	典型值
892	**B35G155** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.80** W/kg	保证上限
893	**B35G155** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.73** W/kg	典型值
894	**B35P115** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	公开参考值
895	**B35P115** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	典型值
896	**B35P115** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	保证上限
897	**B35P115** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.48** W/kg	典型值
898	**B35P125** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	公开参考值
899	**B35P125** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.16** W/kg	典型值
900	**B35P125** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	保证上限
901	**B35P125** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	典型值
902	**B35P135** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	公开参考值
903	**B35P135** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.18** W/kg	典型值
904	**B35P135** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	保证上限
905	**B35P135** Baosteel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	典型值

其他性能

原厂未单列频率

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
906	**18QG080** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
907	**18QG085** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
908	**18QG095** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
909	**18RK065** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
910	**18RK070** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
911	**18RK075** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
912	**18RK085** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
913	**20QG080** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
914	**20QG085** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
915	**20QG095** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
916	**20RK070** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
917	**20RK075** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
918	**20RK085** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
919	**23Q110** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
920	**23QG085** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
921	**23QG090** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
922	**23QG095** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
923	**23QG100** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
924	**23RK075** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
925	**23RK080** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
926	**23RK085** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
927	**23RK090** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
928	**23RK100** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
929	**27Q120** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
930	**27QG090** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
931	**27QG095** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
932	**27QG100** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
933	**27QG120** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
934	**27RK085** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
935	**27RK090** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
936	**27RK095** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
937	**27RK100** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
938	**30Q120** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
939	**30Q130** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
940	**30QG100** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
941	**30QG105** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
942	**30QG120** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
943	**30RK095** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
944	**30RK100** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
945	**30RK105** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
946	**35Q145** Baosteel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.87** T	典型值
947	**35Q155** Baosteel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.86** T	典型值
948	**35QG135** Baosteel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
949	**B18HS065** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
950	**B18HS065** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
951	**B18HS065** Baosteel	0.18	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限
952	**B18HS070** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
953	**B18HS070** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
954	**B18HS070** Baosteel	0.18	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限
955	**B18HS075** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
956	**B18HS075** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
957	**B18HS075** Baosteel	0.18	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限
958	**B18P070** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
959	**B18P070** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
960	**B18P070** Baosteel	0.18	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限
961	**B18P075** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
962	**B18P075** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
963	**B18P075** Baosteel	0.18	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
964	**B18P080** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	保证下限
965	**B18P080** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
966	**B18P080** Baosteel	0.18	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限
967	**B18P085** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	保证下限
968	**B18P085** Baosteel	0.18	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限
969	**B18R055** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	保证下限
970	**B18R055** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
971	**B18R055** Baosteel	0.18	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限
972	**B18R060** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	保证下限
973	**B18R060** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
974	**B18R060** Baosteel	0.18	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限
975	**B18R065** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	保证下限
976	**B18R065** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
977	**B18R065** Baosteel	0.18	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限
978	**B18R070** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
979	**B18R070** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
980	**B18R070** Baosteel	0.18	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限
981	**B18R075** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
982	**B18R075** Baosteel	0.18	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
983	**B18R075** Baosteel	0.18	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限
984	**B20HS065** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	保证下限
985	**B20HS065** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
986	**B20HS065** Baosteel	0.20	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限
987	**B20HS070** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
988	**B20HS070** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
989	**B20HS070** Baosteel	0.20	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限
990	**B20HS075** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
991	**B20HS075** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
992	**B20HS075** Baosteel	0.20	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限
993	**B20HS080** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
994	**B20HS080** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
995	**B20HS080** Baosteel	0.20	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限
996	**B20HS085** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
997	**B20HS085** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
998	**B20HS085** Baosteel	0.20	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限
999	**B20P075** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1000	**B20P075** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
1001	**B20P075** Baosteel	0.20	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限
1002	**B20P080** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1003	**B20P080** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
1004	**B20P080** Baosteel	0.20	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限
1005	**B20P085** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	保证下限
1006	**B20P085** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1007	**B20P085** Baosteel	0.20	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限
1008	**B20PD080** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
1009	**B20PD080** Baosteel	0.20	叠片系数	-	**0.955** 无量纲	保证下限
1010	**B20R060** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	保证下限
1011	**B20R060** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1012	**B20R060** Baosteel	0.20	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限
1013	**B20R065** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	保证下限
1014	**B20R065** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1015	**B20R065** Baosteel	0.20	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限
1016	**B20R070** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	保证下限
1017	**B20R070** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
1018	**B20R070** Baosteel	0.20	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限
1019	**B20R075** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1020	**B20R075** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
1021	**B20R075** Baosteel	0.20	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限
1022	**B20R080** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
1023	**B20R080** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
1024	**B20R080** Baosteel	0.20	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限
1025	**B20R085** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
1026	**B20R085** Baosteel	0.20	叠片系数	-	**0.950** 无量纲	保证下限
1027	**B20RD065** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
1028	**B20RD065** Baosteel	0.20	叠片系数	-	**0.955** 无量纲	保证下限
1029	**B20RD070** Baosteel	0.20	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
1030	**B20RD070** Baosteel	0.20	叠片系数	-	**0.955** 无量纲	保证下限
1031	**B23G110** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.85** T	保证下限
1032	**B23G110** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
1033	**B23G110** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.955** 无量纲	保证下限
1034	**B23HS070** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	保证下限
1035	**B23HS070** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
1036	**B23HS070** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.955** 无量纲	保证下限
1037	**B23HS075** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
1038	**B23HS075** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
1039	**B23HS075** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.955** 无量纲	保证下限
1040	**B23HS080** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
1041	**B23HS080** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
1042	**B23HS080** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.955** 无量纲	保证下限
1043	**B23HS085** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
1044	**B23HS085** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
1045	**B23HS085** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.955** 无量纲	保证下限
1046	**B23HS090** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
1047	**B23HS090** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1048	**B23HS090** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.955** 无量纲	保证下限
1049	**B23P080** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1050	**B23P080** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
1051	**B23P080** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.955** 无量纲	保证下限
1052	**B23P085** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1053	**B23P085** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
1054	**B23P085** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.955** 无量纲	保证下限
1055	**B23P090** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	保证下限
1056	**B23P090** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1057	**B23P090** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.955** 无量纲	保证下限
1058	**B23P095** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	保证下限
1059	**B23P095** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1060	**B23P095** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.955** 无量纲	保证下限
1061	**B23P100** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
1062	**B23P100** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1063	**B23P100** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.955** 无量纲	保证下限
1064	**B23PD085** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
1065	**B23PD085** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1066	**B23PD090** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
1067	**B23PD090** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1068	**B23R070** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1069	**B23R070** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
1070	**B23R070** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.955** 无量纲	保证下限
1071	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1072	**B23R070-LM** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.955** 无量纲	保证下限
1073	**B23R075** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	保证下限
1074	**B23R075** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1075	**B23R075** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.955** 无量纲	保证下限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1076	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1077	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
1078	**B23R075-LM** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.955** 无量纲	保证下限
1079	**B23R080** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
1080	**B23R080** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1081	**B23R080** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.955** 无量纲	保证下限
1082	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1083	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1084	**B23R080-LM** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.955** 无量纲	保证下限
1085	**B23R085** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
1086	**B23R085** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1087	**B23R085** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.955** 无量纲	保证下限
1088	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1089	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1090	**B23R085-LM** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.955** 无量纲	保证下限
1091	**B23R090** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
1092	**B23R090** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
1093	**B23R090** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.955** 无量纲	保证下限
1094	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1095	**B23R090-LM** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.955** 无量纲	保证下限
1096	**B23RD070** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
1097	**B23RD070** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1098	**B23RD075** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
1099	**B23RD075** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
1100	**B23RD075** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1101	**B23RD075** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.97** 无量纲	典型值
1102	**B23RD080** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
1103	**B23RD080** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1104	**B23RD080** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1105	**B23RD080** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.97** 无量纲	典型值
1106	**B23RD085** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
1107	**B23RD085** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
1108	**B23RD085** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1109	**B23RD085** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.97** 无量纲	典型值
1110	**B23RD090** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
1111	**B23RD090** Baosteel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1112	**B23RD090** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1113	**B23RD090** Baosteel	0.23	叠片系数	-	**0.97** 无量纲	典型值
1114	**B27G120** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.85** T	保证下限
1115	**B27G120** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
1116	**B27G120** Baosteel	0.27	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1117	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1118	**B27G140-NC** Baosteel	0.27	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1119	**B27P085** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1120	**B27P085** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1121	**B27P085** Baosteel	0.27	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1122	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1123	**B27P085-LM** Baosteel	0.27	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1124	**B27P090** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1125	**B27P090** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1126	**B27P090** Baosteel	0.27	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1127	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1128	**B27P090-LM** Baosteel	0.27	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1129	**B27P095** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1130	**B27P095** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1131	**B27P095** Baosteel	0.27	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1132	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1133	**B27P095-LM** Baosteel	0.27	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1134	**B27P100** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1135	**B27P100** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1136	**B27P100** Baosteel	0.27	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1137	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1138	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1139	**B27P100-LM** Baosteel	0.27	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1140	**B27P110** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	保证下限
1141	**B27P110** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1142	**B27P110** Baosteel	0.27	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1143	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1144	**B27P110-LM** Baosteel	0.27	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1145	**B27P120** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
1146	**B27P120** Baosteel	0.27	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1147	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1148	**B27P120-LM** Baosteel	0.27	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1149	**B27R080** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1150	**B27R080** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
1151	**B27R080** Baosteel	0.27	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1152	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1153	**B27R080-LM** Baosteel	0.27	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1154	**B27R085** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	保证下限
1155	**B27R085** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1156	**B27R085** Baosteel	0.27	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1157	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1158	**B27R085-LM** Baosteel	0.27	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1159	**B27R090** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	保证下限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1160	**B27R090** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
1161	**B27R090** Baosteel	0.27	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1162	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1163	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1164	**B27R090-LM** Baosteel	0.27	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1165	**B27R095** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
1166	**B27R095** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
1167	**B27R095** Baosteel	0.27	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1168	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1169	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1170	**B27R095-LM** Baosteel	0.27	叠片系数	-	**0.960** 无量纲	保证下限
1171	**B30G120** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.86** T	保证下限
1172	**B30G120** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
1173	**B30G120** Baosteel	0.30	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限
1174	**B30G130** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.85** T	保证下限
1175	**B30G130** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
1176	**B30G130** Baosteel	0.30	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限
1177	**B30P090** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1178	**B30P090** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
1179	**B30P090** Baosteel	0.30	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限
1180	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1181	**B30P090-LM** Baosteel	0.30	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限
1182	**B30P095** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1183	**B30P095** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
1184	**B30P095** Baosteel	0.30	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限
1185	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1186	**B30P095-LM** Baosteel	0.30	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限
1187	**B30P100** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1188	**B30P100** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
1189	**B30P100** Baosteel	0.30	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限
1190	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1191	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
1192	**B30P100-LM** Baosteel	0.30	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限
1193	**B30P105** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1194	**B30P105** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1195	**B30P105** Baosteel	0.30	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限
1196	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1197	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1198	**B30P105-LM** Baosteel	0.30	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限
1199	**B30P120** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	保证下限
1200	**B30P120** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1201	**B30P120** Baosteel	0.30	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限
1202	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1203	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1204	**B30P120-LM** Baosteel	0.30	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限
1205	**B30R090** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1206	**B30R090** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
1207	**B30R090** Baosteel	0.30	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限
1208	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1209	**B30R090-LM** Baosteel	0.30	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限
1210	**B30R095** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1211	**B30R095** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
1212	**B30R095** Baosteel	0.30	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限
1213	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1214	**B30R095-LM** Baosteel	0.30	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限
1215	**B30R100** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	保证下限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1216	**B30R100** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1217	**B30R100** Baosteel	0.30	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限
1218	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1219	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1220	**B30R100-LM** Baosteel	0.30	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限
1221	**B30R105** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	保证下限
1222	**B30R105** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
1223	**B30R105** Baosteel	0.30	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限
1224	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1225	**B30R105-LM** Baosteel	0.30	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限
1226	**B35G135** Baosteel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.86** T	保证下限
1227	**B35G135** Baosteel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
1228	**B35G135** Baosteel	0.35	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限
1229	**B35G145** Baosteel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.86** T	保证下限
1230	**B35G145** Baosteel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
1231	**B35G145** Baosteel	0.35	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限
1232	**B35G155** Baosteel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.85** T	保证下限
1233	**B35G155** Baosteel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
1234	**B35G155** Baosteel	0.35	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限
1235	**B35P115** Baosteel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1236	**B35P115** Baosteel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
1237	**B35P115** Baosteel	0.35	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限
1238	**B35P125** Baosteel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
1239	**B35P125** Baosteel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1240	**B35P125** Baosteel	0.35	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限
1241	**B35P135** Baosteel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	保证下限
1242	**B35P135** Baosteel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
1243	**B35P135** Baosteel	0.35	叠片系数	-	**0.965** 无量纲	保证下限

原厂资料与试验条件

按表号及数据序号查询原厂试验条件。

Baosteel

Cold-rolled grain-oriented electrical steel strip delivered in the fully processed state

版本 Q/BQB 485-2023 (issued 2023-04-09, effective 2023-07-01) 打开原厂资料

PDF 第 28 页 · 数据序号 1-6, 15-20, 27-36, 47-56, 65-74, 81-86, 478-483, 492-497, 504-513, 524-533, 542-551, 558-563

来源页码与试验方法 Table D.5 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

历史牌号，下单前请确认当前供货情况。

PDF 第 29 页 · 数据序号 7, 9, 11, 13, 21, 23, 25, 484, 486, 488, 490, 498, 500, 502

来源页码与试验方法 Table D.5 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

历史牌号，下单前请确认当前供货情况。

PDF 第 29 页 · 数据序号 8, 10, 12, 14, 22, 24, 26, 485, 487, 489, 491, 499, 501, 503

来源页码与试验方法 Table D.5 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

历史牌号，下单前请确认当前供货情况。

PDF 第 29 页 · 数据序号 37-46, 57-64, 75-80, 514-523, 534-541, 552-557

来源页码与试验方法 Table D.5 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

历史牌号，下单前请确认当前供货情况。

PDF 第 12 页 · 数据序号 87, 89, 91

来源页码与试验方法 Table 6 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 第 27 页 · 数据序号 88, 90, 92, 128, 130, 133, 136, 139, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 649, 651, 653, 655, 657, 659, 661, 663

来源页码与试验方法 Table D.1 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 第 10 页 · 数据序号 93, 97, 101, 105, 140, 144, 148, 564, 568, 572, 576, 604, 608, 612

来源页码与试验方法 Table 4 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 26 页 · 数据序号 94, 96, 98, 100, 102, 104, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 181, 183, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 289, 291, 295, 297, 302, 304, 309, 311, 316, 318, 326, 328, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 387, 389, 394, 396, 404, 406, 414, 416, 455, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 645, 647, 665, 667, 669, 671, 673, 675, 677, 679, 681, 683, 743, 745, 749, 751, 755, 757, 761, 763, 767, 769, 775, 777, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 827, 829,

833, 835, 841, 843, 849, 851, 883, 885, 887, 889, 891, 893, 895, 897, 899, 901, 903, 905
来源页码与试验方法 Table D.1 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）
试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 第 10 页 · 数据序号 95, 99, 103, 106, 142, 146, 150, 566, 570, 574, 577, 606, 610, 614
来源页码与试验方法 Table 4 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 第 11 页 · 数据序号 107, 111, 115, 119, 123, 578, 582, 586, 590, 594
来源页码与试验方法 Table 5 · GB/T 13789（单片试验）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 26 页 · 数据序号 108, 112, 116, 120, 124, 155, 159, 163, 167, 171, 579, 583, 587, 591, 595, 619, 623, 627, 631, 635
来源页码与试验方法 Table D.1 · GB/T 13789（单片试验）
试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison.

PDF 第 11 页 · 数据序号 109, 113, 117, 121, 125, 580, 584, 588, 592, 596
来源页码与试验方法 Table 5 · GB/T 13789（单片试验）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF 第 26 页 · 数据序号 110, 114, 118, 122, 126, 157, 161, 165, 169, 173, 581, 585, 589, 593, 597, 621, 625, 629, 633, 637
来源页码与试验方法 Table D.1 · GB/T 13789（单片试验）
试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF 第 13 页 · 数据序号 127, 129, 132, 135, 138, 184, 188, 192, 196, 200, 599, 601, 603, 650, 654, 658, 662
来源页码与试验方法 Table 6 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 第 13 页 · 数据序号 131, 134, 137, 186, 190, 194, 198, 598, 600, 602, 648, 652, 656, 660
来源页码与试验方法 Table 6 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 14 页 · 数据序号 152, 222, 224, 616, 684, 686
来源页码与试验方法 Table 9 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 14 页 · 数据序号 153, 223, 225, 617, 685, 687
来源页码与试验方法 Table 9 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 第 12 页 · 数据序号 154, 158, 162, 166, 170, 174, 618, 622, 626, 630, 634, 638
来源页码与试验方法 Table 5 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 12 页 · 数据序号 156, 160, 164, 168, 172, 175, 620, 624, 628, 632, 636, 639

来源页码与试验方法 Table 5 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF 第 14 页 · 数据序号 176, 178, 640, 642

来源页码与试验方法 Table 9 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 says the same-condition J=1.5 T conversion factor is established by testing/application comparison. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 14 页 · 数据序号 177, 179, 641, 643

来源页码与试验方法 Table 9 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.5 specifies the IEC 60404-8-7 factor for J=1.7 T within the same frequency.

PDF 第 10 页 · 数据序号 180, 288, 371, 375, 454, 458, 462, 644, 742, 812, 816, 882, 886, 890

来源页码与试验方法 Table 3 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 10 页 · 数据序号 182, 290, 373, 377, 456, 460, 464, 646, 744, 814, 818, 884, 888, 892

来源页码与试验方法 Table 3 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 第 11 页 · 数据序号 202, 206, 210, 214, 218, 294, 301, 308, 315, 325, 332, 379, 386, 393, 403, 413, 466, 470, 474, 664, 668, 672, 676, 680, 748, 754, 760, 766, 774, 780, 820, 826, 832, 840, 848, 894, 898, 902

来源页码与试验方法 Table 4 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 11 页 · 数据序号 204, 208, 212, 216, 220, 296, 303, 310, 317, 327, 333, 381, 388, 395, 405, 415, 468, 472, 476, 666, 670, 674, 678, 682, 750, 756, 762, 768, 776, 781, 822, 828, 834, 842, 850, 896, 900, 904

来源页码与试验方法 Table 4 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 第 12 页 · 数据序号 226, 233, 243, 253, 263, 337, 344, 351, 361, 423, 430, 437, 447, 688, 694, 702, 710, 718, 784, 790, 796, 804, 856, 862, 868, 876

来源页码与试验方法 Table 5 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 27 页 · 数据序号 227, 229, 234, 236, 244, 246, 254, 256, 264, 266, 338, 340, 345, 347, 352, 354, 362, 364, 424, 426, 431, 433, 438, 440, 448, 450, 689, 691, 695, 697, 703, 705, 711, 713, 719, 721, 785, 787, 791, 793, 797, 799, 805, 807, 857, 859, 863, 865, 869, 871, 877, 879

来源页码与试验方法 Table D.1 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 第 12 页 · 数据序号 228, 235, 245, 255, 265, 339, 346, 353, 363, 425, 432, 439, 449, 690, 696, 704, 712, 720, 786, 792, 798, 806, 858, 864, 870, 878

来源页码与试验方法 Table 5 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 第 13 页 · 数据序号 230, 237, 247, 257, 267, 692, 698, 706, 714, 722

来源页码与试验方法 Table 7 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 13 页 · 数据序号 231, 239, 249, 259, 268, 693, 700, 708, 716, 723

来源页码与试验方法 Table 7 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 第 13 页 · 数据序号 232, 241, 251, 261, 269, 300, 307, 314, 323, 331, 336, 385, 392, 401, 411, 421

来源页码与试验方法 Table 7 · IEC/TR 62581-2010

试验条件说明（英文） A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF 第 27 页 · 数据序号 238, 240, 248, 250, 258, 260, 356, 358, 366, 368, 442, 444, 699, 701, 707, 709, 715, 717, 801, 803, 809, 811, 873, 875

来源页码与试验方法 Table D.2 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 第 27 页 · 数据序号 242, 252, 262, 324, 360, 370, 402, 412, 422, 446

来源页码与试验方法 Table D.2 · IEC/TR 62581-2010

试验条件说明（英文） A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF 第 14 页 · 数据序号 270, 272, 276, 280, 284, 724, 726, 730, 734, 738

来源页码与试验方法 Table 9 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 14 页 · 数据序号 271, 274, 278, 282, 286, 725, 728, 732, 736, 740

来源页码与试验方法 Table 9 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 第 28 页 · 数据序号 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285, 287, 727, 729, 731, 733, 735, 737, 739, 741

来源页码与试验方法 Table D.3 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 第 14 页 · 数据序号 292, 746

来源页码与试验方法 Table 8 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 14 页 · 数据序号 293, 747

来源页码与试验方法 Table 8 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 第 13 页 · 数据序号 298, 305, 312, 319, 329, 334, 383, 390, 397, 407, 417, 752, 758, 764, 770, 778, 782, 824, 830, 836, 844, 852

来源页码与试验方法 Table 7 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 13 页 · 数据序号 299, 306, 313, 321, 330, 335, 384, 391, 399, 409, 419, 753, 759, 765, 772, 779, 783, 825, 831, 838, 846, 854

来源页码与试验方法 Table 7 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 第 27 页 · 数据序号 320, 322, 398, 400, 408, 410, 418, 420, 771, 773, 837, 839, 845, 847, 853, 855

来源页码与试验方法 Table D.2 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately.

PDF 第 14 页 · 数据序号 341, 348, 355, 365, 427, 434, 441, 451, 788, 794, 800, 808, 860, 866, 872, 880

来源页码与试验方法 Table 7 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D). The 1.5 T column is a reference under table footnote a; it becomes a supply criterion only by agreement.

PDF 第 14 页 · 数据序号 342, 349, 357, 367, 428, 435, 443, 452, 789, 795, 802, 810, 861, 867, 874, 881

来源页码与试验方法 Table 7 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. Clause 7.1.6 specifies conversion of the single-sheet loss to Epstein basis within the same frequency (GB/T 13789-2022 Annex D).

PDF 第 14 页 · 数据序号 343, 350, 359, 369, 429, 436, 445, 453

来源页码与试验方法 Table 7 · IEC/TR 62581-2010

试验条件说明（英文） A-weighted magnetostriction velocity level at peak J=1.7 T and 50 Hz; longitudinal specimen (Table 11, PDF p.18).

PDF 第 28 页 · 数据序号 906-908, 913-915, 919-923, 929-933, 938-942, 946-948

来源页码与试验方法 Table D.5 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

历史牌号，下单前请确认当前供货情况。

PDF 第 29 页 · 数据序号 909-912, 916-918, 924-928, 934-937, 943-945

来源页码与试验方法 Table D.5 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

历史牌号，下单前请确认当前供货情况。

PDF 第 12 页 · 数据序号 949, 952, 955

来源页码与试验方法 Table 6 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 第 27 页 · 数据序号 950, 953, 956, 985, 988, 991, 994, 997, 1035, 1038, 1041, 1044, 1047

来源页码与试验方法 Table D.1 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）

试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief

annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 第 12 页 · 数据序号 951, 954, 957
来源页码与试验方法 Table 6 · GB/T 19289
试验条件说明（英文） Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 第 10 页 · 数据序号 958, 961, 964, 967, 999, 1002, 1005
来源页码与试验方法 Table 4 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 第 26 页 · 数据序号 959, 962, 965, 1000, 1003, 1006, 1032, 1050, 1053, 1056, 1059, 1062, 1115, 1120, 1125, 1130, 1135, 1141, 1172, 1175, 1178, 1183, 1188, 1194, 1200, 1227, 1230, 1233, 1236, 1239, 1242
来源页码与试验方法 Table D.1 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）
试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 第 10 页 · 数据序号 960, 963, 966, 968, 1001, 1004, 1007
来源页码与试验方法 Table 4 · GB/T 19289
试验条件说明（英文） Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 第 11 页 · 数据序号 969, 972, 975, 978, 981
来源页码与试验方法 Table 5 · GB/T 13789（单片试验）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 第 26 页 · 数据序号 970, 973, 976, 979, 982, 1011, 1014, 1017, 1020, 1023
来源页码与试验方法 Table D.1 · GB/T 13789（单片试验）
试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 第 11 页 · 数据序号 971, 974, 977, 980, 983
来源页码与试验方法 Table 5 · GB/T 19289
试验条件说明（英文） Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 第 13 页 · 数据序号 984, 987, 990, 993, 996, 1034, 1037, 1040, 1043, 1046
来源页码与试验方法 Table 6 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 第 13 页 · 数据序号 986, 989, 992, 995, 998, 1036, 1039, 1042, 1045, 1048
来源页码与试验方法 Table 6 · GB/T 19289
试验条件说明（英文） Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 第 14 页 · 数据序号 1008, 1064, 1066
来源页码与试验方法 Table 9 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 第 14 页 · 数据序号 1009, 1028, 1030, 1065, 1067, 1097, 1100, 1104, 1108, 1112
来源页码与试验方法 Table 9 · GB/T 19289
试验条件说明（英文） Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 第 12 页 · 数据序号 1010, 1013, 1016, 1019, 1022, 1025, 1068, 1073, 1079, 1085, 1091, 1149, 1154, 1159, 1165, 1205, 1210, 1215, 1221

来源页码与试验方法 Table 5 · GB/T 13789（单片试验）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 第 12 页 · 数据序号 1012, 1015, 1018, 1021, 1024, 1026, 1070, 1075, 1081, 1087, 1093, 1151, 1156, 1161, 1167, 1207, 1212, 1217, 1223
来源页码与试验方法 Table 5 · GB/T 19289
试验条件说明（英文） Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 第 14 页 · 数据序号 1027, 1029, 1096, 1098, 1102, 1106, 1110
来源页码与试验方法 Table 9 · GB/T 13789（单片试验）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 第 10 页 · 数据序号 1031, 1114, 1171, 1174, 1226, 1229, 1232
来源页码与试验方法 Table 3 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 第 10 页 · 数据序号 1033, 1116, 1173, 1176, 1228, 1231, 1234
来源页码与试验方法 Table 3 · GB/T 19289
试验条件说明（英文） Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 第 11 页 · 数据序号 1049, 1052, 1055, 1058, 1061, 1119, 1124, 1129, 1134, 1140, 1145, 1177, 1182, 1187, 1193, 1199, 1235, 1238, 1241
来源页码与试验方法 Table 4 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 第 11 页 · 数据序号 1051, 1054, 1057, 1060, 1063, 1121, 1126, 1131, 1136, 1142, 1146, 1179, 1184, 1189, 1195, 1201, 1237, 1240, 1243
来源页码与试验方法 Table 4 · GB/T 19289
试验条件说明（英文） Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 第 27 页 · 数据序号 1069, 1074, 1080, 1086, 1092, 1150, 1155, 1160, 1166, 1206, 1211, 1216, 1222
来源页码与试验方法 Table D.1 · GB/T 13789（单片试验）
试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 第 13 页 · 数据序号 1071, 1076, 1082, 1088, 1094
来源页码与试验方法 Table 7 · GB/T 13789（单片试验）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 第 13 页 · 数据序号 1072, 1078, 1084, 1090, 1095, 1123, 1128, 1133, 1139, 1144, 1148, 1181, 1186, 1192, 1198, 1204
来源页码与试验方法 Table 7 · GB/T 19289
试验条件说明（英文） Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 第 27 页 · 数据序号 1077, 1083, 1089, 1163, 1169, 1219
来源页码与试验方法 Table D.2 · GB/T 13789（单片试验）
试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 第 28 页 · 数据序号 1099, 1103, 1107, 1111
来源页码与试验方法 Table D.3 · GB/T 13789（单片试验）

试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 第 28 页 · 数据序号 1101, 1105, 1109, 1113
来源页码与试验方法 Table D.3 · GB/T 19289
试验条件说明（英文） Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 第 14 页 · 数据序号 1117
来源页码与试验方法 Table 8 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 第 14 页 · 数据序号 1118
来源页码与试验方法 Table 8 · GB/T 19289
试验条件说明（英文） Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

PDF 第 13 页 · 数据序号 1122, 1127, 1132, 1137, 1143, 1147, 1180, 1185, 1190, 1196, 1202
来源页码与试验方法 Table 7 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 第 27 页 · 数据序号 1138, 1191, 1197, 1203
来源页码与试验方法 Table D.2 · GB/T 3655（爱泼斯坦方圈）
试验条件说明（英文） Appendix D typical value; individual specimen setup not separately reported. Clause 7.1.2 specifies stress-relief annealing before GB/T 3655 testing; a GB/T 13789 method can be agreed separately. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 第 14 页 · 数据序号 1152, 1157, 1162, 1168, 1208, 1213, 1218, 1224
来源页码与试验方法 Table 7 · GB/T 13789（单片试验）
试验条件说明（英文） Clause 7.1.2 specifies no pre-test stress-relief annealing for non-heatproof domain-refined product. J800 at peak field H=800 A/m; table does not separately state frequency.

PDF 第 14 页 · 数据序号 1153, 1158, 1164, 1170, 1209, 1214, 1220, 1225
来源页码与试验方法 Table 7 · GB/T 19289
试验条件说明（英文） Dimensionless factor; not a frequency-specific magnetic test.

独立汇编

宸帆电气根据钢厂公开数据独立整理。钢厂未对本资料作出认可。
按原厂技术规定及书面订单条件验收。典型值和参考值用于评估。
钢带数据供工程参考，成品铁芯损耗须另行验证。
版本 2026-11-14.2