JFE Steel

制造商牌号资料

资料摘要

牌号数据表数	59
原厂公布的数值记录	590
已公布频率	50 Hz / 60 Hz
公布的磁通密度范围	1.5-1.7 T
不同磁通密度点数	2

50 Hz 性能

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1	**23JG110** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	典型值
2	**23JG110** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	保证上限
3	**23JG110** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	典型值
4	**23JGH090** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	典型值
5	**23JGH090** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	保证上限
6	**23JGH090** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	典型值
7	**23JGH095** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
8	**23JGH095** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	保证上限
9	**23JGH095** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	典型值
10	**23JGH100** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	典型值
11	**23JGH100** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	保证上限
12	**23JGH100** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	典型值
13	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.56** W/kg	典型值
14	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	保证上限
15	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.77** W/kg	典型值
16	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	典型值
17	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
18	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	典型值
19	**23JGS085** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	典型值
20	**23JGS085** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	保证上限
21	**23JGS085** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
22	**23JGS090** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	典型值
23	**23JGS090** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	保证上限
24	**23JGS090** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.87** W/kg	典型值
25	**23JGS095** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.64** W/kg	典型值
26	**23JGS095** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	保证上限
27	**23JGS095** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	典型值
28	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.53** W/kg	典型值
29	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	保证上限
30	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	典型值
31	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.55** W/kg	典型值
32	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	保证上限
33	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	典型值
34	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.57** W/kg	典型值
35	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	保证上限
36	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
37	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.50** W/kg	典型值
38	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.70** W/kg	保证上限
39	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.68** W/kg	典型值
40	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.52** W/kg	典型值
41	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	保证上限
42	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.72** W/kg	典型值
43	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.54** W/kg	典型值
44	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.80** W/kg	保证上限
45	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.75** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
46	**27JG120** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
47	**27JG120** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	保证上限
48	**27JG120** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	典型值
49	**27JG130** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
50	**27JG130** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	保证上限
51	**27JG130** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	典型值
52	**27JGH100** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	典型值
53	**27JGH100** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	保证上限
54	**27JGH100** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	典型值
55	**27JGH110** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	典型值
56	**27JGH110** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	保证上限
57	**27JGH110** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	典型值
58	**27JGS090** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	典型值
59	**27JGS090** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	保证上限
60	**27JGS090** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	典型值
61	**27JGS095** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.69** W/kg	典型值
62	**27JGS095** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	保证上限
63	**27JGS095** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.92** W/kg	典型值
64	**27JGS100** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	典型值
65	**27JGS100** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	保证上限
66	**27JGS100** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	典型值
67	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.62** W/kg	典型值
68	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	保证上限
69	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	典型值
70	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	典型值
71	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	保证上限
72	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.88** W/kg	典型值
73	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.61** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
74	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.85** W/kg	保证上限
75	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.81** W/kg	典型值
76	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.63** W/kg	典型值
77	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.90** W/kg	保证上限
78	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.84** W/kg	典型值
79	**30JG120** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
80	**30JG120** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	保证上限
81	**30JG120** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	典型值
82	**30JG130** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	典型值
83	**30JG130** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	保证上限
84	**30JG130** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	典型值
85	**30JG140** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	典型值
86	**30JG140** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.40** W/kg	保证上限
87	**30JG140** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	典型值
88	**30JGH105** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	典型值
89	**30JGH105** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	保证上限
90	**30JGH105** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	典型值
91	**30JGH110** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
92	**30JGH110** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	保证上限
93	**30JGH110** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.07** W/kg	典型值
94	**30JGH120** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
95	**30JGH120** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	保证上限
96	**30JGH120** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	典型值
97	**30JGS095** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	典型值
98	**30JGS095** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	保证上限
99	**30JGS095** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
100	**30JGS100** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	典型值
101	**30JGS100** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
102	**30JGS100** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.96** W/kg	典型值
103	**30JGS105** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	典型值
104	**30JGS105** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	保证上限
105	**30JGS105** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	典型值
106	**35JG135** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	典型值
107	**35JG135** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	保证上限
108	**35JG135** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.33** W/kg	典型值
109	**35JG145** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.98** W/kg	典型值
110	**35JG145** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	保证上限
111	**35JG145** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.38** W/kg	典型值
112	**35JG155** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	典型值
113	**35JG155** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	保证上限
114	**35JG155** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	典型值
115	**35JGH115** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	典型值
116	**35JGH115** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	保证上限
117	**35JGH115** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	典型值
118	**35JGH125** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	典型值
119	**35JGH125** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	保证上限
120	**35JGH125** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	典型值
121	**35JGH135** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	典型值
122	**35JGH135** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.35** W/kg	保证上限
123	**35JGH135** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.26** W/kg	典型值
124	**35JGS115** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	典型值
125	**35JGS115** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	保证上限
126	**35JGS115** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.10** W/kg	典型值
127	**35JGS125** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	典型值
128	**35JGS125** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	保证上限
129	**35JGS125** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
130	**M-0H** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.67** W/kg	保证上限
131	**M-0H** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.65** W/kg	典型值
132	**M-0H** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	保证上限
133	**M-0H** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
134	**M-0H** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	保证上限
135	**M-0H** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	典型值
136	**M-0H** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.03** W/kg	保证上限
137	**M-0H** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	典型值
138	**M-0H** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.76** W/kg	保证上限
139	**M-0H** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	典型值
140	**M-0H** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	保证上限
141	**M-0H** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	典型值
142	**M-1H** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.77** W/kg	保证上限
143	**M-1H** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	典型值
144	**M-1H** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	保证上限
145	**M-1H** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	典型值
146	**M-1H** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	保证上限
147	**M-1H** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.78** W/kg	典型值
148	**M-1H** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	保证上限
149	**M-1H** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	典型值
150	**M-1H** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	保证上限
151	**M-1H** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	典型值
152	**M-1H** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	保证上限
153	**M-1H** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.14** W/kg	典型值
154	**M-2H** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	保证上限
155	**M-2H** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	典型值
156	**M-2H** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	保证上限
157	**M-2H** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
158	**M-2H** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	保证上限
159	**M-2H** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	典型值
160	**M-2H** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	保证上限
161	**M-2H** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	典型值
162	**M-3** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.79** W/kg	保证上限
163	**M-3** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	典型值
164	**M-3** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	保证上限
165	**M-3** JFE Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.00** W/kg	典型值
166	**M-3** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	保证上限
167	**M-3** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	典型值
168	**M-3** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.21** W/kg	保证上限
169	**M-3** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.17** W/kg	典型值
170	**M-3H** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	保证上限
171	**M-3H** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	典型值
172	**M-3H** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.28** W/kg	保证上限
173	**M-3H** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	典型值
174	**M-4** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.89** W/kg	保证上限
175	**M-4** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	典型值
176	**M-4** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	保证上限
177	**M-4** JFE Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	典型值
178	**M-4** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	保证上限
179	**M-4** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	典型值
180	**M-4** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	保证上限
181	**M-4** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.24** W/kg	典型值
182	**M-5** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	保证上限
183	**M-5** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.90** W/kg	典型值
184	**M-5** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	保证上限
185	**M-5** JFE Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
186	**M-5** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	保证上限
187	**M-5** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	典型值
188	**M-5** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	保证上限
189	**M-5** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	典型值
190	**M-6** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	保证上限
191	**M-6** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (J)	**1.02** W/kg	典型值
192	**M-6** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.57** W/kg	保证上限
193	**M-6** JFE Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	典型值

60 Hz 性能

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
194	**23JG110** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
195	**23JG110** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	保证上限
196	**23JG110** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	典型值
197	**23JGH090** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.81** W/kg	典型值
198	**23JGH090** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	保证上限
199	**23JGH090** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.15** W/kg	典型值
200	**23JGH095** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	典型值
201	**23JGH095** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	保证上限
202	**23JGH095** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	典型值
203	**23JGH100** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.86** W/kg	典型值
204	**23JGH100** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	保证上限
205	**23JGH100** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.23** W/kg	典型值
206	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.74** W/kg	典型值
207	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	保证上限
208	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.01** W/kg	典型值
209	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	典型值
210	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
211	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	典型值
212	**23JGS085** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.80** W/kg	典型值
213	**23JGS085** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	保证上限
214	**23JGS085** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.09** W/kg	典型值
215	**23JGS090** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	典型值
216	**23JGS090** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	保证上限
217	**23JGS090** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	典型值
218	**23JGS095** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.83** W/kg	典型值
219	**23JGS095** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	保证上限
220	**23JGS095** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	典型值
221	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.71** W/kg	典型值
222	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	保证上限
223	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	典型值
224	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.73** W/kg	典型值
225	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.04** W/kg	保证上限
226	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.97** W/kg	典型值
227	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.75** W/kg	典型值
228	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	保证上限
229	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.02** W/kg	典型值
230	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.66** W/kg	典型值
231	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.91** W/kg	保证上限
232	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.89** W/kg	典型值
233	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.70** W/kg	典型值
234	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.99** W/kg	保证上限
235	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.95** W/kg	典型值
236	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.72** W/kg	典型值
237	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.05** W/kg	保证上限
238	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**0.98** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
239	**27JG120** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	典型值
240	**27JG120** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	保证上限
241	**27JG120** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	典型值
242	**27JG130** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	典型值
243	**27JG130** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	保证上限
244	**27JG130** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	典型值
245	**27JGH100** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
246	**27JGH100** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	保证上限
247	**27JGH100** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	典型值
248	**27JGH110** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	典型值
249	**27JGH110** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	保证上限
250	**27JGH110** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.34** W/kg	典型值
251	**27JGS090** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.87** W/kg	典型值
252	**27JGS090** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	保证上限
253	**27JGS090** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	典型值
254	**27JGS095** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.91** W/kg	典型值
255	**27JGS095** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	保证上限
256	**27JGS095** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.22** W/kg	典型值
257	**27JGS100** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.94** W/kg	典型值
258	**27JGS100** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	保证上限
259	**27JGS100** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	典型值
260	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	典型值
261	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.18** W/kg	保证上限
262	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.11** W/kg	典型值
263	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	典型值
264	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	保证上限
265	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.16** W/kg	典型值
266	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.82** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
267	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.13** W/kg	保证上限
268	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.08** W/kg	典型值
269	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.84** W/kg	典型值
270	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.19** W/kg	保证上限
271	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.12** W/kg	典型值
272	**30JG120** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	典型值
273	**30JG120** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	保证上限
274	**30JG120** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	典型值
275	**30JG130** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	典型值
276	**30JG130** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.72** W/kg	保证上限
277	**30JG130** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	典型值
278	**30JG140** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	典型值
279	**30JG140** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.85** W/kg	保证上限
280	**30JG140** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	典型值
281	**30JGH105** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	典型值
282	**30JGH105** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	保证上限
283	**30JGH105** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	典型值
284	**30JGH110** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	典型值
285	**30JGH110** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	保证上限
286	**30JGH110** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	典型值
287	**30JGH120** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.10** W/kg	典型值
288	**30JGH120** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.58** W/kg	保证上限
289	**30JGH120** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	典型值
290	**30JGS095** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
291	**30JGS095** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	保证上限
292	**30JGS095** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.25** W/kg	典型值
293	**30JGS100** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.96** W/kg	典型值
294	**30JGS100** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
295	**30JGS100** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.27** W/kg	典型值
296	**30JGS105** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	典型值
297	**30JGS105** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	保证上限
298	**30JGS105** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.29** W/kg	典型值
299	**35JG135** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.26** W/kg	典型值
300	**35JG135** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	保证上限
301	**35JG135** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.76** W/kg	典型值
302	**35JG145** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	典型值
303	**35JG145** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	保证上限
304	**35JG145** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.81** W/kg	典型值
305	**35JG155** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	典型值
306	**35JG155** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.04** W/kg	保证上限
307	**35JG155** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	典型值
308	**35JGH115** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	典型值
309	**35JGH115** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	保证上限
310	**35JGH115** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	典型值
311	**35JGH125** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	典型值
312	**35JGH125** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	保证上限
313	**35JGH125** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	典型值
314	**35JGH135** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.21** W/kg	典型值
315	**35JGH135** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.78** W/kg	保证上限
316	**35JGH135** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	典型值
317	**35JGS115** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.11** W/kg	典型值
318	**35JGS115** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	保证上限
319	**35JGS115** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.47** W/kg	典型值
320	**35JGS125** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.20** W/kg	典型值
321	**35JGS125** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.65** W/kg	保证上限
322	**35JGS125** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.60** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
323	**M-0H** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.88** W/kg	保证上限
324	**M-0H** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.85** W/kg	典型值
325	**M-0H** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	保证上限
326	**M-0H** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.20** W/kg	典型值
327	**M-0H** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	保证上限
328	**M-0H** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.95** W/kg	典型值
329	**M-0H** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.36** W/kg	保证上限
330	**M-0H** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.32** W/kg	典型值
331	**M-0H** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	保证上限
332	**M-0H** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.99** W/kg	典型值
333	**M-0H** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.39** W/kg	保证上限
334	**M-0H** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	典型值
335	**M-1H** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	保证上限
336	**M-1H** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.97** W/kg	典型值
337	**M-1H** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.44** W/kg	保证上限
338	**M-1H** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.37** W/kg	典型值
339	**M-1H** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	保证上限
340	**M-1H** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.01** W/kg	典型值
341	**M-1H** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.45** W/kg	保证上限
342	**M-1H** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.41** W/kg	典型值
343	**M-1H** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	保证上限
344	**M-1H** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.14** W/kg	典型值
345	**M-1H** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.53** W/kg	保证上限
346	**M-1H** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	典型值
347	**M-2H** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	保证上限
348	**M-2H** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	典型值
349	**M-2H** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.54** W/kg	保证上限
350	**M-2H** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.50** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
351	**M-2H** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	保证上限
352	**M-2H** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	典型值
353	**M-2H** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	保证上限
354	**M-2H** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	典型值
355	**M-3** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.04** W/kg	保证上限
356	**M-3** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**0.93** W/kg	典型值
357	**M-3** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.55** W/kg	保证上限
358	**M-3** JFE Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.30** W/kg	典型值
359	**M-3** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.09** W/kg	保证上限
360	**M-3** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.06** W/kg	典型值
361	**M-3** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	保证上限
362	**M-3** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.52** W/kg	典型值
363	**M-3H** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	保证上限
364	**M-3H** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	典型值
365	**M-3H** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	保证上限
366	**M-3H** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	典型值
367	**M-4** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.17** W/kg	保证上限
368	**M-4** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.08** W/kg	典型值
369	**M-4** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.68** W/kg	保证上限
370	**M-4** JFE Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.59** W/kg	典型值
371	**M-4** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	保证上限
372	**M-4** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.15** W/kg	典型值
373	**M-4** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.74** W/kg	保证上限
374	**M-4** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.63** W/kg	典型值
375	**M-5** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.28** W/kg	保证上限
376	**M-5** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.19** W/kg	典型值
377	**M-5** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.83** W/kg	保证上限
378	**M-5** JFE Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.71** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
379	**M-5** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.32** W/kg	保证上限
380	**M-5** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.30** W/kg	典型值
381	**M-5** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.91** W/kg	保证上限
382	**M-5** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.79** W/kg	典型值
383	**M-6** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.46** W/kg	保证上限
384	**M-6** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (J)	**1.34** W/kg	典型值
385	**M-6** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**2.07** W/kg	保证上限
386	**M-6** JFE Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (J)	**1.92** W/kg	典型值

其他性能

原厂未单列频率

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
387	**23JG110** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.76** T	典型值
388	**23JG110** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
389	**23JG110** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.85** T	典型值
390	**23JG110** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.92** T	典型值
391	**23JGH090** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.81** T	典型值
392	**23JGH090** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.87** T	保证下限
393	**23JGH090** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
394	**23JGH090** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
395	**23JGH095** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.81** T	典型值
396	**23JGH095** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.87** T	保证下限
397	**23JGH095** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
398	**23JGH095** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
399	**23JGH100** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.81** T	典型值
400	**23JGH100** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.87** T	保证下限
401	**23JGH100** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
402	**23JGH100** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
403	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.85** T	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
404	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.87** T	保证下限
405	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
406	**23JGHE080** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.96** T	典型值
407	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.84** T	典型值
408	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.87** T	保证下限
409	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
410	**23JGHE085** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
411	**23JGS085** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.89** T	典型值
412	**23JGS085** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
413	**23JGS085** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.93** T	典型值
414	**23JGS085** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.97** T	典型值
415	**23JGS090** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.89** T	典型值
416	**23JGS090** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
417	**23JGS090** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
418	**23JGS090** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.97** T	典型值
419	**23JGS095** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.89** T	典型值
420	**23JGS095** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
421	**23JGS095** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
422	**23JGS095** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.97** T	典型值
423	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.84** T	典型值
424	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.87** T	保证下限
425	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
426	**23JGSD075** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
427	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.83** T	典型值
428	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.87** T	保证下限
429	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
430	**23JGSD080** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
431	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.82** T	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
432	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.87** T	保证下限
433	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
434	**23JGSD085** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
435	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.89** T	典型值
436	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
437	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.93** T	典型值
438	**23JGSE070** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.97** T	典型值
439	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.89** T	典型值
440	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
441	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
442	**23JGSE075** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.97** T	典型值
443	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.89** T	典型值
444	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
445	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
446	**23JGSE080** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.97** T	典型值
447	**27JG120** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.76** T	典型值
448	**27JG120** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
449	**27JG120** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.85** T	典型值
450	**27JG120** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.92** T	典型值
451	**27JG130** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.74** T	典型值
452	**27JG130** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
453	**27JG130** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.84** T	典型值
454	**27JG130** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.91** T	典型值
455	**27JGH100** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.81** T	典型值
456	**27JGH100** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
457	**27JGH100** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
458	**27JGH100** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
459	**27JGH110** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.81** T	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
460	**27JGH110** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
461	**27JGH110** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
462	**27JGH110** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
463	**27JGS090** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.91** T	典型值
464	**27JGS090** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
465	**27JGS090** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.94** T	典型值
466	**27JGS090** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.98** T	典型值
467	**27JGS095** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.90** T	典型值
468	**27JGS095** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
469	**27JGS095** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.93** T	典型值
470	**27JGS095** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.98** T	典型值
471	**27JGS100** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.90** T	典型值
472	**27JGS100** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
473	**27JGS100** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.93** T	典型值
474	**27JGS100** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.98** T	典型值
475	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.84** T	典型值
476	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.87** T	保证下限
477	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
478	**27JGSD090** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
479	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.84** T	典型值
480	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.87** T	保证下限
481	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
482	**27JGSD095** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
483	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.90** T	典型值
484	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
485	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.93** T	典型值
486	**27JGSE085** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.98** T	典型值
487	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.90** T	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
488	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
489	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.93** T	典型值
490	**27JGSE090** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.98** T	典型值
491	**30JG120** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.76** T	典型值
492	**30JG120** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
493	**30JG120** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.85** T	典型值
494	**30JG120** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.92** T	典型值
495	**30JG130** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.74** T	典型值
496	**30JG130** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
497	**30JG130** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.84** T	典型值
498	**30JG130** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.91** T	典型值
499	**30JG140** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.73** T	典型值
500	**30JG140** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
501	**30JG140** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.83** T	典型值
502	**30JG140** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.91** T	典型值
503	**30JGH105** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.82** T	典型值
504	**30JGH105** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
505	**30JGH105** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
506	**30JGH105** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
507	**30JGH110** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.82** T	典型值
508	**30JGH110** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
509	**30JGH110** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
510	**30JGH110** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
511	**30JGH120** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.82** T	典型值
512	**30JGH120** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
513	**30JGH120** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
514	**30JGH120** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
515	**30JGS095** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.92** T	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
516	**30JGS095** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
517	**30JGS095** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.95** T	典型值
518	**30JGS095** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.98** T	典型值
519	**30JGS100** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.91** T	典型值
520	**30JGS100** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
521	**30JGS100** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.94** T	典型值
522	**30JGS100** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.98** T	典型值
523	**30JGS105** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.90** T	典型值
524	**30JGS105** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
525	**30JGS105** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.93** T	典型值
526	**30JGS105** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.98** T	典型值
527	**35JG135** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.77** T	典型值
528	**35JG135** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
529	**35JG135** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.85** T	典型值
530	**35JG135** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.91** T	典型值
531	**35JG145** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.76** T	典型值
532	**35JG145** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
533	**35JG145** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.84** T	典型值
534	**35JG145** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.91** T	典型值
535	**35JG155** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.74** T	典型值
536	**35JG155** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
537	**35JG155** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.83** T	典型值
538	**35JG155** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.90** T	典型值
539	**35JGH115** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.83** T	典型值
540	**35JGH115** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
541	**35JGH115** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
542	**35JGH115** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.96** T	典型值
543	**35JGH125** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.83** T	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
544	**35JGH125** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
545	**35JGH125** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
546	**35JGH125** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.96** T	典型值
547	**35JGH135** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.83** T	典型值
548	**35JGH135** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
549	**35JGH135** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
550	**35JGH135** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.96** T	典型值
551	**35JGS115** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.90** T	典型值
552	**35JGS115** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
553	**35JGS115** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.93** T	典型值
554	**35JGS115** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.98** T	典型值
555	**35JGS125** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 300 A/m	**1.89** T	典型值
556	**35JGS125** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.90** T	保证下限
557	**35JGS125** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
558	**35JGS125** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 2500 A/m	**1.97** T	典型值
559	**M-0H** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.87** T	保证下限
560	**M-0H** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
561	**M-0H** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
562	**M-0H** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
563	**M-0H** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
564	**M-0H** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
565	**M-1H** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
566	**M-1H** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
567	**M-1H** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
568	**M-1H** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
569	**M-1H** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
570	**M-1H** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
571	**M-2H** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
572	**M-2H** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
573	**M-2H** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
574	**M-2H** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
575	**M-3** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
576	**M-3** JFE Steel	0.23	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.85** T	典型值
577	**M-3** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
578	**M-3** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.85** T	典型值
579	**M-3H** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
580	**M-3H** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
581	**M-4** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
582	**M-4** JFE Steel	0.27	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.84** T	典型值
583	**M-4** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
584	**M-4** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.85** T	典型值
585	**M-5** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
586	**M-5** JFE Steel	0.3	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.84** T	典型值
587	**M-5** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
588	**M-5** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.84** T	典型值
589	**M-6** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
590	**M-6** JFE Steel	0.35	磁极化强度	H = 800 A/m	**1.83** T	典型值

原厂资料与试验条件

按表号及数据序号查询原厂试验条件。

JFE Steel

Electrical Steel Sheets

版本 Cat. No. F1E-001-08; footer code 2003R(1903) JTR 打开原厂资料

PDF 第 8 页 · 数据序号 1, 3, 46, 48-49, 51, 79, 81-82, 84-85, 87, 106, 108-109, 111-112, 114, 194, 196, 239, 241-242, 244, 272, 274-275, 277-278, 280, 299, 301-302, 304-305, 307, 387, 389-390, 447, 449-451, 453-454, 491, 493-495, 497-499, 501-502, 527, 529-531, 533-535, 537-538

来源页码与试验方法 JG CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF 第 6 页 · 数据序号 2, 47, 50, 80, 83, 86, 107, 110, 113, 195, 240, 243, 273, 276, 279, 300, 303, 306, 388, 448, 452, 492, 496, 500, 528, 532, 536

来源页码与试验方法 JG CORE: Grades and Specifications · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF 第 8 页 · 数据序号 4, 6-7, 9-10, 12, 52, 54-55, 57, 88, 90-91, 93-94, 96, 115, 117-118, 120-121, 123, 197, 199-200, 202-203, 205, 245, 247-248, 250, 281, 283-284, 286-287, 289, 308, 311, 313-314, 316, 391, 393-395, 397-399, 401-402, 455, 457-459, 461-462, 503, 505-507, 509-511, 513-514, 539, 541-543, 545-547, 549-550

来源页码与试验方法 JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF 第 6 页 · 数据序号 5, 8, 11, 53, 56, 89, 92, 95, 116, 119, 122, 198, 201, 204, 246, 249, 282, 285, 288, 312, 315, 392, 396, 400, 456, 460, 504, 508, 512, 540, 544, 548

来源页码与试验方法 JGH CORE: Grades and Specifications · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF 第 8 页 · 数据序号 13, 15-16, 18, 206, 208-209, 211, 403, 405-407, 409-410

来源页码与试验方法 JGHE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF 第 6 页 · 数据序号 14, 17, 207, 210, 404, 408

来源页码与试验方法 JGHE CORE: Grades and Specifications · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF 第 9 页 · 数据序号 19, 21-22, 24-25, 27, 58, 60-61, 63-64, 66, 97, 99-100, 102-103, 105, 124, 126-127, 129, 212, 214-215, 217-218, 220, 251, 253-254, 256-257, 259, 290, 292-293, 295-296, 298, 317, 319-320, 322, 411, 413-415, 417-419, 421-422, 463, 465-467, 469-471, 473-474, 515, 517-519, 521-523, 525-526, 551, 553-555, 557-558

来源页码与试验方法 JGS CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF 第 7 页 · 数据序号 20, 23, 26, 59, 62, 65, 98, 101, 104, 125, 128, 213, 216, 219, 252, 255, 258, 291, 294, 297, 318, 321, 412, 416, 420, 464, 468, 472, 516, 520, 524, 552, 556

来源页码与试验方法 JGS CORE: Grades and Specifications · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF 第 9 页 · 数据序号 28, 30-31, 33-34, 36, 67, 69-70, 72, 221, 223-224, 226-227, 229, 260, 262-263, 265, 423, 425-427, 429-431, 433-434, 475, 477-479, 481-482

来源页码与试验方法 JGSD CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF 第 7 页 · 数据序号 29, 32, 35, 68, 71, 222, 225, 228, 261, 264, 424, 428, 432, 476, 480

来源页码与试验方法 JGSD CORE: Grades and Specifications · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed.

PDF 第 9 页 · 数据序号 37, 39-40, 42-43, 45, 73, 75-76, 78, 230, 232-233, 235-236, 238, 266, 268-269, 271, 435, 437-439, 441-443, 445-446, 483, 485-487, 489-490

来源页码与试验方法 JGSE CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF 第 7 页 · 数据序号 38, 41, 44, 74, 77, 231, 234, 237, 267, 270, 436, 440, 444, 484, 488

来源页码与试验方法 JGSE CORE: Grades and Specifications · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2556:2015 / IEC 60404-3:2010, single-sheet tester; specimens sheared parallel to rolling direction without stress-relief annealing.

PDF 第 10 页 · 数据序号 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 323, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 559, 561, 563, 565, 567, 569, 571, 573, 575, 577, 579, 581, 583, 585, 587, 589

来源页码与试验方法 AISI: Grades and Specifications · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF 第 11 页 · 数据序号 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 324, 326, 328, 330, 332, 334, 336, 338, 340, 342, 344, 348, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 560, 562, 564, 566, 568, 570, 572, 574, 576, 578, 580, 582, 584, 586, 588, 590

来源页码与试验方法 AISI: Typical Magnetic Properties · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section.

PDF 第 6 页 · 数据序号 309

来源页码与试验方法 JGH CORE: Grades and Specifications · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF 第 8 页 · 数据序号 310

来源页码与试验方法 JGH CORE: Typical Electrical and Magnetic Properties · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343); specimens sheared parallel to rolling direction and stress-relief annealed. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF 第 10 页 · 数据序号 345

来源页码与试验方法 AISI: Grades and Specifications · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI

section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

PDF 第 11 页 · 数据序号 346

来源页码与试验方法 AISI: Typical Magnetic Properties · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550-1:2011 (practically the same as ASTM A343), rolling-direction specimens, stress-relief annealed; AISI section. As printed: the published typical point is 0.01 W/kg above the separate maximum specification at this setting. Confirm the applicable guarantee with the mill.

独立汇编

宸帆电气根据钢厂公开数据独立整理。
按原厂技术规定及书面订单条件验收。典型值和参考值用于评估。
钢带数据供工程参考，成品铁芯损耗须另行验证。
版本 2026-11-14.2