Nippon Steel

制造商牌号资料

资料摘要

牌号数据表数	61
原厂公布的数值记录	488
已公布频率	50 Hz / 60 Hz
公布的磁通密度范围	1.5-1.7 T
不同磁通密度点数	2

50 Hz 性能

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.47** W/kg	典型值
2	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.65** W/kg	保证上限
3	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.64** W/kg	典型值
4	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.50** W/kg	典型值
5	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	保证上限
6	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	典型值
7	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	典型值
8	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	保证上限
9	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.71** W/kg	典型值
10	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.51** W/kg	典型值
11	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	保证上限
12	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.69** W/kg	典型值
13	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	典型值
14	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	保证上限
15	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	典型值
16	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.59** W/kg	典型值
17	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
18	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.79** W/kg	典型值
19	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	典型值
20	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	保证上限
21	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.82** W/kg	典型值
22	**23Z110** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	典型值
23	**23Z110** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	保证上限
24	**23Z110** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	典型值
25	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.52** W/kg	典型值
26	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.70** W/kg	保证上限
27	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.68** W/kg	典型值
28	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	典型值
29	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	保证上限
30	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.72** W/kg	典型值
31	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	典型值
32	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	保证上限
33	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	典型值
34	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	典型值
35	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	保证上限
36	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	典型值
37	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	典型值
38	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	保证上限
39	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	典型值
40	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.54** W/kg	典型值
41	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	保证上限
42	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.73** W/kg	典型值
43	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.55** W/kg	典型值
44	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.80** W/kg	保证上限
45	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.75** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
46	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.57** W/kg	典型值
47	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	保证上限
48	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.78** W/kg	典型值
49	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.60** W/kg	典型值
50	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	保证上限
51	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	典型值
52	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	典型值
53	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	保证上限
54	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	典型值
55	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	典型值
56	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	保证上限
57	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.83** W/kg	典型值
58	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	典型值
59	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	保证上限
60	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.87** W/kg	典型值
61	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	典型值
62	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	保证上限
63	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	典型值
64	**27Z120** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	典型值
65	**27Z120** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	保证上限
66	**27Z120** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	典型值
67	**27Z130** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	典型值
68	**27Z130** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	保证上限
69	**27Z130** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.23** W/kg	典型值
70	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.61** W/kg	典型值
71	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.85** W/kg	保证上限
72	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.81** W/kg	典型值
73	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.63** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
74	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	保证上限
75	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	典型值
76	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	典型值
77	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	保证上限
78	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	典型值
79	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	典型值
80	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	保证上限
81	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	典型值
82	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	典型值
83	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	保证上限
84	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	典型值
85	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	典型值
86	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	保证上限
87	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.89** W/kg	典型值
88	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	典型值
89	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	保证上限
90	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.93** W/kg	典型值
91	**30Z120** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	典型值
92	**30Z120** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	保证上限
93	**30Z120** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	典型值
94	**30Z130** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	典型值
95	**30Z130** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	保证上限
96	**30Z130** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	典型值
97	**30Z140** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	典型值
98	**30Z140** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.40** W/kg	保证上限
99	**30Z140** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	典型值
100	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	典型值
101	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
102	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.98** W/kg	典型值
103	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	典型值
104	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	保证上限
105	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	典型值
106	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	典型值
107	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	保证上限
108	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	典型值
109	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	典型值
110	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	保证上限
111	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	典型值
112	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	典型值
113	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	保证上限
114	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	典型值
115	**35Z135** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	典型值
116	**35Z135** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	保证上限
117	**35Z135** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.33** W/kg	典型值
118	**35Z145** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	典型值
119	**35Z145** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.45** W/kg	保证上限
120	**35Z145** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	典型值
121	**35Z155** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	典型值
122	**35Z155** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.55** W/kg	保证上限
123	**35Z155** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	典型值
124	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	典型值
125	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.10** W/kg	保证上限
126	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	典型值
127	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	典型值
128	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	保证上限
129	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
130	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	典型值
131	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	保证上限
132	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.21** W/kg	典型值
133	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	典型值
134	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	保证上限
135	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	典型值
136	**M-0H** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.64** W/kg	典型值
137	**M-0H** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.00** W/kg	保证上限
138	**M-0H** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.88** W/kg	典型值
139	**M-0H** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	典型值
140	**M-0H** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	保证上限
141	**M-0H** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	典型值
142	**M-0H** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	典型值
143	**M-0H** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.05** W/kg	保证上限
144	**M-0H** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	典型值
145	**M-1** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.71** W/kg	保证上限
146	**M-1** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	典型值
147	**M-1** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.02** W/kg	典型值
148	**M-1H** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.74** W/kg	典型值
149	**M-1H** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	保证上限
150	**M-1H** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	典型值
151	**M-1H** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	典型值
152	**M-1H** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	保证上限
153	**M-1H** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.06** W/kg	典型值
154	**M-1H** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	典型值
155	**M-1H** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	保证上限
156	**M-1H** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.13** W/kg	典型值
157	**M-2** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
158	**M-2** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	典型值
159	**M-2** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	典型值
160	**M-3** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	保证上限
161	**M-3** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.76** W/kg	典型值
162	**M-3** Nippon Steel	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	典型值
163	**M-3** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	保证上限
164	**M-3** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	典型值
165	**M-3** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.15** W/kg	典型值
166	**M-3** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	保证上限
167	**M-3** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	典型值
168	**M-3** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.19** W/kg	典型值
169	**M-4** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	保证上限
170	**M-4** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	典型值
171	**M-4** Nippon Steel	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.17** W/kg	典型值
172	**M-4** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.90** W/kg	保证上限
173	**M-4** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.86** W/kg	典型值
174	**M-4** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	典型值
175	**M-5** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	保证上限
176	**M-5** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.89** W/kg	典型值
177	**M-5** Nippon Steel	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.29** W/kg	典型值
178	**M-5** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	保证上限
179	**M-5** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**0.96** W/kg	典型值
180	**M-5** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	典型值
181	**M-6** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.11** W/kg	保证上限
182	**M-6** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	典型值
183	**M-6** Nippon Steel	0.35	比总损耗	50 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	典型值

60 Hz 性能

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
184	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.62** W/kg	典型值
185	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.84** W/kg	典型值
186	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.66** W/kg	典型值
187	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	典型值
188	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.68** W/kg	典型值
189	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	典型值
190	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.67** W/kg	典型值
191	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	典型值
192	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.70** W/kg	典型值
193	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.94** W/kg	典型值
194	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.77** W/kg	典型值
195	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.03** W/kg	典型值
196	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	典型值
197	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	典型值
198	**23Z110** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	典型值
199	**23Z110** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.35** W/kg	典型值
200	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.69** W/kg	典型值
201	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.90** W/kg	典型值
202	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	典型值
203	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.95** W/kg	典型值
204	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	典型值
205	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	典型值
206	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	典型值
207	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	典型值
208	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	典型值
209	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	典型值
210	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.72** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
211	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.96** W/kg	典型值
212	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.73** W/kg	典型值
213	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**0.97** W/kg	典型值
214	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.75** W/kg	典型值
215	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.01** W/kg	典型值
216	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.79** W/kg	典型值
217	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.08** W/kg	典型值
218	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.85** W/kg	典型值
219	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.20** W/kg	典型值
220	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.80** W/kg	典型值
221	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.09** W/kg	典型值
222	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.82** W/kg	典型值
223	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.12** W/kg	典型值
224	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.83** W/kg	典型值
225	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	典型值
226	**27Z120** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	典型值
227	**27Z120** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	典型值
228	**27Z130** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	典型值
229	**27Z130** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.56** W/kg	典型值
230	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.81** W/kg	典型值
231	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.07** W/kg	典型值
232	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	典型值
233	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.11** W/kg	典型值
234	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	典型值
235	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	典型值
236	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.92** W/kg	典型值
237	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.25** W/kg	典型值
238	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
239	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	典型值
240	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	典型值
241	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.18** W/kg	典型值
242	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.91** W/kg	典型值
243	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.22** W/kg	典型值
244	**30Z120** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	典型值
245	**30Z120** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	典型值
246	**30Z130** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	典型值
247	**30Z130** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.60** W/kg	典型值
248	**30Z140** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.19** W/kg	典型值
249	**30Z140** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.70** W/kg	典型值
250	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.95** W/kg	典型值
251	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.28** W/kg	典型值
252	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.98** W/kg	典型值
253	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	典型值
254	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.00** W/kg	典型值
255	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	典型值
256	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.07** W/kg	典型值
257	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.46** W/kg	典型值
258	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	典型值
259	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.24** W/kg	典型值
260	**35Z135** Nippon Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.24** W/kg	典型值
261	**35Z135** Nippon Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.74** W/kg	典型值
262	**35Z145** Nippon Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.29** W/kg	典型值
263	**35Z145** Nippon Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.81** W/kg	典型值
264	**35Z155** Nippon Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.33** W/kg	典型值
265	**35Z155** Nippon Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	典型值
266	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
267	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.41** W/kg	典型值
268	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	典型值
269	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.50** W/kg	典型值
270	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.21** W/kg	典型值
271	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.62** W/kg	典型值
272	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	典型值
273	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.69** W/kg	典型值
274	**M-0H** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.84** W/kg	典型值
275	**M-0H** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.16** W/kg	典型值
276	**M-0H** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.94** W/kg	典型值
277	**M-0H** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.27** W/kg	典型值
278	**M-0H** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	典型值
279	**M-0H** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.32** W/kg	典型值
280	**M-1** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.88** W/kg	典型值
281	**M-1** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.30** W/kg	典型值
282	**M-1H** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	典型值
283	**M-1H** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.34** W/kg	典型值
284	**M-1H** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.01** W/kg	典型值
285	**M-1H** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.39** W/kg	典型值
286	**M-1H** Nippon Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.13** W/kg	典型值
287	**M-1H** Nippon Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	典型值
288	**M-2** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.93** W/kg	典型值
289	**M-2** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.37** W/kg	典型值
290	**M-3** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**0.97** W/kg	典型值
291	**M-3** Nippon Steel	0.23	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.43** W/kg	典型值
292	**M-3** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.03** W/kg	典型值
293	**M-3** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.48** W/kg	典型值
294	**M-3** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.08** W/kg	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
295	**M-3** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.54** W/kg	典型值
296	**M-4** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.09** W/kg	典型值
297	**M-4** Nippon Steel	0.27	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.52** W/kg	典型值
298	**M-4** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.12** W/kg	典型值
299	**M-4** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.61** W/kg	典型值
300	**M-5** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.17** W/kg	典型值
301	**M-5** Nippon Steel	0.3	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.68** W/kg	典型值
302	**M-5** Nippon Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.26** W/kg	典型值
303	**M-5** Nippon Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.76** W/kg	典型值
304	**M-6** Nippon Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.5 T (B)	**1.32** W/kg	典型值
305	**M-6** Nippon Steel	0.35	比总损耗	60 Hz / 1.7 T (B)	**1.90** W/kg	典型值

其他性能

原厂未单列频率

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
306	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
307	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
308	**20ZDKH65** Nippon Steel	0.2	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
309	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
310	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
311	**20ZDKH70** Nippon Steel	0.2	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
312	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
313	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
314	**20ZDKH75** Nippon Steel	0.2	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
315	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.87** T	保证下限
316	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
317	**20ZDMH70** Nippon Steel	0.2	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
318	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.87** T	保证下限
319	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
320	**20ZDMH75** Nippon Steel	0.2	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
321	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
322	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
323	**20ZH80** Nippon Steel	0.2	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
324	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
325	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
326	**20ZH85** Nippon Steel	0.2	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
327	**23Z110** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
328	**23Z110** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
329	**23Z110** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
330	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
331	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
332	**23ZDKH70** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.95** T	典型值
333	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
334	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
335	**23ZDKH75** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.95** T	典型值
336	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
337	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
338	**23ZDKH80** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.95** T	典型值
339	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
340	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
341	**23ZDKH85** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.95** T	典型值
342	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
343	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
344	**23ZDKH90** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.95** T	典型值
345	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.87** T	保证下限
346	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
347	**23ZDMH75** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
348	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.87** T	保证下限
349	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
350	**23ZDMH80** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
351	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.87** T	保证下限
352	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
353	**23ZDMH85** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
354	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.87** T	保证下限
355	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
356	**23ZDMH90** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
357	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
358	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
359	**23ZH100** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
360	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
361	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
362	**23ZH85** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.95** T	典型值
363	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
364	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
365	**23ZH90** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.96** T	典型值
366	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
367	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
368	**23ZH95** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.95** T	典型值
369	**27Z120** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
370	**27Z120** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
371	**27Z120** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
372	**27Z130** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
373	**27Z130** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
374	**27Z130** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
375	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
376	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
377	**27ZDKH85** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.95** T	典型值
378	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
379	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
380	**27ZDKH90** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.95** T	典型值
381	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
382	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
383	**27ZDKH95** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.95** T	典型值
384	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
385	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
386	**27ZH100** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.96** T	典型值
387	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
388	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
389	**27ZH110** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.95** T	典型值
390	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
391	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
392	**27ZH90** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.96** T	典型值
393	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
394	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
395	**27ZH95** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.96** T	典型值
396	**30Z120** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
397	**30Z120** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
398	**30Z120** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
399	**30Z130** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
400	**30Z130** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
401	**30Z130** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
402	**30Z140** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
403	**30Z140** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
404	**30Z140** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
405	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
406	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
407	**30ZH100** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.96** T	典型值
408	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
409	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
410	**30ZH105** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.96** T	典型值
411	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
412	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
413	**30ZH110** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.95** T	典型值
414	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
415	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
416	**30ZH120** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.95** T	典型值
417	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
418	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
419	**30ZH95** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.96** T	典型值
420	**35Z135** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
421	**35Z135** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
422	**35Z135** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
423	**35Z145** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
424	**35Z145** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
425	**35Z145** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
426	**35Z155** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
427	**35Z155** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
428	**35Z155** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
429	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
430	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
431	**35ZH110** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.96** T	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
432	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
433	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
434	**35ZH115** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.96** T	典型值
435	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
436	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
437	**35ZH125** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.96** T	典型值
438	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
439	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
440	**35ZH135** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.96** T	典型值
441	**M-0H** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
442	**M-0H** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
443	**M-0H** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
444	**M-0H** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
445	**M-0H** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
446	**M-0H** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.96** T	典型值
447	**M-0H** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
448	**M-0H** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.91** T	典型值
449	**M-0H** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.96** T	典型值
450	**M-1** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
451	**M-1** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
452	**M-1** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
453	**M-1H** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
454	**M-1H** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
455	**M-1H** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.95** T	典型值
456	**M-1H** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
457	**M-1H** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.90** T	典型值
458	**M-1H** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.95** T	典型值
459	**M-1H** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
460	**M-1H** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.92** T	典型值
461	**M-1H** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.96** T	典型值
462	**M-2** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
463	**M-2** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
464	**M-2** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
465	**M-3** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
466	**M-3** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
467	**M-3** Nippon Steel	0.23	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
468	**M-3** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
469	**M-3** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
470	**M-3** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
471	**M-3** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
472	**M-3** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
473	**M-3** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
474	**M-4** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
475	**M-4** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.89** T	典型值
476	**M-4** Nippon Steel	0.27	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
477	**M-4** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
478	**M-4** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
479	**M-4** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
480	**M-5** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
481	**M-5** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
482	**M-5** Nippon Steel	0.3	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
483	**M-5** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
484	**M-5** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
485	**M-5** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值
486	**M-6** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.80** T	保证下限
487	**M-6** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
488	**M-6** Nippon Steel	0.35	磁感应强度	H = 2500 A/m	**1.94** T	典型值

原厂资料与试验条件

按表号及数据序号查询原厂试验条件。

Nippon Steel

Electrical Steel Sheets

版本 D003jec_04_202407f 打开原厂资料

PDF 第 10 页 · 数据序号 1, 3-4, 6-7, 9, 25, 27-28, 30-31, 33-34, 36-37, 39, 70, 72-73, 75-76, 78, 184-189, 200-209, 230-235, 307-308, 310-311, 313-314, 331-332, 334-335, 337-338, 340-341, 343-344, 376-377, 379-380, 382-383

来源页码与试验方法 ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Typical · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

PDF 第 9 页 · 数据序号 2, 5, 8, 26, 29, 32, 35, 38, 71, 74, 77, 306, 309, 312, 330, 333, 336, 339, 342, 375, 378, 381

来源页码与试验方法 ORIENTCORE HI-B LS / ZDKH, Grade and Specification · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2556:2015; as-sheared single-sheet specimens, without stress-relief annealing.

PDF 第 10 页 · 数据序号 10, 12-13, 15, 40, 42-43, 45-46, 48-49, 51, 190-193, 210-217, 316-317, 319-320, 346-347, 349-350, 352-353, 355-356

来源页码与试验方法 ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Typical · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 第 9 页 · 数据序号 11, 14, 41, 44, 47, 50, 315, 318, 345, 348, 351, 354

来源页码与试验方法 ORIENTCORE HI-B PM / ZDMH, Grade and Specification · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 第 6 页 · 数据序号 16, 18-19, 21, 52, 54-55, 57-58, 60-61, 63, 79, 81-82, 84-85, 87-88, 90, 100, 102-103, 105-106, 108-109, 111-112, 114, 124, 126-127, 129-130, 132-133, 135, 194-197, 218-225, 236-243, 250-259, 266-273, 322-323, 325-326, 358-359, 361-362, 364-365, 367-368, 385-386, 388-389, 391-392, 394-395, 406-407, 409-410, 412-413, 415-416, 418-419, 430-431, 433-434, 436-437, 439-440

来源页码与试验方法 ORIENTCORE HI-B, Typical · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 第 5 页 · 数据序号 17, 20, 53, 56, 59, 62, 80, 83, 86, 89, 101, 104, 107, 110, 113, 125, 128, 131, 134, 321, 324, 357, 360, 363, 366, 384, 387, 390, 393, 405, 408, 411, 414, 417, 429, 432, 435, 438

来源页码与试验方法 ORIENTCORE HI-B, Grade and Specification · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 第 6 页 · 数据序号 22, 24, 64, 66-67, 69, 91, 93-94, 96-97, 99, 115, 117-118, 120-121, 123, 198-199, 226-229, 244-249, 260-265, 328-329, 370-371, 373-374, 397-398, 400-401, 403-404, 421-422, 424-425, 427-428

来源页码与试验方法 ORIENTCORE, Typical · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 第 5 页 · 数据序号 23, 65, 68, 92, 95, 98, 116, 119, 122, 327, 369, 372, 396, 399, 402, 420, 423, 426

来源页码与试验方法 ORIENTCORE, Grade and Specification · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 第 8 页 · 数据序号 136, 138-139, 141-142, 144, 148, 150-151, 153-154, 156, 274-279, 282-287, 442-443, 445-446, 448-449, 454-455, 457-458, 460-461

来源页码与试验方法 ORIENTCORE HI-B AISI, Typical · 参见来源中的试验条件

试验条件说明（英文） JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 第 7 页 · 数据序号 137, 140, 143, 149, 152, 155, 441, 444, 447, 453, 456, 459
来源页码与试验方法 ORIENTCORE HI-B AISI, Grade and Specification · 参见来源中的试验条件
试验条件说明（英文） JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 第 7 页 · 数据序号 145, 157, 160, 163, 166, 169, 172, 175, 178, 181, 450, 462, 465, 468, 471, 474, 477, 480, 483, 486
来源页码与试验方法 ORIENTCORE AISI, Grade and Specification · 参见来源中的试验条件
试验条件说明（英文） JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

PDF 第 8 页 · 数据序号 146-147, 158-159, 161-162, 164-165, 167-168, 170-171, 173-174, 176-177, 179-180, 182-183, 280-281, 288-305, 451-452, 463-464, 466-467, 469-470, 472-473, 475-476, 478-479, 481-482, 484-485, 487-488
来源页码与试验方法 ORIENTCORE AISI, Typical · 参见来源中的试验条件
试验条件说明（英文） JIS C 2550:2000; specimens taken along rolling direction and tested after stress-relief annealing.

独立汇编

宸帆电气根据钢厂公开数据独立整理。
按原厂技术规定及书面订单条件验收。典型值和参考值用于评估。
钢带数据供工程参考，成品铁芯损耗须另行验证。
版本 2026-11-14.2