NLMK

制造商牌号资料

资料摘要

牌号数据表数	25
原厂公布的数值记录	76
已公布频率	50 Hz
公布的磁通密度范围	1.7 T
不同磁通密度点数	1

50 Hz 性能

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
1	**M100-23P** NLMK	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.00** W/kg	保证上限
2	**M100-23P** NLMK	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.98** W/kg	典型值
3	**M100-27P** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.00** W/kg	保证上限
4	**M100-27P** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.99** W/kg	典型值
5	**M105-30P** NLMK	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.05** W/kg	保证上限
6	**M105-30P** NLMK	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.04** W/kg	典型值
7	**M110-23S** NLMK	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.10** W/kg	保证上限
8	**M110-23S** NLMK	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.03** W/kg	典型值
9	**M110-27P** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.10** W/kg	保证上限
10	**M110-27P** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.07** W/kg	典型值
11	**M110-30P** NLMK	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.10** W/kg	保证上限
12	**M110-30P** NLMK	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.07** W/kg	典型值
13	**M120-27S** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.20** W/kg	保证上限
14	**M120-27S** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.13** W/kg	典型值
15	**M120-30S** NLMK	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.20** W/kg	保证上限
16	**M120-30S** NLMK	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.12** W/kg	典型值
17	**M130-30S** NLMK	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.30** W/kg	保证上限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
18	**M130-30S** NLMK	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.26** W/kg	典型值
19	**M90-23Pb** NLMK	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.90** W/kg	保证上限
20	**M90-23Pb** NLMK	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.89** W/kg	典型值
21	**M95-23P** NLMK	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.95** W/kg	保证上限
22	**M95-23P** NLMK	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.93** W/kg	典型值
23	**M95-27Pb** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.95** W/kg	保证上限
24	**M95-27Pb** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.945** W/kg	典型值
25	**NV23S-90L** NLMK	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.90** W/kg	保证上限
26	**T100-23D** NLMK	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.00** W/kg	保证上限
27	**T100-27D** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.00** W/kg	保证上限
28	**T105-27S** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.05** W/kg	保证上限
29	**T105-27S** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.02** W/kg	典型值
30	**T105-30D** NLMK	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.05** W/kg	保证上限
31	**T110-23S** NLMK	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.10** W/kg	保证上限
32	**T110-27S** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.10** W/kg	保证上限
33	**T111-30S** NLMK	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.11** W/kg	保证上限
34	**T120-27S** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.20** W/kg	保证上限
35	**T120-30S** NLMK	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.20** W/kg	保证上限
36	**T130-30S** NLMK	0.3	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**1.30** W/kg	保证上限
37	**T95-23D** NLMK	0.23	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.95** W/kg	保证上限
38	**T95-27D** NLMK	0.27	比总损耗	50 Hz / 1.7 T 原厂未注明 B 或 J	**0.95** W/kg	保证上限

其他性能

原厂未单列频率

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
39	**M100-23P** NLMK	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
40	**M100-23P** NLMK	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
41	**M100-27P** NLMK	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
42	**M100-27P** NLMK	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
43	**M105-30P** NLMK	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
44	**M105-30P** NLMK	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.87** T	典型值
45	**M110-23S** NLMK	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.78** T	保证下限
46	**M110-23S** NLMK	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
47	**M110-27P** NLMK	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
48	**M110-27P** NLMK	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.87** T	典型值
49	**M110-30P** NLMK	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
50	**M110-30P** NLMK	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.87** T	典型值
51	**M120-27S** NLMK	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.78** T	保证下限
52	**M120-27S** NLMK	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.86** T	典型值
53	**M120-30S** NLMK	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.78** T	保证下限
54	**M120-30S** NLMK	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.87** T	典型值
55	**M130-30S** NLMK	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.78** T	保证下限
56	**M130-30S** NLMK	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.85** T	典型值
57	**M90-23Pb** NLMK	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
58	**M90-23Pb** NLMK	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
59	**M95-23P** NLMK	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
60	**M95-23P** NLMK	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
61	**M95-27Pb** NLMK	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
62	**M95-27Pb** NLMK	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
63	**NV23S-90L** NLMK	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	保证下限
64	**T100-23D** NLMK	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.86** T	保证下限
65	**T100-27D** NLMK	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.86** T	保证下限
66	**T105-27S** NLMK	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.87** T	保证下限
67	**T105-27S** NLMK	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.88** T	典型值
68	**T105-30D** NLMK	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.87** T	保证下限
69	**T110-23S** NLMK	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.85** T	保证下限

序号	制造商 / 牌号	厚度 mm	性能指标	试验点	数值	数值类别
70	**T110-27S** NLMK	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.86** T	保证下限
71	**T111-30S** NLMK	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.87** T	保证下限
72	**T120-27S** NLMK	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.84** T	保证下限
73	**T120-30S** NLMK	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.86** T	保证下限
74	**T130-30S** NLMK	0.3	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.84** T	保证下限
75	**T95-23D** NLMK	0.23	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.87** T	保证下限
76	**T95-27D** NLMK	0.27	磁感应强度	H = 800 A/m	**1.87** T	保证下限

原厂资料与试验条件

按表号及数据序号查询原厂试验条件。

NLMK

Electrical Steel Product Catalogue

版本 2024 (printed, cover) 打开原厂资料

PDF 第 52 页 · 数据序号 1

来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置

试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 52 页 · 数据序号 2

来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法

试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 52 页 · 数据序号 3

来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置

试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 52 页 · 数据序号 4

来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法

试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 51 页 · 数据序号 5

来源页码与试验方法 §9 Standard grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置

试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 6

来源页码与试验方法 §9 Standard grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法

试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 51 页 · 数据序号 7

来源页码与试验方法 §9 Standard grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置

试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 8

来源页码与试验方法 §9 Standard grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法

试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 51 页 · 数据序号 9

来源页码与试验方法 §9 Standard grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置

试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 10

来源页码与试验方法 §9 Standard grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法

试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 51 页 · 数据序号 11

来源页码与试验方法 §9 Standard grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置

试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 12
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 51 页 · 数据序号 13
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 14
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 51 页 · 数据序号 15
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 16
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 51 页 · 数据序号 17
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 18
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 52 页 · 数据序号 19
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 52 页 · 数据序号 20
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 52 页 · 数据序号 21
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 52 页 · 数据序号 22
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 52 页 · 数据序号 23
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 52 页 · 数据序号 24
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法

试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 52 页 · 数据序号 25
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · STO 05757665-008 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 52 页 · 数据序号 26
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 52 页 · 数据序号 27
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 28
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） EN grade designation is not listed. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 29
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） EN grade designation is not listed. Typical values are listed across the grade row with no EN/GOST-specific allocation.

PDF 第 51 页 · 数据序号 30
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 31
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 32
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 33
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 34
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 35
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 51 页 · 数据序号 36
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 52 页 · 数据序号 37
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 52 页 · 数据序号 38
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. P1.7/50 as printed; B/J not declared for loss.

PDF 第 52 页 · 数据序号 39
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

PDF 第 52 页 · 数据序号 40
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 第 52 页 · 数据序号 41
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

PDF 第 52 页 · 数据序号 42
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 第 51 页 · 数据序号 43
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

PDF 第 51 页 · 数据序号 44
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 第 51 页 · 数据序号 45
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

PDF 第 51 页 · 数据序号 46
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 第 51 页 · 数据序号 47
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

PDF 第 51 页 · 数据序号 48
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 第 51 页 · 数据序号 49
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

PDF 第 51 页 · 数据序号 50
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 第 51 页 · 数据序号 51
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

PDF 第 51 页 · 数据序号 52
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 第 51 页 · 数据序号 53
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

PDF 第 51 页 · 数据序号 54
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 第 51 页 · 数据序号 55
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF 第 51 页 · 数据序号 56
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 第 52 页 · 数据序号 57
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

PDF 第 52 页 · 数据序号 58
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 第 52 页 · 数据序号 59
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

PDF 第 52 页 · 数据序号 60
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 第 52 页 · 数据序号 61
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · EN 10107 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

PDF 第 52 页 · 数据序号 62
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 第 52 页 · 数据序号 63
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · STO 05757665-008 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M90-23Pb and NV23S-90L. B800 as printed.

PDF 第 52 页 · 数据序号 64
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M100-23P and T100-23D. B800 as printed.

PDF 第 52 页 · 数据序号 65
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M100-27P and T100-27D. B800 as printed.

PDF 第 51 页 · 数据序号 66
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） EN grade designation is not listed. B800 as printed.

PDF 第 51 页 · 数据序号 67
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · 第 9 节表格未注明典型值的试验方法
试验条件说明（英文） EN grade designation is not listed. Typical value listed once per paired row, B800.

PDF 第 51 页 · 数据序号 68
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M105-30P and T105-30D. B800 as printed.

PDF 第 51 页 · 数据序号 69
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-23S and T110-23S. B800 as printed.

PDF 第 51 页 · 数据序号 70
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-27P and T110-27S. B800 as printed.

PDF 第 51 页 · 数据序号 71
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M110-30P and T111-30S. B800 as printed.

PDF 第 51 页 · 数据序号 72
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M120-27S and T120-27S. B800 as printed.

PDF 第 51 页 · 数据序号 73
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M120-30S and T120-30S. B800 as printed.

PDF 第 51 页 · 数据序号 74
来源页码与试验方法 §9 Standard grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M130-30S and T130-30S. B800 as printed.

PDF 第 52 页 · 数据序号 75
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M95-23P and T95-23D. B800 as printed.

PDF 第 52 页 · 数据序号 76
来源页码与试验方法 §9 High-permeability grades · GOST 32482 规范，第 9 节表格未注明试验装置
试验条件说明（英文） NLMK lists paired designations M95-27Pb and T95-27D. B800 as printed.

独立汇编

宸帆电气根据钢厂公开数据独立整理。钢厂未对本资料作出认可。
按原厂技术规定及书面订单条件验收。典型值和参考值用于评估。
钢带数据供工程参考，成品铁芯损耗须另行验证。
版本 2026-11-14.2